

อรัญญา พรหมกุล 2554: คุณลักษณะและสมบัติการเกิดฟิล์มของพอลิแซ็คคาไรค์จากกระเจี๊ยบเขียว และผลของพอลิแซ็คคาไรค์จากการเจี๊ยบเขียวต่อสมบัติของฟิล์มพสมจากโปรตีนเวย์ บริษัทฯปรัชญาคุณภูบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะบุลย์ สังขานันดรกุล, Ph.D. 173 หน้า

การสักพอลิแซ็คคาไรค์จากกระเจี๊ยบเขียว (OKP) ด้วยวิธีตามลำดับโดยใช้บफเฟอร์แอซิ-เทต pH 5.2 0.05 M และโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.05 M ได้พอลิแซ็คคาไรค์สองชนิด คือ ชนิดที่ละลายในบฟเฟอร์ร้อน (hot buffer soluble solid fraction; HBSS) และชนิดที่ละลายในเบส (alkaline soluble solid fraction; ASS) ที่มีผลได้เทียบกับน้ำหนักฝักสุดเท่ากับ 0.96% และ 0.45% ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของกลีเซอโรลในการขึ้นรูปฟิล์ม HBSS และ ASS มีผลทำให้แรงต้านทานการดึงขาด และมอดุลัสยึดหยุ่นของฟิล์มลดลง ($p<0.05$) ขณะที่การยืดตัว และการซึมผ่านของไอน้ำและกําชออกซิเจนของฟิล์มเพิ่มขึ้น ($p<0.05$) เมื่อ pH เพิ่มขึ้นจาก 3 เป็น 5 และ 7 ทำให้ค่าแรงต้านทานการดึงขาดและมอดุลัสยึดหยุ่นของฟิล์มจาก HBSS และ ASS สูงขึ้น ($p<0.05$) ขณะที่ค่าการซึมผ่านของไอน้ำและออกซิเจนลดลง ($p<0.05$) การเติมแคลเซียมไอโอนมีผลทำให้แรงต้านทานการดึงขาดและมอดุลัสยึดหยุ่นของฟิล์ม HBSS และ ASS เพิ่มขึ้น ($p<0.05$) ขณะที่การยืดตัว และการซึมผ่านของไอน้ำและออกซิเจนลดลง ($p<0.05$)

การเพิ่มขึ้นของ HBSS หรือ ASS มีผลทำให้แรงต้านทานการดึงขาดและมอดุลัสยึดหยุ่นของฟิล์มพสม โปรตีนเวย์ (WPI) ลดลง ($p<0.05$) ขณะที่การยืดตัวและการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มพสมมีค่าเพิ่มขึ้น ($p<0.05$) การใช้ OKP แทนกลีเซอโรลบางส่วนในฟิล์ม โปรตีนเวย์ มีผลทำให้ฟิล์มพสม WPI-HBSS และ WPI-ASS มีการซึมผ่านของไอน้ำและกําชออกซิเจนต่ำกว่าฟิล์มที่ใช้เพียงกลีเซอโรล ที่ระดับการต้านทานการดึงขาดที่ใกล้เคียงกัน จากภาพถ่ายด้วยกล้องอิเล็กทรอนแบบส่องราก พบว่าเมื่อเติม OKP ในฟิล์มจาก โปรตีนเวย์ มีผลทำให้ผิวของฟิล์มพสม มีความขรุขระ และเนื้อฟิล์มไม่เป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น สอดคล้องกับผลของค่าความทึบแสงที่เพิ่มขึ้น ค่าความเงาที่ลดลง และค่าการซึมผ่านของไอน้ำและออกซิเจนที่เพิ่มขึ้น จากการหาค่า T_g ด้วย DMA พบว่าฟิล์มพสม WPI-HBSS ปราฏค่า T_g 2 ค่าโดยที่ค่า T_{g1} อุญในช่วง -13.3 ถึง 11.6 °ซ ค่า T_{g2} อุญในช่วง 65.2 ถึง 67.8 °ซ