

พัชรลักษณ์ พรหมถาวร 2551: นวัตกรรมการผลิตเซลลูโลสรูพรุนที่มีรูพรุนจากเยื่อฟางข้าวและ
ขังข้าวโพด ปรินญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) สาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รองศาสตราจารย์ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, Ph.D.
94 หน้า

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงการผลิตเซลลูโลสที่มีรูพรุน เพื่อใช้แทน Sephadex G-25(G-25) ซึ่งเป็นวัสดุที่ถูก
นำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการด้าน Chromatography, กระบวนการแลกเปลี่ยนประจุ (Ion Exchanger) เป็น
ต้น โดยในงานวิจัยนี้ใช้ผลิตภัณฑ์เหลือทิ้งจากภาคเกษตรกรรมคือ ฟางข้าว และขังข้าวโพดซึ่งมีส่วนของ
เซลลูโลสเป็นส่วนประกอบอยู่ในขั้นตอนการทดลองนั้นแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกเป็นการปรับ
สภาพของฟางข้าวและขังข้าวโพดเพื่อกำจัด สารแทรก เหมิเซลลูโลส และ ลิกนิน สุดท้ายแล้วจะได้แอลฟา
เซลลูโลสที่บริสุทธิ์ 82.12%, 95.24% สำหรับฟางข้าวและขังข้าวโพด ตามลำดับ จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นที่สองเป็น
กระบวนการผสมหนืด ในขั้นนี้จะนำแอลฟาเซลลูโลส นำมาอย่างละ 5 กรัม แช่ใน 18% โซเดียมไฮดรอกไซด์
นาน 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง แล้วแยกเอาส่วนน้ำออกแล้ววางไว้เพื่อให้เกิดปฏิกิริยา นาน 48 ชั่วโมง จึงทำ
ปฏิกิริยาต่อกับคาร์บอนไดซัลไฟด์ใน 1:4 โดยน้ำหนัก แล้วนำเข้าเครื่องสั่นเป็นเวลา 10 ชั่วโมง และทำการเจือ
จางด้วย 6% โซเดียมไฮดรอกไซด์ในอัตราส่วน 6:1 และเพื่อให้เกิดการผสมอย่างทั่วถึงทุกอนุภาคจึงนำเข้าเครื่อง
อุลตราโซนิกนาน 6 นาที จึงได้สารละลายหนืด (Viscose) จากแอลฟาเซลลูโลสของฟางข้าวและขังข้าวโพดที่มี
น้ำหนัก 65 กรัมเท่ากัน แล้วเข้าสู่ขั้นที่สามซึ่งเป็นขั้นการขึ้นรูปและสร้างรูพรุนซึ่งในการทดลองจะใช้แป้งมัน
สำปะหลังเป็นตัวสร้างรูพรุน กระบวนการในขั้นนี้คือนำ Viscose ที่ได้จากขั้นที่สองนั้นมาผสมกับแป้งมัน
สำปะหลัง โดยมี 4 การทดลองคือ ปริมาณแป้งมันสำปะหลัง 0% 5% 15% และ 25% โดยน้ำหนักใน Viscose
เมื่อผสม Viscose และแป้งมันสำปะหลังแล้ว นำไปเทลงในน้ำมันคาร์เนชั่น-70 แล้วใช้ใบพัดกวนที่ 1500 rpm
ทำให้เกิดอิมัลชัน ซึ่ง Viscose จะแตกตัวเป็นอนุภาคทรงกลมเล็กๆ และให้ความร้อนที่ 95 องศาเซลเซียสนาน
45 นาทีที่ความเร็วรอบเดิม แล้วกรองแยกเอาส่วนน้ำมันออก นำ Viscose ที่แตกตัวออกเป็นอนุภาคเล็กๆ ไปแช่
10% กรดซัลฟูริกนาน 15 นาที แล้วนำไปล้างกับน้ำร้อน 5 ครั้งแล้วอบ ขึ้นสุดท้ายเป็นการศึกษาคุณสมบัติทาง
กายภาพของ beads เทียบกับ G-25 พบว่า beads ที่ผลิตได้จากสองวัตถุดิบนั้นมีความหนาแน่นน้อยกว่า G-25
อนุภาคของผลิตภัณฑ์มีขนาดใหญ่กว่า G-25 คือมีการกระจายขนาดอยู่ในช่วง 237-240 ไมโครเมตร และมีการ
กระจายขนาดของอนุภาคที่สม่ำเสมอคล้ายกับ G-25 และพบว่าจากการเพิ่มปริมาณแป้งมันสำปะหลังใน
Viscose จาก 0% - 25% โดยน้ำหนักนั้นทำให้ปริมาตรรูพรุนของผลิตภัณฑ์เพิ่มจาก 0.0366-0.098 cc/g สำหรับ
ฟางข้าว และ 0.0378 - 0.095 cc/g สำหรับขังข้าวโพด และมีปริมาตรรูพรุนมากกว่า G-25 และจากการเพิ่ม
ปริมาณแป้งใน Viscose มีผลทำให้ลดพื้นที่ผิวของอนุภาคลงจาก 29.5 ไปเป็น 8.63 m²/g สำหรับฟางข้าว และ
28.87 ไปเป็น 10.17 m²/g และมีพื้นที่ผิวมากกว่า G-25

พัชรลักษณ์ พรหมถาวร
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

28 / 05 / 2551

Patcharalux Promthaworn 2008: Innovative Micro Porous Spherical Cellulose Beads from Rice Straw Pulp and Corncob Pulp. Master of Engineering (Chemical Engineering), Major Field: Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering. Thesis Advisor: Associate Professor Sirikalaya Suvachittanont, Ph.D. 94 pages.

This research is to study the method to produced Cellulose with micro porous-like property from agriculture-residual materials to substitute Sephadex G-25. Sephadex G-25 is important for Chromatography production, Ion exchanger and etc. This study aims to recycle agriculture-residual materials: rice straw and corn cob in which are cellulose in gradient. This method has 4 processes. First process is to separate unwanted material away such as Hemi cellulose, Lignin. Received from this step, we got pure alpha cellulose 82.12%, 95.24 % from rice straw and corn cob respectively. Second step, Viscose process, we mixed each receives from first step 5 gram with 18 % sodium hydroxide for 2 hours at room temperature. Liquid derived from this step was left for 48 hours, room temperature in which Alkali cellulose, we get. We mixed alkali cellulose with Carbon-disulfide (CS_2) 1:4 by weight and left this mixture in shaking incubator for 10 hours. Then diluted with 6 % sodium hydroxide (Sodium hydroxide to alpha cellulose is 6:1) in Ultrasonic for 6 minutes for completion of mixing and now we get 2 viscose samples, viscose from rice straw and corn cob, 65 gram for each. Third step, cellulose beads formation process, we mixed each viscose with cassava starch for 4 concentration: 0%, 5%, 15%, and 25% and rinsed this mixture in Carnation solution-70 and speed 1500 round per minute to be emulsion, in this step viscose is divided into small particle, next, speed it again for 45 minutes in 95 degree Celsius. Then separated from oil by filtration, and separated viscose from cassava starch by dimmed in 10 % sulfuric acid for 15 minutes and rinsed with hot water 5 times. Now we get cellulose bead derived from rice straw and corn cob.

The last step, qualify process, compared cellulose bead with Sephadex G-25: Cellulose bead has lower density, but larger size, eventually size about 237-240 micrometer. The higher cassava starch we use, we get: increment from 0.0366 to 0.098 cc/gram for rice straw and from 0.0378 to 0.095 cc/gram for corn cob. Cellulose bead has more particle size than Sephadex G-25 and cassava starch percent inversely related to surface area of cellulose beads: from 29.5 to 8.63 m^2 /gram for rice straw and from 28.87 to 10.17 m^2 /gram for corn cob, but higher surface area than from Sephadex G-25

Patcharalux Promthaworn

Student's signature

Sirikalaya Suvachittanont 28 / 05 / 2551

Thesis Advisor's signature