

## บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระจกเคลือบซิงค์ออกไซด์ (ZnO) สำหรับใช้เป็นขั้วโลหะโปร่งแสงนำไฟฟ้าในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์โดยวิธี MOCVD สารตั้งต้นที่ใช้ คือ น้ำ ( $H_2O$ ) และ ไดเอทิลซิงค์ (DEZ) มีก๊าซอาร์กอน (Ar) เป็นพาหะ และก๊าซไดโบเรน ( $B_2H_6$ ) เป็นสารเจือ เข้าไปทำปฏิกิริยาทางความร้อนกันในห้องเคลือบสุญญากาศ จากผลการทดลองเติมสารเจือปริมาณ 0 sccm ถึง 20 sccm พบว่า ภาพที่ถ่ายโดย SEM ผลึกมีรูปร่างเป็นพีระมิด และมีขนาดเกรนลดลงตามปริมาณสารเจือที่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาด้วยเครื่อง XRD แสดงระนาบ (100) การเติมปริมาณสารเจือที่เพิ่มขึ้น ทำให้อัตราการเกิดฟิล์มลดลง ความขรุขระลดลง และความต้านทานไฟฟ้ามูลค่าลดลง ผลของอะตอมโบรอนในสารเจือที่เพิ่มขึ้น ทำให้การดูดกลืนแสงของพาหะอิสระเพิ่มขึ้น เปอร์เซนต์การส่งผ่านแสงรวมจึงสูงขึ้นจากความยาวคลื่น 380 นาโนเมตร ถึง 980 นาโนเมตร และค่าความขรุขระที่ลดลงทำให้เปอร์เซนต์การส่งผ่านแสงกระจายลดลง ผลการทดลองที่อุณหภูมิในช่วง  $100^{\circ}C$  ถึง  $200^{\circ}C$  พบว่า ภาพที่ถ่ายโดย SEM ที่อุณหภูมิ  $100^{\circ}C$  ผลึกมีรูปร่างเป็นเม็ดกลม แสดงระนาบ (002) คือ ผลึกเกิดในทิศทางที่ตั้งฉากกับผิวกระจก เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น  $180^{\circ}C$  ผลึกมีการเปลี่ยนแปลงของระนาบไปในทิศทางที่ขนานกับผิวกระจก คือ (100) มีรูปร่างที่เป็นรูปทรงพีระมิดเพิ่มขึ้น มีค่าความขรุขระสูงขึ้น อัตราการเกิดฟิล์มสูงขึ้น ที่อุณหภูมิ  $200^{\circ}C$  ความขรุขระมีค่าลดลง อัตราการเกิดฟิล์มลดลง ส่วนค่าความต้านทานไฟฟ้ามูลค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจาก  $100^{\circ}C$  ถึง  $200^{\circ}C$  สำหรับคุณสมบัติทางแสงนั้น เมื่อมีการเพิ่มอุณหภูมิจาก  $100^{\circ}C$  ถึง  $200^{\circ}C$  ค่าการส่งผ่านแสงรวมลดลง แต่ค่าการส่งผ่านแสงกระจายจะสัมพันธ์กับค่าความขรุขระ เนื่องจากแสงที่ผ่านฟิล์มกระจายได้เพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิ  $100^{\circ}C$  ถึง  $180^{\circ}C$  และลดลง ณ อุณหภูมิ  $200^{\circ}C$  เลือกเงื่อนไขการเคลือบฟิล์ม ZnO:B ที่เหมาะสมมาสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ ผลจากการวัดคุณสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์เปรียบเทียบกับกระจก  $SnO_2:F$  พบว่ากระจกเคลือบ ZnO:B ให้ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร ( $I_{sc}$ )  $18.9 \text{ mA/cm}^2$  มากกว่าบนกระจก  $SnO_2:F$  ที่มีค่า  $17.1 \text{ mA/cm}^2$  เป็นผลมาจากความขรุขระของฟิล์ม ZnO:B ที่มากกว่าทำให้แสงกระจายตัวได้ดีเป็นการเพิ่มทางเดินของแสงให้ยาวขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรของเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น จากผลการทดลองสามารถสร้างฟิล์ม ZnO:B บนกระจกด้วยวิธี MOCVD ที่คุณสมบัติโดยรวมใกล้เคียงกับกระจก  $SnO_2:F$  ที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ได้