

บทที่ 3

วิธีการศึกษาวิจัย

ทั่วไป

งานวิจัยนี้ศึกษา กำลังอัดแกนเดียว และลักษณะโครงสร้างจุลภาคของดินเหนียวน้ำกร่อย กรุงเทพฯ ที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์และการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าชีวมวล โดยแปรผันตัวแปรควบคุม ได้แก่ อัตราส่วนปริมาณน้ำในดินต่อปริมาณวัสดุเชื่อมประสานในช่วงที่ตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวแปรควบคุมกำลังอัดแกนเดียวของดินซีเมนต์ อายุบ่ม อัตราส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ (เถ้าชีวมวล) และอัตราส่วนการบวมตัวอิสระ ดินตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ที่เก็บจากแหล่งดินน้ำกร่อย (Intertidal Bangkok Clay) เถ้าลอยที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทไทยเพาเวอร์โอเพอร์เลต จำกัด (TPO) ที่ ม.3 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา วิธีการศึกษาวิจัยจะประกอบด้วยการศึกษาใน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1: การเก็บและรวบรวมข้อมูลกำลังอัดแกนเดียวของเสาเข็มดินซีเมนต์ในสนามจริง และ


ส่วนที่ 2: การทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งประกอบไปด้วยการทดสอบหาคุณสมบัติพื้นฐานของดินทดสอบ การทดสอบกำลังอัดแกนเดียว การทดสอบการกระจายขนาดช่องว่าง (Mercury intrusion porosimeter) การถ่ายภาพโครงสร้างจุลภาคด้วยการส่องกวาด (Scanning Electron Microscope) และการทดสอบการวัดความร้อนภายใต้สูญญากาศ (Thermalgravimetry Analysis) ที่ทุกตัวแปรควบคุม ในส่วนการทดสอบนี้แบ่งทำการศึกษาเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ

- ศึกษาหาอิทธิพลของการบวมตัวอิสระของดินต่อกำลังอัดแกนเดียวของดินซีเมนต์และดินซีเมนต์ผสมเถ้าชีวมวล


- สร้างสมการทำนายกำลังอัดแกนเดียวของดินซีเมนต์และดินซีเมนต์ผสมเถ้าลอย

- ศึกษาโครงสร้างจุลภาคของดินซีเมนต์เถ้าลอยในช่วงปริมาณความชื้นสูง

รายละเอียดของการศึกษาทั้งหมดอธิบายพอสังเขปดังภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 วิธีการศึกษาพอสังเขป



ภาพที่ 3.1(ต่อ) วิธีการศึกษาพอลิสังเขป

ขั้นตอนการทำงาน

งานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) รวบรวมผลทดสอบด้านกำลังของเสาเข็มดินซีเมนต์ในสนาม และ 2) ทำการทดสอบดินตัวอย่างในห้องปฏิบัติการโดยมีขั้นตอนการทำงานแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 2.1) การหาปัจจัยควบคุมกำลังอัดแกนเดียวของดินซีเมนต์โดยครอบคลุมดินที่ไม่มีการบวมตัวถึงดินที่มีการบวมตัวสูงพร้อมทั้งนำเสนอสมการทำนายกำลังอัดแกนเดียวของดิน

เหนียวกรุงเทพฯผสมซีเมนต์ 2.2) การหาสมการทำนายกำลังอัดของดินซีเมนต์ผสมเถ้าชีวมวลและ
2.3) การศึกษาโครงสร้างจุลภาค โดยมีรายละเอียดการศึกษาดังนี้

1.การหาปัจจัยควบคุมกำลังอัดแกนเดียวของดินซีเมนต์

การหาปัจจัยควบคุมกำลังอัดแกนเดียวของดินซีเมนต์โดยครอบคลุมดินที่ไม่มีการบวมตัว
ถึงดินที่มีการบวมตัวสูงพร้อมทั้งนำเสนอสมการทำนายกำลังอัดของดินเหนียวกรุงเทพฯผสมซีเมนต์
โดยมีเป้าหมายคือ

ก) เพื่อศึกษาหาช่วงปริมาณความชื้นที่ไม่มีผลต่อกำลังอัดแกนเดียวของดินซีเมนต์

ข) เพื่อศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนการบวมตัวอิสระ (Prakash and Sridharan, 2004) ต่อ
กำลังอัดแกนเดียวของดินเม็ดละเอียดผสมซีเมนต์โดยทำการทดสอบดินเบนโทไนท์ ดินคาโอไลไนท์
และดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯตามส่วนผสมที่กำหนดและหาสมการทำนายกำลังอัดของดินซีเมนต์

มีรายละเอียดย่อยของการศึกษาดังนี้

1. ดินตัวอย่างที่จะใช้ในงานวิจัยนี้ครอบคลุมดินเหนียวไม่บวมตัวถึงดินบวมตัว ซึ่ง
ประกอบด้วยดินดินคาโอไลไนท์ (ดินเหนียวไม่บวมตัว) ดินเหนียวกรุงเทพฯ (ดินเหนียวบวมตัวต่ำ) ซึ่ง
ถูกเก็บที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนวงแหวนรอบนอกตะวันออก
(ตอน 3) ตอนอำเภอลำลูกกา – อำเภอธัญบุรี ที่ความลึก 3 ถึง 4 เมตรจากผิวดินและดินเบนโท
ไนท์ (ดินเหนียวบวมตัวสูง) จากนั้นทดสอบหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมพื้นฐาน ได้แก่ ความ
ถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน การกระจายตัวของตัวอย่าง ปริมาณความชื้น พิกัดอัตราเบอร์กและ
อัตราส่วนการบวมตัวอิสระ (Free Swelling Ratio, FSR) เป็นต้น

2. ในส่วนการศึกษาหาช่วงปริมาณความชื้นที่ไม่มีผลต่อกำลังอัดของดินซีเมนต์ ให้ทำ
การผสมดินตัวอย่าง (ดินเบนโทไนท์ ดินคาโอไลไนท์และดินเหนียวน้ำกร่อยกรุงเทพฯ ฯ) กับ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ที่อัตราส่วนปริมาณความชื้นในดินต่อปริมาณซีเมนต์ เท่ากับ 2.5
ถึง 7.5 โดยน้ำหนักดินแห้ง กำหนดปริมาณความชื้นเท่ากับ 0.6 ถึง 2.5 เท่าของค่าดัชนีเหลวเพื่อ
จำลองปริมาณน้ำที่สูงเนื่องจากการเทคนิคการผสมเล็ก จากนั้นผสมกับดินที่ได้จากการเตรียมตาม
สัดส่วนต่าง ๆ ทำการกวนส่วนผสมทั้งหมด (ดินทดสอบ น้ำและปูนซีเมนต์ ตามสัดส่วนที่กำหนด
ไว้) ในเครื่องผสมประมาณ 10 นาที เพื่อให้ส่วนผสมเข้ากัน จากนั้นทำการใส่ส่วนผสมที่ได้สำหรับ
การทดสอบ Unconfined Compression Test ในแบบหล่อทรงกระบอกขนาดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเท่ากับ 5 เซนติเมตร และความสูงเท่ากับ 10 เซนติเมตร ทั้งนี้ทำการควบคุมหน่วย
น้ำหนักของดินในแต่ละก้อนให้เท่ากันโดยทำการอัดตัวอย่างทดสอบอย่างน้อย 3 ก้อนตัวอย่าง
สำหรับแต่ละส่วนผสมและทำการบ่มตัวอย่างทั้งหมดในห้องบ่ม เป็นเวลา 7 วันสำหรับการหาช่วง

ที่ปริมาณความชื้นไม่เป็นตัวแปรควบคุมกำลังอัด และ 7, 14, 28 และ 60 วัน สำหรับการหาสมการทำนายกำลังอัด

3. ในส่วนการศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนการบวมตัวอิสระนั้น ทำการทดสอบหาค่าอัตราเบร็กซ์ของดินเหนียวกรุงเทพฯ ดินคาโอลิไนท์ ดินเบนโทไนท์และดินที่เกิดจากการผสมกันตามอัตราส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ดินมีค่าอัตราส่วนการบวมตัวอิสระที่แตกต่างกัน และทำการผสมดินดังกล่าวด้วยปริมาณอัตราส่วนปริมาณความชื้นในดินต่อซีเมนต์ที่เท่ากัน ในที่นี้เลือกเท่ากับ 3.5 กำหนดปริมาณความชื้นเท่ากับ 0.6 ถึง 2.5 เท่าของค่าดัชนีเหลว โดยทำการทดสอบที่อายุบ่ม 7 วัน จากนั้นทำการทดสอบกำลังอัดแกนเดี่ยว (Unconfined Compression Test) รวมตัวอย่างในการทดสอบสำหรับการทดสอบ ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1

จำนวนตัวอย่างดินทดสอบผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

การทดสอบ	ปริมาณความชื้น, %	อัตราส่วน, w/C	ระยะบ่ม (วัน)	จำนวน ตัวอย่าง (ก้อน)
1. กำลังอัดแกนเดี่ยว ^A	ปริมาณความชื้นที่ดัชนีเหลว, LI เท่ากับ			
ก.ดินเบนโทไนท์	0.6 0.8 1 1.5 และ 2	2.5 – 7.5	7	45
ข.ดินคาโอลิไนท์	1 1.5 2 และ 2.5	(3 สัดส่วน)	7	36
ค.ดินเหนียวกรุงเทพฯ	1 1.5 2 และ 2.5		7	36
2. กำลังอัดแกนเดี่ยว ^B	ปริมาณความชื้นที่ดัชนีเหลว, LI เท่ากับ	3.5	7	
ก.ดินเบนโทไนท์				18
ข.ดินคาโอลิไนท์	0.6 0.8 1 1.5 2 และ 2.5			18
ค.ดินเหนียวกรุงเทพฯ				18
ง. ดินผสม 1				18
จ. ดินผสม 2				18
3. กำลังอัดแกนเดี่ยว ^C				
ก.ดินเบนโทไนท์	เลือกปริมาณความชื้น 1 จุด	2.5 – 7.5		60
ข.ดินคาโอลิไนท์	โดยได้จากผลทดสอบในส่วน	(5 สัดส่วน)	7,14,28,	60
ค.ดินเหนียวกรุงเทพฯ	ที่ 1		60	60
รวมทั้งหมด				387

- หมายเหตุ:
- ^A หมายถึงการทดสอบในการหาช่วงปริมาณความชื้นที่ไม่ควบคุมกำลังอัดของดินซีเมนต์
 - ^B หมายถึงการทดสอบในการหาอิทธิพลของการบวมตัวอิสระต่อกำลังอัดของดินซีเมนต์
 - ^C หมายถึงการทดสอบในการหาสมการทำนายกำลังอัดแกนเดียวของดินซีเมนต์

2. การหาสมการทำนายกำลังอัดแกนเดียวของดินซีเมนต์ผสมเถ้าชีวมวล

เป้าหมายเพื่อหาสมการทำนายกำลังอัดแกนเดียวของดินซีเมนต์ผสมเถ้าชีวมวลในห้องปฏิบัติการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ดินตัวอย่างที่จะใช้ในงานวิจัยนี้ครอบคลุมดินเหนียวไม่บวมตัวถึงดินบวมตัวต่ำ ซึ่งประกอบด้วยดินคาโอไลไนท์ (ดินเหนียวไม่บวมตัว) และดินเหนียวกรุงเทพ (ดินเหนียวบวมตัวต่ำ) ดินเหนียวที่ใช้ในการทดสอบวิจัยนี้เป็นดินเหนียวน้ำกร่อยกรุงเทพ (Intertidal Bangkok Clay) บริเวณสถานที่ก่อสร้างถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนวงแหวนรอบนอกตะวันออก (ตอน 3) ตอนอำเภอลำลูกกา – อำเภอธัญบุรี เป็นดินเหนียวแบบปั้นใหม่ซึ่ง ตัวอย่างดินถูกเก็บที่ความลึก 3 ถึง 4 เมตร จากผิวดิน จากนั้นทดสอบหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมพื้นฐาน ได้แก่ ความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน ไฮโดรมิเตอร์ ปริมาณความชื้นและพิกัดอัตราส่วนการบวมตัวอิสระ (Free Swelling Ratio, FSR)

2. ปรับปริมาณความชื้นของดินให้อยู่ระหว่างช่วงความชื้นที่ไม่เป็นตัวแปรควบคุมกำลังอัดของดินซีเมนต์ (ผลทดสอบจากส่วนที่ 3.2.1) และเตรียมตัวอย่างเถ้าลอยโดยนำเถ้าชีวมวลมาบดด้วยเครื่องบดเซรามิก และทำการร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 325 (เรียกเถ้าชนิดนี้ว่า เถ้าละเอียด) ทั้งนี้เพื่อควบคุมขนาดของเถ้าชีวมวลที่ใช้ในการผสม

3. ผสมดินตัวอย่างเข้ากับซีเมนต์และเถ้าชีวมวลละเอียด ในอัตราส่วนผสมระหว่างปริมาณน้ำในดินต่อปริมาณสารเชื่อมประสานในช่วงระหว่าง 2.5 ถึง 7.5 โดยน้ำหนักดินแห้ง เมื่อปริมาณความชื้น เลือกสองจุดจากผลทดสอบในส่วนแรก กำหนดแปรผันอัตราส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าชีวมวลตั้งแต่ 0 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักปูนซีเมนต์

4. เทส่วนผสมระหว่างดิน-ปูนซีเมนต์-เถ้าชีวมวล-น้ำ ในเครื่องผสมและทำการตีกลนส่วนผสมทั้งหมดในเวลาประมาณ 10 นาทีเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นทำการใส่ส่วนผสมที่ได้ในแบบหล่อทรงกระบอกขนาด 5x10 เซนติเมตร ห่อด้วยพลาสติก และบ่มในห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เป็นเวลา 7, 14, 28 และ 60 วัน แต่ละชุดตัวอย่างควรมีอย่างน้อย 3 ก้อนตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของการทดสอบ

5. ทำการทดสอบกำลังอัดแกนเดียวของดินซีเมนต์เถ้าชีวมวลที่อายุบ่มต่างๆ

6. ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบและสร้างสมการทำนายกำลังอัดแกนเดียว โดยอาศัยทฤษฎีที่นำเสนอในงานศึกษาวิจัยที่ผ่านมา พร้อมทั้งหาศักยภาพของเถ้าชีวมวลในค่าสัมประสิทธิ์ของความสามารถเทียบเท่าปูนซีเมนต์

7. รวมตัวอย่างในการทดสอบสำหรับการทดสอบ ดังตารางที่ 3.2

8. สำหรับงานในภาคสนามทำการเก็บข้อมูลผลทดสอบกำลังของดินซีเมนต์ที่ระดับความลึกต่าง ๆ อัตราส่วนการผสม ปริมาณความชื้น อัตราการจมลงของไบพัต อัตราการตั้งขึ้นของไบพัต ชนิดและลักษณะของไบพัต เป็นต้น จากโครงการก่อสร้างจริงซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของกรมทางหลวงแห่งประเทศไทย ที่โครงการก่อสร้างถนนบริเวณวงแหวนรอบนอกตะวันออก เส้นบางพลี - ราษฎร์

ตารางที่ 3.2

จำนวนตัวอย่างดินคาโอไลน์ท์และดินเหนียวกรุงเทพมหานครผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 และเถ้าชีวมวลในส่วนที่ 2

การทดสอบ	ปริมาณความชื้น, %	อัตราส่วน , w_c/B	ระยะบ่ม (วัน)	อัตราส่วน เถ้าชีวมวล** %	จำนวน ตัวอย่าง (ก้อน)
1. กำลังอัดแกนเดียว					
- ดินเหนียวกรุงเทพ	2 จุดซึ่งอยู่ในช่วง ของผลทดสอบ	2.5 – 7.5 (5 สัดส่วน)	7,14, 28, 60	10 ถึง 40 (4 สัดส่วน)	480
- ดินคาโอไลน์ท์	จากส่วนที่ 3.2.1			10 ถึง 30 (4 สัดส่วน)	480
รวมทั้งหมด					960

หมายเหตุ:

- ** หมายถึงอัตราส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ต่อเถ้าชีวมวล (C:BioF) เท่ากับ (90:10, 80:20, 70:30 และ 60:40) โดยน้ำหนักปูนซีเมนต์

3.การศึกษาโครงสร้างทางจุลภาค

ทำการศึกษาโครงสร้างจุลภาคด้านกำลังอัดของดินเหนียวกรุงเทพฯผสมซีเมนต์และเถ้าชีวมวลโดยมีเป้าหมาย เพื่อทราบพฤติกรรมด้านกำลังที่ได้จากการทดสอบทางจุลภาค

3.1การทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเถ้าลอย

- ทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของเถ้าลอย โดยใช้ขวดทดลอง Le Chatelier ตามมาตรฐาน ASTM C 188

- วิเคราะห์การกระจายของอนุภาค (Particle Size distribution) ด้วยเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคระบบเลเซอร์ (Laser Particle Size Analyzer) ดังภาพที่ 3.2

- ถ่ายภาพขยายกำลังสูงสุดของเถ้าลอย โดยกล้องจุลทรรศน์ชนิดส่องกราด (Scanning Electron Microscope) ดังภาพที่ 3.3

- หาค่าองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอย โดยเครื่องวิเคราะห์ธาตุ CHNS – 932 ดังภาพที่

3.4



ภาพที่ 3.2 เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคระบบเลเซอร์ (Laser Particle Size Analyzer)



ภาพที่ 3.3 กล้องจุลทรรศน์ชนิดส่องกราด (Scanning Electron Microscope)



ภาพที่ 3.4 เครื่องวิเคราะห์ธาตุ CHNS – 932

3.2 การอัดตัวอย่างดินเหนียวซีเมนต์ผสมเถ้าชีวมวล

นำดินตัวอย่างผสมสารเชื่อมประสานด้วยอัตราส่วนปริมาณความชื้นในดินต่อส่วนผสมเท่ากับ 3 ด้วยปริมาณซีเมนต์คิดเทียบต่อน้ำหนักดินแห้งและใช้อัตราส่วนแทนที่ซีเมนต์ด้วยเถ้าชีวมวลในปริมาณ 0, 10, 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักปูนซีเมนต์และเติมน้ำซึ่งปริมาณน้ำจะแปรผันโดยกำหนดให้ใช้ปริมาณความชื้นในช่วงควบคุม ซึ่งได้ผลจากการทดสอบในส่วนแรกมาแล้วนั้น ผสมดินและวัสดุเชื่อมประสานให้เข้ากันในเครื่องผสมจนวัสดุที่ผสมมีสีกลมกลืนเป็นสีเดียวกัน ทำการกวนผสมให้เนื้อดินมีลักษณะสม่ำเสมอประมาณ 5 ถึง 10 นาที จากนั้นทำการใส่ดินผสมในแบบตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร สูง 100 มิลลิเมตร โดยจะทำการอัดตัวอย่างละ 3 ชุด เมื่อดันตัวอย่างออกจากแบบจะนำตัวอย่างห่อด้วยฟิล์มถนอมอาหาร บ่มในอุณหภูมิห้อง โดยที่ระยะเวลาการบ่ม 28 และ 60 วัน เมื่อครบอายุการบ่มนำตัวอย่างออกจากฟิล์มถนอมอาหาร และนำไปทำการทดสอบกำลังอัดแกนเดียวและการทดสอบทางจุลภาคทันที

3.3 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

การศึกษาด้านโครงสร้างจุลภาคของดินซีเมนต์ผสมเถ้าชีวมวล ดำเนินการหลังจากการทดสอบกำลังอัดแกนเดียวแล้วเสร็จ เก็บตัวอย่างดินที่วัดสัดส่วนกลางไปวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคโดยการวิเคราะห์ผลของโครงสร้างจุลภาคจะทำการทดสอบทั้งหมด 3 การทดสอบ ได้แก่ 1) การทดสอบด้วยเครื่อง Mercury intrusion Porosimeter, 2) การทดสอบ Thermalgravimetry Analysis และ 3) การถ่ายภาพด้วยเครื่อง Scanning Electron Microscope

3.3.1 การทดสอบด้วยเครื่อง Mercury intrusion porosimeter

ดังภาพที่ 3.5 เป็นหลักการของการวัดค่าการกระจายตัวของขนาดช่องว่างในเม็ดดินโดยใช้ Mercury intrusion technique ซึ่งขนาดช่องว่างในเม็ดดินสามารถคำนวณได้ โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความดันจากการอัดปรอท (P) กับ surface tension ของปรอท (σ) ดังภาพที่ 3.5 Washburn (1921) ได้นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน P และขนาดช่องว่าง d_p ภาพที่ 3.6 เป็นเครื่องมือใช้หาการกระจายตัวของขนาดช่องว่างในเม็ดดินปริมาณช่องว่างในเม็ดดิน โดยใช้ Mercury intrusion technique ซึ่งขนาดช่องว่างในเม็ดดินจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุการบ่มของดินซีเมนต์ผสมเถ้าชีวมวล ดินซีเมนต์ผสมเถ้าชีวมวลที่อายุการบ่มน้อยๆจะมีช่องว่างระหว่างเม็ด ดินขนาดใหญ่ เนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชันยังเกิด แต่เมื่ออายุบ่มเพิ่มขึ้นปฏิกิริยาไฮเดรชัน และปฏิกิริยาจากเถ้าลอยเกิดเพิ่มขึ้นภายในก้อนดินซีเมนต์ผสมเถ้าลอย ทำให้ช่องว่างของมวลดินมีขนาดที่เล็กลง ซึ่งสามารถคำนวณได้ โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความดันจากการอัดปรอท (P) กับ surface tension ของปรอท (σ) Washburn (1921) ได้นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน P และขนาดช่องว่าง d_p ดังสมการที่ 3.1


$$P \times d_p = -4\sigma \cos \theta \quad (3.1)$$

P คือ ความเค้นจากการอัดปรอท (Pa)

d_p คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องว่าง

σ คือ Surface tension ของปรอท มีค่าประมาณ 0.484 N/m

θ คือ มุมสัมผัสระหว่างดินกับปรอท มีค่าประมาณ 140



ภาพที่ 3.5 หลักการของการวัดขนาดของช่องว่างในเม็ดดิน




ภาพที่ 3.6 เครื่อง Mercury intrusion porosimeter

3.3.2 การทดสอบ Thermalgravimetry Analysis

Thermal analysis (TA) เป็นเทคนิคในการแบ่งกลุ่มของตัวอย่าง ด้วยการใช้เวลาเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป เครื่องรับสัญญาณ หรืออุณหภูมิ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่าง เป็นการระบุรายละเอียดด้วยโปรแกรม ขั้นตอนต่างๆเป็นการให้ความร้อนหรือความเย็นที่อัตราที่แน่นอนของการเปลี่ยนอุณหภูมิ หรือการให้อุณหภูมิที่คงที่หรือการให้อย่างต่อเนื่อง Thermal มีอยู่หลายวิธี ผลที่ได้รับจากการทดสอบจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ใช้ระหว่างการทดสอบตัวอย่าง เหตุผลนี้ขบวนการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโดยธรรมชาติ สัญญาณที่เกิดจากเครื่องกำเนิดสัญญาณจะขึ้นอยู่กับขอบเขตและอัตราของการเกิดปฏิกิริยา หรือขอบเขตและอัตราคุณสมบัติที่สม่ำเสมอของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงความร้อนโดยการนำ การพา และการแผ่รังสีรอบๆตัวอย่าง จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของตัวอย่าง เพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่ใช้ Thermal พิจารณาผลการทดสอบ จะต้องมีความแม่นยำในการเปรียบเทียบตัวอย่าง เมื่อทำการเขียนกราฟภายใต้เงื่อนไข หรือเมื่อมีความแตกต่างของเงื่อนไข


Thermalgravimetry (TG) คือเทคนิคในการพิจารณามวลของตัวอย่าง คือเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปเครื่องรับสัญญาณ หรืออุณหภูมิ ที่เกิดขึ้นกับของตัวอย่าง เป็นการระบุรายละเอียดคือโปรแกรม TG เริ่มต้นจากการบันทึกของ Doval, Keattch and Dollimore และ Wendlandt ซึ่งได้แสดงให้เห็นขอบและการช่วยเหลือของ Honda ในปี ค.ศ. 1915 โดยใช้ตาชั่งแบบแขนยื่น กับเตาอิเล็กทรอนิกส์ทำการค้นคว้าออกไซด์ของกำมะถัน เครื่องมือที่ใช้ทดสอบตัวอย่างได้มีการปรับปรุงโดยให้มีการชั่งที่เป็นตามธรรมชาติ และเตาสามารถควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังภาพที่ 3.7



ภาพที่ 3.7 แผนผังการทำงานของเครื่อง Thermalgravimetry

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ด้วย Thermalgravimetry มีอยู่มากมาย ซึ่งสามารถเรียงตามลำดับความสำคัญได้ดังนี้ วิเคราะห์ส่วนประกอบ, ศึกษาการเกิดออกซิเดชัน, และศึกษาการลดลงของมวล เป็นต้น ปริมาณของ Calcium Hydroxide (Ca(OH)_2) ที่อยู่ในซีเมนต์เพสต์ (Cement Paste) เป็นผลเนื่องจากการทำปฏิกิริยาของซีเมนต์กับน้ำ และปฏิกิริยาปอซโซลาน (Pozzolan reaction) ที่ทำกับเถ้าลอย (Fly Ash) สามารถสังเกตได้จากปริมาณการลดลงของ Ca(OH)_2 การทดสอบด้วยเครื่อง Thermalgravimetry analysis (TGA) ดังภาพที่ 3.8 เป็นวิธีที่แม่นยำและเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง

สำหรับใช้หาปริมาณของผลึก Ca(OH)_2 , ปริมาณน้ำที่สูญเสีย ประกอบด้วย CSH, เอทริงไกต์ (Ettringite), ยิบซัม (Gypsum) และอื่นๆ ปริมาณของ Ca(OH)_2 สามารถหาได้จากการสูญเสียน้ำหนักของตัวอย่างในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 450 ถึง 580 องศาเซลเซียส ซึ่งจะแสดงอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนัที่สูญเสีย เมื่อให้ความร้อนกับตัวอย่างที่อุณหภูมิระหว่าง 450 ถึง 580 องศาเซลเซียส (El-Jazairi and Illston, 1977, 1980 และ Wang et al., 2004) ผลึก Ca(OH)_2 จะสลายตัวเป็น Calcium Oxide (CaO) กับน้ำ ดังสมการที่ 3.2



ปริมาณ Calcium Hydroxide (Ca(OH)_2) สามารถวัดได้ด้วยวิธี Thermalgravimetry method (TG) คือ ปริมาณของ Ca(OH)_2 จะแสดงให้เห็นช่วงเวลาที่มียุทธยาน้อยที่สุด ซึ่งเป็นผลจากปฏิกิริยาไฮเดชัน (Hydration) และปฏิกิริยาปอซโซลาน ปริมาณของ Calcium Hydroxide นี้เรียกว่า ปริมาณ Calcium Hydroxide ที่สามารถวัดได้ ซึ่งปริมาณของ Calcium Hydroxide เป็นปริมาณที่เหมาะสมที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยา Hydration ซึ่งสามารถหาได้โดยใช้ TG method ที่อยู่ในซีเมนต์เพสต์ธรรมดา ปริมาณ Calcium Hydroxide ที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยา Hydration ของเถ้าลอยกับซีเมนต์เพสต์ สามารถรู้ได้โดยการเปรียบเทียบอัตราส่วนซีเมนต์ที่ใช้ในการผสม อย่างไรก็ตาม ปริมาณของเถ้าลอยที่เข้ามาทำปฏิกิริยาปอซโซลาน จะทำให้ปริมาณของ Calcium Hydroxide ลดลง การลดลงของปริมาณ Calcium Hydroxide สามารถทราบได้จาก เปอร์เซ็นต์ของการนำ Calcium Hydroxide เข้าทำปฏิกิริยาปอซโซลาน โดยการเปรียบเทียบ Calcium Hydroxide จากซีเมนต์เพสต์ กับเถ้าลอยผสมซีเมนต์เพสต์ ดังสมการที่ 3.3

$$P = H \times \left(1 - \frac{R}{100}\right) - F \quad (3.3)$$

เมื่อ P = เปอร์เซนต์ Calcuim Hydroxide ที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาปอซโซลาน

R = เปอร์เซนต์ของซีเมนต์ที่ถูกแทนที่ด้วยเถ้าลอย โดยน้ำหนัก

H = เปอร์เซนต์ Calcuim Hydroxide จากซีเมนต์เฟสท์

F = เปอร์เซนต์ Calcuim Hydroxide จากเฟสท์ของเถ้าลอย



ภาพที่ 3.8 เครื่อง Simultaneous TGA analyzer

กราฟของ TGA จะแสดงค่าการสูญเสียน้ำหนักที่จุดยอดของกราฟเป็นช่วงๆ โดยจะทำการเปรียบเทียบกับน้ำหนักเริ่มต้นของสารก่อนทำการทดสอบ เมื่อมีความร้อนที่เหมาะสม น้ำจะสลายตัวไปทำให้เกิดการลดลงของน้ำหนักทั้งหมด ซึ่งจะหมายความว่า ปริมาณน้ำที่หายไป ดังนั้นจึงสามารถ หาปริมาณ Calcium Hydroxide จากปริมาณน้ำได้ โดยใช้สมการที่ 3.3 การคำนวณจะขึ้นอยู่กับจุดตัดของปริมาณ Calcium Hydroxide ที่สูญเสียโดยอ้างอิงกับปริมาณที่มีค่าคงที่ คุณสมบัติที่ทำให้เกิดการสลายตัวของสารต่างๆ ในซีเมนต์เฟสท์ ดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3

อุณหภูมิที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาการสลายตัวของสารต่างๆ ในซีเมนต์เพสต์
(Decomposition Reaction)

ลำดับที่	อุณหภูมิ ($^{\circ}\text{C}$)	ปฏิกิริยา
1	100	น้ำในช่องว่างระเหย
2	180	การสลายตัวของ CSH
3	350	การสลายตัวของ CSH
4	400	การสลายตัวของ CSH
5	600	การสลายตัวของ Ca(OH)_2
6	700	การสลายตัวของ Ca(OH)_3

3.3.3 การถ่ายภาพด้วยเครื่อง Scanning Electron Microscope, (SEM)

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron microscope) เกิดจากการคิดค้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการมองเห็นวัตถุของกล้องจุลทรรศน์ให้สามารถแจจแจงรายละเอียดของภาพได้มากขึ้นกว่าเดิม โดยการประกอญต์นำเอาอิเล็กตรอนที่มีช่วงคลื่นสั้นกว่าคลื่นแสงมาใช้แทนคลื่นแสงและใช้เลนส์สนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาแทนเลนส์กระจก และมีตัวตรวจวัดที่จะมาจับสัญญาณอิเล็กตรอนที่เกิดจากการที่ลำแสงอิเล็กตรอนไปกระทบผิวตัวอย่าง จากนั้นก็จะมีอุปกรณ์ในการแปลงสัญญาณที่ได้ให้เป็นสัญญาณภาพปรากฏบนจอรับต่อไป ผลที่ได้คือ ภาพของวัตถุหรือตัวอย่างมีกำลังขยายมากกว่า 3,000 เท่า ถึงระดับมากกว่า 100,000 เท่า (กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดาสามารถทำกำลังขยายได้เต็มที่ไม่เกิน 3,000 เท่า) และสามารถแจจแจงรายละเอียดของภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวอย่างได้ตั้งแต่ 3 ถึง 100 นาโนเมตร (nanometer) ในขณะที่กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงส่องสว่างธรรมดามีกำลังแยกแยะใช้วัตถุเล็กสุดเพียง 0.2 ไมครอน เท่านั้น

ในกรณีที่เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุประกอบอยู่ด้วย เรียกว่า กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนวิเคราะห์ (Analytical electron microscope) โดยในการวิเคราะห์ธาตุจะเป็นการวิเคราะห์เฉพาะจุด (Spot analysis) หรือพื้นที่เล็กๆ ที่ใช้อิเล็กตรอนเป็นหัววัด เรียกว่า อิเล็กตรอนโพรบไมโครแอนาไลซิส (Electron Probe Microanalysis, EPMA) โดยใช้การวิเคราะห์ธาตุด้วยการวัดรังสีเอกซ์เฉพาะตัว (Characteristic x-ray) ซึ่งมีทั้งแบบเวฟเลงท์ดีสเพอร์ซีฟเอกซ์เรย์สเปกโทรโฟโตเมทรี (Wavelength Dispersive X-ray Spectrophotometry,

WDS) และแบบเอนเนอริย์ดิสเพอร์ซีฟเอกซเรย์สเปกโทรโฟโตเมทรี (Energy Dispersive X-ray Spectrophotometry, EDS)

ในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) สัญญาณภาพที่ได้เกิดจากการใช้ตัวตรวจวัดอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary Electron detector, SE detector) มาจับสัญญาณอิเล็กตรอนทุติยภูมิที่เกิดขึ้น หรือใช้ตัวตรวจวัดอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ (Backscatter Electron detector) มาจับสัญญาณอิเล็กตรอนกระเจิงกลับที่เกิดขึ้น ดังนั้น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบนี้จะสามารถประกอบอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์ได้ทั้งแบบ EDS และ WDS เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ธาตุโดยอาศัยหลักการแยกรังสีตามลำดับพลังงาน

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron microscope) ดังภาพที่ 3.9 เป็นการทดสอบในเชิงคุณภาพ ภาพถ่ายจาก SEM แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงภายในก้อนดินซีเมนต์ผสมเถ้าลอย เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันที่แปรผันตามอายุปม ทำให้ขนาดของช่องว่างระหว่างเม็ดดินมีขนาดเล็กลง ซึ่งผลที่ได้จากการทดสอบ SEM ได้จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของภาพถ่าย รวมตัวอย่างทดสอบทั้งหมดในส่วนนี้แสดงดังตารางที่ 3.4



ภาพที่ 3.9 กล้องจุลทรรศน์ชนิดส่องกราด (Scanning Electron Microscope)

ตารางที่ 3.4

จำนวนตัวอย่างดินเหนียวกรุงเทพฯผสมซีเมนต์และเถ้าชีวมวล
สำหรับการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาค

ตัวแปร	จำนวน	หมายเหตุ
ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯตัวอย่าง	1 แหล่ง	บริเวณฉนวนวี-ลำลูกกา
ปริมาณความชื้น	1 จุด	ปริมาณความชื้นเท่ากับ 1LI
อายุบ่ม	2 ช่วง	28 และ 60 วัน
อัตราส่วนปริมาณความชื้นในดินต่อ ส่วนผสม	1 อัตราส่วน	3 สำหรับ UCS-test และ สำหรับส่วน Microstructure test
อัตราส่วนระหว่างปริมาณปูนซีเมนต์ต่อ ปริมาณเถ้าชีวมวล	7 สัดส่วน	1. ซีเมนต์ต่อเถ้า 100 : 0 2. ซีเมนต์ต่อเถ้า 90 : 0 3. ซีเมนต์ต่อเถ้า 80 : 0 4. ซีเมนต์ต่อเถ้า 70 : 0 5. ซีเมนต์ต่อเถ้า 90 : 10 6. ซีเมนต์ต่อเถ้า 80 : 20 7. ซีเมนต์ต่อเถ้า 70 : 30
ความละเอียดของเถ้าชีวมวล	1 จุด	1. เถ้าละเอียดที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 325
จำนวนตัวอย่าง - การทดสอบหา Unconfined compressive strength - การถ่ายภาพจุลภาค - การกระจายตัวของช่องว่าง - Thermalgravimetry method (TG)	3 ตัวอย่าง /ชุด 1 ตัวอย่าง /ชุด 1 ตัวอย่าง /ชุด 1 ตัวอย่าง /ชุด	 (1LI ที่ $w_c/B = 3$ ที่ระยะบ่ม = 28, 60 วัน) (1LI ที่ $w_c/B = 3$ ที่ระยะบ่ม = 28, 60 วัน) (1LI ที่ $w_c/B = 3$ ที่ระยะบ่ม = 28, 60 วัน)
รวมตัวอย่างทดสอบทั้งหมด	42 ตัวอย่าง สำหรับการทดสอบ Unconfined compression test และ 50 ตัวอย่าง สำหรับการทดสอบ MIP, TGA, SEM, XRF (ดินเหนียว อ่อนกรุงเทพฯ ดินคาโอไลน์ ดินเบนโทไนท์ ปูนซีเมนต์และ เถ้า ชีวมวลละเอียด)	

4. การวิเคราะห์และสรุปผลทดสอบ

การวิเคราะห์และสรุปผลทดสอบ ประกอบด้วย

- วิเคราะห์และสรุปผลทดสอบ โดยแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของตัวแปรควบคุม

- อธิบายผลการเปลี่ยนแปลงกำลังอัดแกนเดียวของดินซีเมนต์เถ้าลอยโดยอาศัยผล
โครงสร้างจุลภาคของดินผสมวัสดุเชื่อมประสาน สร้างสมการทำนายกำลังของดินซีเมนต์เถ้าลอย
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้เถ้าชีวมวลแทนที่ในการปรับปรุงดินเหนียว ในเชิง
วิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์
- เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์