

บทที่ 2

ภูมิหลัง

ยางคอมโพสิตที่เสริมแรงด้วยสารตัวเติมเซลลูโลส (lignocellulosic filler) ได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีน้ำหนักเฉพาะ (specific weight) ที่ต่ำ และมีราคาถูก ข้อดีของสารตัวเติมเซลลูโลสได้แก่ ราคาถูก ไม่อันตรายต่อเครื่องจักร มีความแข็งแรงเฉพาะที่รับได้ สามารถย่อยสลายได้ในระบบชีวภาพ และสามารถปลูกทดแทนได้ แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่สำคัญในการเสริมแรงยางธรรมชาติด้วยสารตัวเติมเซลลูโลส คือความไม่เข้ากันของยางธรรมชาติและสารตัวเติมเซลลูโลส เนื่องจากสารตัวเติมเซลลูโลสมีความเป็นขี้ที่เด่น ส่วนยางธรรมชาติมีความเป็นขี้ที่ต่ำ ส่งผลต่อความไม่เข้ากันของเมทริกซ์และสารตัวเติมเซลลูโลส ทำให้การยึดติดที่อินเทอร์เฟซระหว่างสารตัวเติมเซลลูโลสและเมทริกซ์ต่ำ ซึ่งทำให้สมบัติทางกลของคอมโพสิตต่ำ การปรับปรุงการยึดติดระหว่างเมทริกซ์และสารตัวเติมเซลลูโลส สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การตัดแปรพื้นผิวของสารตัวเติมเซลลูโลส การตัดแปรเมทริกซ์ และการใส่สารช่วยให้เข้ากันได้ นอกจากนี้การใส่สารตัวเติมเซลลูโลสชนิดที่สองหรือมากกว่าสองชนิด จะสามารถช่วยปรับสมบัติทางกลของคอมโพสิตได้เนื่องจากสารตัวเติมเซลลูโลสแต่ละชนิดมีสมบัติทางกลที่ต่างกัน

2.1 การปรับปรุงการยึดติดระหว่างเส้นใยธรรมชาติและยางธรรมชาติ

2.1.1 การตัดแปรพื้นผิวของเส้นใย (fiber treatment)

การตัดแปรพื้นผิวของเส้นใยสามารถแบ่งออกได้เป็น การตัดแปรทางเคมี และการตัดแปรทางกายภาพ โดยแต่ละวิธีให้ประสิทธิภาพในการปรับปรุงการยึดติดระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์ที่ต่างกันออกไป

2.1.1.1 การตัดแปรทางเคมี (chemical method)

2.1.1.1.1 การทำอัลคาไลน์เซชัน (alkalization)

การตัดแปรพื้นผิวของเส้นใยด้วยการทำอัลคาไลน์เซชัน เป็นวิธีที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การทำอัลคาไลน์เซชันเป็นวิธีที่สามารถทำความสะอาดพื้นผิวของเส้นใย และตัดแปรพื้นผิวของเส้นใยให้มีการยึดติดระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์เพิ่มขึ้นได้ Bisanda [Bisanda, 2000] ได้ทำการศึกษาผลของการทำอัลคาไลน์เซชันต่อการยึดติดของคอมโพสิตระหว่างเส้นใยป่านศรนารายณ์กับอียพอกซี พบว่าการทำอัลคาไลน์เซชันของเส้นใยป่านศรนารายณ์ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก สามารถปรับปรุงการยึดติดระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์ได้ เนื่องมาจาก การเพิ่มความขรุขระของพื้นผิวของเส้นใยและการเพิ่มแรงดึงผิวของเส้นใย นอกจากนี้ การทำอัลคาไลน์เซชันยังเป็นการกำจัดลิกนิน

(lignin) และสารพวกขี้ผึ้ง (wax) ออกจากพื้นผิวของเส้นใยด้วย ทำให้เป็นการเพิ่มโอกาสในการเกิดกลไกแบบการเชื่อมต่อกันทางกล (mechanical interlocking) ระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์ ส่งผลให้คอมโพสิตมีค่าความทนทานต่อแรงกด (compressive strength) ดีขึ้น

Ray และคณะ [Ray et al., 2002] ดัดแปรพื้นผิวของเส้นใยปอกระเจาด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เป็นเวลา 2 4 6 และ 8 ชั่วโมง โดยผลจากการวิเคราะห์ทางความร้อนพบว่าเฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) มีเปอร์เซ็นต์การสลายตัวที่ลดลงเมื่อเวลาการทำอัลคาไลน์เซชันของเส้นใยเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าเฮมิเซลลูโลสสามารถถูกกำจัดได้ด้วยการทำอัลคาไลน์เซชัน

Sydenstricker และคณะ [Sydenstricker et al., 2003] ทำการทดสอบสมบัติทางความร้อนของเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชัน พบว่าการทำอัลคาไลน์เซชันส่งผลให้ความหนาแน่นของเส้นใยป่านศรนารายณ์และปริมาณของลิกนินลดลง จากผลการทดสอบทางความร้อนยังพบอีกว่าเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชันมีความสามารถในการทนต่อความร้อนดีกว่าเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่ไม่ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชัน

Lopattananon และคณะ [Lopattananon et al., 2006] ทำการดัดแปรเส้นใยจากใบสับปะรดด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 1 3 5 และ 7 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตร จากการทดสอบด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (infrared spectroscopy) พบว่าหลังจากการทำอัลคาไลน์เซชันพีคของลิกนินที่ตำแหน่งเลขคลื่น 1436 cm^{-1} ลดลง ส่วนพีคของเฮมิเซลลูโลสที่ตำแหน่งเลขคลื่น 1254 cm^{-1} ได้หายไป เนื่องมาจากการทำอัลคาไลน์เซชันเป็นการกำจัดเฮมิเซลลูโลสออกจากเส้นใยได้หมด และยังกำจัดลิกนินบางส่วนออกไปจากเส้นใย จากการทดสอบทางสัณฐานวิทยา พบว่าเส้นใยที่ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชันมีการแยกตัวของเส้นใย เนื่องมาจากการที่ลิกนินบางส่วน และเฮมิเซลลูโลสถูกกำจัดออกไปซึ่งสามารถยืนยันได้จากผลการทดสอบอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี ดังนั้นประสิทธิภาพของพื้นที่ผิวของเส้นใยที่สามารถยึดติดกับเมทริกซ์จึงมีเพิ่มมากขึ้น

Mwaikambo และ Ansell [Mwaikambo and Ansell, 2006] ได้ศึกษาลักษณะของเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชันด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 0.03 0.08 0.16 และ 0.32 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากการทดสอบทางสัณฐานวิทยาพบว่าเส้นใยที่ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชันมีพื้นที่ผิวที่ขรุขระ และมีช่องว่างระหว่างเซลล์ของเส้นใย พื้นที่ผิวที่ขรุขระนี้สามารถเพิ่มและปรับปรุงการจัดเรียงตัวของส่วนที่สามารถเกิดผลึกได้ และจากการทดสอบสมบัติการทนทานต่อแรงดึง (tensile properties) พบว่าค่ามอดุลัสของยังก์ (Young's modulus) และค่าความทนทานต่อแรงดึง (tensile strength) ของเส้นใยขึ้นกับลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างภายในเส้นใย เช่น ปริมาณเซลลูโลส มุมการจัดเรียงตัวของ

เส้นใย และปริมาณการเกิดผลึก ในการศึกษานี้พบว่าความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ให้ค่ามอดูลัสของยังค์ และค่าความทนทานต่อแรงดึงที่เหมาะสมคือ 0.16 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก

Mohd Edeerozey และคณะ [Mohd Edeerozey et al., 2007] นำเส้นใยปอความาทำการตัดแปรด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 3 6 และ 9 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ผลการทดสอบทางสัณฐานวิทยาพบว่าเส้นใยที่ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชันด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ ให้ประสิทธิภาพที่ไม่ดีในการกำจัดสิ่งเจือปนที่พื้นผิวของเส้นใย พื้นผิวของเส้นใยสะอาดที่สุดเมื่อใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 9 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก แต่อย่างไรก็ตามเส้นใยที่ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชันที่ความเข้มข้น 9 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักไม่ได้ให้ค่าความทนทานต่อแรงดึงที่ดีที่สุด เนื่องจากจากตัวเส้นใยเกิดความเสียหาย โดยความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ให้ค่าความทนทานต่อแรงดึงของเส้นใยสูงที่สุดคือ 6 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก

Mathew และ Joseph [Mathew and Joseph, 2007] ทำการตัดแปรเส้นใยปอบิด (isora fiber) ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักเป็นเวลา 4 ชั่วโมง จากการทดสอบทางสัณฐานวิทยาพบว่าลักษณะ โครงสร้างทางกายภาพของเส้นใยเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากการทำอัลคาไลน์เซชัน โดยพบว่าช่องว่างระหว่างเส้นใยกว้างขึ้น เนื่องมาจากการกำจัดกรดไขมันและลิกนินออกจากพื้นผิวของเส้นใย ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการเกิดกลไกแบบการเชื่อมต่อกันทางกลส่งผลให้แรงยึดติระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์ และสมบัติทางกลของคอมโพสิตมีค่าเพิ่มขึ้น

2.1.1.1.2 การทำไซลาโนเซชัน (silanization)

ตัวเชื่อมประสานไซเลน (silane coupling agent) เป็นสารประกอบมีขั้วที่มีหมู่ซิลิกอนในโครงสร้าง ด้านหนึ่งของตัวเชื่อมประสานไซเลนจะสามารถเกิดปฏิกิริยากับเมทริกซ์ และอีกด้านหนึ่งจะเกิดปฏิกิริยากับเส้นใยธรรมชาติ โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้จะช่วยให้เส้นใยและเมทริกซ์สามารถเข้ากันได้ดีขึ้น Gonzalez และคณะ [Gonzalez et al., 1999] ทำการตัดแปรเส้นใยว่านหางจระเข้ (agave fourcroydes) ด้วยไซเลนชนิดไวนิลไตร (2-เมทอกซี-เอทอกซี) (vinyltris (2-methoxy-ethoxy)) 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักและไดคิวมิลเปอร์ออกไซด์ (dicumyl peroxide) 0.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เส้นใยถูกแช่ในสารละลายไซเลนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากผลการทดสอบอินฟราเรดสเปกโตรสโคปีพบว่าเส้นใยที่ผ่านการตัดแปรด้วยตัวเชื่อมประสานไซเลนแสดงพีคใหม่ที่ตำแหน่งของเลขคลื่นที่ 700 1030 1145 และ 1187 cm^{-1} ซึ่งเป็นพีคของพันธะ -Si-O-C- ส่วนพีคที่เลขคลื่น 965 และ 1200 cm^{-1} เป็นพีคของพันธะ -Si-O-C- ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างตัวเชื่อมประสานไซเลนกับตัวเส้นใย จากผลการทดสอบความทนทานต่อแรงดึงพบว่าคอมโพสิตของเส้นใย

ที่ผ่านการตัดแปรด้วยตัวเชื่อมประสานไซเลนให้ค่าความทนทานต่อแรงดึงที่สูงกว่าคอมโพสิตของเส้นใยที่ไม่ได้ผ่านการตัดแปรด้วยตัวเชื่อมประสานไซเลน

Ismail และคณะ [Ismail et al., 2002] นำเส้นใยไผ่มาทำการตัดแปรด้วยตัวเชื่อมประสานไซเลนชนิดบิส(ไตรเอทอกซีไซลิล โพรพิล)เตตระซัลไฟด์ (bis(triethoxysilyl propyl) tetra sulphide) ปริมาณ 3 ส่วนในหนึ่งร้อยส่วนของยางธรรมชาติ จากผลการทดสอบทางสัณฐานวิทยาพบว่าคอมโพสิตของเส้นใยที่ไม่ผ่านการตัดแปรด้วยตัวเชื่อมประสานไซเลนมีช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการหลุดของเส้นใยจากเมทริกซ์ ในขณะที่คอมโพสิตของเส้นใยที่ผ่านการตัดแปรด้วยตัวเชื่อมประสานไซเลนมีช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการหลุดของเส้นใยจากเมทริกซ์ที่น้อยกว่า และมีเมทริกซ์บางส่วนติดกับเส้นใย แสดงให้เห็นถึงแรงยึดติดที่ดีขึ้นระหว่างพื้นผิวของเส้นใยและเมทริกซ์ส่งผลให้ความแข็งแรงของคอมโพสิตมีค่าเพิ่มขึ้น

Poathan และคณะ [Poathan et al., 2006] ทำการปรับปรุงการยึดติดโดยการตัดแปรทางเคมีของคอมโพสิตระหว่างเส้นใยกล้วยและพอลิเอสเตอร์ โดยใช้ตัวเชื่อมประสานไซเลนชนิดอัลฟา-เมทราโครอกซีโพรพิลไตรเมทอกซีไซเลน (γ -methacryloxypropyl trimethoxy silane) ปริมาณ 0.6 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก จากผลการทดสอบสมบัติเชิงพลวัต (dynamic properties) พบว่าค่าไดนามิกมอดูลัสของคอมโพสิตที่ผ่านการตัดแปรด้วยตัวเชื่อมประสานไซเลนมีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากแรงยึดติดระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยตัวเชื่อมประสานไซเลน

Abdelmouleh และคณะ [Abdelmouleh et al., 2007] ศึกษาผลของชนิดตัวเชื่อมประสานไซเลนต่อสมบัติทางกลและความสามารถในการดูดซับน้ำของคอมโพสิตระหว่างเส้นใยไม้สน และยางธรรมชาติ โดยใช้ตัวเชื่อมประสานไซเลน 3 ชนิด ได้แก่ อัลฟา-เมทราโครอกซีโพรพิลไตรเมทอกซี (γ -methacryloxypropyltrimethoxy, MPS) อัลฟา-เมอแคปโทโพรพิลไตรเมทอกซี (γ -mercaptoproyltrimethoxy, MRPS) และเฮกซะดีซิลไตรเมทอกซีไซเลน(hexadecyltrimethoxy-silanes, HDS) ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก พบว่าคอมโพสิตที่ใช้ตัวเชื่อมประสานไซเลน MPS และคอมโพสิตที่ใช้ตัวเชื่อมประสานไซเลนชนิด MRPS ให้สมบัติทางกลที่ดีเนื่องมาจากมีหมู่ฟังก์ชันที่สามารถทำให้เกิดพันธะโควาเลนต์ระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์ได้ จากผลการทดสอบความสามารถในการดูดซับน้ำของคอมโพสิต พบว่าชนิดของตัวเชื่อมประสานไซเลนไม่ส่งผลต่อความสามารถในการดูดซับน้ำของคอมโพสิต

2.1.1.2 การตัดแปรทางกายภาพ (physical method)

2.1.1.2.1 การตัดแปรด้วยความร้อน (heat treatment)

การให้ความร้อนแก่เส้นใยธรรมชาติในระดับที่สูงกว่าอุณหภูมิการอบแห้งปกติสามารถลดปริมาณการดูดความชื้น และทำให้เส้นใยหดตัวลงไปจากเดิม การตัดแปร

ด้วยความร้อนทำให้ลิกนิน เฮมิเซลลูโลส และการดูดความชื้นของเส้นใยไม้ลดลง ในขณะที่การเกิดผลึกของเส้นใยเพิ่มขึ้น Rusche [Rusche, 1973] ศึกษาสมบัติความแข็งแรง (strength properties) ของเส้นใยไม้หลังจากทำการตัดแปรด้วยความร้อน โดยเส้นใยไม้ถูกนำมาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 100 ถึง 200 องศาเซลเซียส จากการศึกษาพบว่าความแข็งแรง (strength) ของเส้นใยจะมีความสัมพันธ์กับอัตราการสลายตัวของความร้อน ส่วนค่ามอดูลัสความยืดหยุ่น (elastic modulus) ของเส้นใยมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องมาจากการสลายตัวของเฮมิเซลลูโลสหลังจากเส้นใยผ่านการตัดแปรด้วยความร้อน

Hakkou และคณะ [Hakkou et al., 2005] ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการเวท (wettability) ของเส้นใยไม้ระหว่างการตัดแปรด้วยความร้อน โดยเส้นใยถูกนำไปอบที่อุณหภูมิต่างกันระหว่าง 20 ถึง 240 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมง จากผลการทดสอบด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี พบว่าการตัดแปรด้วยความร้อนทำให้พีกคาร์บอนิล (carbonyl peak) ที่ตำแหน่งเลขคลื่น 1730 cm^{-1} มีการลดลง ซึ่งบ่งบอกถึงการสลายตัวของเฮมิเซลลูโลส และพบว่าเส้นใยไม้มีความไม่ชอบน้ำ (hydrophobicity) หลังจากทำการตัดแปรโดยใช้ความร้อนในช่วง 130 ถึง 160 องศาเซลเซียส

Saikia [Saikia, 2008] รายงานผลของการตัดแปรโดยใช้ความร้อนต่อลักษณะโครงสร้างของเส้นใยป่านศรนารายณ์ จากการศึกษาการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (x-ray diffraction) และอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี พบว่าเส้นใยป่านศรนารายณ์ประกอบด้วยโครงสร้างของเซลลูโลส โครงสร้างของเซลลูโลสนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งให้ความร้อนถึง 177 องศาเซลเซียส จากผลการวิเคราะห์ทางความร้อนพบว่าการเปลี่ยนแปลงอยู่ 3 ช่วงเมื่อให้ความร้อนในช่วงอุณหภูมิ 37 ถึง 487 องศาเซลเซียส ช่วงแรกอยู่ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 37 ถึง 107 องศาเซลเซียส เป็นช่วงที่น้ำถูกกำจัดออกไป ช่วงที่สองเป็นช่วงที่องค์ประกอบภายในเส้นใยเริ่มมีการสลายตัวเมื่อให้อุณหภูมิเกิน 227 องศาเซลเซียสขึ้นไป และช่วงสุดท้ายเป็นช่วงที่องค์ประกอบคาร์บอนภายในโครงสร้างของเส้นใยถูกเผาไหม้

2.1.1.2.2 การตัดแปรโดยใช้โคโรนา (corona treatment)

การตัดแปรเส้นใยธรรมชาติโดยใช้พลังงานโคโรนาสามารถเพิ่มพลังงานพื้นผิวอิสระขององค์ประกอบที่มีขั้วที่อยู่ภายในเส้นใยได้ โดยจะเป็นการเพิ่มปริมาณของหมู่คาร์บอนิล (carbonyl group) และหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl group) Gassan และ Gutowski [Gassan and Gutowski, 2000] ปรับปรุงสมบัติของคอมโพสิตระหว่างเส้นใยปอกระเจาและอีพอกซี โดยการตัดแปรเส้นใยปอกระเจาด้วยโคโรนา จากผลการทดสอบพบว่าพื้นผิวอิสระขององค์ประกอบมีขั้วสูงขึ้นเมื่อทำการเพิ่มพลังงานจากแหล่งกำเนิด โดยที่สภาวะการตัดแปรที่เหมาะสมจะทำให้ค่าความต้านทานต่อการดัดโค้ง (flexural strength) ของคอมโพสิตเพิ่มขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์

Gassan และคณะ [Gassan et al., 2000] ศึกษาลักษณะของพื้นผิวของเส้นใยปอกระเจาที่ผ่านการตัดแปรโดยใช้พลังงานโคโรนา โดยพบว่าการใช้พลังงานโคโรนาจะเพิ่มความเปราะให้กับเส้นใยปอกระเจาในขณะที่องค์ประกอบที่ไม่มีขั้วยังคงมีเท่าเดิม นอกจากนี้แรงยึดติดระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการเพิ่มของหมู่คาร์บอนิล และหมู่ไฮดรอกซิล โดยสามารถยืนยันได้จากการเพิ่มขึ้นของความเป็นขั้วที่พื้นผิวของเส้นใย ความแข็งแรงของคอมโพสิทระหว่างเส้นใยปอกระเจาและอีพอกซีจะลดลงเมื่อทำการตัดแปรเส้นใยโดยใช้พลังงานโคโรนาที่มากเกินไป

2.1.2 การตัดแปรเมทริกซ์ (matrix modification)

ยางธรรมชาติอีพอกซีไดซ์ (epoxidized natural rubber, ENR) เป็นยางที่ถูกตัดแปรมาจากยางธรรมชาติ เมื่อยางธรรมชาติถูกอีพอกซีไดซ์ สมบัติทางเคมีและทางกายภาพจะเปลี่ยนไป โดยจะขึ้นกับปริมาณโมเลกุลที่ถูกตัดแปร เมื่อระดับของการตัดแปรเพิ่มขึ้นจะทำให้ยางมีความเป็นขั้วเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ยางธรรมชาติอีพอกซีไดซ์สามารถเข้ากับเส้นใยธรรมชาติได้ดีกว่ายางธรรมชาติที่ไม่ได้ถูกตัดแปร Ismail และคณะ [Ismail et al., 1997] ทดสอบสมบัติทางกลของคอมโพสิทระหว่างเส้นใยปาล์มและยางธรรมชาติอีพอกซีไดซ์ พบว่าเมื่อปริมาณของเส้นใยปาล์มเพิ่มขึ้น ค่าความทนทานต่อแรงดึง ค่าความทนทานต่อการฉีกขาด (tear strength) และค่าความแข็ง (hardness) ของคอมโพสิทมีค่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เนื่องมาจากการกระจายตัว และการยึดติดที่ติระหว่างเส้นใยปาล์มและยางธรรมชาติอีพอกซีไดซ์

Ismail และคณะ [Ismail et al., 2006] ศึกษาผลของ ยางธรรมชาติ และยางธรรมชาติอีพอกซีไดซ์ต่อสมบัติการคงรูป และสมบัติความทนทานต่อแรงดึงของคอมโพสิทระหว่างเยื่อกระดาษ (paper sludge) และยางธรรมชาติ พบว่าคอมโพสิทของยางธรรมชาติอีพอกซีไดซ์ให้ค่าทอร์กสูงสุด ค่ามอดูลัสที่ 100 เปอร์เซ็นต์การดึงยืด (modulus at 100% strain) ค่ามอดูลัสที่ 300 เปอร์เซ็นต์การดึงยืด (modulus at 300% strain) และค่าความทนทานต่อแรงดึงสูงกว่าคอมโพสิทของยางธรรมชาติ เนื่องมาจากการยึดติดที่ติระหว่างหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl group) ของเยื่อกระดาษกับหมู่อีพอกซีของยางธรรมชาติอีพอกซีไดซ์

2.1.3 การใส่สารช่วยให้เข้ากัน (addition of compatibilizer)

การใส่สารช่วยให้เข้ากันลงในคอมโพสิทที่ไม่เข้ากัน สามารถช่วยให้คอมโพสิทมีความเข้ากันได้เพิ่มขึ้น โดยสารช่วยให้เข้ากันจะเข้าไปอยู่บริเวณอินเทอร์เฟซระหว่างการผสมและช่วยลดแรงดึงผิว ส่งผลให้สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของคอมโพสิทดีขึ้น Ismail และคณะ [Ismail et al., 2005] ใช้ยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮไดรด์ (natural rubber grafted with maleic anhydride) เป็นสารช่วยให้เข้ากันในคอมโพสิทระหว่างเยื่อกระดาษและยางธรรมชาติ ยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮไดรด์ถูกเตรียมในเครื่องบดผสมภายใน โดยใช้อุณหภูมิ 135

องศาเซลเซียส และความเร็วรอบ 60 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที จากผลการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างเยื่อกระดาษและยางธรรมชาติพบว่าเมื่อใส่ยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮโดรด์เข้าไปในคอมโพสิตทำให้การยึดติดระหว่างเยื่อกระดาษและยางธรรมชาติดีขึ้น โดยจากการทดสอบสัญญาณวิทยาพบว่าการใส่ยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮโดรด์เข้าไปในคอมโพสิตส่งผลให้การเกาะกลุ่มของเยื่อกระดาษ และการหลุดของเยื่อกระดาษจากยางธรรมชาติลดลง

Ismail และ Haw [Ismail and Haw, 2008] ศึกษาผลของปริมาณยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮโดรด์ที่ใช้เป็นสารช่วยให้เข้ากัน ในคอมโพสิตระหว่างเส้นใยปาล์มและยางธรรมชาติ โดยปริมาณของมาเลอิกแอนไฮโดรด์ที่ใช้เตรียมยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮโดรด์มีปริมาณ 6 ส่วนในหนึ่งร้อยส่วนของยางธรรมชาติ ปริมาณยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮโดรด์ที่ใช้คือ 5 10 15 และ 20 ส่วนในหนึ่งร้อยส่วนของยางธรรมชาติ จากการทดสอบสัญญาณวิทยาพบว่าเส้นใยปาล์มจะหลุดออกจากเมทริกซ์ลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮโดรด์ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของแรงยึดติดระหว่างเส้นใยปาล์มและยางธรรมชาติ

Zeng และคณะ [Zeng et al., 2010] ใช้ยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮโดรด์เป็นสารช่วยให้เข้ากัน ในคอมโพสิตระหว่างเส้นใยฝ้ายและยางธรรมชาติ ยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮโดรด์ถูกเตรียมในเครื่องบดผสมภายในโดยใช้อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส และความเร็วรอบ 60 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที จากผลการทดสอบด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี พบว่ายางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮโดรด์มีฟิสิกใหม่เกิดขึ้นที่ตำแหน่งเลขคลื่น 1784 และ 1860 cm^{-1} ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่ามาเลอิกแอนไฮโดรด์ได้กราฟท์บนยางธรรมชาติ และเมื่อทดสอบกับคอมโพสิตที่ใส่ยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮโดรด์ พบว่าฟิสิกที่ตำแหน่งเลขคลื่น 1784 และ 1860 cm^{-1} มีการเปลี่ยนไปเป็นฟิสิกที่เลขคลื่น 1780 และ 1856 cm^{-1} เนื่องมาจากผลของการเกิดพันธะไฮโดรเจน (hydrogen bonding) ระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์

2.2 สมบัติของคอมโพสิตระหว่างเส้นใยธรรมชาติและยางธรรมชาติ


2.2.1 ผลของการทำอัลคาไลน์เซชันต่อสมบัติการคงรูปและสมบัติทางกลของคอมโพสิตระหว่างเส้นใยธรรมชาติและยางธรรมชาติ

De และคณะ [De et al., 2006] ศึกษาผลของการทำอัลคาไลน์เซชันต่อสมบัติการคงรูป สมบัติทางกล และสัญญาณวิทยาของคอมโพสิตระหว่างเส้นใยหญ้าและยางธรรมชาติ โดยเส้นใยหญ้าได้ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชันด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเวลา 15 นาที ก่อนนำมาผสมกับยางธรรมชาติ คอมโพสิตที่ใส่เส้นใยที่ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชันให้ค่าทอร์กสูงสุด (maximum torque) มากกว่าคอมโพสิตที่ใส่เส้นใยที่ไม่ได้ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชัน เนื่องมาจากแรงยึดติดที่ติดกว่าระหว่างเส้นใยที่ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชันและยางธรรมชาติ เวลาการคงรูป (cure time)

ของคอมโพสิตที่ใส่เส้นใยที่ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชันมีค่าลดลงเมื่อทำการเพิ่มปริมาณเส้นใย เนื่องจากอิทธิพลของค่าความเป็นกรดต่าง (pH) ของเส้นใยหลังจากผ่านการทำอัลคาไลน์เซชัน โดยกระบวนการคงรูปของคอมโพสิตจะเกิดเร็วขึ้นเมื่ออยู่ในสถานะที่เป็นด่าง ที่ปริมาณเส้นใยเท่ากัน คอมโพสิตที่ใส่เส้นใยที่ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชันมีสมบัติทางกลที่สูงกว่าคอมโพสิตที่ใส่เส้นใยที่ไม่ได้ทำอัลคาไลน์เซชัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำอัลคาไลน์เซชันสามารถปรับปรุงแรงยึดติดระหว่างเส้นใยและยางธรรมชาติได้ จากการทดสอบมาตรฐานวิทยา พบว่าคอมโพสิตที่ใส่เส้นใยที่ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชันมีเส้นใยที่หักติดอยู่กับเมทริกซ์ที่เป็นยางธรรมชาติ เนื่องมาจากการยึดติดที่ดีระหว่างเส้นใยและยางธรรมชาติ

Lopattananon และคณะ [Lopattananon et al., 2006] เตรียมคอมโพสิตระหว่างเส้นใยสับปะรดและยางธรรมชาติ โดยเส้นใยสับปะรดถูกตัดแปรด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นต่างกันคือ 1 3 5 และ 7 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เป็นเวลา 18 ชั่วโมง พบว่าการทำอัลคาไลน์เซชันสามารถเพิ่มแรงยึดติดระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์ และสมบัติความทนทานต่อแรงดึงได้ โดยที่ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ให้เปอร์เซ็นต์การปรับปรุงความแข็งแรงของคอมโพสิตสูงที่สุดคือ 28 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับคอมโพสิตที่ใส่เส้นใยที่ไม่ได้ทำอัลคาไลน์เซชัน การทำอัลคาไลน์เซชันสามารถกำจัดลิกนินและสารประกอบพวกจี้ฟีนออกไปจากเส้นใยได้ ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้เส้นใยและยางธรรมชาติเกิดกลไกแบบการเชื่อมต่อกันทางกลและส่งผลให้สมบัติทางกลของคอมโพสิตมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย จากการลักษณะทางมาตรฐานวิทยาของคอมโพสิต พบว่าคอมโพสิตที่ใส่เส้นใยที่ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชันมีการยึดติดระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์ที่ดีซึ่งสังเกตได้จากมีส่วนของยางติดอยู่บนพื้นผิวของเส้นใย

Mathew และ Joseph [Mathew and Joseph, 2007] ศึกษาสมบัติการคงรูป สมบัติทางกล และมาตรฐานวิทยาของคอมโพสิตระหว่างเส้นใยปอปิดและยางธรรมชาติ เส้นใยปอปิดผ่านการทำอัลคาไลน์เซชันด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เป็นเวลา 4 ชั่วโมง การทำอัลคาไลน์เซชันส่งผลให้ค่าทอร์กสูงสุดมีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากพื้นผิวของเส้นใยที่ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชันมีลักษณะที่เหมาะสมในการเสริมแรง และเมื่อเทียบที่ปริมาณเส้นใยเท่ากัน สมบัติทางกลของคอมโพสิตที่ใส่เส้นใยที่ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชันให้ค่าสูงกว่าคอมโพสิตที่ใส่เส้นใยที่ไม่ได้ทำอัลคาไลน์เซชัน จากลักษณะทางมาตรฐานวิทยาของตัวเส้นใย พบว่าเส้นใยที่ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชันมีขนาดเล็กกลง เนื่องมาจากการหลุดไปของลิกนิน และส่วนที่เป็นกรดไขมัน ส่งผลให้พื้นผิวของเส้นใยมีความขรุขระและเพิ่มประสิทธิภาพในการเกิดกลไกแบบการเชื่อมต่อกันทางกล




2.2.2 ผลของการทำโซลาไมเซชันต่อสมบัติการคงรูป และสมบัติทางกลของคอมโพสิตระหว่างเส้นใยธรรมชาติและยางธรรมชาติ

Ismail และคณะ [Ismail et al., 2002] ทดสอบผลของตัวเชื่อมประสานโซเลนชนิดบิส(ไตรเอทอกซีไซลิล โพรพิล)เตตระซัลไฟด์ (bis(triethoxysilyl propyl) tetra sulphide) ต่อสมบัติการคงรูป สมบัติทางกล และสัณฐานวิทยาของคอมโพสิตระหว่างเส้นใยไผ่และยางธรรมชาติ โดยใช้ตัวเชื่อมประสานโซเลนปริมาณ 3 ส่วนในหนึ่งร้อยส่วนของยางธรรมชาติ พบว่าคอมโพสิตที่ใส่ตัวเชื่อมประสานโซเลนมีเวลาการสกอร์ช และเวลาการคงรูปสั้นกว่าคอมโพสิตที่ไม่ได้ใส่ตัวเชื่อมประสานโซเลน โดยการลดลงนี้เป็นผลจากการกระจายตัวที่ดีของสารเสริมแรงในยางธรรมชาติเมื่อใส่ตัวเชื่อมประสานโซเลนเข้าไปในคอมโพสิต ค่าความทนทานต่อแรงดึง และค่าความทนทานต่อการฉีกขาดของคอมโพสิตที่ใส่ตัวเชื่อมประสานโซเลนมีค่าสูงกว่าคอมโพสิตที่ไม่ได้ใส่ตัวเชื่อมประสานโซเลน เนื่องมาจากตัวเชื่อมประสานโซเลนเข้าไปช่วยดัดแปรพื้นผิวของตัวเส้นใย และช่วยทำให้เกิดพันธะทางเคมีระหว่างเส้นใยและยางธรรมชาติ จากการทดสอบสัณฐานวิทยาของคอมโพสิตพบว่า การใส่ตัวเชื่อมประสานโซเลนส่งผลให้ช่องว่างที่เกิดจากการหลุดของเส้นใยจากเมทริกซ์ลดลง และทำให้เนื้อเมทริกซ์ยึดติดกับเส้นใยเพิ่มขึ้น

2.2.3 ผลของสารเชื่อม (bonding agent) ต่อสมบัติการคงรูป และสมบัติทางกลของคอมโพสิตระหว่างเส้นใยธรรมชาติและยางธรรมชาติ

Ismail และคณะ [Ismail et al., 2002] รายงานผลของสารเชื่อมต่อสมบัติการคงรูป สมบัติทางกล และสัณฐานวิทยาของคอมโพสิตระหว่างเส้นใยไผ่และยางธรรมชาติ โดยสารเชื่อมประกอบไปด้วยสาร 3 ชนิด คือ ฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์ (phenol formaldehyde) เฮกซะเมททิลลินไตรเอมีน (hexamethylene tetramine) และซิลิกา (silica) ค่าเวลาการสกอร์ช (scorch time) และเวลาการคงรูปของคอมโพสิตที่ใส่สารเชื่อมมีค่าสั้นกว่าคอมโพสิตที่ไม่ได้ใส่สารเชื่อม ทั้งนี้เนื่องมาจากแรงยึดติดระหว่างเส้นใยและยางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของความหนืดของคอมโพสิต ค่ามอดูลัสและค่าความแข็งแรงของคอมโพสิตมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อใส่สารเชื่อม เนื่องมาจากแรงยึดติดระหว่างเส้นใยและยางธรรมชาติเพิ่มขึ้น จากการทดสอบสัณฐานวิทยาพบว่าคอมโพสิตที่ใส่สารเชื่อมมีการหลุดของเส้นใยออกจากเมทริกซ์น้อยมาก เนื่องมาจากแรงยึดติดที่ดีระหว่างเส้นใยและยางธรรมชาติ

De และคณะ [De et al., 2006] ศึกษาผลของการใช้รีโซซินอลฟอร์มัลดีไฮด์ลาเท็กซ์ (resorcinol formaldehyde latex) เป็นสารเชื่อมต่อสมบัติการคงรูป สมบัติทางกล และสัณฐานวิทยาของคอมโพสิตระหว่างเส้นใยหญ้าและยางธรรมชาติ พบว่าคอมโพสิตที่ใส่สารเชื่อมให้ค่าทอร์กสูงกว่าคอมโพสิตที่ไม่ใส่สารเชื่อม เพราะแรงยึดติดที่ดีบริเวณอินเทอร์เฟสระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์ นอกจากนั้น คอมโพสิตที่ใส่สารเชื่อมให้ค่าความทนทานต่อแรงดึงที่สูงกว่าคอมโพสิตที่ไม่ใส่สารเชื่อมในทุกปริมาณเส้นใย เนื่องจากมีการถ่ายเทความเค้น (stress transfer) ได้อย่างมี





ประสิทธิภาพ จากผลการทดสอบมาตรฐานวิทยาพบว่าคอมโพสิตที่ใส่สารเชื่อมมีเส้นใยที่หักคาอยู่ที่เมทริกซ์ เนื่องมาจากแรงยึดติดที่ีระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์

Mathew และ Joseph [Mathew and Joseph, 2007] ศึกษาผลของสารเชื่อมต่อสมบัติทางกล และลักษณะวิทยาของคอมโพสิตระหว่างเส้นใยปอปิดและยางธรรมชาติโดยสารเชื่อมประกอบไปด้วยสาร 3 ชนิด คือ ริโซซินอลฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (resorcinol formaldehyde resin) เฮกซะเมทิลีนไตรเอมีน (hexamethylene tetramine) และพรีซิพิเทรทซิลิกา (precipitated silica) พบว่าการใส่สารเชื่อมเข้าไปในคอมโพสิตสามารถปรับปรุงค่ามอดูลัส ค่าความทนทานต่อแรงดึง ค่าความทนทานต่อการฉีกขาด และค่าความแข็งแรง เนื่องจากแรงยึดติดที่ีระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์ และจากลักษณะวิทยาของคอมโพสิตพบว่าสารเชื่อมช่วยปรับปรุงแรงยึดติดระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์ให้ดีขึ้น

2.2.4 ผลของการตัดแปรด้วยความร้อนต่อลักษณะการบวมตัวและสมบัติทางกลของคอมโพสิตระหว่างเส้นใยธรรมชาติและยางธรรมชาติ

Jacob และคณะ [Jacob et al., 2006] รายงานผลของการตัดแปรด้วยความร้อนต่อสมบัติความทนทานต่อแรงดึง และลักษณะการบวมตัวของคอมโพสิตระหว่างเส้นใยป่านศรนารายณ์และยางธรรมชาติ เส้นใยป่านศรนารายณ์ถูกนำมาตากเป็นผืน แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ค่าความทนทานต่อแรงดึง ค่าความทนทานต่อการฉีกขาด และค่าความแข็งแรงของคอมโพสิตที่มีการตัดแปรโดยใช้ความร้อนมีค่าสูงกว่าคอมโพสิตที่ไม่มีการตัดแปรด้วยความร้อน เนื่องมาจากการให้ความร้อนแก่เส้นใยจนถึงอุณหภูมิที่พอเหมาะสามารถเพิ่มความสามารถในการเกิดผลึกของเส้นใยได้ การตัดแปรด้วยความร้อนส่งผลให้ความชื้นของเส้นใยลดลงและสามารถเพิ่มแรงยึดติดระหว่างเส้นใยและยางธรรมชาติได้ จากการทดสอบมาตรฐานวิทยาของคอมโพสิตแสดงให้เห็นว่าการตัดแปรด้วยความร้อนสามารถช่วยให้เส้นใยและยางธรรมชาติเข้ากันได้ดีขึ้น

2.2.5 ผลของการตัดแปรเมทริกซ์ต่อสมบัติการคงรูป และสมบัติทางกลของคอมโพสิตระหว่างเส้นใยธรรมชาติและยางธรรมชาติ

Ismail และคณะ [Ismail et al., 1997] ศึกษาผลของนำยางธรรมชาติอีพ็อกซีไคซ์มาเสริมแรงด้วยผงไม้จากปาล์มน้ำมัน (oil palm wood flour) โดยยางธรรมชาติอีพ็อกซีไคซ์ที่ใช้มีปริมาณของหมู่อีพ็อกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์ (ENR50) พบว่าเวลาการสกอร์ชและเวลาการคงรูปลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณของผงไม้จากปาล์มน้ำมัน โดยการลดลงของเวลาการสกอร์ชและเวลาการคงรูปนี้ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างเช่น พื้นที่ผิวของสารเสริมแรง ขนาดของสารเสริมแรง และความชื้นภายในสารเสริมแรง นอกจากนี้ ค่าความทนทานต่อแรงดึง และค่าการยืดตัวก่อนขาด (elongation at break) มีค่าลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณผงไม้จากปาล์มน้ำมัน เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณผงไม้จากปาล์ม



น้ำมัน เป็นการเพิ่มโอกาสในการเกาะกลุ่มกันของเส้นใยด้วย ดังนั้นหากผงไม้จากปล้ำมน้ำมันเกิดการเกาะกลุ่มกันจะส่งผลให้ค่าความแข็งแรงของคอมโพสิตที่มีค่าลดลง

Ismail และคณะ [Ismail et al., 2006] ศึกษาผลของปริมาณเยื่อกระดาษและชนิดของยางธรรมชาติต่อสมบัติการคงรูป สมบัติเชิงพลวัต (dynamic properties) และสมบัติความทนทานต่อแรงดึง โดยปริมาณเยื่อกระดาษที่ใช้คือ 10 20 30 และ 40 ส่วนในหนึ่งร้อยส่วนของยางธรรมชาติ พบว่าเวลาการสกร้อชของคอมโพสิตของยางธรรมชาติ และคอมโพสิตของยางธรรมชาติอีพ็อกซีไคซ์มีค่าลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณเยื่อกระดาษ เวลาการคงรูปของคอมโพสิตของยางธรรมชาติมีค่าลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณของเยื่อกระดาษ ในขณะที่เวลาการคงรูปของคอมโพสิตของยางธรรมชาติอีพ็อกซีไคซ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของเยื่อกระดาษ ค่าทอร์กยืดหยุ่นสูงสุด (maximum elastic torque) และค่าทอร์กหนืด (viscous torque) ของคอมโพสิตทั้งสองชนิดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณของเยื่อกระดาษ อย่างไรก็ตามที่ปริมาณเยื่อกระดาษเท่ากัน คอมโพสิตของยางธรรมชาติอีพ็อกซีไคซ์มีค่าทอร์กสูงสุด ค่ามอดูลัสที่ 100 เปอร์เซ็นต์การดึงยืด (modulus at 100% strain) ค่ามอดูลัสที่ 300 เปอร์เซ็นต์การดึงยืด (modulus at 300% strain) และค่าความทนทานต่อแรงดึงสูงกว่าคอมโพสิตของยางธรรมชาติ ในขณะที่ค่าการยืดตัวก่อนขาดมีค่าน้อยกว่าคอมโพสิตของยางธรรมชาติ เนื่องมาจากการยึดติดที่ดีกว่าระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลของเยื่อกระดาษ และหมู่อีพ็อกไซด์ของยางธรรมชาติอีพ็อกซีไคซ์

Pattamaprom และคณะ [Pattamaprom et al., 2008] ศึกษาผลของการคัดแปรยางธรรมชาติต่อสมบัติทางกายภาพของคอมโพสิตระหว่างยางธรรมชาติและผงเถ้าแกลบ (rice husk ash) ยางธรรมชาติที่คัดแปร ได้แก่ ยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮไดรด์และยางธรรมชาติอีพ็อกซีไคซ์ จากการศึกษาพบว่า คอมโพสิตระหว่างยางธรรมชาติอีพ็อกซีไคซ์และผงเถ้าแกลบแสดงค่าความหนาแน่นของโครงสร้างร่างแห (crosslink density) ที่สูงสุดและเวลาสกร้อชสั้นที่สุด ตามด้วยคอมโพสิตระหว่างยางธรรมชาติและผงเถ้าแกลบ และคอมโพสิตระหว่างยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮไดรด์และผงเถ้าแกลบ เนื่องจากหมู่อีพ็อกซีในยางธรรมชาติอีพ็อกซีไคซ์ไปกระตุ้นพันธะคู่ในโมเลกุลของยางเกิดเป็นแรดิคัล ซึ่งแรดิคัลนี้สามารถเกิดปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็วและสร้างโครงสร้างร่างแหกับกำมะถัน การที่คอมโพสิตระหว่างยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮไดรด์และผงเถ้าแกลบมีค่าเวลาสกร้อชที่ช้า อาจเนื่องมาจากความเป็นกรดของกรดมาเลอิกและอันตรกิริยาระหว่างมาเลอิกแอนไฮไดรด์และสารตัวเร่ง ค่ามอดูลัสของคอมโพสิตระหว่างยางธรรมชาติอีพ็อกซีไคซ์และผงเถ้าแกลบและคอมโพสิตระหว่างยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮไดรด์และผงเถ้าแกลบมีค่าสูงกว่าของคอมโพสิตระหว่างยางธรรมชาติและผงเถ้าแกลบ

2.2.6 ผลของการใส่สารช่วยให้เข้ากันต่อสมบัติการคงรูป และสมบัติทางกลของคอมโพสิตระหว่างเส้นใยธรรมชาติและยางธรรมชาติ

Ismail และคณะ [Ismail et al., 2005] ศึกษาอิทธิพลของการใช้ยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮโดรด์เป็นสารช่วยให้เข้ากันต่อสมบัติการคงรูป สมบัติทางกล และสัญญาณวิทยาของคอมโพสิทระหว่างเยื่อกระดาษและยางธรรมชาติ พบว่าเวลาการสกอรัชและเวลาการคงรูปของคอมโพสิทที่ใส่สารช่วยให้เข้ากันมีเวลานานกว่าคอมโพสิทที่ไม่ได้ใส่สารช่วยให้เข้ากัน ค่ามอดูลัสและค่าความทนทานต่อแรงดึงมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อใส่สารช่วยให้เข้ากันเนื่องจากสารช่วยให้เข้ากันสามารถปรับปรุงแรงยึดติดระหว่างเยื่อกระดาษและยางธรรมชาติ โดยส่วนของยางธรรมชาติในยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮโดรด์จะเกิดการผสมแบบเข้ากันได้กับเมทริกซ์ที่เป็นยางธรรมชาติ และส่วนที่มีขี้ของยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮโดรด์จะสร้างพันธะไฮโดรเจนกับหมู่ไฮดรอกซิลของเยื่อกระดาษที่บริเวณอินเทอร์เฟส จากการทดสอบทางสัญญาณวิทยาพบว่าการใส่สารช่วยให้เข้ากันสามารถลดการเกาะกลุ่มกันของเยื่อกระดาษ และการหลุดของเยื่อกระดาษจากเมทริกซ์ลงได้

Ismail และ Haw [Ismail and Haw, 2008] ศึกษาผลของการใช้ยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮโดรด์เป็นเป็นสารช่วยให้เข้ากันต่อสมบัติการคงรูป และสมบัติทางกลของคอมโพสิทระหว่างผงปาล์ม (plam ash) และยางธรรมชาติ พบว่าการใส่ยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮโดรด์ส่งผลให้เวลาการสกอรัช และเวลาการคงรูปลดลง เนื่องจากการยึดติดที่ติระหว่างผงปาล์มและเมทริกซ์ นอกจากนั้น การใส่ยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮโดรด์ช่วยเพิ่มค่าทอร์กสูงสุด และค่าทอร์กต่ำสุดของคอมโพสิท ซึ่งสามารถบอกได้ว่าการใช้ยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮโดรด์จะลดลักษณะการกระจายพลังงาน (damping characteristics) ของคอมโพสิทได้ ค่ามอดูลัสที่ 100 เปอร์เซนต์การดึงยึด ค่ามอดูลัสที่ 300 เปอร์เซนต์การดึงยึด ค่าความทนทานต่อแรงดึง ค่าการยึดตัวก่อนขาด มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณของยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮโดรด์ เนื่องจากการปรับปรุงแรงยึดติดระหว่างผงปาล์มและเมทริกซ์โดยยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮโดรด์ จากการทดสอบทางสัญญาณวิทยาพบว่คอมโพสิทที่ใส่ยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮโดรด์มีช่องว่างที่เกิดจากผงปาล์มที่หลุดออกจากเมทริกซ์ลดลง เนื่องจากแรงยึดติดที่แข็งแรงระหว่างผงปาล์มและยางธรรมชาติ

Zeng และคณะ [Zeng et al., 2010] ศึกษาผลของปริมาณยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮโดรด์ต่อสมบัติทางพลวัต สมบัติทางกล และสมบัติทางสัญญาณวิทยาของคอมโพสิทระหว่างเส้นใยฝ้ายและยางธรรมชาติ พบว่าค่ามอดูลัสสะสม (storage modulus) ค่ามอดูลัสที่ 100 เปอร์เซนต์การดึงยึด ค่ามอดูลัสที่ 300 เปอร์เซนต์การดึงยึด ค่าความทนทานต่อแรงดึง ค่าการยึดตัวก่อนขาด และค่าความแข็งของคอมโพสิทมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณของยางธรรมชาติกราฟท์มาเลอิกแอนไฮโดรด์ เนื่องจากแรงยึดติดที่ติระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์ จากการทดสอบทางสัญญาณ

วิทยาพบว่าเส้นใยที่ถูกดึงออกจากเมทริกซ์มีความหยابที่ผิวของเส้นใย ซึ่งสามารถบอกได้ว่ามีการยึดติดที่ีระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์เมื่อมีการใส่ยางธรรมชาติกราฟท์มาเลือกแอนไฮไดรด์

2.3 การใส่เส้นใยสองชนิดต่อสมบัติการคงรูปและสมบัติทางกลทางกลของยางคอมโพสิต

คอมโพสิตไฮบริด (hybrid composites) คือคอมโพสิตที่มีการใส่เส้นใยสองชนิดหรือมากกว่าสองชนิดลงในเมทริกซ์เดียว ข้อดีของเส้นใยชนิดหนึ่งจะใช้ทดแทนข้อด้อยของเส้นใยอีกชนิดหนึ่ง ดังนั้นเป็นการสมดุลของราคาและประสิทธิภาพของคอมโพสิต สมบัติของคอมโพสิตไฮบริดขึ้นกับ ปริมาณเส้นใย ความยาวของแต่ละเส้นใย การจัดเรียงตัวของเส้นใย การยึดติดระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์

Jacob และคณะ [Jacob et al., 2004] ศึกษาผลของปริมาณเส้นใย และอัตราส่วนระหว่างเส้นใยปานสรนารายณ์ และเส้นใยปาล์มต่อสมบัติการคงรูป และสมบัติการทนทานต่อแรงดึงของคอมโพสิต ระหว่างเส้นใยปานสรนารายณ์ เส้นใยปาล์ม และยางธรรมชาติ พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณของเส้นใยทั้งสองชนิด ส่งผลให้ค่าทอร์กของคอมโพสิตมีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการเพิ่มปริมาณของเส้นใยในยางธรรมชาติทำให้ความสามารถในการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของยางธรรมชาติลดลง จึงทำให้คอมโพสิตมีความแข็ง (rigid) เพิ่มขึ้น นอกจากนี้พบว่า ปริมาณของเส้นใยไม่ส่งผลต่อเวลาการคงรูปของคอมโพสิต เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างเส้นใยปานสรนารายณ์ และเส้นใยปาล์ม พบว่าที่อัตราส่วนเส้นใยปานสรนารายณ์ 21 ส่วนในหนึ่งร้อยส่วนของยางธรรมชาติ และเส้นใยปาล์ม 9 ส่วนในหนึ่งร้อยส่วนของยางธรรมชาติให้ค่าความทนทานต่อแรงดึงสูงสุด และยังพบว่าค่าความทนทานต่อแรงดึงขึ้นกับอัตราส่วนของปริมาณเส้นใยปานสรนารายณ์มากกว่าเส้นใยปาล์ม เนื่องจากเส้นใยปานสรนารายณ์มีค่าความทนทานต่อแรงดึงที่สูงกว่าเส้นใยปาล์ม

Jacob และคณะ [Jacob et al., 2005] ศึกษาสมบัติทางกลเชิงพลวัต (dynamic mechanical properties) ของคอมโพสิตระหว่างเส้นใยปานสรนารายณ์ความยาว 10 มิลลิเมตร เส้นใยปาล์มความยาว 6 มิลลิเมตร และยางธรรมชาติ พบว่ามอดูลัสสะสมมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณของเส้นใยทั้ง 2 ชนิด เนื่องมาจากการเพิ่มปริมาณเส้นใยส่งผลให้คอมโพสิตมีความแข็งเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบแนวโน้มที่คล้ายกันกับค่ามอดูลัสสูญเสีย (loss modulus) เมื่อเพิ่มปริมาณของเส้นใยในคอมโพสิต การใส่เส้นใยลงในคอมโพสิตทำให้สมบัติการกระจายพลังงาน (damping properties) ลดลง เพราะเส้นใยจะเข้าไปลดความสามารถในการเคลื่อนที่อย่างอิสระของโมเลกุลยางธรรมชาติ นอกจากนี้พบว่าการทำอัลคาไลน์เซชันส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของมอดูลัสสะสม เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของโครงสร้างร่างแหและการยึดติดระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์ สมบัติการกระจายพลังงานลดลงเมื่อมีการทำอัลคาไลน์เซชัน

Jacob และคณะ [Jacob et al., 2008] ศึกษาผลของการใส่เส้นใยป่านศรนารายณ์ และเส้นใยปาล์มที่ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชันต่อสมบัติการคงรูป สมบัติทางกล และสมบัติทางสัณฐานวิทยาของยางคอมโพสิต พบว่าคอมโพสิตที่ใส่เส้นใย 2 ชนิดที่ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชันมีค่าทอร์กสูงสุด ค่ามอดูลัสที่ 100 เปอร์เซนต์การดึงยืด ค่าความทนทานต่อแรงดึง ค่าการยืดตัวก่อนขาด ค่าความทนทานต่อการฉีกขาด และค่าความแข็งแรงมากกว่าคอมโพสิตที่ใส่เส้นใย 2 ชนิดแต่ไม่ได้ผ่านการตัดแปร เนื่องมาจากการยึดติดที่ดีระหว่างเส้นใยและยางธรรมชาติ จากการทดสอบทางสัณฐานวิทยาของคอมโพสิต พบว่าคอมโพสิตที่ใส่เส้นใย 2 ชนิดที่ไม่ได้ผ่านการตัดแปรมีช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการหลุดของเส้นใยจากเมทริกซ์ ในขณะที่คอมโพสิตที่ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชันมีเส้นใยที่หักและติดอยู่กับเมทริกซ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำอัลคาไลน์เซชันส่งผลให้แรงยึดติดระหว่างเส้นใยทั้ง 2 ชนิดและยางธรรมชาติดีขึ้น