

207014

งานวิจัยนี้ได้นำเสนอผลการศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างและความแข็งระดับนาโนของฟิล์มบาง เชือร์โโคเนียม ไททาเนียม ในไทรด์ที่ปูกลโดยวิธีดีซีรีแอกทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอร์ริง ฟิล์มบางของสารประกอบในไทรด์เชิงสามของ $(\text{Zr},\text{Ti})\text{N}$ ถูกปูกลงบนแผ่นรองรับซิลิกอนโดยวิธีการใช้ไอออนช่วยในการควบคุมการดีซีรีแอกทีฟสปัตเตอร์ริง อิทธิพลของการไนอัสที่แผ่นรองรับส่งผลให้พลังงานしながらของไอออนที่เข้ามาประทับกันแผ่นรองรับมีค่าในช่วง 3 – 103 eV ผู้วิจัยพบว่าทุกเงื่อนไขการปูกลฟิล์มที่ศึกษา สัดส่วนของอะตอม Zr,Ti และ N เป็น $(\text{Zr}_{0.6},\text{Ti}_{0.4})\text{N}$ ผลจากการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์พิสูจน์ว่า การเรียงตัวของรูนาบที่เด่นชัดเป็น (111) และ (200) สำหรับรูนาบ (200) จะปรากฏเฉพาะกับฟิล์มที่ถูกปูกลในขณะที่มีการชนของไอออนที่พลังงานมากกว่า 33 eV สำหรับเงื่อนไขการปูกลฟิล์มที่เหมาะสมส่งผลให้ความแข็งของฟิล์มอยู่ในช่วง 27-29 GPa

207014

This research work presents the structure properties and nanohardness of ZrTiN thin films grown by d.c. reactive magnetron sputtering. The ternary nitride $(\text{Zr},\text{Ti})\text{N}$ thin films were grown on silicon substrates by ion-assisted dual d.c. reactive magnetron sputtering technique. The substrates were exposed to ion bombardment with varying kinetic energy in the range of 3-103 eV under N/Ar ratio of 1:3. The $(\text{Zr}_{0.6}\text{Ti}_{0.4})\text{N}$ was formed at all growth conditions. X-ray diffraction measurement indicates the presence of $(\text{Zr},\text{Ti})\text{N}$ solid solution with (111) and (200) preferred orientations. The (200) orientation is only present when the films are grown at ion bombardment energies higher than 33 eV. Optimum conditions for film growth produced hardness in the range of 27-29 GPa.