

HPC จะต้องม้ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางการยุบตัวไหลแม่และค่าระยะเวลาการไหลแบบ T-50 อยู่ใน ช่วงที่เหมะสมด้วยเพื่อควบคุมความเร็วในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่ให้เกิดเร็วเกินไปจนเกิด การแยกตัวระหว่างเฟสค์และมวลรวม

จากการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต การใช้ซีเถ้าลอยผสมคอนกรีตจะทำให้ กำลังรับแรงอัดระยะแรกลดลง กำลังรับแรงอัดจะลดลงตามปริมาณของซีเถ้าลอยที่เพิ่มขึ้น แต่ กำลังรับแรงอัดระยะปลายจะดีขึ้น เนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานของซีเถ้าลอย และอาจมีกำลัง สูงกว่าคอนกรีตธรรมดา ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของ HPC มีความสัมพันธ์โดยตรงกับกำลังรับแรงอัด ของคอนกรีตและสามารถใช้สมการ $E_c = W^{1.5} 4720 \sqrt{f'_c}$ ทำนายค่าโมดูลัสยืดหยุ่นได้อย่าง แม่นยำ