


ภาคผนวก (ก)

ตารางที่ ก-1 สมบัติการดูดกลืนแสงในช่วงอัลตราไวโอเลต (UV) ของกรดอินทรีย์ชนิดต่างๆ ใน 0.5%(w/w) $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$

Organic Acid	$(\lambda_{\text{max}}); \text{nm}$
Oxalic acid (OA)	198
Tartaric acid (TA)	210
Malic acid (MA)	206
Ascorbic acid (AA)	212
Citric acid (CA)	203
Succinic acid (SA)	202
Mixture of these 6 organic acid	210



รูปที่ ก-1 ผลของการเป็นกรดต่าง (pH) ของเฟสเคลื่อนที่ต่อการแยก (retention time) ของกรดอินทรีย์ด้วยคอลัมน์ Inertsil ODS-3, C18 ขนาด 150x4.6 mm i.d., 5 μ m ที่ความยาวคลื่น 210 nm; OA: กรดออกซาลิก TA: กรดทาร์ทาลิก, MA: กรดมาลิก, AA: กรดแอสคอร์บิก (วิตามินซี), CA: กรดซิตริก, FA: กรดฟumaric และ SA: กรดซัคซินิก

ตารางที่ ก-2 ค่าการแยกจากกัน (Resolution) ของกรดอินทรีย์มาตรฐานและสารมาตรฐานภายใน
จากคอลัมน์ Inertsil ODS-3, C18 ขนาด 150x4.6 mm i.d., 5 μ m; 0.5%(w/w)
(NH₄)H₂PO₄, pH2.9 ที่ความยาวคลื่น 210 nm

Organic Acid	Resolution
Oxalic acid (OA)	1.58
Tartaric acid (TA)	2.11
Malic acid (MA)	4.87
Ascorbic acid (AA)	3.08
Citric acid (CA)	8.19
Succinic acid (SA)	1.81
Fumalic acid (FA)	2.41
Gallic acid (GA)	15.77

ตารางที่ ก-2 ค่าการแยกจากกัน (Resolution) ของกรดอินทรีย์มาตรฐานและสารมาตรฐานภายใน
จากคอลัมน์ Inertsil ODS-3, C18 ขนาด 150x4.6 mm i.d., 5 μ m; 0.5%(w/w)
(NH₄)H₂PO₄, pH2.9 ที่ความยาวคลื่น 210 nm

Organic Acid	Resolution
Oxalic acid (OA)	1.58
Tartaric acid (TA)	2.11
Malic acid (MA)	4.87
Ascorbic acid (AA)	3.08
Citric acid (CA)	8.19
Succinic acid (SA)	1.81
Fumalic acid (FA)	2.41
Gallic acid (GA)	15.77

ตารางที่ ก-3 สรุปความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างอัตราส่วนพื้นที่ใต้พีคของกรดอินทรีย์มาตรฐาน กับสารมาตรฐานภายในต่อความเข้มข้นของกรดอินทรีย์มาตรฐานและค่าความเข้มข้นต่ำสุดของกรดอินทรีย์ที่สามารถวิเคราะห์ได้

Organic acids	Linear range (g/L)	Regression equation ^a	r^2	LOD ^b (g/L)
Oxalic acid (OA)	0.0037-0.3000	$y=3.0909x-0.0009$	0.9999	0.0001
Tartaric acid (TA)	0.3300-4.3300	$y=0.3674x-0.0015$	0.9999	0.0005
Malic acid (MA)	0.0130-2.1500	$y=0.3098x-0.0030$	1.0000	0.0007
Ascorbic acid (AA)	0.0005-0.3000	$y=2.0053x-0.0032$	0.9999	0.0003
Citric acid (CA)	0.0100-0.8100	$y=0.2251x-0.0026$	0.9996	0.0011

^ay: อัตราส่วนพื้นที่ใต้พีคของกรดอินทรีย์มาตรฐานกับสารมาตรฐานภายใน

x: ความเข้มข้นของกรดอินทรีย์มาตรฐาน

^b ค่าความเข้มข้นต่ำสุดของกรดอินทรีย์ที่สามารถวิเคราะห์ได้ (Limit of Detection; LOD)


S/N=3.3

ตารางที่ ก-4 ความเที่ยงตรงแม่นยำเมื่อวิเคราะห์ภายในวันเดียวกันของกรดออกซาลิก ทาร์ตาริก
มาลิก แอสคอบิก และซิตริก แสดงผลในรูป %RSD (n=3)

Organic acids	%RSD				
	ความเข้มข้นที่ 1	ความเข้มข้นที่ 2	ความเข้มข้นที่ 3	ความเข้มข้นที่ 4	ความเข้มข้นที่ 5
Oxalic acid (OA)	1.62	0.51	0.95	0.89	1.59
Tartaric acid (TA)	0.75	0.84	1.00	1.26	0.05
Malic acid (MA)	0.43	1.32	0.65	0.09	1.77
Ascorbic acid (AA)	1.26	0.53	1.28	1.31	1.36
Citric acid (CA)	0.04	1.16	0.51	0.20	0.31

ตารางที่ ก-5 ความเที่ยงตรงแม่นยำ เมื่อวิเคราะห์ต่างวันของกรดออกซาลิก ทาร์ตาริก มาลิก
แอสคอร์บิก และซิตริก แสดงผลในรูป %RSD (n=3)


Organic acids	%RSD				
	ความเข้มข้นที่ 1	ความเข้มข้นที่ 2	ความเข้มข้นที่ 3	ความเข้มข้นที่ 4	ความเข้มข้นที่ 5
Oxalic acid (OA)	0.20	0.43	0.20	0.22	0.40
Tartaric acid (TA)	0.53	1.11	1.43	0.88	0.52
Malic acid (MA)	2.45	1.16	0.65	0.35	0.42
Ascorbic acid (AA)	8.70	5.39	3.51	3.05	3.35
Citric acid (CA)	0.75	0.34	1.16	0.99	1.06




รูปที่ ก-3 โครมาโทแกรม HPLC ของกรดอินทรีย์ในน้ำสกัดมะขาม “ ขันดี ” ที่เติม (spiked) สารละลายผสมกรดอินทรีย์มาตรฐานความเข้มข้นที่ 1(ก), 2(ข) และ 3(ค) พีคที่ 1:OA, 2: TA, 3:MA, 4:AA, 5:CA, 6:FA, 7:SA, 8:GA และ 9: unknown

ตารางที่ ก-6 ความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ในการวิเคราะห์กรดออกซาลิก ทาร์ตาริก มาลิก
แอสคอร์บิก และซิตริก แสดงผลในรูป %recovery (n=3)


Organic acids	Original(g/L)	Added(g/L)	Found(g/L)	%recovery	%RSD
Oxalic acid (OA)	0.08	0.04	0.13	113.44	0.16
		0.12	0.20	101.65	0.27
		0.20	0.28	101.55	0.65
Tartaric acid (TA)	2.22	0.85	3.06	99.42	1.79
		1.70	3.70	94.27	0.80
		2.55	4.48	93.75	0.51
Malic acid (MA)	0.98	0.23	0.82	103.04	2.98
		0.46	1.00	97.96	1.03
		0.68	1.21	97.02	2.74
Ascorbic acid (AA)	0.13	0.03	0.15	95.67	0.08
		0.09	0.20	91.94	0.14
		0.15	0.27	97.87	0.40
Citric acid (CA)	0.33	0.16	0.50	101.71	1.33
		0.33	0.62	95.06	1.92
		0.49	0.77	93.83	5.33



รูปที่ ก-4 โครมาโทแกรม HPLC ของกรดอินทรีย์ในน้ำสกัดพืชปลูग्มะขาม “ศรีชมภู” พืชที่ 1:OA, 2: TA, 3:MA, 4:AA, 5:CA, 8:GA และ 9: unknown




รูปที่ ก-5 โครมาโทแกรม HPLC ของกรดอินทรีย์ในน้ำสกัดพืชปลูग्มะขาม “ชันดี” พืชที่ 1:OA, 2: TA, 3:MA, 4:AA, 5:CA, 8:GA และ 9: unknown




รูปที่ ๓-๖ โครมาโทแกรม HPLC ของกรดอินทรีย์ในน้ำสกัด “มะขามเปรี้ยวยักษ์”, (ก) และ โครมาโทแกรมขยายขนาดของ (ก): (ข); พีคที่ 1:OA, 2: TA, 3:MA, 4:AA, 5:CA, 8:GA และ 9: unknown


Calibration curve of Tartaric acid




Calibration curve of Citric acid



Calibration curve of Malic acid



Calibration of Oxalic acid



ภาคผนวก (ข)

การกระจายขนาดอนุภาค (Particle size distribution)



ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารสอ 62 จุฬาลงกรณ์ ซอย 62 ถนนพหลโยธิน ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 2188029-32, 2188101
Scientific and Technological Research Equipment Centre Chulalongkorn University
Building 2/3 Chula Soi 62 Phaya-Thai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Tel. 2188029-32, 2188101 Fax: 2540211


Analysis Result

Sample Details		
Sample ID: Sample 1 แบ่งข้าวขาวมะลิ 105	Run Number: 25	Measured: 14 Dec 2006 16:56PM
Sample File: CHULA	Record Number: 2153	Analysed: 14 Dec 2006 16:56PM
Sample Path: C:\SIZERS\DATA\		Result Source: Analysed
Sample Notes: Wet Analysis System		
Dispersing Medium: Liquid paraffin		
Ultrasonic: 1 min		

System Details		
Range Lens: 300RF mm	Beam Length: 2.40 mm	Sampler: MS1
Presentation: 3NJE	[Particle R.I. = (1.5330, 1.0000); Dispersant R.I. = 1.4000]	Obscuration: 14.3 %
Analysis Model: Polydisperse		Residual: 0.753 %
Modifications: None		

Result Statistics			
Distribution Type: Volume	Concentration = 0.0171 %Vol	Density = 1.000 g / cub. cm	Specific S.A. = 0.6675 sq m / g
Mean Diameters:	D (v, 0.1) = 3.54 um	D (v, 0.5) = 17.99 um	D (v, 0.9) = 158.64 um
D [4, 3] = 56.12 um	D [3, 2] = 8.73 um	Span = 8.622E+00	Uniformity = 2.744E+00

Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%	Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%
0.05	0.00	0.06	0.00	6.63	4.81	7.72	33.55
0.06	0.00	0.07	0.00	7.72	4.37	9.00	37.93
0.07	0.00	0.08	0.00	9.00	3.77	10.48	41.69
0.08	0.00	0.09	0.00	10.48	3.10	12.21	44.79
0.09	0.00	0.11	0.00	12.21	2.45	14.22	47.24
0.11	0.00	0.13	0.00	14.22	1.91	16.57	49.15
0.13	0.00	0.15	0.00	16.57	1.52	19.31	50.67
0.15	0.00	0.17	0.00	19.31	1.32	22.49	51.99
0.17	0.00	0.20	0.00	22.49	1.11	26.20	53.10
0.20	0.00	0.23	0.00	26.20	1.27	30.53	54.37
0.23	0.00	0.27	0.00	30.53	1.58	35.56	55.94
0.27	0.00	0.31	0.00	35.56	2.01	41.43	57.95
0.31	0.01	0.36	0.01	41.43	2.51	48.27	60.46
0.36	0.03	0.42	0.04	48.27	3.02	56.23	63.48
0.42	0.05	0.49	0.08	56.23	3.50	65.51	66.98
0.49	0.06	0.58	0.14	65.51	3.91	76.32	70.90
0.58	0.07	0.67	0.22	76.32	4.27	88.91	75.17
0.67	0.08	0.78	0.30	88.91	4.26	103.58	79.42
0.78	0.09	0.91	0.39	103.58	4.07	120.67	83.50
0.91	0.11	1.06	0.50	120.67	3.77	140.58	87.27
1.06	0.15	1.24	0.65	140.58	3.41	163.77	90.68
1.24	0.25	1.44	0.90	163.77	3.00	190.80	93.68
1.44	0.42	1.68	1.32	190.80	2.53	222.28	96.21
1.68	0.71	1.95	2.03	222.28	1.96	258.95	98.17
1.95	1.12	2.28	3.15	258.95	1.27	301.68	99.44
2.28	1.68	2.65	4.83	301.68	0.56	351.46	100.00
2.65	2.38	3.09	7.21	351.46	0.00	409.45	100.00
3.09	3.16	3.60	10.37	409.45	0.00	477.01	100.00
3.60	3.92	4.19	14.29	477.01	0.00	555.71	100.00
4.19	4.53	4.88	18.81	555.71	0.00	647.41	100.00
4.88	4.91	5.69	23.73	647.41	0.00	754.23	100.00
5.69	5.01	6.63	28.74	754.23	0.00	878.67	100.00





ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารศูนย์ 2 จุฬาลงกรณ์ ซอย 62 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 2188029-32, 2188101 โทรสาร 2188101
Scientific and Technological Research Equipment Centre Chulalongkorn University
Building 2-3 Chula Soi 62 Phaya-Thai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Tel 2188029-32, 2188101 Fax, 2188101


Analysis Result

Sample Details		
Sample ID: Sample 2 แป้งข้าวพูนทราย 1	Run Number: 16	Measured: 14 Dec 2006 17:11PM
Sample File: CHULA	Record Number: 2176	Analysed: 14 Dec 2006 17:11PM
Sample Path: C:\SIZERS\DATA\		Result Source: Analysed
Sample Notes: Wet Analysis System		
Dispersing Medium: Liquid paraffin		
Ultrasonic: 1 min		

System Details		
Range Lens: 300RF mm	Beam Length: 2.40 mm	Sampler: MS1
Presentation: 3NJE	[Particle R.I. = (1.5330, 1.0000); Dispersant R.I. = 1.4000]	Obscuration: 19.1 %
Analysis Model: Polydisperse		Residual: 0.840 %
Modifications: None		

Result Statistics			
Distribution Type: Volume	Concentration = 0.0391 %Vol	Density = 1.000 g / cub. cm	Specific S.A. = 0.4122 sq. m / g
Mean Diameter:	D (v, 0.1) = 5.33 um	D (v, 0.5) = 66.86 um	D (v, 0.9) = 218.39 um
D [4, 3] = 80.83 um	D [3, 2] = 14.56 um	Span = 3.187E+00	Uniformity = 1.005E+00

Size_Low (um)	In %	Size_High (um)	Under%	Size_Low (um)	In %	Size_High (um)	Under%
0.05	0.00	0.06	0.00	6.63	2.23	7.72	15.31
0.06	0.00	0.07	0.00	7.72	2.20	9.00	17.51
0.07	0.00	0.08	0.00	9.00	2.11	10.48	19.62
0.08	0.00	0.09	0.00	10.48	1.98	12.21	21.60
0.09	0.00	0.11	0.00	12.21	1.85	14.22	23.45
0.11	0.00	0.13	0.00	14.22	1.76	16.57	25.22
0.13	0.00	0.15	0.00	16.57	1.74	19.31	26.96
0.15	0.00	0.17	0.00	19.31	1.80	22.49	28.76
0.17	0.00	0.20	0.00	22.49	1.95	26.20	30.71
0.20	0.00	0.23	0.00	26.20	2.19	30.53	32.90
0.23	0.00	0.27	0.00	30.53	2.51	35.56	35.41
0.27	0.01	0.31	0.01	35.56	2.88	41.43	38.29
0.31	0.02	0.36	0.03	41.43	3.29	48.27	41.57
0.36	0.04	0.42	0.07	48.27	3.71	56.23	45.28
0.42	0.05	0.49	0.12	56.23	4.13	65.51	49.42
0.49	0.06	0.58	0.18	65.51	4.53	76.32	53.94
0.58	0.07	0.67	0.25	76.32	4.88	88.91	58.82
0.67	0.09	0.78	0.34	88.91	5.16	103.58	63.98
0.78	0.10	0.91	0.44	103.58	5.39	120.67	69.37
0.91	0.13	1.06	0.57	120.67	5.58	140.58	74.95
1.06	0.16	1.24	0.73	140.58	5.52	163.77	80.47
1.24	0.21	1.44	0.94	163.77	5.27	190.80	85.74
1.44	0.30	1.68	1.24	190.80	4.78	222.28	90.52
1.68	0.42	1.95	1.66	222.28	4.01	258.95	94.53
1.95	0.58	2.28	2.24	258.95	2.99	301.68	97.52
2.28	0.79	2.65	3.03	301.68	1.82	351.46	99.34
2.65	1.04	3.09	4.08	351.46	0.66	409.45	100.00
3.09	1.32	3.60	5.40	409.45	0.00	477.01	100.00
3.60	1.60	4.19	6.99	477.01	0.00	555.71	100.00
4.19	1.85	4.88	8.84	555.71	0.00	647.41	100.00
4.88	2.05	5.69	10.89	647.41	0.00	754.23	100.00
5.69	2.18	6.63	13.08	754.23	0.00	878.67	100.00





ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารสถาบัน 2 จุฬาลงกรณ์ ซอย 62 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 2188028-32, 2188101 โทรสาร 2549271
Scientific and Technological Research Equipment Centre Chulalongkorn University
Building 2-3 Chulalongkorn Soi 62 Phaya Thai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Tel. 2188029-32, 2188101 FAX 2549271


Analysis Result

Sample Details		
Sample ID: Sample 3 แป้งข้าวสุพรรณบุรี 60	Run Number: 3	Measured: 14 Dec 2006 17:20PM
Sample File: CHULA	Record Number: 2180	Analysed: 14 Dec 2006 17:20PM
Sample Path: C:\SIZERS\DATA\		Result Source: Analysed
Sample Notes: Wet Analysis System		
Dispersing Medium : Liquid paraffin		
Ultrasonic : 1 min		

System Details		
Range Lens: 300RF mm	Beam Length: 2.40 mm	Sampler: MS1
Presentation: 3NJE	[Particle R.I. = (1.5330, 1.0000); Dispersant R.I. = 1.4000]	Obscuration: 18.7 %
Analysis Model: Polydisperse		Residual: 0.979 %
Modifications: None		

Result Statistics		
Distribution Type: Volume	Concentration = 0.0269 %Vol	Density = 1.000 g / cub. cm
Mean Diameters:	D [v, 0.1] = 3.95 um	D [v, 0.5] = 33.64 um
D [4, 3] = 77.61 um	D [3, 2] = 10.26 um	Span = 6.422E+00
		Specific S.A. = 0.5849 sq. m / g
		D [v, 0.9] = 220.01 um
		Uniformity = 2.024E+00

Size_Low (um)	In %	Size_High (um)	Under%	Size_Low (um)	In %	Size_High (um)	Under%
0.05	0.00	0.06	0.00	6.63	4.16	7.72	27.30
0.06	0.00	0.07	0.00	7.72	3.91	9.00	31.20
0.07	0.00	0.08	0.00	9.00	3.50	10.48	34.70
0.08	0.00	0.09	0.00	10.48	3.01	12.21	37.72
0.09	0.00	0.11	0.00	12.21	2.53	14.22	40.25
0.11	0.00	0.13	0.00	14.22	2.11	16.57	42.36
0.13	0.00	0.15	0.00	16.57	1.79	19.31	44.15
0.15	0.00	0.17	0.00	19.31	1.61	22.49	45.76
0.17	0.00	0.20	0.00	22.49	1.55	26.20	47.31
0.20	0.00	0.23	0.00	26.20	1.60	30.53	48.91
0.23	0.00	0.27	0.00	30.53	1.74	35.56	50.55
0.27	0.00	0.31	0.00	35.56	1.94	41.43	52.00
0.31	0.00	0.36	0.00	41.43	2.18	48.27	54.77
0.36	0.02	0.42	0.02	48.27	2.43	56.23	57.20
0.42	0.04	0.49	0.06	56.23	2.69	65.51	59.89
0.49	0.06	0.58	0.12	65.51	2.85	76.32	62.83
0.58	0.08	0.67	0.20	76.32	3.21	88.91	66.04
0.67	0.09	0.78	0.30	88.91	3.47	103.58	69.51
0.78	0.10	0.91	0.40	103.58	3.73	120.67	73.24
0.91	0.11	1.06	0.51	120.67	4.02	140.58	77.26
1.06	0.14	1.24	0.65	140.58	4.28	163.77	81.54
1.24	0.21	1.44	0.87	163.77	4.42	190.80	85.98
1.44	0.34	1.68	1.20	190.80	4.32	222.28	90.28
1.68	0.55	1.95	1.75	222.28	3.88	258.95	94.16
1.95	0.86	2.28	2.61	258.95	3.07	301.68	97.23
2.28	1.30	2.65	3.91	301.68	1.95	351.46	99.18
2.65	1.84	3.09	5.74	351.46	0.82	409.45	100.00
3.09	2.45	3.60	8.19	409.45	0.00	477.01	100.00
3.60	3.08	4.19	11.27	477.01	0.00	555.71	100.00
4.19	3.63	4.88	14.90	555.71	0.00	647.41	100.00
4.88	4.03	5.69	18.93	647.41	0.00	754.23	100.00
5.69	4.21	6.63	23.14	754.23	0.00	878.57	100.00





ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อาคารสถานที่ : จุฬาลงกรณ์ ซอย 62 ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 2158029-32 2158101
 Scientific and Technological Research Equipment Centre Chulalongkorn University
 Building 2-3 Chula Soi 62 Phaya Thai Rd. Phatumwan Bangkok 10330 Tel. 2158029-32, 2158101 Fax 2540111

Date: 2006/12/15
 Page: 2540111


Analysis Result

Sample Details		
Sample ID: Sample 4 แป้งข้าวชัชนาท 1	Run Number: 17	Measured: 15 Dec 2006 8:49PM
Sample File: CHULA	Record Number: 2209	Analysed: 15 Dec 2006 8:49PM
Sample Path: C:\SIZERS\DATA\		Result Source: Analysed
Sample Notes: Wet Analysis System		
Dispersing Medium : Liquid paraffin		
Ultrasonic : 1 min		

System Details		
Range Lens: 300RF mm	Beam Length: 2.40 mm	Sampler: MS1
Presentation: 3NJE	[Particle R.I. = (1.5330, 1.0000): Dispersant R.I. = 1.4000]	Obscuration: 16.3 %
Analysis Model: Polydisperse		Residual: 0.943 %
Modifications: None		

Result Statistics		
Distribution Type: Volume	Concentration = 0.0201 %Vol	Density = 1.000 g / cub. cm
Mean Diameters:	D (v, 0.1) = 3.65 um	D (v, 0.5) = 16.32 um
D [4, 3] = 60.58 um	D [3, 2] = 8.92 um	Span = 1.081E+01
		Specific S.A. = 0.6730 sq. m / g
		D (v, 0.9) = 180.04 um
		Uniformity = 3.292E+00

Size_Low (um)	In %	Size_High (um)	Under%	Size_Low (um)	In %	Size_High (um)	Under%
0.05	0.00	0.06	0.00	6.63	4.97	7.72	32.39
0.06	0.00	0.07	0.00	7.72	4.68	9.00	37.06
0.07	0.00	0.08	0.00	9.00	4.19	10.48	41.25
0.08	0.00	0.09	0.00	10.48	3.59	12.21	44.85
0.09	0.00	0.11	0.00	12.21	2.97	14.22	47.82
0.11	0.00	0.13	0.00	14.22	2.40	16.57	50.22
0.13	0.00	0.15	0.00	16.57	1.94	19.31	52.16
0.15	0.00	0.17	0.00	19.31	1.61	22.49	53.77
0.17	0.00	0.20	0.00	22.49	1.45	26.20	55.22
0.20	0.00	0.23	0.00	26.20	1.25	30.53	56.47
0.23	0.00	0.27	0.00	30.53	1.37	35.56	57.84
0.27	0.00	0.31	0.00	35.56	1.60	41.43	59.45
0.31	0.00	0.36	0.00	41.43	1.91	48.27	61.36
0.36	0.02	0.42	0.02	48.27	2.27	56.23	63.63
0.42	0.04	0.49	0.06	56.23	2.65	65.51	66.28
0.49	0.06	0.58	0.11	65.51	3.01	76.32	69.29
0.58	0.08	0.67	0.19	76.32	3.34	88.91	72.63
0.67	0.09	0.78	0.28	88.91	3.65	103.58	76.27
0.78	0.10	0.91	0.38	103.58	3.79	120.67	80.06
0.91	0.12	1.06	0.50	120.67	3.85	140.58	83.91
1.06	0.17	1.24	0.67	140.58	3.81	163.77	87.72
1.24	0.25	1.44	0.92	163.77	3.63	190.80	91.35
1.44	0.41	1.68	1.33	190.80	3.27	222.28	94.62
1.68	0.66	1.95	1.99	222.28	2.65	258.95	97.27
1.95	1.03	2.28	3.02	258.95	1.80	301.68	99.07
2.28	1.54	2.65	4.56	301.68	0.85	351.46	99.92
2.65	2.18	3.09	6.75	351.46	0.08	409.45	100.00
3.09	2.91	3.60	9.66	409.45	0.00	477.01	100.00
3.60	3.65	4.19	13.31	477.01	0.00	555.71	100.00
4.19	4.31	4.88	17.82	555.71	0.00	647.41	100.00
4.88	4.78	5.69	22.40	647.41	0.00	754.23	100.00
5.69	5.02	6.63	27.42	754.23	0.00	878.67	100.00





ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อาคาร ๒ ชั้น ๖๒ ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทร ๒๑๘๐๒๙-๓๒ ๒๑๘๕๑๐๑
 Scientific and Technological Research Equipment Centre Chulalongkorn University
 Building 2-3 Chula Sor 62 Phaya-Thai Rd Phatumwan Bangkok 10330 Tel. 2188029-32, 2185101 Fax: 2540111


Analysis Result

Sample ID: Sample 5 แป้งข้าวสุพรรณบุรี 1 Sample File: CHULA Sample Path: C:\SIZERS\DATA\ Sample Notes: Wet Analysis System Dispersing Medium: Liquid paraffin Ultrasonic: 1 min	Run Number: 8 Record Number: 2220	Measured: 15 Dec 2006 9:12PM Analysed: 15 Dec 2006 9:12PM Result Source: Analysed
--	--------------------------------------	---

Range Lens: 300RF mm Presentation: 3NJE Analysis Model: Polydisperse Modifications: None	Beam Length: 2.40 mm [Particle R.I. = (1.5330, 1.0000); Dispersant R.I. = 1.4000]	Sampler: MS1 Obscuration: 20.5 % Residual: 0.502 %
---	---	--

Distribution Type: Volume Mean Diameters D [4, 3] = 60.97 um	Concentration = 0.0302 %Vol D (v, 0.1) = 4.10 um D [3, 2] = 10.33 um	Density = 1.000 g / cub. cm D (v, 0.5) = 25.26 um Span = 6.684E+00 Specific S.A. = 0.5806 sq. m / g D (v, 0.9) = 172.97 um Uniformity = 2.034E+00
--	--	--

Size	Low (um)	In %	Size	High (um)	Under%	Size	Low (um)	In %	Size	High (um)	Under%
0.05	0.05	0.00	0.06	0.06	0.00	6.63	6.63	3.76	7.72	24.03	
0.06	0.06	0.00	0.07	0.07	0.00	7.72	7.72	3.81	9.00	27.84	
0.07	0.07	0.00	0.08	0.08	0.00	9.00	9.00	3.77	10.48	31.61	
0.08	0.08	0.00	0.09	0.09	0.00	10.48	10.48	3.65	12.21	35.26	
0.09	0.09	0.00	0.11	0.11	0.00	12.21	12.21	3.48	14.22	38.74	
0.11	0.11	0.00	0.13	0.13	0.00	14.22	14.22	3.27	16.57	42.01	
0.13	0.13	0.00	0.15	0.15	0.00	16.57	16.57	3.06	19.31	45.06	
0.15	0.15	0.00	0.17	0.17	0.00	19.31	19.31	2.86	22.49	47.93	
0.17	0.17	0.00	0.20	0.20	0.00	22.49	22.49	2.71	26.20	50.54	
0.20	0.20	0.00	0.23	0.23	0.00	26.20	26.20	2.63	30.53	53.27	
0.23	0.23	0.00	0.27	0.27	0.00	30.53	30.53	2.63	35.56	55.90	
0.27	0.27	0.00	0.31	0.31	0.00	35.56	35.56	2.71	41.43	58.61	
0.31	0.31	0.00	0.36	0.36	0.00	41.43	41.43	2.87	48.27	61.46	
0.36	0.36	0.02	0.42	0.42	0.02	48.27	48.27	3.07	56.23	64.55	
0.42	0.42	0.04	0.49	0.49	0.05	56.23	56.23	3.28	65.51	67.83	
0.49	0.49	0.05	0.58	0.58	0.11	65.51	65.51	3.49	76.32	71.32	
0.58	0.58	0.07	0.67	0.67	0.18	76.32	76.32	3.69	88.91	75.02	
0.67	0.67	0.09	0.78	0.78	0.27	88.91	88.91	3.70	103.58	78.72	
0.78	0.78	0.12	0.91	0.91	0.39	103.58	103.58	3.60	120.67	82.32	
0.91	0.91	0.16	1.06	1.06	0.55	120.67	120.67	3.42	140.58	85.73	
1.06	1.06	0.21	1.24	1.24	0.76	140.58	140.58	3.19	163.77	88.92	
1.24	1.24	0.29	1.44	1.44	1.05	163.77	163.77	2.93	190.80	91.86	
1.44	1.44	0.42	1.68	1.68	1.48	190.80	190.80	2.62	222.28	94.47	
1.68	1.68	0.61	1.95	1.95	2.09	222.28	222.28	2.23	258.95	96.70	
1.95	1.95	0.87	2.28	2.28	2.97	258.95	258.95	1.72	301.68	98.43	
2.28	2.28	1.21	2.65	2.65	4.18	301.68	301.68	1.10	351.46	99.53	
2.65	2.65	1.61	3.09	3.09	5.79	351.46	351.46	0.47	409.45	100.00	
3.09	3.09	2.07	3.60	3.60	7.86	409.45	409.45	0.00	477.01	100.00	
3.60	3.60	2.53	4.19	4.19	10.39	477.01	477.01	0.00	555.71	100.00	
4.19	4.19	2.96	4.88	4.88	13.35	555.71	555.71	0.00	647.41	100.00	
4.88	4.88	3.33	5.69	5.69	16.67	647.41	647.41	0.00	754.23	100.00	
5.69	5.69	3.60	6.63	6.63	20.27	754.23	754.23	0.00	878.67	100.00	





ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารสถานที่ : จุฬาลงกรณ์ ซอย 62 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10530 โทร 2188029-32, 2188101
Scientific and Technological Research Equipment Centre Chulalongkorn University
Building 2/3 Chula Sor 62 Phaya Thai Rd Phatumwan Bangkok 10530 Tel. 2188029-32, 2188101 Fax. 2240011

วันที่ : 25 Dec 06
Page : 2540011


Analysis Result

Sample Details		
Sample ID: Sample 6 แป้งข้าวสุพรรณบุรี 90	Run Number: 10	Measured: 15 Dec 2006 9:32PM
Sample File: CHULA	Record Number: 2247	Analysed: 15 Dec 2006 9:32PM
Sample Path: C:\SIZER\DATA\		Result Source: Analysed
Sample Notes: Wet Analysis System		
Dispersing Medium : Liquid paraffin		
Ultrasonic : 1 min		

System Details			
Range Lens: 300RF mm	Beam Length: 2.40 mm	Sampler: MS1	Obscuration: 18.8 %
Presentation: 3NJE	[Particle R.I. = (1.5330, 1.0000);	Dispersant R.I. = 1.4000]	Residual: 0.852 %
Analysis Model: Polydisperse			
Modifications: None			

Result Statistics			
Distribution Type: Volume	Concentration = 0.0328 %Vol	Density = 1.000 g / cub. cm	Specific S A = 0.4847 sq. m / g
Mean Diameters:	D (v, 0.1) = 4.69 um	D (v, 0.5) = 51.72 um	D (v, 0.9) = 235.37 um
D [4, 3] = 88.30 um	D [3, 2] = 12.38 um	Span = 4.480E+00	Uniformity = 1.437E+00

Size_Low (um)	In %	Size_High (um)	Under%	Size_Low (um)	In %	Size_High (um)	Under%
0.05	0.00	0.06	0.00	6.63	3.49	7.72	20.34
0.06	0.00	0.07	0.00	7.72	3.59	9.00	23.93
0.07	0.00	0.08	0.00	9.00	3.54	10.48	27.47
0.08	0.00	0.09	0.00	10.48	3.34	12.21	30.80
0.09	0.00	0.11	0.00	12.21	3.02	14.22	33.82
0.11	0.00	0.13	0.00	14.22	2.62	16.57	36.44
0.13	0.00	0.15	0.00	16.57	2.22	19.31	38.66
0.15	0.00	0.17	0.00	19.31	1.85	22.49	40.53
0.17	0.00	0.20	0.00	22.49	1.61	26.20	42.14
0.20	0.00	0.23	0.00	26.20	1.50	30.53	43.63
0.23	0.00	0.27	0.00	30.53	1.54	35.56	45.17
0.27	0.00	0.31	0.00	35.56	1.73	41.43	46.90
0.31	0.00	0.36	0.00	41.43	2.05	48.27	48.94
0.36	0.01	0.42	0.01	48.27	2.45	56.23	51.39
0.42	0.02	0.49	0.03	56.23	2.89	65.51	54.29
0.49	0.04	0.58	0.07	65.51	3.33	76.32	57.61
0.58	0.06	0.67	0.12	76.32	3.72	88.91	61.33
0.67	0.08	0.78	0.20	88.91	4.05	103.58	65.39
0.78	0.11	0.91	0.31	103.58	4.33	120.67	69.71
0.91	0.14	1.06	0.45	120.67	4.56	140.58	74.27
1.06	0.19	1.24	0.64	140.58	4.67	163.77	78.94
1.24	0.25	1.44	0.89	163.77	4.70	190.80	83.64
1.44	0.34	1.68	1.23	190.80	4.59	222.28	88.24
1.68	0.47	1.95	1.70	222.28	4.23	258.95	92.47
1.95	0.66	2.28	2.36	258.95	3.55	301.68	96.02
2.28	0.91	2.65	3.28	301.68	2.54	351.46	98.56
2.65	1.24	3.09	4.52	351.46	1.33	409.45	99.89
3.09	1.62	3.60	6.14	409.45	0.11	477.01	100.00
3.60	2.05	4.19	8.19	477.01	0.00	555.71	100.00
4.19	2.49	4.88	10.68	555.71	0.00	647.41	100.00
4.88	2.91	5.69	13.59	647.41	0.00	754.23	100.00
5.69	3.26	6.63	16.85	754.23	0.00	878.67	100.00





ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารสารนิเทศ 2 จุฬาลงกรณ์ ซอย 62 ถนนสุขุมวิท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 2188029-32, 2188101
Scientific and Technological Research Equipment Centre Chulalongkorn University
Building 2/3 Chula Soi 62 Phaya-Thai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Tel. 2188029-32, 2188101 Fax. 2643611


Analysis Result

Sample Details		
Sample ID: Sample 7 แป้งข้าว กข 6	Run Number: 7	Measured: 15 Dec 2006 13:24PM
Sample File: CHULA	Record Number: 2292	Analysed: 15 Dec 2006 13:24PM
Sample Path: C:\SIZERS\DATA\		Result Source: Analysed
Sample Notes: Wet Analysis System		
Dispersing Medium: Liquid paraffin		
Ultrasonic: 1 min		

System Details			
Range Lens: 300RF mm	Beam Length: 2.40 mm	Sampler: MS1	Obscuration: 18.1 %
Presentation: 3NJE	[Particle R.I. = (1.5330, 1.0000);	Dispersant R.I. = 1.4000]	Residual: 1.082 %
Analysis Model: Polydisperse			
Modifications: None			

Result Statistics			
Distribution Type: Volume	Concentration = 0.0343 %Vol	Density = 1.000 g / cub. cm	Specific S.A. = 0.4428 sq. m / g
Mean Diameters:	D (v, 0.1) = 4.83 um	D (v, 0.5) = 83.23 um	D (v, 0.9) = 244.11 um
D [4, 3] = 103.26 um	D [3, 2] = 13.55 um	Span = 2.875E+00	Uniformity = 9.357E-01

Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%	Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%
0.05	0.00	0.06	0.00	6.63	2.86	7.72	18.68
0.06	0.00	0.07	0.00	7.72	2.69	9.00	21.37
0.07	0.00	0.08	0.00	9.00	2.41	10.48	23.78
0.08	0.00	0.09	0.00	10.48	2.07	12.21	25.85
0.09	0.00	0.11	0.00	12.21	1.73	14.22	27.58
0.11	0.00	0.13	0.00	14.22	1.42	16.57	29.00
0.13	0.00	0.15	0.00	16.57	1.19	19.31	30.19
0.15	0.00	0.17	0.00	19.31	1.06	22.49	31.25
0.17	0.00	0.20	0.00	22.49	1.02	26.20	32.28
0.20	0.00	0.23	0.00	26.20	1.11	30.53	33.38
0.23	0.00	0.27	0.00	30.53	1.30	35.56	34.68
0.27	0.00	0.31	0.00	35.56	1.60	41.43	36.28
0.31	0.02	0.36	0.02	41.43	2.01	48.27	38.30
0.36	0.03	0.42	0.05	48.27	2.52	56.23	40.82
0.42	0.06	0.49	0.11	56.23	3.09	65.51	43.91
0.49	0.08	0.58	0.19	65.51	3.71	76.32	47.61
0.58	0.11	0.67	0.30	76.32	4.33	88.91	51.84
0.67	0.13	0.78	0.43	88.91	4.91	103.58	56.85
0.78	0.13	0.91	0.56	103.58	5.45	120.67	62.30
0.91	0.13	1.06	0.70	120.67	5.94	140.58	68.24
1.06	0.14	1.24	0.83	140.58	6.25	163.77	74.48
1.24	0.16	1.44	0.99	163.77	6.25	190.80	80.74
1.44	0.22	1.68	1.21	190.80	5.94	222.28	86.68
1.68	0.33	1.95	1.55	222.28	5.23	258.95	91.02
1.95	0.53	2.28	2.08	258.95	4.13	301.68	96.04
2.28	0.81	2.65	2.89	301.68	2.69	351.46	98.74
2.65	1.18	3.09	4.06	351.46	1.26	409.45	100.00
3.09	1.61	3.60	5.67	409.45	0.00	477.01	100.00
3.60	2.06	4.19	7.73	477.01	0.00	555.71	100.00
4.19	2.46	4.88	10.19	555.71	0.00	647.41	100.00
4.88	2.75	5.69	12.94	647.41	0.00	754.23	100.00
5.69	2.89	6.63	15.82	754.23	0.00	878.67	100.00





ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อาคารศูนย์วิจัย 52 ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 2188029-32, 2188101 โทรสาร 2188101
 Scientific and Technological Research Equipment Centre Chulalongkorn University
 Building 2/3 Chula Soi 62 Phaya Thai Rd. Phatumwan Bangkok 10330 Tel. 2188029-32, 2188101 Fax 2188101


Result: Analysis Report

Sample Details		
Sample ID: RB 1 รั้วข้าวขาวดอกมะลิ 105	Run Number: 7	Measured: 6 Aug 2008 10:35PM
Sample File: CHULA9	Record Number: 1140	Analysed: 6 Aug 2008 10:35PM
Sample Path: C:\SIZER\DATA\		Result Source: Analysed
Sample Notes: Wet Analysis System		
Dispersing Medium : Liquid Paraffin LW		
Ultrasonic : 5 min		

System Details		
Range Lens: 300RF mm	Beam Length: 2.40 mm	Sampler: MS1
Presentation: 3_SLP	[Particle R.I. = (1.4560, 0.1000);	Obscuration: 15.0 %
Analysis Model: Polydisperse	Dispersant R.I. = 1.4680]	Residual: 0.480 %
Modifications: None		

Result Statistics			
Distribution Type: Volume	Concentration = 0.0806 %Vol	Density = 1.000 g / cub. cm	Specific S.A. = 0.2368 sq. m / g
Mean Diameters:	D (v, 0.1) = 17.69 um	D (v, 0.5) = 292.48 um	D (v, 0.9) = 603.52 um
D [4, 3] = 306.84 um	D [3, 2] = 25.33 um	Span = 2.003E+00	Uniformity = 5.970E-01

Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%	Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%
0.05	0.00	0.06	0.00	6.63	0.59	7.72	7.01
0.06	0.00	0.07	0.00	7.72	0.56	9.00	7.57
0.07	0.00	0.08	0.00	9.00	0.55	10.48	8.12
0.08	0.00	0.09	0.00	10.48	0.54	12.21	8.66
0.09	0.00	0.11	0.00	12.21	0.54	14.22	9.20
0.11	0.00	0.13	0.00	14.22	0.55	16.57	9.76
0.13	0.00	0.15	0.00	16.57	0.58	19.31	10.34
0.15	0.00	0.17	0.00	19.31	0.62	22.49	10.95
0.17	0.00	0.20	0.00	22.49	0.67	26.20	11.62
0.20	0.00	0.23	0.00	26.20	0.72	30.53	12.35
0.23	0.00	0.27	0.00	30.53	0.79	35.56	13.14
0.27	0.00	0.31	0.00	35.56	0.86	41.43	13.99
0.31	0.00	0.36	0.00	41.43	0.92	48.27	14.91
0.36	0.00	0.42	0.00	48.27	0.99	56.23	15.90
0.42	0.00	0.49	0.00	56.23	1.06	65.51	16.97
0.49	0.08	0.58	0.08	65.51	1.16	76.32	18.12
0.58	0.15	0.67	0.23	76.32	1.30	88.91	19.42
0.67	0.17	0.78	0.41	88.91	1.54	103.58	20.96
0.78	0.18	0.91	0.59	103.58	1.91	120.67	22.87
0.91	0.20	1.06	0.79	120.67	2.46	140.58	25.33
1.06	0.22	1.24	1.01	140.58	3.20	163.77	28.52
1.24	0.23	1.44	1.24	163.77	4.13	190.80	32.65
1.44	0.27	1.68	1.51	190.80	5.20	222.28	37.86
1.68	0.35	1.95	1.86	222.28	6.32	258.95	44.18
1.95	0.43	2.28	2.29	258.95	7.39	301.68	51.57
2.28	0.49	2.65	2.78	301.68	8.35	351.46	59.93
2.65	0.56	3.09	3.34	351.46	9.20	409.45	69.13
3.09	0.60	3.60	3.94	409.45	8.99	477.01	78.11
3.60	0.62	4.19	4.56	477.01	8.10	555.71	86.21
4.19	0.63	4.88	5.19	555.71	6.63	647.41	92.85
4.88	0.62	5.69	5.82	647.41	4.70	754.23	97.55
5.69	0.61	6.63	6.42	754.23	2.45	878.67	100.00





ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายกองบรรณานุกรม
 อาคารเรียน 2 จุฬาลงกรณ์ ซอย 62 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 2188029-32 2188101
 Scientific and Technological Research Equipment Centre Chulalongkorn University
 Building 23 Chula Soi 62 Phaya Thai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Tel 2188029-32, 2188101 Fax 2546111


Result: Analysis Report

Sample Details		
Sample ID: RB 2 รำข้าวปทุมธานี 1	Run Number: 5	Measured: 6 Aug 2008 10:55PM
Sample File: CHULA9	Record Number: 1154	Analysed: 6 Aug 2008 10:55PM
Sample Path: CASIZERS\DATA\		Result Source: Analysed
Sample Notes: Wet Analysis System		
Dispersing Medium : Liquid Paraffin LW		
Ultrasonic : 5 min		

System Details		
Range Lens: 300RF mm	Beam Length: 2.40 mm	Sampler: MS1
Presentation: 3_SLP	[Particle R.I. = (1.4560, 0.1000);	Obscuration: 16.1 %
Analysis Model: Polydisperse	Dispersant R.I. = 1.4680]	Residual: 0.756 %
Modifications: None		

Result Statistics			
Distribution Type: Volume	Concentration = 0.0636 %Vol	Density = 1.000 g / cub. cm	Specific S.A. = 0.3156 sq. m / g
Mean Diameters:	D (v, 0.1) = 8.21 um	D (v, 0.5) = 196.22 um	D (v, 0.9) = 495.03 um
D [4, 3] = 226.77 um	D [3, 2] = 19.01 um	Span = 2.481E+00	Uniformity = 7.812E-01

Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%	Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%
0.05	0.00	0.06	0.00	6.63	0.88	7.72	9.64
0.06	0.00	0.07	0.00	7.72	0.88	9.00	10.53
0.07	0.00	0.08	0.00	9.00	0.90	10.48	11.42
0.08	0.00	0.09	0.00	10.48	0.91	12.21	12.34
0.09	0.00	0.11	0.00	12.21	0.94	14.22	13.27
0.11	0.00	0.13	0.00	14.22	0.97	16.57	14.24
0.13	0.00	0.15	0.00	16.57	1.00	19.31	15.24
0.15	0.00	0.17	0.00	19.31	1.04	22.49	16.28
0.17	0.00	0.20	0.00	22.49	1.10	26.20	17.38
0.20	0.00	0.23	0.00	26.20	1.16	30.53	18.54
0.23	0.00	0.27	0.00	30.53	1.24	35.56	19.78
0.27	0.00	0.31	0.00	35.56	1.35	41.43	21.13
0.31	0.00	0.36	0.00	41.43	1.47	48.27	22.60
0.36	0.00	0.42	0.00	48.27	1.62	56.23	24.22
0.42	0.00	0.49	0.00	56.23	1.80	65.51	26.03
0.49	0.08	0.58	0.08	65.51	2.02	76.32	28.05
0.58	0.16	0.67	0.24	76.32	2.30	88.91	30.34
0.67	0.20	0.78	0.44	88.91	2.65	103.58	32.99
0.78	0.22	0.91	0.66	103.58	3.09	120.67	36.09
0.91	0.25	1.06	0.91	120.67	3.64	140.58	39.73
1.06	0.28	1.24	1.19	140.58	4.28	163.77	44.01
1.24	0.32	1.44	1.51	163.77	4.99	190.80	49.00
1.44	0.39	1.68	1.90	190.80	5.73	222.28	54.73
1.68	0.50	1.95	2.39	222.28	6.48	258.95	61.21
1.95	0.61	2.28	3.00	258.95	7.22	301.68	68.44
2.28	0.69	2.65	3.69	301.68	7.35	351.46	75.78
2.65	0.78	3.09	4.47	351.46	6.94	409.45	82.72
3.09	0.82	3.60	5.29	409.45	6.02	477.01	88.73
3.60	0.85	4.19	6.14	477.01	4.74	555.71	93.47
4.19	0.87	4.88	7.01	555.71	3.46	647.41	96.92
4.88	0.87	5.69	7.89	647.41	2.18	754.23	99.10
5.69	0.88	6.63	8.76	754.23	0.90	878.67	100.00





ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารสถานัน 2 จุฬาลงกรณ์ ซอย 62 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 2188029-32, 2188101 โทรสาร 2540211
Scientific and Technological Research Equipment Centre Chulalongkorn University
Building 2-3 Chula Soi 62 Phaya-Thai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Tel. 2188029-32, 2188101 Fax. 2540211


Result: Analysis Report

Sample Details		
Sample ID: RB 4 ^ว ำช้างชัยนาท 1	Run Number: 2	Measured: 6 Aug 2008 13:42PM
Sample File: CHULAG	Record Number: 1182	Analysed: 6 Aug 2008 13:42PM
Sample Path: C:\SIZERS\DATA\		Result Source: Analysed
Sample Notes: Wet Analysis System		
Dispersing Medium : Liquid Paraffin LW		
Ultrasonic : 5 min		

System Details		
Range Lens: 300RF mm	Beam Length: 2.40 mm	Sampler: MS1
Presentation: 3_SLP	[Particle R.I. = (1.4560, 0.1000);	Obscuration: 10.7 %
Analysis Model: Polydisperse	Dispersant R.I. = 1.4680]	Residual: 0.563 %
Modifications: None		

Result Statistics			
Distribution Type: Volume	Concentration = 0.0480 %Vol	Density = 1.000 g / cub. cm	Specific S.A. = 0.2681 sq. m / g
Mean Diameters:	D (v, 0.1) = 10.23 um	D (v, 0.5) = 265.27 um	D (v, 0.9) = 575.73 um
D [4, 3] = 283.02 um	D [3, 2] = 22.38 um	Span = 2.132E+00	Uniformity = 6.441E-01

Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%	Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%
0.05	0.00	0.06	0.00	6.63	0.77	7.72	8.65
0.06	0.00	0.07	0.00	7.72	0.74	9.00	9.39
0.07	0.00	0.08	0.00	9.00	0.72	10.48	10.11
0.08	0.00	0.09	0.00	10.48	0.71	12.21	10.83
0.09	0.00	0.11	0.00	12.21	0.72	14.22	11.55
0.11	0.00	0.13	0.00	14.22	0.74	16.57	12.28
0.13	0.00	0.15	0.00	16.57	0.76	19.31	13.04
0.15	0.00	0.17	0.00	19.31	0.78	22.49	13.82
0.17	0.00	0.20	0.00	22.49	0.81	26.20	14.63
0.20	0.00	0.23	0.00	26.20	0.83	30.53	15.46
0.23	0.00	0.27	0.00	30.53	0.85	35.56	16.31
0.27	0.00	0.31	0.00	35.56	0.86	41.43	17.17
0.31	0.00	0.36	0.00	41.43	0.88	48.27	18.05
0.36	0.00	0.42	0.00	48.27	0.91	56.23	18.96
0.42	0.00	0.49	0.00	56.23	0.98	65.51	19.93
0.49	0.08	0.58	0.08	65.51	1.10	76.32	21.03
0.58	0.15	0.67	0.22	76.32	1.31	88.91	22.35
0.67	0.18	0.78	0.40	88.91	1.64	103.58	23.99
0.78	0.18	0.91	0.58	103.58	2.12	120.67	26.11
0.91	0.19	1.06	0.77	120.67	2.76	140.58	28.87
1.06	0.21	1.24	0.98	140.58	3.56	163.77	32.43
1.24	0.23	1.44	1.21	163.77	4.49	190.80	36.91
1.44	0.29	1.68	1.50	190.80	5.48	222.28	42.40
1.68	0.39	1.95	1.89	222.28	6.49	258.95	48.89
1.95	0.51	2.28	2.40	258.95	7.46	301.68	56.35
2.28	0.62	2.65	3.02	301.68	8.40	351.46	64.75
2.65	0.73	3.09	3.75	351.46	8.56	409.45	73.31
3.09	0.80	3.60	4.55	409.45	8.13	477.01	81.44
3.60	0.84	4.19	5.39	477.01	7.12	555.71	88.56
4.19	0.85	4.88	6.24	555.71	5.64	647.41	94.19
4.88	0.83	5.69	7.07	647.41	3.86	754.23	98.05
5.69	0.81	6.63	7.88	754.23	1.95	878.67	100.00





ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อาคาร 2-3 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 2188029-32, 2188101
 Scientific and Technological Research Equipment Centre Chulalongkorn University
 Building 2-3 Chula Soi 62 Phaya Thai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Tel. 2188029-32, 2188101 Fax 21840037


Result: Analysis Report

Sample Details		
Sample ID: RB 4 รำข้าวชัณภาพ 1	Run Number: 2	Measured: 6 Aug 2008 13:42PM
Sample File: CHULAS	Record Number: 1182	Analysed: 6 Aug 2008 13:42PM
Sample Path: C:\SIZERS\DATA\		Result Source: Analysed
Sample Notes: Wet Analysis System		
Dispersing Medium : Liquid Paraffin LW		
Ultrasonic : 5 min		

System Details		
Range Lens 300RF mm	Beam Length: 2.40 mm	Sampler: MS1
Presentation: 3_SLP	[Particle R.I. = (1.4560, 0.1000);	Obscuration: 10.7 %
Analysis Model: Polydisperse	Dispersant R.I. = 1.4680]	Residual: 0.563 %
Modifications: None		

Result Statistics			
Distribution Type: Volume	Concentration = 0.0480 %Vol	Density = 1.000 g / cub. cm	Specific S.A. = 0.2681 sq. m / g
Mean Diameters:	D (v, 0.1) = 10.23 um	D (v, 0.5) = 265.27 um	D (v, 0.9) = 575.73 um
D [4, 3] = 283.02 um	D [3, 2] = 22.38 um	Span = 2.132E+00	Uniformity = 6.441E-01

Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%	Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%
0.05	0.00	0.06	0.00	6.63	0.77	7.72	8.65
0.06	0.00	0.07	0.00	7.72	0.74	9.00	9.39
0.07	0.00	0.08	0.00	9.00	0.72	10.48	10.11
0.08	0.00	0.09	0.00	10.48	0.71	12.21	10.83
0.09	0.00	0.11	0.00	12.21	0.72	14.22	11.55
0.11	0.00	0.13	0.00	14.22	0.74	16.57	12.28
0.13	0.00	0.15	0.00	16.57	0.76	19.31	13.04
0.15	0.00	0.17	0.00	19.31	0.78	22.49	13.82
0.17	0.00	0.20	0.00	22.49	0.81	26.20	14.63
0.20	0.00	0.23	0.00	26.20	0.83	30.53	15.46
0.23	0.00	0.27	0.00	30.53	0.85	35.56	16.31
0.27	0.00	0.31	0.00	35.56	0.86	41.43	17.17
0.31	0.00	0.36	0.00	41.43	0.88	48.27	18.05
0.36	0.00	0.42	0.00	48.27	0.91	56.23	18.96
0.42	0.00	0.49	0.00	56.23	0.98	65.51	19.93
0.49	0.08	0.58	0.08	65.51	1.10	76.32	21.03
0.58	0.15	0.67	0.22	76.32	1.31	88.91	22.35
0.67	0.18	0.78	0.40	88.91	1.64	103.58	23.99
0.78	0.18	0.91	0.58	103.58	2.12	120.67	26.11
0.91	0.19	1.06	0.77	120.67	2.76	140.58	28.87
1.06	0.21	1.24	0.98	140.58	3.56	163.77	32.43
1.24	0.23	1.44	1.21	163.77	4.49	190.80	36.91
1.44	0.29	1.68	1.50	190.80	5.48	222.28	42.40
1.68	0.39	1.95	1.89	222.28	6.49	258.95	48.89
1.95	0.51	2.28	2.40	258.95	7.46	301.68	56.35
2.28	0.62	2.65	3.02	301.68	8.40	351.46	64.75
2.65	0.73	3.09	3.75	351.46	8.56	409.45	73.31
3.09	0.80	3.60	4.55	409.45	8.13	477.01	81.44
3.60	0.84	4.19	5.39	477.01	7.12	555.71	88.56
4.19	0.85	4.88	6.24	555.71	5.64	647.41	94.19
4.88	0.83	5.69	7.07	647.41	3.86	754.23	98.05
5.69	0.81	6.63	7.88	754.23	1.95	878.67	100.00





ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 2188029-32, 2188101
 Scientific and Technological Research Equipment Centre Chulalongkorn University
 Building 2/3 Choa Sorn 2 Phaya Thai Rd. Phayathai Bangkok 10330 Tel. 2188029-32, 2188101 Fax 2188101


Result: Analysis Report

Sample Details		
Sample ID: RB 5 รำข้าวสุพรรณบุรี 1	Run Number: 20	Measured: 6 Aug 2008 14:04PM
Sample File: CHULA9	Record Number: 1216	Analysed: 6 Aug 2008 14:04PM
Sample Path: C:\SIZERS\DATA\		Result Source: Analysed
Sample Notes: Wet Analysis System		
Dispersing Medium: Liquid Paraffin LW		
Ultrasonic: 5 min		

System Details			
Range Lens: 300RF mm	Beam Length: 2.40 mm	Sampler: MS1	Obscuration: 14.8 %
Presentation: 3_SLP	[Particle R.I. = (1.4560, 0 1000);	Dispersant R.I. = 1.4680]	
Analysis Model: Polydisperse			Residual: 0.606 %
Modifications: None			

Result Statistics			
Distribution Type: Volume	Concentration = 0.0813 %Vol	Density = 1.000 g / cub. cm	Specific S.A. = 0.2310 sq. m / g
Mean Diameters:	D (v, 0.1) = 18.75 um	D (v, 0.5) = 288.98 um	D (v, 0.9) = 595.06 um
D [4, 3] = 304.39 um	D [3, 2] = 25.97 um	Span = 1.994E+00	Uniformity = 5.904E-01

Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%	Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%
0.05	0.00	0.06	0.00	6.63	0.58	7.72	6.94
0.06	0.00	0.07	0.00	7.72	0.55	9.00	7.49
0.07	0.00	0.08	0.00	9.00	0.53	10.48	8.02
0.08	0.00	0.09	0.00	10.48	0.51	12.21	8.53
0.09	0.00	0.11	0.00	12.21	0.51	14.22	9.04
0.11	0.00	0.13	0.00	14.22	0.52	16.57	9.56
0.13	0.00	0.15	0.00	16.57	0.55	19.31	10.11
0.15	0.00	0.17	0.00	19.31	0.59	22.49	10.69
0.17	0.00	0.20	0.00	22.49	0.63	26.20	11.33
0.20	0.00	0.23	0.00	26.20	0.69	30.53	12.01
0.23	0.00	0.27	0.00	30.53	0.74	35.56	12.76
0.27	0.00	0.31	0.00	35.56	0.80	41.43	13.56
0.31	0.00	0.36	0.00	41.43	0.85	48.27	14.41
0.36	0.00	0.42	0.00	48.27	0.91	56.23	15.32
0.42	0.00	0.49	0.00	56.23	0.97	65.51	16.29
0.49	0.08	0.58	0.08	65.51	1.08	76.32	17.37
0.58	0.15	0.67	0.24	76.32	1.25	88.91	18.62
0.67	0.17	0.78	0.41	88.91	1.54	103.58	20.15
0.78	0.18	0.91	0.58	103.58	1.97	120.67	22.13
0.91	0.19	1.06	0.77	120.67	2.59	140.58	24.72
1.06	0.20	1.24	0.97	140.58	3.40	163.77	28.12
1.24	0.21	1.44	1.18	163.77	4.39	190.80	32.51
1.44	0.24	1.68	1.42	190.80	5.49	222.28	38.01
1.68	0.33	1.95	1.75	222.28	6.61	258.95	44.61
1.95	0.41	2.28	2.16	258.95	7.63	301.68	52.24
2.28	0.48	2.65	2.64	301.68	8.51	351.46	60.75
2.65	0.56	3.09	3.21	351.46	9.29	409.45	70.03
3.09	0.61	3.60	3.82	409.45	8.96	477.01	78.99
3.60	0.64	4.19	4.45	477.01	7.94	555.71	86.94
4.19	0.65	4.88	5.10	555.71	6.37	647.41	93.31
4.88	0.64	5.69	5.74	647.41	4.42	754.23	97.73
5.69	0.61	6.63	6.35	754.23	2.27	878.67	100.00






ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารศูนย์ฯ จุฬาลงกรณ์ ชั้น 62 ถนนวิภาวดี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 21889029-30 21889031
Scientific and Technological Research Equipment Centre Chulalongkorn University
Building 2/3 Chula Sor 62 Phaya Thai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Tel. 21889029-30 21889031

Result: Analysis Report

Sample Details			
Sample ID: RB 6 รำข้าวสุพรรณบุรี 90	Run Number: 17	Measured: 6 Aug 2008 14:17PM	
Sample File: CHULA9	Record Number: 1234	Analysed: 6 Aug 2008 14:17PM	
Sample Path: C:\SIZERS\DATA\	Result Source: Analysed		
Sample Notes: Wet Analysis System			
Dispersing Medium: Liquid Paraffin LW			
Ultrasonic: 5 min			
System Details			
Range Lens: 300RF mm	Beam Length: 2.40 mm	Sampler: MS1	Obscuration: 14.4 %
Presentation: 3_SLP	[Particle R.I. = (1.4560, 0.1000), Dispersant R.I. = 1.4680]		Residual: 0.703 %
Analysis Model: Polydisperse			
Modifications: None			

Result Statistics			
Distribution Type: Volume	Concentration = 0.0673 %Vol	Density = 1.000 g / cub cm	Specific S.A. = 0.2673 sq. m / g
Mean Diameters	D (v, 0.1) = 12.55 um	D (v, 0.5) = 243.05 um	D (v, 0.9) = 541.06 um
D [4, 3] = 264.96 um	D [3, 2] = 22.45 um	Span = 2.175E+00	Uniformity = 6.561E-01

Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%	Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%
0.05	0.00	0.06	0.00	6.63	0.61	7.72	8.21
0.06	0.00	0.07	0.00	7.72	0.58	9.00	8.79
0.07	0.00	0.08	0.00	9.00	0.56	10.48	9.35
0.08	0.00	0.09	0.00	10.48	0.55	12.21	9.90
0.09	0.00	0.11	0.00	12.21	0.56	14.22	10.46
0.11	0.00	0.13	0.00	14.22	0.58	16.57	11.04
0.13	0.00	0.15	0.00	16.57	0.62	19.31	11.67
0.15	0.00	0.17	0.00	19.31	0.68	22.49	12.34
0.17	0.00	0.20	0.00	22.49	0.74	26.20	13.09
0.20	0.00	0.23	0.00	26.20	0.82	30.53	13.91
0.23	0.00	0.27	0.00	30.53	0.91	35.56	14.82
0.27	0.00	0.31	0.00	35.56	1.00	41.43	15.82
0.31	0.00	0.36	0.00	41.43	1.10	48.27	16.91
0.36	0.00	0.42	0.00	48.27	1.21	56.23	18.12
0.42	0.00	0.49	0.00	56.23	1.34	65.51	19.46
0.49	0.08	0.58	0.08	65.51	1.51	76.32	20.97
0.58	0.15	0.67	0.23	76.32	1.77	88.91	22.74
0.67	0.18	0.78	0.40	88.91	2.13	103.58	24.87
0.78	0.19	0.91	0.59	103.58	2.64	120.67	27.52
0.91	0.20	1.06	0.79	120.67	3.32	140.58	30.83
1.06	0.23	1.24	1.02	140.58	4.14	163.77	34.97
1.24	0.27	1.44	1.29	163.77	5.06	190.80	40.03
1.44	0.33	1.68	1.61	190.80	6.02	222.28	46.05
1.68	0.44	1.95	2.06	222.28	6.92	258.95	52.97
1.95	0.55	2.28	2.61	258.95	7.73	301.68	60.70
2.28	0.64	2.65	3.25	301.68	8.45	351.46	69.15
2.65	0.73	3.09	3.98	351.46	8.22	409.45	77.37
3.09	0.76	3.60	4.74	409.45	7.43	477.01	84.80
3.60	0.76	4.19	5.50	477.01	6.18	555.71	90.97
4.19	0.74	4.88	6.24	555.71	4.64	647.41	95.61
4.88	0.70	5.69	6.94	647.41	3.01	754.23	98.62
5.69	0.66	6.63	7.60	754.23	1.38	878.67	100.00





ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเรียน 2 จุฬาลงกรณ์ ๕๕๖2 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10330 โทร ๖๖๖-๖๖๖-๖๖๖
Scientific and Technological Research Equipment Centre Chulalongkorn University
Building 2-3, Chula Soi 62, Phaya Udon Rd., Phayathai, Bangkok 10330 Tel: 0188029-52, 2-8810


Result: Analysis Report

Sample ID: RB 7 รำข้าว กข 6	Sample Details	Measured: 6 Aug 2008 14:54PM
Sample File: CHULA9	Run Number: 10	Analysed: 6 Aug 2008 14:54PM
Sample Path: C:\SIZERS\DATA\	Record Number: 1248	Result Source: Analysed
Sample Notes: Wet Analysis System		
Dispersing Medium: Liquid Paraffin LW		
Ultrasonic: 5 min		

Range Lens: 300RF mm	Beam Length: 2.40 mm	Sampler MS1	Obscuration: 13.1 %
Presentation: 3_SLP	[Particle R.I = (1.4560, 0.1000);	Dispersant R.I = 1.4680]	
Analysis Model: Polydisperse			Residual: 0.773 %
Modifications: None			

Distribution Type: Volume	Concentration = 0.0609 %Vol	Density = 1.000 g / cub. cm	Specific S.A = 0.2662 sq. m / g
Mean Diameters	D (v, 0.1) = 10.65 um	D (v, 0.5) = 245.40 um	D (v, 0.9) = 546.80 um
D [4, 3] = 265.87 um	D [3, 2] = 22.54 um	Span = 2.185E+00	Uniformity = 6.621E-01

Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%	Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%
0.05	0.00	0.06	0.00	6.63	0.85	7.72	8.29
0.06	0.00	0.07	0.00	7.72	0.83	9.00	9.11
0.07	0.00	0.08	0.00	9.00	0.80	10.48	9.91
0.08	0.00	0.09	0.00	10.48	0.78	12.21	10.70
0.09	0.00	0.11	0.00	12.21	0.77	14.22	11.47
0.11	0.00	0.13	0.00	14.22	0.78	16.57	12.25
0.13	0.00	0.15	0.00	16.57	0.80	19.31	13.05
0.15	0.00	0.17	0.00	19.31	0.83	22.49	13.89
0.17	0.00	0.20	0.00	22.49	0.88	26.20	14.76
0.20	0.00	0.23	0.00	26.20	0.92	30.53	15.69
0.23	0.00	0.27	0.00	30.53	0.97	35.56	16.65
0.27	0.00	0.31	0.00	35.56	1.01	41.43	17.66
0.31	0.00	0.36	0.00	41.43	1.04	48.27	18.70
0.36	0.00	0.42	0.00	48.27	1.07	56.23	19.77
0.42	0.00	0.49	0.00	56.23	1.13	65.51	20.90
0.49	0.10	0.58	0.10	65.51	1.25	76.32	22.15
0.58	0.18	0.67	0.28	76.32	1.46	88.91	23.61
0.67	0.21	0.78	0.48	88.91	1.81	103.58	25.42
0.78	0.20	0.91	0.68	103.58	2.33	120.67	27.76
0.91	0.19	1.06	0.87	120.67	3.05	140.58	30.80
1.06	0.19	1.24	1.07	140.58	3.93	163.77	34.73
1.24	0.20	1.44	1.26	163.77	4.93	190.80	39.66
1.44	0.23	1.68	1.50	190.80	5.95	222.28	45.61
1.68	0.31	1.95	1.81	222.28	6.92	258.95	52.53
1.95	0.41	2.28	2.22	258.95	7.77	301.68	60.30
2.28	0.51	2.65	2.73	301.68	8.51	351.46	68.82
2.65	0.63	3.09	3.36	351.46	8.24	409.45	77.05
3.09	0.72	3.60	4.08	409.45	7.40	477.01	84.45
3.60	0.79	4.19	4.87	477.01	6.14	555.71	90.59
4.19	0.84	4.88	5.71	555.71	4.67	647.41	95.26
4.88	0.86	5.69	6.57	647.41	3.14	754.23	98.40
5.69	0.86	6.63	7.44	754.23	1.60	878.67	100.00





ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อาคารศูนย์วิจัย 2 จุฬาลงกรณ์ รอย 62 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 2188629-32 218810
 Scientific and Technological Research Equipment Centre Chulalongkorn University
 Building 2/3 Chula Soi 62 Phaya-Trai Rd. Patumwan Bangkok 10330 Tel 2188029-32 2185121


Result: Analysis Report

Sample Details			
Sample ID: T 1 แป้งเมล็ดมะขามเปรี้ยวยักษ์-P	Run Number: 28	Measured: 6 Aug 2008 17:10PM	
Sample File: CHULA9	Record Number: 1329	Analysed: 6 Aug 2008 17:10PM	
Sample Path: C:\SIZERS\DATA\		Result Source: Analysed	
Sample Notes: Wet Analysis System			
Dispersing Medium: Liquid Paraffin LW			
Ultrasonic: 5 min			

System Details			
Range Lens: 300RF mm	Beam Length: 2.40 mm	Sampler: MS1	Obscuration: 14.9 %
Presentation: 3_SLP	[Particle R.I. = (1.4560, 0.1000):	Dispersant R.I. = 1.4680]	
Analysis Model: Polydisperse			Residual: 0.731 %
Modifications: None			

Result Statistics			
Distribution Type: Volume	Concentration = 0.0186 %Vol	Density = 1.000 g / cub. cm	Specific S.A. = 0.9534 sq. m / g
Mean Diameters:	D (v, 0.1) = 2.59 um	D (v, 0.5) = 15.71 um	D (v, 0.9) = 119.69 um
D [4, 3] = 42.92 um	D [3, 2] = 6.29 um	Span = 7.456E+00	Uniformity = 2.375E+00

Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%	Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%
0.05	0.00	0.06	0.00	6.63	3.81	7.72	38.41
0.06	0.00	0.07	0.00	7.72	3.24	9.00	41.66
0.07	0.00	0.08	0.00	9.00	2.70	10.48	44.36
0.08	0.00	0.09	0.00	10.48	2.28	12.21	46.64
0.09	0.00	0.11	0.00	12.21	2.05	14.22	48.69
0.11	0.00	0.13	0.00	14.22	2.04	16.57	50.72
0.13	0.00	0.15	0.00	16.57	2.20	19.31	52.93
0.15	0.00	0.17	0.00	19.31	2.50	22.49	55.42
0.17	0.00	0.20	0.00	22.49	2.84	26.20	58.27
0.20	0.00	0.23	0.00	26.20	3.17	30.53	61.44
0.23	0.00	0.27	0.00	30.53	3.43	35.56	64.87
0.27	0.00	0.31	0.00	35.56	3.59	41.43	68.46
0.31	0.00	0.36	0.00	41.43	3.66	48.27	72.11
0.36	0.00	0.42	0.00	48.27	3.67	56.23	75.78
0.42	0.00	0.49	0.00	56.23	3.44	65.51	79.22
0.49	0.11	0.58	0.11	65.51	3.16	76.32	82.38
0.58	0.36	0.67	0.47	76.32	2.86	88.91	85.24
0.67	0.53	0.78	1.00	88.91	2.57	103.56	87.81
0.78	0.57	0.91	1.58	103.56	2.31	120.67	90.12
0.91	0.63	1.06	2.21	120.67	2.06	140.58	92.18
1.06	0.70	1.24	2.91	140.58	1.63	163.77	94.01
1.24	0.81	1.44	3.72	163.77	1.61	190.80	95.62
1.44	1.02	1.68	4.74	190.80	1.38	222.28	97.01
1.68	1.37	1.95	6.11	222.28	1.13	258.95	98.14
1.95	1.85	2.28	7.96	258.95	0.88	301.68	99.01
2.28	2.41	2.65	10.38	301.68	0.62	351.46	99.63
2.65	3.07	3.09	13.45	351.46	0.37	409.45	100.00
3.09	3.68	3.60	17.12	409.45	0.00	477.01	100.00
3.60	4.19	4.19	21.32	477.01	0.00	555.71	100.00
4.19	4.50	4.88	25.81	555.71	0.00	647.41	100.00
4.88	4.52	5.69	30.33	647.41	0.00	754.23	100.00
5.69	4.27	6.63	34.60	754.23	0.00	878.67	100.00





ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อาคาร 2 ชั้น 62 ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 2185029-32 2188101
 Scientific and Technological Research Equipment Centre Chulalongkorn University
 Building 2 3 Chula Soi 62 Phaya Thai Rd. Phatumwan Bangkok 10330 Tel 2185029-32 2188101


Result: Analysis Report

Sample ID: T 2 แป้งเมล็ดมะขามศรีชมพู-P		Sample Details	Measured: 6 Aug 2008 17:22PM
Sample File: CHULA9		Run Number: 27	Analysed: 6 Aug 2008 17:22PM
Sample Path: C:\SIZERS\DATA\		Record Number: 1354	Result Source: Analysed
Sample Notes: Wet Analysis System			
Dispersing Medium : Liquid Paraffin LW			
Ultrasonic : 5 min			

Range Lens: 300RF mm		Beam Length: 2.40 mm	Sampler: MS1	Obscuration: 13.1 %
Presentation: 3_SLP		[Particle R.I. = (1.4560, 0.1000):	Dispersant R.I. = 1.4680]	Residual: 0.772 %
Analysis Model: Polydisperse				
Modifications: None				

Distribution Type: Volume		Concentration = 0.0149 %Vol	Density = 1.000 g / cub. cm	Specific S.A. = 1.0644 sq. m / g
Mean Diameters		D (v, 0.1) = 2.32 um	D (v, 0.5) = 12.78 um	D (v, 0.9) = 128.39 um
D [4, 3] = 40.72 um		D [3, 2] = 5.64 um	Span = 9.863E+00	Uniformity = 2.807E+00

Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%	Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%
0.05	0.00	0.06	0.00	6.63	3.52	7.72	41.39
0.06	0.00	0.07	0.00	7.72	3.00	9.00	44.39
0.07	0.00	0.08	0.00	9.00	2.58	10.48	46.97
0.08	0.00	0.09	0.00	10.48	2.34	12.21	49.31
0.09	0.00	0.11	0.00	12.21	2.30	14.22	51.62
0.11	0.00	0.13	0.00	14.22	2.43	16.57	54.04
0.13	0.00	0.15	0.00	16.57	2.66	19.31	56.70
0.15	0.00	0.17	0.00	19.31	2.92	22.49	59.62
0.17	0.00	0.20	0.00	22.49	3.13	26.20	62.75
0.20	0.00	0.23	0.00	26.20	3.25	30.53	66.00
0.23	0.00	0.27	0.00	30.53	3.25	35.56	69.26
0.27	0.00	0.31	0.00	35.56	3.14	41.43	72.39
0.31	0.00	0.36	0.00	41.43	2.93	48.27	75.33
0.36	0.00	0.42	0.00	48.27	2.69	56.23	78.02
0.42	0.00	0.49	0.00	56.23	2.41	65.51	80.43
0.49	0.15	0.58	0.15	65.51	2.22	76.32	82.65
0.58	0.44	0.67	0.60	76.32	2.14	88.91	84.79
0.67	0.64	0.78	1.23	88.91	2.14	103.58	86.92
0.78	0.68	0.91	1.91	103.58	2.18	120.67	89.10
0.91	0.74	1.06	2.64	120.67	2.21	140.58	91.32
1.06	0.83	1.24	3.47	140.58	2.18	163.77	93.50
1.24	0.98	1.44	4.45	163.77	2.04	190.80	95.54
1.44	1.24	1.68	5.70	190.80	1.75	222.28	97.29
1.68	1.69	1.95	7.39	222.28	1.33	258.95	98.62
1.95	2.27	2.28	9.66	258.95	0.90	301.68	99.52
2.28	2.90	2.65	12.55	301.68	0.48	351.46	100.00
2.65	3.58	3.09	15.13	351.46	0.00	409.45	100.00
3.09	4.13	3.60	20.26	409.45	0.00	477.01	100.00
3.60	4.51	4.19	24.77	477.01	0.00	555.71	100.00
4.19	4.62	4.88	29.39	555.71	0.00	647.41	100.00
4.88	4.44	5.69	33.83	647.41	0.00	754.23	100.00
5.69	4.04	6.63	37.87	754.23	0.00	878.67	100.00





ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อาคารศูนย์วิจัย 2 จุฬาลงกรณ์ รอย 62 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 2188029-32, 2188101
 Scientific and Technological Research Equipment Centre Chulalongkorn University
 Building 2-3, Chula Sor 62, Phaya Thai Rd, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel: 2188029-32, 2188101

Result: Analysis Report

Sample Details		
Sample ID: T 3 แป้งเมล็ดมะขามขี้-P	Run Number: 2	Measured: 7 Aug 2008 8:48PM
Sample File: CHULA9	Record Number: 1359	Analysed: 7 Aug 2008 8:48PM
Sample Path: C:\SIZERS\DATA\		Result Source: Analysed
Sample Notes: Wet Analysis System		
Dispersing Medium: Liquid Paraffin LW		
Ultrasonic: 5 min		

System Details		
Range Lens: 300RF mm	Beam Length: 2.40 mm	Sampler: MS1
Presentation: 3_SLP	[Particle R.I. = (1.4560, 0.1000):	Dispersant R.I. = 1.4680]
Analysis Model: Polydisperse		Obscuration: 13.9 %
Modifications: None		Residual: 1.744 %

Result Statistics			
Distribution Type: Volume	Concentration = 0.0170 %Vol	Density = 1.000 g / cub. cm	Specific S.A. = 0.9996 sq. m / g
Mean Diameters:	D (v, 0.1) = 2.43 um	D (v, 0.5) = 15.79 um	D (v, 0.9) = 164.86 um
D [4.3] = 50.53 um	D [3.2] = 6.00 um	Span = 1.029E+01	Uniformity = 2.854E+00

Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%	Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%
0.05	0.00	0.06	0.00	6.63	3.49	7.72	38.59
0.06	0.00	0.07	0.00	7.72	2.99	9.00	41.57
0.07	0.00	0.08	0.00	9.00	2.55	10.48	44.12
0.08	0.00	0.09	0.00	10.48	2.26	12.21	46.38
0.09	0.00	0.11	0.00	12.21	2.14	14.22	48.52
0.11	0.00	0.13	0.00	14.22	2.20	16.57	50.71
0.13	0.00	0.15	0.00	16.57	2.38	19.31	53.10
0.15	0.00	0.17	0.00	19.31	2.63	22.49	55.73
0.17	0.00	0.20	0.00	22.49	2.88	26.20	58.61
0.20	0.00	0.23	0.00	26.20	3.07	30.53	61.69
0.23	0.00	0.27	0.00	30.53	3.17	35.56	64.86
0.27	0.00	0.31	0.00	35.56	3.16	41.43	68.01
0.31	0.00	0.36	0.00	41.43	3.05	48.27	71.06
0.36	0.00	0.42	0.00	48.27	2.86	56.23	73.93
0.42	0.00	0.49	0.00	56.23	2.64	65.51	76.56
0.49	0.17	0.58	0.17	65.51	2.39	76.32	78.95
0.58	0.45	0.67	0.62	76.32	2.20	88.91	81.15
0.67	0.60	0.78	1.22	88.91	2.11	103.58	83.26
0.78	0.65	0.91	1.87	103.58	2.11	120.67	85.38
0.91	0.73	1.06	2.60	120.67	2.20	140.58	87.57
1.06	0.82	1.24	3.42	140.58	2.32	163.77	89.90
1.24	0.92	1.44	4.34	163.77	2.42	190.80	92.32
1.44	1.13	1.68	5.47	190.80	2.39	222.28	94.71
1.68	1.52	1.95	6.99	222.28	2.14	258.95	96.84
1.95	2.00	2.28	9.00	258.95	1.59	301.68	98.44
2.28	2.53	2.65	11.53	301.68	1.05	351.46	99.49
2.65	3.17	3.09	14.70	351.46	0.51	409.45	100.00
3.09	3.70	3.60	18.41	409.45	0.00	477.01	100.00
3.60	4.13	4.19	22.54	477.01	0.00	555.71	100.00
4.19	4.34	4.88	26.88	555.71	0.00	647.41	100.00
4.88	4.26	5.69	31.14	647.41	0.00	754.23	100.00
5.69	3.95	6.63	35.09	754.23	0.00	878.67	100.00

10

%

100

0
0.01

0.1

1.0

10.0

100.0

1000.0

Particle Diameter (um.)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90



ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อาคารศูนย์วิจัย 52 ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 2188029-32 218810
 Scientific and Technological Research Equipment Centre Chulalongkorn University
 Building 2/3 Chula Sor 62 Phaya Thai Rd Phatumwan Bangkok 10330 Tel. 2188029 32, 2188101


Result: Analysis Report

Sample Details			
Sample ID: T 51 แป้งเมล็ดมะขามสีทองเบา-P	Run Number: 14	Measured: 7 Aug 2008 9:20PM	
Sample File: CHULA9	Record Number: 1416	Analysed: 7 Aug 2008 9:20PM	
Sample Path: C:\SIZERS\DATA\		Result Source: Analysed	
Sample Notes: Wet Analysis System			
Dispersing Medium: Liquid Paraffin LW			
Ultrasonic: 5 min			

System Details			
Range Lens: 300RF mm	Beam Length: 2.40 mm	Sampler: MS1	Obscuration: 13.1 %
Presentation: 3_SLP	[Particle R.I. = (1.4560, 0.1000);	Dispersant R.I. = 1.4680]	Residual: 1.952 %
Analysis Model: Polydisperse			
Modifications: None			

Result Statistics			
Distribution Type: Volume	Concentration = 0.0170 %Vol	Density = 1.000 g / cub. cm	Specific S.A. = 0.9220 sq m / g
Mean Diameters:	D (v, 0.1) = 2.66 um	D (v, 0.5) = 18.11 um	D (v, 0.9) = 162.20 um
D [4, 3] = 50.83 um	D [3, 2] = 6.51 um	Span = 8.809E+00	Uniformity = 2.456E+00

Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%	Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%
0.05	0.00	0.06	0.00	6.63	3.67	7.72	36.04
0.06	0.00	0.07	0.00	7.72	3.19	9.00	39.23
0.07	0.00	0.08	0.00	9.00	2.72	10.48	41.95
0.08	0.00	0.09	0.00	10.48	2.37	12.21	44.32
0.09	0.00	0.11	0.00	12.21	2.18	14.22	46.50
0.11	0.00	0.13	0.00	14.22	2.17	16.57	48.67
0.13	0.00	0.15	0.00	16.57	2.32	19.31	50.99
0.15	0.00	0.17	0.00	19.31	2.57	22.49	53.56
0.17	0.00	0.20	0.00	22.49	2.84	26.20	56.40
0.20	0.00	0.23	0.00	26.20	3.09	30.53	59.49
0.23	0.00	0.27	0.00	30.53	3.25	35.56	62.75
0.27	0.00	0.31	0.00	35.56	3.31	41.43	66.06
0.31	0.00	0.36	0.00	41.43	3.26	48.27	69.32
0.36	0.00	0.42	0.00	48.27	3.12	56.23	72.44
0.42	0.00	0.49	0.00	56.23	2.92	65.51	75.36
0.49	0.15	0.58	0.15	65.51	2.69	76.32	78.05
0.58	0.40	0.67	0.55	76.32	2.45	88.91	80.51
0.67	0.55	0.78	1.10	88.91	2.34	103.58	82.84
0.78	0.59	0.91	1.69	103.58	2.34	120.67	85.18
0.91	0.66	1.06	2.35	120.67	2.43	140.58	87.51
1.06	0.72	1.24	3.07	140.58	2.56	163.77	90.16
1.24	0.80	1.44	3.87	163.77	2.63	190.80	92.80
1.44	0.96	1.68	4.83	190.80	2.55	222.28	95.35
1.68	1.28	1.95	6.11	222.28	2.20	258.95	97.55
1.95	1.69	2.28	7.80	258.95	1.55	301.68	99.10
2.28	2.17	2.65	9.97	301.68	0.90	351.46	100.00
2.65	2.78	3.09	12.74	351.46	0.00	409.45	100.00
3.09	3.33	3.60	16.08	409.45	0.00	477.01	100.00
3.60	3.84	4.19	19.91	477.01	0.00	555.71	100.00
4.19	4.17	4.88	24.08	555.71	0.00	647.41	100.00
4.88	4.24	5.69	28.32	647.41	0.00	754.23	100.00
5.69	4.05	6.63	32.37	754.23	0.00	878.67	100.00





ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อาคารศูนย์ : จุฬาลงกรณ์ ซอย 62 ถนนพหลโยธิน แขวง จุฬาลงกรณ์ 10330 โทร 2188029-32 2188191
 Scientific and Technological Research Equipment Centre Chulalongkorn University
 Building 2/3 Chula Soi 62 Phaya Thai Rd. Phatunwan Bangkok 10330 Tel. 2188029-32 2188191


Result: Analysis Report

Sample Details		
Sample ID: T 6 แป้งเมล็ดคَمْขามเปรี้ยว-K	Run Number: 4	Measured: 7 Aug 2008 9:31PM
Sample File: CHULA9	Record Number: 1427	Analysed: 7 Aug 2008 9:31PM
Sample Path: C:\SIZERS\DATA\		Result Source: Analysed
Sample Notes: Wet Analysis System		
Dispersing Medium : Liquid Paraffin LW		
Ultrasonic : 5 min		

System Details		
Range Lens: 300RF mm	Beam Length: 2.40 mm	Sampler: MS1
Presentation: 3_SLP	[Particle R.I. = (1.4560, 0.1000);	Dispersant R.I. = 1.4680]
Analysis Model: Polydisperse		Obscuration: 15.3 %
Modifications: None		Residual: 1.785 %

Result Statistics			
Distribution Type: Volume	Concentration = 0.0182 %Vol	Density = 1.000 g / cub cm	Specific S.A = 1.0174 sq m / g
Mean Diameters:	D (v, 0.1) = 2.45 um	D (v, 0.5) = 13.82 um	D (v, 0.9) = 137.62 um
D [4, 3] = 43.25 um	D [3, 2] = 5.90 um	Span = 9.780E+00	Uniformity = 2.759E+00

Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%	Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%
0.05	0.00	0.06	0.00	6.63	3.70	7.72	40.29
0.06	0.00	0.07	0.00	7.72	3.11	9.00	43.40
0.07	0.00	0.08	0.00	9.00	2.60	10.48	46.00
0.08	0.00	0.09	0.00	10.48	2.26	12.21	48.26
0.09	0.00	0.11	0.00	12.21	2.14	14.22	50.40
0.11	0.00	0.13	0.00	14.22	2.24	16.57	52.64
0.13	0.00	0.15	0.00	16.57	2.49	19.31	55.13
0.15	0.00	0.17	0.00	19.31	2.82	22.49	57.94
0.17	0.00	0.20	0.00	22.49	3.13	26.20	61.07
0.20	0.00	0.23	0.00	26.20	3.36	30.53	64.44
0.23	0.00	0.27	0.00	30.53	3.46	35.56	67.90
0.27	0.00	0.31	0.00	35.56	3.42	41.43	71.32
0.31	0.00	0.36	0.00	41.43	3.24	48.27	74.56
0.36	0.00	0.42	0.00	48.27	2.97	56.23	77.54
0.42	0.00	0.49	0.00	56.23	2.66	65.51	80.19
0.49	0.16	0.58	0.16	65.51	2.32	76.32	82.51
0.58	0.43	0.67	0.59	76.32	2.06	88.91	84.57
0.67	0.59	0.78	1.18	88.91	1.91	103.58	86.49
0.78	0.63	0.91	1.80	103.58	1.87	120.67	88.36
0.91	0.70	1.06	2.50	120.67	1.91	140.58	90.27
1.06	0.78	1.24	3.28	140.58	2.00	163.77	92.27
1.24	0.89	1.44	4.17	163.77	2.05	190.80	94.32
1.44	1.10	1.68	5.27	190.80	1.99	222.28	96.31
1.68	1.51	1.95	6.78	222.28	1.73	258.95	98.04
1.95	2.03	2.28	8.81	258.95	1.23	301.68	99.27
2.28	2.61	2.65	11.42	301.68	0.73	351.46	100.00
2.65	3.32	3.09	14.75	351.46	0.00	409.45	100.00
3.09	3.92	3.60	18.67	409.45	0.00	477.01	100.00
3.60	4.42	4.19	23.09	477.01	0.00	555.71	100.00
4.19	4.67	4.88	27.77	555.71	0.00	647.41	100.00
4.88	4.59	5.69	32.36	647.41	0.00	754.23	100.00
5.69	4.24	6.63	36.59	754.23	0.00	878.67	100.00





ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารศูนย์ 2 จุฬาลงกรณ์ ซอย 62 ถนนสุขุมวิท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 2162029-32 2188101
Scientific and Technological Research Equipment Centre Chulalongkorn University
Building 2-3 Chula Soi 62 Phaya-Thai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Tel 2162029-32 2188101


Result: Analysis Report

Sample Details			
Sample ID: T 7 แป้งเมล็ดมะขามสีทองหนัก-K	Run Number: 14	Measured: 7 Aug 2008 9 47PM	
Sample File: CHULA9	Record Number: 1451	Analysed: 7 Aug 2008 9 47PM	
Sample Path: C:\SIZERS\DATA\		Result Source: Analysed	
Sample Notes: Wet Analysis System			
Dispersing Medium: Liquid Paraffin LW			
Ultrasonic: 5 min			

System Details			
Range Lens: 300RF mm	Beam Length: 2.40 mm	Sampler: MS1	Obscuration: 15.5 %
Presentation: 3_SLP	[Particle R.I. = (1.4560, 0.1000):	Dispersant R.I. = 1.4680]	
Analysis Model: Polydisperse			Residual: 1.917 %
Modifications: None			

Result Statistics			
Distribution Type: Volume	Concentration = 0.0185 %Vol	Density = 1.000 g / cub. cm	Specific S.A. = 1.0311 sq m / g
Mean Diameters:	D (v, 0.1) = 2.38 um	D (v, 0.5) = 13.52 um	D (v, 0.9) = 146.69 um
D [4, 3] = 45.01 um	D [3, 2] = 5.82 um	Span = 1.067E+01	Uniformity = 2.948E+00

Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%	Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%
0.05	0.00	0.06	0.00	6.63	3.85	7.72	39.89
0.06	0.00	0.07	0.00	7.72	3.33	9.00	43.22
0.07	0.00	0.08	0.00	9.00	2.83	10.48	46.05
0.08	0.00	0.09	0.00	10.48	2.44	12.21	48.49
0.09	0.00	0.11	0.00	12.21	2.24	14.22	50.73
0.11	0.00	0.13	0.00	14.22	2.21	16.57	52.94
0.13	0.00	0.15	0.00	16.57	2.34	19.31	55.28
0.15	0.00	0.17	0.00	19.31	2.56	22.49	57.84
0.17	0.00	0.20	0.00	22.49	2.80	26.20	60.65
0.20	0.00	0.23	0.00	26.20	3.00	30.53	63.64
0.23	0.00	0.27	0.00	30.53	3.10	35.56	66.74
0.27	0.00	0.31	0.00	35.56	3.09	41.43	69.83
0.31	0.00	0.36	0.00	41.43	2.98	48.27	72.81
0.36	0.00	0.42	0.00	48.27	2.79	56.23	75.60
0.42	0.00	0.49	0.00	56.23	2.57	65.51	78.17
0.49	0.17	0.58	0.17	65.51	2.32	76.32	80.48
0.58	0.46	0.67	0.63	76.32	2.17	88.91	82.66
0.67	0.63	0.78	1.26	88.91	2.14	103.58	84.80
0.78	0.69	0.91	1.96	103.58	2.20	120.67	87.00
0.91	0.78	1.06	2.74	120.67	2.33	140.58	89.33
1.06	0.88	1.24	3.62	140.58	2.44	163.77	91.77
1.24	0.98	1.44	4.60	163.77	2.46	190.80	94.23
1.44	1.17	1.68	5.77	190.80	2.28	222.28	96.51
1.68	1.55	1.95	7.32	222.28	1.85	258.95	98.36
1.95	2.00	2.28	9.32	258.95	1.16	301.68	99.52
2.28	2.50	2.65	11.82	301.68	0.48	351.46	100.00
2.65	3.13	3.09	14.95	351.46	0.00	409.45	100.00
3.09	3.68	3.60	18.63	409.45	0.00	477.01	100.00
3.60	4.16	4.19	22.79	477.01	0.00	555.71	100.00
4.19	4.47	4.88	27.26	555.71	0.00	647.41	100.00
4.88	4.50	5.69	31.76	647.41	0.00	754.23	100.00
5.69	4.28	6.63	36.04	754.23	0.00	878.67	100.00





ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารศูนย์วิจัย 62 ถนนพหลโยธิน ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 2188029-32 2188101
Scientific and Technological Research Equipment Centre Chulalongkorn University
Building 2/3 Chula Sor 62 Phayathai Rd Phatumwan Bangkok 10330 Tel 2188029-32, 2188101

Result: Analysis Report

Sample Details		
Sample ID: T 8 แป้งเมล็ดมะขามศรีชมพู-K	Run Number: 9	Measured: 7 Aug 2008 10:25PM
Sample File: CHULAS	Record Number: 1463	Analysed: 7 Aug 2008 10:26PM
Sample Path: C:\SIZERS\DATA\		Result Source: Analysed
Sample Notes: Wet Analysis System		
Dispersing Medium: Liquid Paraffin LW		
Ultrasonic: 5 min		

System Details		
Range Lens: 300RF mm	Beam Length: 2.40 mm	Sampler: MS1
Presentation: 3_SLP	[Particle R.I. = (1.4560, 0.1000);	Dispersant R.I. = 1.4680]
Analysis Model: Polydisperse		Obscuration: 13.9 %
Modifications: None		Residual: 1.931 %

Result Statistics			
Distribution Type: Volume	Concentration = 0.0169 %Vol	Density = 1.000 g / cub. cm	Specific S.A. = 1.0026 sq. m / g
Mean Diameters:	D (v, 0.1) = 2.43 um	D (v, 0.5) = 14.58 um	D (v, 0.9) = 150.94 um
D [4, 3] = 46.60 um	D [3, 2] = 5.98 um	Span = 1.019E+01	Uniformity = 2.830E+00

Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%	Size Low (um)	In %	Size High (um)	Under%
0.05	0.00	0.06	0.00	6.63	3.74	7.72	39.03
0.06	0.00	0.07	0.00	7.72	3.23	9.00	42.26
0.07	0.00	0.08	0.00	9.00	2.75	10.48	45.02
0.08	0.00	0.09	0.00	10.48	2.40	12.21	47.42
0.09	0.00	0.11	0.00	12.21	2.23	14.22	49.64
0.11	0.00	0.13	0.00	14.22	2.23	16.57	51.87
0.13	0.00	0.15	0.00	16.57	2.38	19.31	54.25
0.15	0.00	0.17	0.00	19.31	2.61	22.49	56.86
0.17	0.00	0.20	0.00	22.49	2.85	26.20	59.70
0.20	0.00	0.23	0.00	26.20	3.04	30.53	62.74
0.23	0.00	0.27	0.00	30.53	3.13	35.56	65.87
0.27	0.00	0.31	0.00	35.56	3.11	41.43	68.99
0.31	0.00	0.36	0.00	41.43	3.00	48.27	71.99
0.36	0.00	0.42	0.00	48.27	2.82	56.23	74.81
0.42	0.00	0.49	0.00	56.23	2.60	65.51	77.41
0.49	0.14	0.58	0.14	65.51	2.36	76.32	79.78
0.58	0.42	0.67	0.56	76.32	2.23	88.91	82.01
0.67	0.59	0.78	1.15	88.91	2.20	103.58	84.21
0.78	0.65	0.91	1.81	103.58	2.27	120.67	86.47
0.91	0.74	1.06	2.55	120.67	2.38	140.58	88.85
1.06	0.84	1.24	3.40	140.58	2.48	163.77	91.33
1.24	0.95	1.44	4.34	163.77	2.49	190.80	93.82
1.44	1.14	1.68	5.48	190.80	2.33	222.28	96.15
1.68	1.52	1.95	7.00	222.28	1.93	258.95	98.08
1.95	1.98	2.28	8.98	258.95	1.28	301.68	99.36
2.28	2.48	2.65	11.46	301.68	0.64	351.46	100.00
2.65	3.11	3.09	14.57	351.46	0.00	409.45	100.00
3.09	3.65	3.60	18.22	409.45	0.00	477.01	100.00
3.60	4.12	4.19	22.34	477.01	0.00	555.71	100.00
4.19	4.39	4.88	26.73	555.71	0.00	647.41	100.00
4.88	4.40	5.69	31.13	647.41	0.00	754.23	100.00
5.69	4.16	6.63	35.30	754.23	0.00	878.67	100.00

10

%

100

0
0.01

0.1

1.0

Particle Diameter (µm.)

10.0

100.0

1000.0

ภาคผนวก (ค)

สเปกตรัมจากเครื่อง Fourier transform

infrared spectroscopy (FT-IR)


รูปที่ ค 1-9 : แป้งข้าวเจ็ดสายพันธุ์และแป้งข้าวเจ้าจากท้องตลาด

รูปที่ ค 10-16 : รำข้าวเจ็ดสายพันธุ์

รูปที่ ค 17-24 : แป้งเมล็ดมะขามแปดสายพันธุ์

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ก-1 IR spectrum ของแป้งข้าวสาลีพันธุ์หอมดอกมะลิ 105

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ก-2 IR spectrum ของแป้งข้าวสาลีพันธุ์ปทุมธานี 1

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ก-3 IR spectrum ของแป้งข้าวสาลีพันธุ์สุพรรณบุรี 60

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ก-4 IR spectrum ของแป้งข้าวสาลีพันธุ์ชัยนาท 1

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ก-5 IR spectrum ของแป้งข้าวสาลีพันธุ์สุพรรณบุรี 1

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ก-6 IR spectrum ของแป้งข้าวสาลีพันธุ์สุพรรณบุรี 90

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ก-7 IR spectrum ของแป้งข้าวสาลีพันธุ์ กข 6

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ก-8 IR spectrum ของแป้งข้าวเจ้าตัวอย่างจากท้องตลาด A (Starch A)

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ก-9 IR spectrum ของแป้งข้าวเจ้าตัวอย่างจากท้องตลาด B (Starch B)

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ก-10 IR spectrum ของรำข้าวสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ก-11 IR spectrum ของรำข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี 1

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ก-12 IR spectrum ของรำข้าวสายพันธุ์สุพรรณบุรี 60

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ก-13 IR spectrum ของรำข้าวสาลีพันธุ์ชัยนาท 1

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ก-14 IR spectrum ของรำข้าวสาลีพันธุ์สุวรรณบุรี 1

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ก-15 IR spectrum ของรำข้าวสายพันธุ์สุพรรณบุรี 90

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ก-16 IR spectrum ของรำข้าวสายพันธุ์ กข 6

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ค-17 IR spectrum ของเบ้าเม็ดมะขามสายพันธุ์เปรี้ยวยักษ์-เพชรบูรณ์

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ค-18 IR spectrum ของเบ้าเม็ดมะขามสายพันธุ์ศรีชมภู-เพชรบูรณ์

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ก-19 IR spectrum ของแป้งเม็ดมะขามสายพันธุ์จันดี-เพชรบูรณ์

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ก-20 IR spectrum ของแป้งเม็ดมะขามสายพันธุ์สีทองหนัก-เพชรบูรณ์

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ก-21 IR spectrum ของเปปไทด์มะขามสายพันธุ์สีทองบา-เพชรบูรณ์

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ก-22 IR spectrum ของเปปไทด์มะขามสายพันธุ์เปรี้ยว-โคราช

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University


Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ก-23 IR spectrum ของแป้งเม้ดมะขามสายพันธุ์สีทองหนัก- โคราซ

Scientific and Technological Research Equipment Centre
Chulalongkorn University

Fourier Transform Infrared Spectrometer, PerkinElmer (Spectrum One)



รูปที่ ก-24 IR spectrum ของแป้งเม้ดมะขามสายพันธุ์ศรีชมภู- โคราซ


ภาคผนวก (ง)

สเปกตรัมจากเครื่อง Fourier transform near infrared spectroscopy (FT-NIR)


รูปที่ ง 1-9 : แป้งข้าวเจ็ดสายพันธุ์และแป้งข้าวเจ้าจากท้องตลาด

รูปที่ ง 10-16 : รำข้าวเจ็ดสายพันธุ์


รูปที่ ง 17-24 : แป้งเมล็ดมะขามแปดสายพันธุ์




รูปที่ ง-1 NIR spectrum ของแป้งข้าวสาลีพันธุ์หอมดอกมะลิ105




รูปที่ ง-2 NIR spectrum ของแป้งข้าวสาลีพันธุ์ปทุมธานี 1




รูปที่ ง-3 NIR spectrum ของแป้งข้าวสาลีพันธุ์สุพรรณบุรี 60




รูปที่ ง-4 NIR spectrum ของแป้งข้าวสาลีพันธุ์ชัยนาท 1




รูปที่ ง-5 NIR spectrum ของแป้งข้าวสาลีพันธุ์สุพรรณบุรี 1




รูปที่ ง-6 NIR spectrum ของแป้งข้าวสาลีพันธุ์สุพรรณบุรี 90




รูปที่ ง-7 NIR spectrum ของแป้งข้าวสาลีพันธุ์ กข 6




รูปที่ ง-8 NIR spectrum ของแป้งข้าวเจ้าจากท้องตลาด (Starch A)




รูปที่ ง-9 NIR spectrum ของแป้งข้าวเจ้าจากท้องตลาด (Starch B)




รูปที่ ง-10 NIR spectrum ของรำข้าวสายพันธุ์หอมดอกมะลิ 105




รูปที่ ง-11 NIR spectrum ของรำข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี 1




รูปที่ ง-12 NIR spectrum ของรำข้าวสายพันธุ์สุพรรณบุรี 60




รูปที่ ง-13 NIR spectrum ของรำข้าวสายพันธุ์ชัยนาท 1




รูปที่ ง-14 NIR spectrum ของรำข้าวสายพันธุ์สุพรรณบุรี 1




รูปที่ ง-15 NIR spectrum ของรำข้าวสายพันธุ์สุวรรณบุรี 90




รูปที่ ง-16 NIR spectrum ของรำข้าวสายพันธุ์ กข 6




รูปที่ ง-17 NIR spectrum ของแป้งเมล็ดมะขามสายพันธุ์เปรี้ยวยักษ์-เพชรบูรณ์




รูปที่ ง-18 NIR spectrum ของแป้งเมล็ดมะขามสายพันธุ์ศรีชมภู-เพชรบูรณ์




รูปที่ ง-19 NIR spectrum ของแป้งเมล็ดมะขามสายพันธุ์ขันตี-เพชรบูรณ์




รูปที่ ง-20 NIR spectrum ของแป้งเมล็ดมะขามสายพันธุ์สีทองหนัก-เพชรบูรณ์




รูปที่ ง-21 NIR spectrum ของแป้งเมล็ดมะขามสายพันธุ์สีทองเบา-เพชรบูรณ์



รูปที่ ง-22 NIR spectrum ของแป้งเมล็ดมะขามสายพันธุ์เปรี้ยว-โคราช



รูปที่ ง-23 NIR spectrum ของแป้งเมล็ดมะขามสายพันธุ์สีทองหนัก-โคราช



รูปที่ ง-24 NIR spectrum ของแป้งเมล็ดมะขามสายพันธุ์ศรีชมภู-โคราช

ภาคผนวก (ฉ)

ผลการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพหัวข้อต่างๆ

ตารางที่ ๑-1 แสดงผลการประเมินผลคุณสมบัติทางกายภาพต่างๆของแป้งข้าวฟ่างเจ็ดสายพันธุ์และแป้งข้าวจากท้องตลาดสองตัวอย่าง

หัวข้อ	หอมดกมะลิ105	ปทุมธานี 1	สุพรรณบุรี 60	ชัยนาท 1	สุพรรณบุรี 1	สุพรรณบุรี 90	กข 6	Starch A	Starch B
Particle size distribution	17.99	69.21	33.64	18.72	25.26	48.95	80.31	26.19	24.64
	16.85	64.49	34.19	16.32	25.65	51.50	78.28	25.81	23.90
	17.56	66.86	35.17	18.86	23.99	51.72	83.23	25.40	23.30
	17.47 ± 0.58	66.85 ± 2.36	34.33 ± 0.78	17.97 ± 1.43	24.97 ± 0.87	50.72 ± 1.54	80.61 ± 2.49	25.80 ± 0.40	23.95 ± 0.67
Mean (µm)	56.12	94.54	77.61	66.47	60.97	85.54	103.16	38.95	37.07
	54.72	88.02	80.25	60.58	60.96	90.44	100.5	39.30	36.38
	56.22	90.83	81.01	67.67	58.34	88.3	103.26	38.80	36.24
	55.69 ± 0.84	91.13 ± 3.27	79.62 ± 1.78	64.91 ± 3.79	60.09 ± 1.52	88.09 ± 2.46	102.31 ± 1.57	39.02 ± 0.26	36.56 ± 0.44
%Loss on drying	9.31	10.00	9.48	9.42	10.33	10.46	9.63	3.09	3.23
	9.35	10.11	9.45	9.58	10.39	10.40	9.72	3.09	3.04
	9.15	10.16	9.45	9.57	10.27	10.45	9.73	3.10	3.30
	9.27 ± 0.11	10.09 ± 0.08	9.46 ± 0.02	9.52 ± 0.09	10.33 ± 0.06	10.44 ± 0.03	9.69 ± 0.06	3.09 ± 0.01	3.19 ± 0.13
Water content (%)	9.5316	10.0385	9.5426	9.9029	10.5671	10.3851	10.5744	4.4312	4.7554
	9.3800	10.0127	9.4739	9.8571	10.4434	10.5323	10.3322	3.9763	4.7904
	9.2755	9.8863	9.2262	9.7673	10.4355	10.3246	10.4015	4.3434	4.7739
	9.3957±0.1288	9.9792±0.0814	9.4142±0.1664	9.8423±0.0688	10.4820±0.0738	10.4140±0.1068	10.4360±0.1247	4.2503 ± 0.2413	4.7739 ± 0.0176
Flow rate (g/s)	N/A								
Angle of repose (deg)	57.7	51.1	57.9	55.1	62.0	56.5	61.9	52.0	54.8
	60.0	51.0	58.0	52.7	61.8	57.2	63.7	52.8	55.7
	61.9	52.8	53.3	53.7	62.1	55.8	63.7	51.8	55.3
	59.87 ± 2.10	51.63 ± 1.01	56.40 ± 2.69	53.83 ± 1.21	61.97 ± 0.15	56.50 ± 0.70	63.10 ± 1.04	52.2 ± 0.4	55.3 ± 0.4

หัวข้อ	หอยดกมะลิ105	ปทุมธานี 1	สุพรรณบุรี 60	ชัยนาท 1	สุพรรณบุรี 1	สุพรรณบุรี 90	กษ 6	Starch A	Starch B
Apparent density (g/cm ³)	1.4749	1.4657	1.4731	1.4663	1.4864	1.4845	1.4741	1.4928	1.4828
	1.4744	1.4681	1.4731	1.4663	1.4876	1.4829	1.4750	1.4897	1.4953
	1.4668	1.4693	1.4710	1.4652	1.4885	1.4848	1.4701	1.4990	1.4879
	1.4761	1.4636	1.4708	1.4733	1.4896	1.4852	1.4687	1.4930	1.4946
	1.4760	1.4618	1.4733	1.4668	1.4857	1.4862	1.4769	1.5026	1.4927
Bulk density (g/cm ³)	1.4736 ± 0.0039	1.4657 ± 0.0031	1.4723 ± 0.0012	1.4676 ± 0.0033	1.4876 ± 0.0016	1.4847 ± 0.0012	1.4730 ± 0.0034	1.4954 ± 0.0052	1.4907 ± 0.0053
	0.448	0.467	0.429	0.375	0.365	0.401	0.454	0.449	0.474
	0.453	0.464	0.432	0.380	0.372	0.399	0.455	0.454	0.472
	0.442	0.464	0.427	0.379	0.362	0.396	0.457	0.452	0.479
	0.448 ± 0.006	0.465 ± 0.002	0.429 ± 0.003	0.378 ± 0.003	0.366 ± 0.005	0.399 ± 0.003	0.455 ± 0.002	0.452 ± 0.003	0.475 ± 0.004
Tapped density (g/cm ³)	0.823	0.762	0.777	0.785	0.755	0.767	0.785	0.690	0.771
	0.827	0.765	0.776	0.791	0.754	0.772	0.784	0.691	0.756
	0.825	0.760	0.774	0.790	0.751	0.775	0.784	0.688	0.753
	0.825 ± 0.002	0.762 ± 0.003	0.776 ± 0.002	0.789 ± 0.003	0.753 ± 0.002	0.771 ± 0.004	0.784 ± 0.001	0.690 ± 0.002	0.760 ± 0.010
% Compressibility	45.6	38.7	44.8	52.5	51.7	47.7	42.2	34.9	38.5
	45.2	39.3	44.3	52.0	50.7	48.3	42.0	34.3	37.6
	46.4	38.9	44.8	52.0	51.8	48.9	41.7	34.3	36.4
	45.7 ± 0.6	39.0 ± 0.3	44.6 ± 0.3	52.2 ± 0.3	51.4 ± 0.6	48.3 ± 0.6	42.0 ± 0.2	34.5 ± 0.4	37.5 ± 1.0

* Bold = Mean ± SD

N/A = ผลลัพธ์ไม่สามารถคำนวณได้จึงไม่สามารถหาค่าได้

ตารางที่ ๒- 2 แสดงผลการประเมินผลคุณสมบัติทางกายภาพต่างๆของรำข้าวฟ่างเจดสายพันธุ์

หัวข้อ	หอมคอณะลิ105	ปทุมธานี 1	สุพรรณบุรี 60	ชัยนาท 1	สุพรรณบุรี 1	สุพรรณบุรี 90	กช 6
Particle size distribution Median (µm)	292.48	196.22	239.01	265.27	290.56	260.45	245.40
	281.24	196.77	228.45	255.22	280.61	265.42	259.99
	290.77	192.28	221.94	250.24	288.98	243.05	257.87
	288.16 ± 6.06	195.09 ± 2.45	229.80 ± 8.61	256.91 ± 7.66	286.72 ± 5.35	256.31 ± 11.75	254.42 ± 7.88
Mean (µm)	306.84	226.67	258.5	283.02	306.71	282.28	265.87
	296.67	228.87	249.89	271.47	299.52	285.91	277.18
	300.63	219.48	240.24	268.23	304.39	264.96	275.65
	301.38 ± 5.13	225.01 ± 4.91	249.54 ± 9.13	274.24 ± 7.77	303.54 ± 3.67	277.72 ± 11.20	272.90 ± 6.14
%Loss on drying	5.94	5.95	6.76	6.04	6.58	6.10	6.02
	6.14	5.85	6.69	6.06	6.50	6.16	5.90
	6.07	6.01	6.71	6.09	6.70	6.11	5.88
	6.05 ± 0.10	5.94 ± 0.08	6.72 ± 0.04	6.06 ± 0.03	6.59 ± 0.10	6.12 ± 0.03	5.93 ± 0.08
Water content (%)	5.3327	6.0379	7.4320	6.1068	8.1090	6.9784	7.3427
	5.4311	6.1926	7.6637	6.8199	7.8507	7.3171	6.8907
	4.9786	6.5908	7.8438	6.8353	7.6112	7.4482	7.4101
	5.2475 ± 0.2380	6.2738 ± 0.2852	7.6465 ± 0.2064	6.5873 ± 0.4162	7.8570 ± 0.2490	7.2479 ± 0.2424	7.2145 ± 0.2824
Flow rate (g/s)	N/A						
Angle of repose (deg)	57.6	56.3	57.9	57.5	52.4	53.5	57.0
	57.8	53.7	57.8	56.8	52.3	51.5	57.8
	57.1	53.5	57.5	57.8	52.3	52.4	56.6
	57.5 ± 0.4	54.5 ± 1.6	57.7 ± 0.2	57.4 ± 0.5	52.3 ± 0.1	52.5 ± 1.0	57.1 ± 0.6


หัวข้อ	หอยตอมะลิ 105	ปทุมธานี 1	สุพรรณบุรี 60	ชัยนาท 1	สุพรรณบุรี 1	สุพรรณบุรี 90	ทพ 6
Apparent density (g/cm ³)	1.3461	1.3829	1.4018	1.3474	1.3467	1.3569	1.3613
	1.3562	1.3887	1.4052	1.3665	1.3488	1.3773	1.3695
	1.3556	1.4019	1.4160	1.3680	1.3539	1.3621	1.3735
	1.3627	1.4016	1.4104	1.3633	1.3567	1.3644	1.3784
	1.3615	1.4029	1.4138	1.3753	1.3559	1.3636	1.3762
Bulk density (g/cm ³)	1.3564 ± 0.0066	1.3956 ± 0.0092	1.4094 ± 0.0059	1.3641 ± 0.0103	1.3524 ± 0.0044	1.3649 ± 0.0075	1.3718 ± 0.0067
	0.253	0.253	0.238	0.246	0.245	0.259	0.259
	0.251	0.252	0.238	0.247	0.242	0.259	0.261
	0.251	0.260	0.235	0.243	0.242	0.259	0.259
	0.252 ± 0.001	0.255 ± 0.004	0.237 ± 0.002	0.245 ± 0.002	0.243 ± 0.002	0.259 ± 0.000	0.260 ± 0.001
Tapped density (g/cm ³)	0.386	0.384	0.355	0.361	0.336	0.369	0.366
	0.379	0.379	0.365	0.361	0.341	0.369	0.370
	0.381	0.382	0.356	0.365	0.341	0.371	0.367
	0.382 ± 0.004	0.382 ± 0.003	0.359 ± 0.006	0.362 ± 0.002	0.339 ± 0.003	0.370 ± 0.001	0.368 ± 0.002
	34.5	34.1	33.0	31.9	27.1	29.8	29.2
%Compressibility	33.8	33.5	34.8	31.6	29.0	29.8	29.5
	34.1	31.9	34.0	33.4	29.0	30.2	29.4
	34.1 ± 0.4	33.2 ± 1.1	33.9 ± 0.9	32.3 ± 1.0	28.4 ± 1.1	29.9 ± 0.2	29.4 ± 0.2

* Bold = Mean ± SD

N/A = ผลลัพธ์ไม่สามารถคำนวณหาได้ ซึ่งไม่สามารถหาได้

ตารางที่ ๓-3 แสดงผลการประเมินผลคุณสมบัติทางกายภาพต่างๆของแป้งมันเดมะขามทั้งแปดสายพันธุ์ -P, โคราช -K)

หัวข้อ	ปริมาตร- P	ศรีษณ- P	ชั้นดี- P	สีทองหนัก- P	สีทองเบา- P	เปรี้ยว- K	สีทองหนัก- K	ศรีษณ- K
Particle size distribution Median (μm)	15.62	12.69	15.00	13.00	18.15	13.82	13.36	14.58
	15.41	13.38	15.79	12.71	17.89	14.16	13.52	14.49
	15.71	12.78	15.58	13.57	18.11	14.66	12.88	14.71
	15.58 $\pm$ 0.15	12.95 $\pm$ 0.38	15.46 $\pm$ 0.41	13.09 $\pm$ 0.44	18.05 $\pm$ 0.14	14.21 $\pm$ 0.42	13.25 $\pm$ 0.33	14.59 $\pm$ 0.11
Mean (μm)	43.25	40.20	46.94	43.90	50.88	43.25	45.55	46.60
	43.53	41.55	50.53	43.10	50.08	44.09	45.01	45.69
	42.92	40.72	47.51	46.36	50.83	42.89	44.65	46.08
	43.23 $\pm$ 0.31	40.82 $\pm$ 0.68	48.33 $\pm$ 1.93	44.45 $\pm$ 1.70	50.60 $\pm$ 0.45	43.41 $\pm$ 0.62	45.07 $\pm$ 0.45	46.12 $\pm$ 0.46
%Loss on drying	6.85	6.18	6.18	6.72	6.37	6.10	6.00	5.76
	6.86	6.17	6.24	6.76	6.41	5.98	6.01	5.91
	6.92	6.20	6.08	6.73	6.32	5.91	5.83	5.83
	6.88 $\pm$ 0.04	6.18 $\pm$ 0.02	6.17 $\pm$ 0.08	6.74 $\pm$ 0.02	6.37 $\pm$ 0.05	6.00 $\pm$ 0.10	5.95 $\pm$ 0.10	5.83 $\pm$ 0.08
Water content (%)	8.3272	6.0032	5.8753	8.8874	5.8501	8.7144	5.8554	5.6150
	8.2491	5.9212	6.1033	8.6108	6.1462	8.7312	6.0061	5.8843
	8.4876	6.2543	5.6833	8.7346	6.3569	8.5280	6.3220	6.0087
	8.3546 $\pm$ 0.1216	6.0596 $\pm$ 0.1736	5.8873 $\pm$ 0.2103	8.7443 $\pm$ 0.1386	6.1177 $\pm$ 0.2546	8.6579 $\pm$ 0.1128	6.0612 $\pm$ 0.2381	5.8360 $\pm$ 0.2012
Flow rate (g/s)	N/A							
Angle of repose (deg)	56.1	52.5	49.8	51.5	55.1	50.8	52.9	50.4
	55.2	51.3	49.4	51.3	55.9	52.4	53.2	50.6
	54.5	51.8	50.2	52.4	54.8	51.8	52.2	50.7
	55.3 $\pm$ 0.8	51.9 $\pm$ 0.6	49.8 $\pm$ 0.4	51.7 $\pm$ 0.6	55.3 $\pm$ 0.6	51.7 $\pm$ 0.8	52.8 $\pm$ 0.5	50.6 $\pm$ 0.2



หัวข้อ	ปริมาตร-P	ศรีษณ-P	ขันติ-P	สีทองหนัก-P	สีทองเบา-P	ปริมาตร-K	สีทองหนัก-K	ศรีษณ-K
Apparent density (g/cm ³)	1.4273	1.4327	1.4430	1.4328	1.4694	1.4412	1.4410	1.4400
	1.4306	1.4373	1.4488	1.4376	1.4744	1.4442	1.4492	1.4414
	1.4393	1.4445	1.4529	1.4411	1.4713	1.4492	1.4472	1.4459
	1.4402	1.4419	1.4531	1.4438	1.4778	1.4471	1.4519	1.4495
	1.4352	1.4456	1.4575	1.4470	1.4741	1.4523	1.4523	1.4482
	1.4345 ± 0.0055	1.4404 ± 0.0054	1.4511 ± 0.0055	1.4405 ± 0.0055	1.4734 ± 0.0032	1.4468 ± 0.0043	1.4483 ± 0.0046	1.4450 ± 0.0042
Bulk density (g/cm ³)	0.397	0.370	0.386	0.365	0.365	0.385	0.363	0.366
	0.403	0.366	0.401	0.364	0.361	0.392	0.372	0.369
	0.379	0.367	0.384	0.353	0.371	0.390	0.365	0.368
	0.393 ± 0.012	0.368 ± 0.002	0.390 ± 0.009	0.361 ± 0.007	0.366 ± 0.005	0.389 ± 0.004	0.367 ± 0.005	0.368 ± 0.002
Tapped density (g/cm ³)	0.616	0.608	0.633	0.603	0.611	0.616	0.613	0.613
	0.628	0.595	0.647	0.592	0.620	0.633	0.611	0.611
	0.617	0.600	0.629	0.597	0.620	0.623	0.608	0.612
	0.620 ± 0.007	0.601 ± 0.007	0.636 ± 0.009	0.597 ± 0.006	0.617 ± 0.005	0.624 ± 0.009	0.611 ± 0.003	0.612 ± 0.001
%Compressibility	35.6	39.1	39.0	39.5	40.3	37.5	40.8	40.3
	35.8	38.5	38.0	38.5	41.8	38.1	39.1	39.6
	38.6	38.8	39.0	40.9	40.2	37.4	40.0	39.9
	36.7 ± 1.7	38.8 ± 0.3	38.7 ± 0.6	39.6 ± 1.2	40.8 ± 0.9	37.7 ± 0.4	40.0 ± 0.9	39.9 ± 0.4

* Bold = Mean ± SD

N/A = ผลการวัดไม่สามารถคำนวณได้ จึงไม่สามารถหาค่าได้

