

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 กัม

กัมเป็นสารคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) ที่พบในพืชสามารถถูกเก็บไว้ได้หลายรูปแบบ เช่น กัม (Galactomannan) แมนแนน (Mannan) กลูโคแมนแนน (Glucomannan) และกาแลคโตกลูแคน (Galactoglucan) เป็นต้น โดยจะสะสมอยู่ที่ผนังเซลล์ของเอนโดสเปิร์ม (Endosperm) หรือใบเลี้ยง (Cotyledons) จากการศึกษาข้อมูลต่างๆ พบว่า สำหรับพืชตระกูลฝัก (Leguminous) จะมีผนังของเอนโดสเปิร์มที่หนา จึงพบกัมในปริมาณมาก เนื่องจากกัมมีความสามารถในการดูดซับน้ำได้นาน ด้วยเหตุนี้เอง เอนโดสเปิร์มในเมล็ดพืช จึงมีหน้าที่สำหรับเก็บน้ำไว้ใช้ในการเจริญเติบโต (งอก) เป็นต้นพืชต่อไป (Srivastava and Kapoor, 2005)

2.2 แหล่งที่พบ

กัมเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ เช่นจากเมล็ดพืช (Plant Seed) แบคทีเรีย (Bacteria) (Shashkov, Steshinskaya, Kosmachevshaya, Senchenkova, Evtushenko, and Naumova, 2003) และเชื้อรา (Fungus) (Giménez-Abián, Bernabé, Leal, Jiménez-Barbero, and Prieto, 2007) (แสดงได้ดังตารางที่ 2.1) เป็นต้น สำหรับกัมที่ได้จากพืชนั้น ส่วนใหญ่พบมากในพืชตระกูลฝักดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งพืชตระกูลฝัก สามารถแบ่งออกเป็น 3 วงศ์ย่อย คือ PAPILIONOIDEAE, CAESALPINIOIDEAE และ MIMOSIOIDEAE จากการศึกษาความแตกต่างขององค์ประกอบทางเคมีพบว่า เมล็ดพืชจากวงศ์ CAESALPINIOIDEAE มีปริมาณกัมสูงถึง 84 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเมล็ดพืชจากวงศ์ MIMOSIOIDEAE และวงศ์ PAPILIONOIDEAE ที่พบ 52 และ 46 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เนื่องจากมีอัตราส่วนระหว่างน้ำตาลแมนโนส ต่อน้ำตาลกาแลคโตสมากกว่า (Buckeridge, Panegassi, Rocha and Dietrich, 1994)

นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1940 เป็นต้นมา พบว่า มีพืชอย่างน้อย 120 สายพันธุ์ ได้ถูกนำไปสกัดสารกัม สำหรับใช้ผลิตเป็นสินค้า ยกตัวอย่างเช่น ลูกสัตว์บินกัม ซึ่งสกัดได้จากต้นคารอบ (*Ceretonia siliqua*) ทารากัม สกัดได้จากต้นทารา (*Caesalpinia spinosa*) กั้วรกัม สกัดได้จากต้นกั้วร (*Cyamopsis tetragolobus*) และฟีนูกรีกกัม ที่สกัดได้จากต้นฟีนูกรีก (*Trigonella foenumgraecum*) เป็นต้น (Dea and Morrison, 1975)

ตารางที่ 2.1 แสดงแหล่งที่มาของกัมแต่ละชนิด (วรรณา, 2549)


แหล่งที่มา	ชนิดของกัม
กัมจากเมล็ดพืช	- โลคัสบีนกัมส์ (Locust Bean Gum) - กัวร์กัม (Guar Gum) - ทารากัม (Tara Gum)
กัมจากยางพืช	- กัมอะราบิก (Gum Arabic) - หรือกัมอาคาเซีย (Gum Acacia) - กัมแกตติ (Gum Ghatti) - คารายากัม (Karaya Gum) - กัมทรากาแคนต์ (Gum Tragacanth)
กัมที่ได้จากสาหร่าย	- คาราจีแนน (Carageenan) - ผงวุ้น (Agar) - อัลจิเนต (Alginate)
กัมจากรากหรือหัว	- สตาร์ช (Starch)
กัมจากจุลินทรีย์ โดยกระบวนการหมัก	- แซนแทนกัม (Xanthan Gum) - เดกซ์แทรน (Dextrans) - ฟอสโฟแมนแนน (Phosphomannan) - พอลิแซ็กคาไรด์ B-1973 (Polysaccharide B-1973) - พอลิแซ็กคาไรด์ Y-1401 (Polysaccharide Y-1401)

2.3 โครงสร้างทางเคมี


กัมเป็นโพลีแซคคาไรด์ชนิดหนึ่ง ประกอบไปด้วยโมโนแซคคาไรด์ (Monosaccharide) ที่เชื่อมต่อกันเป็นสายโซ่ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงกัมสองประเภท คือ ไฮโดรอกซีเซลลูโลส และกาแลคโตแมนแนน

2.3.1 ไส้โลกูแคน

ไส้โลกูแคนเป็นกัมชนิดหนึ่งซึ่งเป็นกัมที่ได้จากเมล็ดพืชประกอบด้วยน้ำตาลกลูโคส น้ำตาลไซโรสและน้ำตาลกาแลคโตส (Yamanaka, 2000) โดยมีโครงสร้างแสดงได้ดังรูปที่ 2.1 เป็นสารประกอบประเภทพอลิแซคคาไรด์กัมสะสมอยู่ที่ผนังเซลล์ของเอนโดสเปิร์ม (Endosperm) หรือใบเลี้ยง (Cotyledons) ส่วนมากพบในพืชตระกูลถั่ว เช่น มะขาม (*Tamarind*) มะค่าโมง (*Azelia xylocarpa* Craib) (Ren, Picout, Ellis, Ross-Murphy and Reid, 2005) *Azelia africana* ซึ่งพืชชนิดนี้ส่วนมากจะพบทางตะวันตกและตะวันออกของแอฟริกา ขึ้นบริเวณแถบทุ่งหญ้าสะวันนา ลักษณะผลของพืช *A. africana* มีลักษณะที่แข็งมากเหมือนกับไม้ เมล็ดสีดำ ดังแสดงในรูป 2.2



รูปที่ 2.1 โครงสร้างไส้โลกูแคนของเมล็ดมะขาม (Ren et al., 2005)



รูปที่ 2.2 เมล็ดของพืช *Azelia africana*

ไซโลกลูแคนที่สกัดได้จากเมล็ดพืชต่างชนิดกันจะมีอัตราส่วนระหว่างน้ำตาลกลูโคส ต่อน้ำตาลไซโรสต่อน้ำตาลกาแลคโตสที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้ไซโลกลูแคนต่างชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันด้วย (Ren et al., 2005) ดังแสดงในตารางที่ 2.2


ตารางที่ 2.2 อัตราส่วนระหว่าง น้ำตาลกลูโคส น้ำตาลไซโรส และน้ำตาลกาแลคโตสชนิดต่างๆ

ชนิดของไซโลกลูแคน	อัตราส่วนระหว่างกลูโคส ต่อไซโรสต่อกาแลคโตส	ที่มา
มะขาม (<i>Tamarindus indica</i> L.)	4.00 : 3.00 : 1.30	Patel and co-workers (2008)
มะขาม (<i>Tamarindus indica</i> L.)	3.09 : 2.33 : 1.00	Ren and co-workers (2005)
เดทาเรียม (<i>Detarium senegalense</i> Gmelin)	2.89 : 2.17 : 1.00	Wang and co-workers (1996) Busato and co-workers (2009)
อัฟซีเรีย (<i>Afzelia Africana</i> Se.)	2.95 : 2.22 : 1.00	Ren and co-workers (2005)
<i>Hymenaea courbaril</i>	2.69 : 2.27 : 1.00	Gibbon and Pain (1985)


2.3.2 กาแลคโตแมนแนน

กาแลคโตแมนแนน (Galactomannan) เป็นสารโพลีเมอร์ชนิดหนึ่ง พบได้หลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น ฟีนูกรีกกัม (Fenugreek Gum) ทารากัม (Tara Gum) กัวร์กัม (Guar Gum) และลูคัสต์ปีนกัม (Locust Bean Gum) (ดังแสดงในรูปที่ 2.3) แต่ที่นำไปประยุกต์ใช้กันมากคือ กัวร์กัม และลูคัสต์ปีนกัม จากการศึกษาข้อมูลต่างๆ พบว่าพืชตระกูลถั่ว (Leguminous Plant) จะมีผนังของเอนโดสเปิร์มที่หนา ดังแสดงในรูปที่ 2.4 จึงพบกาแลคโตแมนแนนในปริมาณมาก เนื่องจากกาแลคโตแมนแนน มีความสามารถในการดูดซับน้ำได้นาน ด้วยเหตุนี้เองเอนโดสเปิร์มในเมล็ดพืช จึงมีหน้าที่สำหรับเก็บน้ำไว้ใช้ในการเจริญเติบโต (งอก) เป็นต้นพืชต่อไป


โครงสร้างของกาแลคโตแมนแนนประกอบด้วยน้ำตาลแมนโนส (Mannose) เป็นสายโซ่หลัก และน้ำตาลกาแลคโตส (Galactose) เป็นสายกิ่ง จับกับสายหลัก ซึ่งถูกเชื่อมต่อกันด้วย D-mannosyl (Dea et al., 1975; Srivastava and Kapoor, 2005) ดังแสดงในรูปที่ 2.5 เป็นโครงสร้างของกาแลคโตแมนแนนที่ได้จากเมล็ดของต้นลูคัสต์ปีนกัม



รูปที่ 2.3 ลักษณะฝักลูคัสต์ป็นกัม (ก) ฝักกั้วร็กัม (ข) และฝักพีนุกกรีกกัม (ค)



รูปที่ 2.4 ลักษณะภายในทั่วไปของเมล็ดพืชตระกูลถั่ว



รูปที่ 2.5 โครงสร้างของลูคัสต์ป็นกัม

กัมที่สกัดได้จากเมล็ดพืชต่างชนิดกัน จะมีอัตราส่วนระหว่างน้ำตาลแมนโนส ต่อน้ำตาลกาแลคโตสที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน (Srivastava and Kapoor, 2005) ดังแสดงในตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 อัตราส่วนระหว่างน้ำตาลแมนโนส ต่อน้ำตาลกาแลคโตสของกัมชนิดต่างๆ

ชนิดของกัม	อัตราส่วนระหว่างแมนโนส ต่อกาแลคโตส	ที่มา
ฟีนูกรีดกัม	1:1	FAO (2003)
กัวร์กัม	2:1	FAO (2003)
ทารากัม	3:1	FAO (2003)
ลูคัสต์บินกัม	4:1	FAO (2003)
ราชพฤกษ์	3:1	Srivastava and Kapoor (2005)
หางนกยูงไทย	3:1	Srivastava and Kapoor (2005)

2.4 คุณสมบัติทั่วไปของกัม

กัมเป็นสารประเภทไฮโดรคอลลอยด์ (Hydrocolloid) มีความสามารถในการละลายน้ำได้ดี จึงถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในหลายๆ อุตสาหกรรม เนื่องจากกัมทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนืดเพิ่มมากขึ้น โดยกัมมีความสามารถดูดน้ำได้ดี พองหรือขยายตัวได้ โดยสามารถเกิดปฏิกิริยาภายในระหว่างโมเลกุล ส่งผลให้ความหนืดของสารละลายเพิ่มขึ้น กัมบางชนิดไม่เกิดเจล เพราะโครงสร้างมีกิ่งมาก ทำให้สายโซ่หลักไม่มีโอกาสที่จะเข้าใกล้กัน เพื่อสร้างเป็น Junction Zones

2.4.1 การกระจายตัวในน้ำ

กัมส่วนใหญ่สามารถละลายได้ดีในน้ำร้อน มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่สามารถละลายได้ในน้ำเย็น เช่น กัมอะราบิก เป็นต้น และกัมบางชนิดละลายได้บ้างในสารละลายอินทรีย์ การที่กัมมีความสามารถในการละลาย หรือการกระจายตัวได้ในน้ำผันแปรแตกต่างกัน เรียกว่า Degree of Solubility ซึ่งปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้อง คือ อุณหภูมิและความเข้มข้น พอลิแซ็กคาไรด์กัมส่วนใหญ่ละลายน้ำได้ดีที่ความเข้มข้นประมาณร้อยละ 1 - 2 แต่อนุพันธ์เซลลูโลสบางชนิดสามารถละลายได้ที่ความเข้มข้นสูงๆ เนื่องจากมีความหนืดต่ำ การละลายของกัมส่วนใหญ่ต้องใช้ความร้อนจึงจะทำให้เกิดการไฮเดรชัน (Hydration) มากที่สุด เช่น โลคัสต์บินกัม และทารากาแคนต์ แต่อะการ์ต้องต้มจนเดือดจึงจะเกิดการละลาย หรือกระจายตัวได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้าม เมธิลเซลลูโลสไม่ละลายในน้ำร้อน แต่ละลายได้ดีในน้ำเย็น (นิธิยา, 2539)

การละลายหรือการทำให้พอลิแซ็กคาไรด์กัมกระจายตัวในน้ำต้องทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้กัมเกาะตัวกันเป็นก้อน การที่กัมเกาะตัวกันได้เนื่องจากกัมเหล่านี้มีสมบัติเป็นไฮโดรฟิลิก (Hydrophilic) จึงดูดน้ำได้อย่างรวดเร็ว และเกาะตัวกันเป็นก้อน ข้อควรปฏิบัติเพื่อไม่ให้พอลิแซ็กคาไรด์กัมเกาะตัวกันเป็นก้อน มีหลายวิธีดังนี้ (นิธิยา, 2539)

- ก. ทำให้กัมกระจายตัวในแอลกอฮอล์หรืออะซีโตน หรือน้ำเชื่อม หรือกีซีเอริน จำนวนเล็กน้อย แล้วจึงเติมน้ำลงไป
- ข. ผสมกับส่วนผสมอื่นๆ ที่เป็นของแข็ง เช่น น้ำตาล หรือ Icing Sugar เสียก่อนแล้วจึงเติมน้ำลงไป หรือนำไปเติมลงในส่วนผสมที่เป็นของเหลวอื่นๆ
- ค. ค่อย ๆ เติมหักลงในน้ำอย่างช้า ๆ โดยการร่อนผ่านตะแกรงลงบนผิวน้ำ
- ง. เติมน้ำเย็นลงไปจนกัมเพียงเล็กน้อยพอให้กัมเปียกทั่วกัน แล้วคนให้เข้ากันดี หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ เติมน้ำร้อนลงไปเพื่อให้กัมละลายได้ดีขึ้น

2.4.2 ความหนืด

พอลิแซ็กคาไรด์กัมเมื่อละลายน้ำ ได้สารละลายที่มีความหนืดเพิ่มขึ้น โดยกัมแต่ละชนิดให้สารละลายที่มีความหนืดแตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 2.4 ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความหนืดของสารละลายกัม ได้แก่

- ก. ธรรมชาติของพอลิแซ็กคาไรด์กัม
- ข. อุณหภูมิของน้ำที่ใช้ละลาย
- ค. ความเข้มข้นของสารละลาย สารละลายกัมแต่ละชนิดจะให้ความหนืดสูงที่สุดที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน เช่น คาราบายากัมและกัมอะราบิก จะให้ความหนืดสูงที่สุดเมื่อมีความเข้มข้นเพียงร้อยละ 10 - 20 แต่ทราคาแคนต์ โลคัสต์บินกัม และกัวร์กัมจะให้ความหนืดสูงที่สุดเมื่อมีความเข้มข้นเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น

ระยะเวลาที่ใช้ในการละลายก็เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความหนืดของสารละลายกัม ตัวอย่างเช่น คาร์บอนซีเมธิลเซลลูโลส และกัวร์กัมเมื่อละลายในน้ำจะได้สารละลายที่มีความหนืดสูงที่สุดอย่างรวดเร็ว ตรงกันข้ามกับทราคาแคนต์ จะละลายได้อย่างช้า ๆ จึงต้องใช้เวลาในการละลาย เพื่อให้สารละลายที่ได้มีความหนืดสูงสุด (นิธิยา, 2539)

ตารางที่ 2.4 ค่าความหนืดสูงสุดของสารละลายกัม (Higher-Grade) ความเข้มข้น ร้อยละ 1 หลังจาก 24 ชั่วโมง (นิธิยา, 2539)

ชนิดของกัม	ความหนืด(เซนติพอยส์)
กัมทราคาแคนต์	3400
โลคัสต์ปิ่นกัม	3200
กัวร์กัม	3200
กัมคารายา	3000
คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	1300
เมทิลเซลลูโลส	1100
กัมแกตติ ¹	700
ไอรินมอส	200
กัมอะราบิก ²	100
สตาร์ชข้นหนืด(Starch Paste) ³	100

¹ สารละลายความเข้มข้น ร้อยละ 5

² สารละลายความเข้มข้น ร้อยละ 10

³ สารละลายความเข้มข้น ร้อยละ 12

2.4.3 การเกิดเจล

กัมบางชนิด สามารถเกิดเจลได้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม แต่บางชนิดต้องใช้สภาวะพิเศษขึ้น คือต้องผสมกับสารอื่นจึงสามารถเกิดเจลได้ ยกตัวอย่างเช่น เพคตินสามารถเกิดเจลได้ดีในน้ำร้อนที่มีน้ำตาลและกรด ด้วยเหตุนี้จึงถูกนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมผลิตแยมและเยลลี่ ซึ่งทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเนื้อเรียบ และเป็นเจลที่แผ่ได้ ในขณะที่อะการ์ละลายได้ดีเมื่อต้มจนเกือบเดือด และสามารถเกิดเจลได้ตั้งแต่อุณหภูมิระหว่าง 40-50 องศาเซลเซียส และเจลที่เกิดขึ้นจะไม่หลอมเหลวจนกว่าจะได้รับความร้อนสูงถึงอุณหภูมิ 80-85 องศาเซลเซียส สำหรับคาร์ราจีแนนและเฟอเซลล์าแรนเมื่อละลายในน้ำร้อนและปล่อยให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง จะเกิดเจลชนิดเปลี่ยนกลับไปมาได้ด้วยความร้อน (Thermo-Reversible Gel) แต่อัลจินेटจะให้เจลชนิด Irreversible Gel เมื่อละลายทั้งในน้ำร้อนหรือน้ำเย็น เป็นต้น (นิธิยา, 2539)

2.5 การนำกัมไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

ปัจจุบันมีการศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการนำกัมไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง (ดังแสดงในตารางที่ 2.5) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร ยกตัวอย่างเช่น กัมถูกนำไปใช้เป็นสารปรับปรุงใน

ไอศกรีม เพราะสามารถละลายในน้ำเย็น ช่วยควบคุมการเกิดผลึกน้ำแข็งขนาดใหญ่ ทำให้ไอศกรีมมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียด ในขณะที่เดียวกันก็มีความคงตัวที่ดีในระหว่างการเก็บรักษา อีกทั้งยังมีความคงตัวต่อวงจรการแช่เยือกแข็ง และการละลาย (Freezing and Thawing Cycles) (FAO, 2003) นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ก็นำกัมไปประยุกต์ใช้เช่นกัน เช่นผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ลูกกวาด แยม เยลลี่ น้ำสลัด ขนมหวาน และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ฯลฯ ไม่เพียงแต่ในอาหารเท่านั้น กัมยังถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมของน้ำมันหล่อลื่น กระจก และสิ่งทออีกด้วย (Rol, 1973; Dea et al, 1975)

ตารางที่ 2.5 ปริมาณการใช้กัมในอุตสาหกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (Sharma, 1981)

ไฮโดรคอลลอยด์	ปริมาณการใช้ (ล้านปอนด์)		
	อุตสาหกรรมอาหาร	อุตสาหกรรมอื่น	ปริมาณทั้งหมด
แป้งข้าวโพด	600.0	2500.0	3100.0
กัมอะราบิก	24.0	7.0	31.0
กัวร์กัม	20.0	45.0	65.0
คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	16.0	100.0	116.0
เพคติน	12.0	0.0	12.0
อัลจิเนต	10.0	2.0	12.0
กัมแกตติ	10.0	1.0	11.0
โลคัสต์บีนกัม	9.0	3.0	12.0
คาร์ราจีแนน	9.0	0.2	9.2
แซนแทนกัม	3.0	9.0	12.0
เมทิลเซลลูโลส	2.0	53.0	55.0
กัมทราคาแคนด์	1.3	0.2	1.5
กัมคารยา	1.0	7.0	8.0
อะการ์	0.3	0.4	0.7
เฟอเซลลาแรน	0.3	0.0	0.3

ในขณะที่ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง พบว่ากัมจากเมล็ดหางนกยูง ถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในลิปสติก และในอุตสาหกรรมยา กัมจากเมล็ดหางนกยูงดังกล่าว ได้ถูกนำไปใช้ในการบรรเทาอาการเจ็บป่วยและลดไข้ ในขณะที่กัมที่สกัดได้จากเมล็ดพืชมูกีถูกนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน เพื่อช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอล (Cholesterol) และน้ำตาลในเลือด (Garti, Madar, Aserin and Sternheim, 1997) นอกจากนี้กัมจากเมล็ดพืชมูกี ยังมีฤทธิ์สมานแผล โดยได้ทำ

การทดลองกับหนูทดลอง พบว่าทำให้แผลหายเร็วขึ้น มีการสร้างเนื้อเยื่อชั้นนอก และชั้นใต้ผิวหนังเร็วขึ้น มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน (Collagen) โปรตีน และ DNA

2.6 การสกัดกัมจากเมล็ดพืชตระกูลผัก

การสกัดกัมจากเมล็ดพืชในระดับการค้ำนั้น Srivastava และคณะ (2005) ได้อธิบายไว้ว่า เริ่มจากเมล็ดที่ต้องนำไปคั่วเพื่อให้เปลือกหุ้มเมล็ดหลุดออก จากนั้นก็ใช้เครื่องบดเฉพาะกะเทาะเมล็ดในให้แตก และบดให้ละเอียด จากนั้นจึงนำไปร่อนผ่านตะแกรงขนาดที่ต้องการ ซึ่งกัมที่ได้จะถูกเรียกว่า กัมดิบ (Crude Galactomannan) ซึ่งจะเป็นกัมที่มีส่วนประกอบอื่นร่วมด้วย เช่น เพนโตซาน (Pentosan) โปรตีน (Protein) และไฟเบอร์ (Fibres) เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่ากัมที่ได้ในขั้นตอนนี้ยังไม่บริสุทธิ์ จึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนทำให้บริสุทธิ์ (Purification) โดยใช้วิธีการตกตะกอนกับตัวทำละลายที่มีขั้ว ซึ่งกัมที่ได้จะถูกเรียกว่า กัมบริสุทธิ์ (Purified Galactomannan)

สำหรับในระดับงานวิจัยนั้น มีงานนักวิจัยมากมายที่อธิบายถึงวิธีการที่ใช้ในการสกัดกัมออกจากเมล็ดพืช ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกันสำหรับขั้นตอนการสกัดกัมดิบ คือแกะเปลือกหุ้มเมล็ดพืชออก นำเมล็ดในมาบด แต่ก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยในขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์ ขึ้นอยู่กับชนิดของเมล็ดพืชที่ใช้ เช่น มีการสกัดโปรตีนออกกัมดิบจากเมล็ด *Caesalpinia pulcherrima*, *Cassia javanica* และ *Prosopis juliflora* โดยใช้เครื่องซอกเลต (Soxhlet) ด้วยสารละลายโทลูอีน และเอทานอล จากนั้นนำไปกรองด้วยกระดาษกรอง แล้วตกตะกอนเอากากออกด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) นำสารละลายที่ได้ไปตกตะกอนด้วยสารละลายเอทานอล แล้วทำให้แห้ง และบดให้ละเอียดอีกครั้ง (Andrade, Azero, Luciano and Goncalves, 1999) ในขณะที่ Vendruscolo และคณะ (2005) นำกัมดิบจากเมล็ด *Mimosa scabrell* ต้มในน้ำที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส แล้วกรองด้วยกระดาษกรอง จากนั้นตกตะกอนด้วยสารละลายเอทานอล จึงนำไปทำให้แห้ง และบดให้ละเอียด

นอกจากวิธีที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีอีกหลายวิธีที่ถูกใช้สำหรับขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์ ซึ่งจะขึ้นกับชนิดของเมล็ดพืช และความเหมาะสมในแต่ละงานวิจัย (Buckeridge et al., 1994; Lazaridou, Biliaderis and Izydorczyk, 2000; Chaubey and Kapoor, 2001)




2.7 พืชตระกูลถั่วที่ใช้เมล็ดในการศึกษา

2.7.1 มะขาม

มะขาม เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า *Tamarindus indica* L. อยู่ในวงศ์ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ สามารถทนอากาศแห้งแล้งและมลภาวะต่างๆ ได้ดี มะขามเป็นไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบเรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ เปลือกสีน้ำตาลแตกเป็นร่องลึกตามยาว และขวงลำต้น ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายคู่ เรียงสลับ มีใบย่อย 10-18 คู่ ดอกมีสีเหลืองอมส้ม ออกเป็นช่อแบบช่อกระจายตามปลายกิ่งหรือลำต้น ฝักมีลักษณะโค้ง สีน้ำตาล รูปทรงขอบขนาน ดังรูปที่ 2.6 ฝักแก่ไม่แตก กว้าง 1-2.5 เซนติเมตร ยาว 5-15 เซนติเมตร ผนังชั้นกลางมีลักษณะอ่อนนุ่มรับประทานได้ เมล็ดแบนเกือบกลม สีดำมัน ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม และเป็นผลช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม (เอี่ยมพร, 2547)

มะขาม เป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน ลำต้นนิยมนำมาทำด้ามจอบ ด้ามมีด และเตียง เนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็ง มีความทนทานสูง ส่วนเนื้อมะขามมีกรดอินทรีย์หลายชนิด และอุดมไปด้วยวิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย (ชนิกา และคณะ, 2547) อีกทั้งยังเป็นยาระบายอ่อนๆ ช่วยลดอุณหภูมิในร่างกาย ช่วยขับเสมหะและแก้ไอ ส่วนเมล็ดใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ นอกจากนี้ยังมีการนำเนื้อในเมล็ดมะขามมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการทำวาระดาศ อุตสาหกรรมพลาสติก และสกัดสารประเภทกัมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร




รูปที่ 2.6 ลักษณะของฝักมะขาม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดงานวิจัย
วันที่..... 17 ก.พ. 2555
เลขทะเบียน..... 244039
เลขเรียกหนังสือ.....

2.7.2 ราชพฤกษ์

ราชพฤกษ์ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ *Cassia fistula* L. อยู่ในวงศ์ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้ แถบตอนใต้ของปากีสถาน ไปจนถึงอินเดีย พม่า และศรีลังกา นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน เจริญเติบโตได้ดีที่สุดในที่โล่งแจ้ง สามารถปลูกได้ทั้งดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว ทนต่อความแห้งแล้งและดินเค็มได้ดี แต่ไม่ทนในอากาศหนาวจัด

ราชพฤกษ์เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 12-15 เมตร ผิวเปลือกสีขาวปนเทา ผิวเรียบมีรอยเส้นขอบต้นและรอยปมอยู่บริเวณที่เกิดของกิ่ง อยู่เป็นบางจุดของลำต้น ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อยเป็นคู่ออกจากก้าน ดอกออกเป็นช่อห้อยลงล่าง เวลาออกดอกใบจะร่วงดอกมีสีเหลือง ผลมีลักษณะเป็นฝักยาวกลม ทรงกระบอกปลายแหลมสั้น มีสีเขียวเมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีดำ ผิวเปลือกแข็งเรียบ ภายในฝักจะมีชั้นกันเป็นช่องๆ แต่ละช่องประกอบด้วยเมล็ด มีลักษณะแบน ในแต่ละช่องจะมี 1 เมล็ด และมีสารสีดำนุ่มหุ้มเมล็ดอยู่ด้วย ความยาวฝักประมาณ 30-50 เซนติเมตร เส้นรอบวงประมาณ 5-7 เซนติเมตร (ดังแสดงในรูปที่ 2.7) นอกนั้นส่วนต่างๆ ของราชพฤกษ์ยังมีสรรพคุณดังนี้ ฝักแก่มีรสหวานใช้เป็นยาระบาย โดยใช้ต้มกับน้ำดื่มก่อนนอนหรือรับประทาน (เอี่ยมพร, 2547; เศรษฐมนตร์, 2550)



รูปที่ 2.7 ลักษณะของดอก (ก) และฝักราชพฤกษ์ (ข)

2.7.3 หางนกยูงไทย

หางนกยูงไทยเป็นพืชในวงศ์ถั่ว (Family Caesalpiniaceae / Leguminosae) โดยจัดอยู่ในสกุล *Caesalpinia* สกุลนี้มีอยู่ด้วยกันประมาณ 70 ชนิด เป็นไม้ใบเขียวตลอดปี มีทั้งที่เป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย ไม้เลื้อย มีขึ้นทั้งในป่าฝนในที่ราบต่ำ ป่าละเมาะ ไปจนถึงไหล่เขาตามภูเขาสูงในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน

หางนกยูงไทยมีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า *Caesalpinia pulcherrima* ชื่อสามัญคือ Barbados Pride, Dwarf Poinciana เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 1-3 เมตร (ดังแสดงในรูปที่ 2.8) บางต้นมีหนาม แต่บางต้นก็ไม่มี ดอกมีหลายสี เช่น เหลือง ชมพู แดง ออกดอกตลอดปี ถึงจะมีชื่อเรียกว่าหางนกยูงไทย แต่ว่าถิ่นกำเนิดจริงๆ มาจากหมู่เกาะอินเดียตะวันตกในทะเลแคริบเบียน สำหรับหางนกยูงฝรั่ง (*Delonix regia*) ที่ออกดอกแดงสะพรั่งทั้งต้นในช่วงฤดูร้อน เป็นต้นไม้ในวงศ์ถั่วเช่นกัน แต่ว่าอยู่กันคนละสกุลกับหางนกยูงไทย



รูปที่ 2.8 ลักษณะของต้น (ก) และฝักหางนกยูงไทย (ข)

2.7.4 หางนกยูงฝรั่ง

หางนกยูงฝรั่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ *Delonix regia* อยู่ในวงศ์ Leguminosae-Caesalpinioideae เป็นไม้ยืนต้น ลำต้นมีขนาดใหญ่และแตกกิ่งก้านสาขามาก เรือนยอดจะโปร่ง กิ่งที่อ่อนเป็นสีเขียว ส่วนกิ่งที่แก่เป็นสีน้ำตาลเข้ม ลำต้นสูงประมาณ 10-18 เมตร ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น มีลักษณะเป็นแผง

ออกดอกเป็นช่ออยู่ตามปลายกิ่ง ดอกมีสีเหลือง แดง ชมพู หรือส้ม ดอกบานเต็มที่ประมาณ 10 เซนติเมตร กลีบดอกจะยับย่นเป็นเส้นลอนสีเหลือง ผลเป็นฝักใหญ่ แบน แข็ง กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 30-60 เซนติเมตร ฝักเมื่อแก่จะแตก เมล็ดเรียงตามขวาง มี 20-40 เมล็ด ดังรูปที่ 2.9 ภายในมีเมล็ดอยู่มาก เมล็ดในของฝักดิบสามารถรับประทานได้ ฝักออกตลอดปี ดอกออกช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม

หางนกยูงฝรั่ง ใช้เป็นไม้ประดับ ให้ร่มเงา ในทางการแพทย์ รากใช้ปรุงเป็นยาขับประจำเดือน (Zhao *et al.*, 2004) ฝักแก่นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เช่น กระเป๋าถือ และกรอบรูป (THA, 2550)



รูปที่ 2.9 ดอกและฝักของหางนกยูงฝรั่ง