

ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ



248029

การวิเคราะห์พฤติกรรมการอบแห้งของกระเบื้องดินเผาและพอร์ซเลนเซรามิก

วราคม วงศ์ชัย

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมษายน 2554

b002529m

ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ



248029

การวิเคราะห์พฤติกรรมกรอบแห้งของกระเบื้องดินเผาและพอร์ซเลนเซรามิก

วราคม วงศ์ชัย



วิทยานิพนธ์นี้เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมษายน 2554

การวิเคราะห์พฤติกรรมการอบแห้งของกระเบื้องดินเผาและพอร์ซเลนเซรามิก

วราคม วงศ์ชัย

วิทยานิพนธ์นี้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์



..... ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ อัจฉริยวิริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์



.....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา พรมวังขวา



..... กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา พรมวังขวา



..... กรรมการ

อาจารย์ ดร.ศักดิ์พล เทียนเสมอ



..... กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ คุชฎี

26 เมษายน 2554

© ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้ สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ผศ.ดร.อนุชา พรหมวังขวา ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ คำแนะนำต่างๆ ตลอดจนทำให้วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ อัจฉริยวิริยะ อาจารย์ ดร.ศักดิ์พล เทียนเสมอ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ คุณฎี ที่กรุณามาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เล่มนี้

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลทุกท่านที่อำนวยความสะดวกให้ในการทดลองเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ ประจำห้องปฏิบัติการอบแห้งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน นครพิงค์ ที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือตลอดมา

ขอขอบคุณ โรงงานแสงชัยเซรามิก จำกัด จังหวัดลำปาง และ โรงงาน โอเมเซรามิกกรุฟ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการทดลองในระดับอุตสาหกรรม

วิทยานิพนธ์นี้เป็นผลงานระหว่างที่ศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เขียนขอแสดงความขอบพระคุณ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน นครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยนี้

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ ครอบครัวของผมที่คอยให้กำลังใจและให้การสนับสนุนจนสามารถทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

วราคม วงศ์ชัย

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์	การวิเคราะห์พฤติกรรมการอบแห้งของกระเบื้องดินเผาและพอร์ซเลนเซรามิก
ผู้เขียน	นายวราคม วงศ์ชัย
ปริญญา	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ผศ.ดร.อนุชา พรหมวังขวา

บทคัดย่อ

248029

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกและกระเบื้องดินเผา ด้วยสมการ การอบแห้งทางทฤษฎี สมการอบแห้งแบบกึ่งทฤษฎี สมการอบแห้งแบบเอมไพริคัล และศึกษาอิทธิพลของเงื่อนไขการอบแห้งที่มีต่ออัตราการอบแห้ง โดยทำการทดลองอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิก ขนาด 70×70 mm² ที่ความหนา 2, 4 และ 6 mm อุณหภูมิอบแห้ง $40-80$ °C ความเร็วลมร้อน $0.7-2.4$ m/s และทำการทดลองอบแห้งด้วยพอร์ซเลนเซรามิก และกระเบื้องดินเผา ในระดับอุตสาหกรรม พร้อมทั้งประเมินการใช้พลังงานโดยทำการอบแห้งโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบใช้ลมร้อนขนาดความจุ 1 m³ ขนาดฮีตเตอร์ $4,000$ W ในช่วงอุณหภูมิ $50-70$ °C และความเร็วลมร้อน 1.4 m/s จากการทดลองพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นโดยรวมและค่าคงที่การอบแห้งจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิอบแห้งและความเร็วลมร้อน แต่ในช่วงความเร็วลมร้อนสูงจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ การทำนายสมการสัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นโดยรวมพบว่า ที่ความเร็วลมร้อนค่ารูปแบบสมการของ Arrhenius มีความเหมาะสมที่สุด ในส่วนของการทำนายค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นที่ความเร็วลมร้อนสูงและค่าคงที่การอบแห้งพบว่าสมการโพลิโนเมียลกำลังสอง สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ดีที่สุด และรูปแบบสมการของ Hendersan&Pabis สามารถใช้ทำนายการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกได้ดีที่สุด ในส่วนของการอบแห้งด้วยพอร์ซเลนเซรามิกจากความชื้นเริ่มต้น 23% dry-basis จนเหลือความชื้นสุดท้าย 1% dry-basis พบว่าระยะเวลาการอบแห้งที่เหมาะสมที่สุดคือ 6.2 ชั่วโมง มีการใช้พลังงาน 50.8 MJ คิดเป็น 1.40 MJ/kg_{ceramic} หรือ 12.20 MJ/kg_{water} และการอบแห้งกระเบื้องดินเผาจากความชื้นเริ่มต้น 16% dry-basis จนเหลือความชื้นสุดท้าย 3% dry-basis พบว่าระยะเวลาการอบแห้งที่เหมาะสมที่สุดคือ 44.9 ชั่วโมง มีการใช้พลังงาน 212.8 MJ คิดเป็น 0.89 MJ/kg_{ceramic} หรือ 5.60 MJ/kg_{water}

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
สารบัญ	ฉ
สารบัญตาราง	ช
สารบัญภาพ	ฎ
อักษรย่อและสัญลักษณ์	ฅ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 สรุปสาระสำคัญจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	6
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	6
1.5 ขอบเขตโครงการวิจัย	6
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี	8
2.1 ความรู้พื้นฐานทางเซรามิก	8
2.2 ความรู้พื้นฐานการอบแห้ง	10
2.3 อัตราและขั้นตอนการอบแห้งเซรามิก	11
2.4 สมการจลนศาสตร์ของการอบแห้ง	14
2.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการอบแห้ง	19
2.6 การประเมินอัตราการใช้และสมมูลพลังงาน	20
บทที่ 3 วิธีดำเนินงานวิจัย	23
3.1 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	23
3.2 การทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นโดยรวมของสมการการอบแห้งทางทฤษฎีค่าคงที่การอบแห้งของสมการ การอบแห้งแบบกึ่งทฤษฎี และแบบเอมไพริคัล	24

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
2.1 แสดงปริมาณความชื้นในเนื้อเซรามิกดิบ ด้วยวิธีการขึ้นรูปต่างๆ	9
4.1 ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นโดยรวม ค่าคงที่การอบแห้งกึ่งทฤษฎี และ ค่าคงที่การอบแห้งเอมไพริคัล ของพอร์ซเลนเซรามิกที่ได้จากการทดลอง	35
4.2 สมการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้น โดยรวม สำหรับการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิก	36
4.3 สมการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของค่าคงที่การอบแห้งแบบกึ่งทฤษฎี สำหรับ การอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิก	40
4.4 สมการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของค่าคงที่การอบแห้งแบบเอมไพริคัล สำหรับ การอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิก	43
4.5 อุณหภูมิ ระยะเวลา จำนวนชิ้นงาน และพลังงานทั้งที่ใช้ในการอบแห้งพอร์ซเลน เซรามิกในอุตสาหกรรม จากความชื้นเริ่มต้น 23% dry-basis จนเหลือความชื้น สุดท้าย 1% dry-basis	48
4.6 อุณหภูมิ ระยะเวลา จำนวนชิ้นงาน และพลังงานทั้งที่ใช้ในการอบแห้ง กระเบื้องดินเผาในอุตสาหกรรม จากความชื้นเริ่มต้น 16% dry-basis จนเหลือความชื้นสุดท้าย 3% dry-basis	51
4.7 แสดงปริมาณพลังงานที่ใช้ในระบบ พลังงานที่ใช้ประโยชน์ และพลังงานที่สูญเสีย ของการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิก และกระเบื้องดินเผา ในอุตสาหกรรม	55
ข-1 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 2 mm ที่อุณหภูมิ 40 °C และ ความเร็วลมร้อน 0.7 m/s	71
ข-2 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 2 mm ที่อุณหภูมิ 60 °C และ ความเร็วลมร้อน 0.7 m/s	72
ข-3 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 2 mm ที่อุณหภูมิ 80 °C และ ความเร็วลมร้อน 0.7 m/s	73
ข-4 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 2 mm ที่อุณหภูมิ 40 °C และ ความเร็วลมร้อน 1.4 m/s	74
ข-5 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 2 mm ที่อุณหภูมิ 60 °C และ ความเร็วลมร้อน 1.4 m/s	75

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
ข-6 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 2 mm ที่อุณหภูมิ 80 °C และ ความเร็วลมร้อน 1.4 m/s	76
ข-7 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 2 mm ที่อุณหภูมิ 40 °C และ ความเร็วลมร้อน 2.4 m/s	77
ข-8 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 2 mm ที่อุณหภูมิ 60 °C และ ความเร็วลมร้อน 2.4 m/s	78
ข-9 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 2 mm ที่อุณหภูมิ 80 °C และ ความเร็วลมร้อน 2.4 m/s	79
ข-10 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 4 mm ที่อุณหภูมิ 40 °C และ ความเร็วลมร้อน 0.7 m/s	80
ข-11 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 4 mm ที่อุณหภูมิ 60 °C และ ความเร็วลมร้อน 0.7 m/s	81
ข-12 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 4 mm ที่อุณหภูมิ 80 °C และ ความเร็วลมร้อน 0.7 m/s	82
ข-13 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 4 mm ที่อุณหภูมิ 40 °C และ ความเร็วลมร้อน 1.4 m/s	83
ข-14 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 4 mm ที่อุณหภูมิ 60 °C และ ความเร็วลมร้อน 1.4 m/s	84
ข-15 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 4 mm ที่อุณหภูมิ 80 °C และ ความเร็วลมร้อน 1.4 m/s	85
ข-16 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 4 mm ที่อุณหภูมิ 40 °C และ ความเร็วลมร้อน 2.4 m/s	86
ข-17 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 4 mm ที่อุณหภูมิ 60 °C และ ความเร็วลมร้อน 2.4 m/s	87
ข-18 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 4 mm ที่อุณหภูมิ 80 °C และ ความเร็วลมร้อน 2.4 m/s	88

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
ข-19 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 6 mm ที่อุณหภูมิ 40 °C และ ความเร็วลมร้อน 0.7 m/s	89
ข-20 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 6 mm ที่อุณหภูมิ 60 °C และ ความเร็วลมร้อน 0.7 m/s	90
ข-21 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 6 mm ที่อุณหภูมิ 80 °C และ ความเร็วลมร้อน 0.7 m/s	91
ข-22 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 6 mm ที่อุณหภูมิ 40 °C และ ความเร็วลมร้อน 1.4 m/s	92
ข-23 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 6 mm ที่อุณหภูมิ 60 °C และ ความเร็วลมร้อน 1.4 m/s	93
ข-24 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 6 mm ที่อุณหภูมิ 80 °C และ ความเร็วลมร้อน 1.4 m/s	94
ข-25 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 6 mm ที่อุณหภูมิ 40 °C และ ความเร็วลมร้อน 2.4 m/s	95
ข-26 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 6 mm ที่อุณหภูมิ 60 °C และ ความเร็วลมร้อน 2.4 m/s	96
ข-27 ข้อมูลการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกขนาดความหนา 6 mm ที่อุณหภูมิ 80 °C และ ความเร็วลมร้อน 2.4 m/s	97
ค-1 ข้อมูลการทดลองที่ 1 ของการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกในอุตสาหกรรม	99
ค-2 ข้อมูลการทดลองที่ 2 ของการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกในอุตสาหกรรม	100
ค-3 ข้อมูลการทดลองที่ 3 ของการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกในอุตสาหกรรม	101
ค-4 ข้อมูลการทดลองที่ 4 ของการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกในอุตสาหกรรม	102
ค-5 ข้อมูลการทดลองที่ 1 ของการอบแห้งกระเบื้องดินเผาในอุตสาหกรรม	103
ค-6 ข้อมูลการทดลองที่ 2 ของการอบแห้งกระเบื้องดินเผาในอุตสาหกรรม	104
ค-7 ข้อมูลการทดลองที่ 3 ของการอบแห้งกระเบื้องดินเผาในอุตสาหกรรม	105
ค-8 ข้อมูลการทดลองที่ 4 ของการอบแห้งกระเบื้องดินเผาในอุตสาหกรรม	106
ค-9 ข้อมูลการทดลองที่ 5 ของการอบแห้งกระเบื้องดินเผาในอุตสาหกรรม	107

สารบัญภาพ

รูป	หน้า
2.1	10
2.2	12
2.3	12
2.4	13
3.1	23
3.2	24
3.3	26
3.4	27
4.1	32
4.2	32
4.3	34
4.4	34
4.5	37
4.6	37
4.7	39
4.8	39

สารบัญภาพ (ต่อ)

รูป	หน้า
4.9 การเปรียบเทียบ ค่าคงที่ของสมการการอบแห้งกึ่งทฤษฎี จากการทดลองและแบบจำลองการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิก ความหนา 6 mm ที่แปรผันตามอุณหภูมิและความเร็วลม	41
4.10 การเปรียบเทียบ ค่าคงที่ของสมการการอบแห้งกึ่งทฤษฎี จากการทดลองและแบบจำลองการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิก อุณหภูมิ 60 °C ที่แปรผันตามความหนาและความเร็วลม	41
4.11 ค่าคงที่ของสมการ การอบแห้งเอมไพริคัล ที่แปรตามความเร็วลม จากการทดลองอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิก ที่ความหนา 6 m	42
4.12 ค่าคงที่ของสมการ การอบแห้งเอมไพริคัล ที่แปรตามความหนา จากการทดลองอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิก ที่ความเร็วลมร้อน 0.7 m/s	43
4.13 การเปรียบเทียบ ค่าคงที่ของสมการการอบแห้งเอมไพริคัล จากการทดลองและแบบจำลองการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิก ความหนา 6 mm ที่แปรผันตามอุณหภูมิและความเร็วลม	44
4.14 การเปรียบเทียบ ค่าคงที่ของสมการการอบแห้งเอมไพริคัล จากการทดลองและแบบจำลองการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิก อุณหภูมิ 60 °C ที่แปรผันตามความหนาและความเร็วลม	45
4.15 เปรียบเทียบอัตราส่วนความชื้นของพอร์ซเลนเซรามิกที่ได้จากการทดลอง กับสมการจลนศาสตร์การอบแห้งทางทฤษฎี (Model 4) กึ่งทฤษฎี (Model 8) และเอมไพริคัล (Model 12) ที่อุณหภูมิอบแห้ง 40 °C ความเร็วลมร้อน 1.4 m/s และความหนาชิ้นงาน 6 m	46
4.16 เปรียบเทียบอัตราส่วนความชื้นของพอร์ซเลนเซรามิกที่ได้จากการทดลอง กับสมการจลนศาสตร์การอบแห้งทางทฤษฎี (Model 4) กึ่งทฤษฎี (Model 8) และเอมไพริคัล (Model 12) ที่อุณหภูมิอบแห้ง 60 °C ความเร็วลมร้อน 1.4 m/s และความหนาชิ้นงาน 6 m	46

สารบัญภาพ (ต่อ)

รูป	หน้า
4.17 เปรียบเทียบอัตราส่วนความชื้นของพอร์ซเลนเซรามิกที่ได้จากการทดลอง กับ สมการจลนศาสตร์การอบแห้งทางทฤษฎี (Model 4) กึ่งทฤษฎี (Model 8) และ เอมไพริคัล (Model 12) ที่อุณหภูมิอบแห้ง 80 °C ความเร็วลมร้อน 1.4 m/s และความหนาชิ้นงาน 6 m	47
4.18 เปรียบเทียบการลดลงของความชื้นในการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิก ด้วยอุณหภูมิ แบบลำดับขั้น	48
4.19 ปริมาณพลังงานสะสมที่ใช้ในการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิก จากผลการทดลองอบ แห้งด้วยอุณหภูมิแบบลำดับขั้น	49
4.20 การลดลงของความชื้นและปริมาณการใช้พลังงานในการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิก สำหรับการทดลองครั้งที่ 3 (Test No.3)	49
4.21 การเปรียบเทียบพลังงานที่ใช้ในการอบแห้งทั้งหมด พลังงานจำเพาะ และระยะเวลา ในการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิก	50
4.22 เส้นกราฟมาตรฐาน สำหรับการอบแห้งพอร์ซเลนเซรามิก	51
4.23 เปรียบเทียบปริมาณความชื้นของกระเบื้องดินเผา ที่ช่วงเวลาต่างๆ ในการทดลอง ที่ 1 ถึงการทดลองที่ 5 (Test No.1 ถึง Test No.5)	52
4.24 ปริมาณพลังงานสะสมที่ใช้ในการอบแห้งกระเบื้องดินเผา	53
4.25 การลดลงของความชื้นและการใช้พลังงานในการอบแห้งกระเบื้องดินเผาสำหรับ การทดลองครั้งที่ 3 (Test No.3)	53
4.26 การเปรียบเทียบพลังงานที่ใช้ในการอบแห้งทั้งหมด พลังงานจำเพาะ และระยะเวลา ในการอบแห้งกระเบื้องดินเผา	54
4.27 เส้นกราฟมาตรฐาน สำหรับการอบแห้งกระเบื้องดินเผา	54
4.28 การเปรียบเทียบสัดส่วนพลังงานที่ใช้ประโยชน์และพลังงานที่สูญเสีย ของการ อบแห้งพอร์ซเลนเซรามิกและกระเบื้องดินเผา	56

สารบัญภาพ (ต่อ)

รูป	หน้า
ก-1 เครื่องอบแห้งชั้นบาง แบบใช้ลมร้อน	65
ก-2 เครื่องอบแห้งแบบใช้ลมร้อน 4,000 W ขนาดความจุ 1 m ³	65
ก-3 ตู้อบลมร้อน สำหรับใช้หาความชื้นชื้นทดสอบ	66
ก-4 เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ยี่ห้อ Kane-May รุ่น KM330 (Type K)	66
ก-5 เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียด ± 0.001 g ยี่ห้อ Sartorius รุ่น CP323S	67
ก-6 เครื่องมือวัดความเร็วลม อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ยี่ห้อ Testo รุ่น 445	67
ก-7 เครื่องมือวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ยี่ห้อ Testo รุ่น 450	68
ก-8 เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียด ± 0.1 g ยี่ห้อ Zapper รุ่น EPS-3001	68
ก-9 kWh มิเตอร์ ยี่ห้อ FUJI ขนาด 30A	69
ก-10 Data Logger ยี่ห้อ YOKOGAWA รุ่น DR 130	69

อักษรย่อและสัญลักษณ์

A	ค่าคงที่เอมไพริคัล
B	ค่าคงที่การอบแห้งเอมไพริคัล (s^{-1})
$C_{p,ceramic}$	ค่าความจุความร้อนจำเพาะของเซรามิก ($kJ/kg\cdot^{\circ}C$)
d	น้ำหนักแห้งของวัสดุ (kg)
D_{eff}	สัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นโดยรวม (m^2/s)
h_{fg}	ความร้อนแฝงของการระเหยน้ำออกจากเซรามิก (MJ/kg)
HHV_{LPG}	ค่าความร้อนของก๊าซหุงต้ม (kJ/kg)
k	ค่าคงที่การอบแห้งกึ่งทฤษฎี (s^{-1})
l	ความหนาของเซรามิก (m)
MR	อัตราส่วนความชื้น
M_d	ความชื้นมาตรฐานแห้ง (เศษส่วน)
M_w	ความชื้นมาตรฐานเปียก (เศษส่วน)
Q	พลังงานความร้อน (MJ)
RH	ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
t	เวลา (h)
T_{abs}	อุณหภูมิสัมบูรณ์ (K)
v	ความเร็วลมร้อน (m/s)
w	น้ำหนักเปียกของวัสดุ (kg)
η_{th}	ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (%)