

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

การทดสอบการผุกร่อนของหินแบบ Slake Durability Test (ASTM D4644) ตามมาตรฐานสากล มีข้อด้อยหลายประการ กล่าวคือ ตัวอย่างหินมีขนาดเล็ก (50 กรัม) จึงไม่สามารถที่จะใช้เป็นตัวแทนของมวลหินในภาคสนาม นอกจากนี้ผลที่ได้ยังเป็นเพียงดัชนีอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบว่าหินที่ต่างชนิดกันมีความทนทานหรืออ่อนไหวต่อการผุกร่อนมากน้อยเพียงใดเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถที่จะนำมาใช้ในการคาดคะเนการลดตัวของความคงทนหรือความแกร่ง (Durability) ของหินในเชิงเวลา อนึ่ง ความสามารถในการคาดคะเนการผุกร่อนของหินในเชิงเวลาเป็นสิ่งจำเป็นในงานวิศวกรรมธรณีทั่วไป เช่น ความลาดชันของมวลหินในอ่างเก็บน้ำ ถนน ทางรถไฟ และเสถียรภาพของหินรอบอุโมงค์ส่งน้ำ อุโมงค์ถนน อุโมงค์ทางรถไฟ และเหมืองใต้ดิน ดังนั้น วิธีการทดสอบแบบใหม่ที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการวิเคราะห์ผลของวิธีดังกล่าวที่สามารถจำลองและคาดคะเนพฤติกรรมการผุกร่อนของหินได้อย่างแท้จริงจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะภูมิอากาศของประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตร้อนชื้น ส่งผลให้มวลหินที่โผล่โดยธรรมชาติหรือโดยการขุดเจาะมีอัตราการผุกร่อน (Erosion) และอัตราการผุกร่อน (Weathering) สูง ซึ่งแม้แต่ในต่างประเทศยังไม่มีการพัฒนาขบวนการทดสอบหรือสมการการคาดคะเนคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของมวลหินที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์แบบใหม่สำหรับการทดสอบและจำลองการผุกร่อนของหินในห้องปฏิบัติการเพื่อนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับหินที่อยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมจริงในภาคสนาม ผลที่ได้สามารถนำมาสร้างสมการเชิงคณิตศาสตร์เพื่อใช้คาดคะเนระดับการผุกร่อนของหินในระยะยาว

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย

1.3.1 ออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์จำลองการผุกร่อนของหิน โดยมีลักษณะคล้ายกับเครื่องจำลองแบบมาตรฐานสากล แต่จะมีขนาดใหญ่กว่าประมาณ 4-5 เท่า ทั้งนี้เพื่อต้องการทดสอบหินที่มีขนาด 4-5 นิ้ว จำนวน 10 ก้อน พร้อมกัน และใช้เป็นตัวแทนของหินในภาคสนามได้ดีขึ้น

- 1.3.2 ออกแบบกระบวนการทดสอบเพื่อให้อ่อนตัวอย่างหินพิเศษกับสภาวะอุณหภูมิสูงกว่า 100°C เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
- 1.3.3 สอบเทียบผลการทดสอบกับสภาวะการผุกร่อนของหินจริงในภาคสนาม
- 1.3.4 สร้างสมการความสัมพันธ์ของสภาวะการผุกร่อนเชิงเวลาระหว่างตัวอย่างหินที่ทดสอบและตัวอย่างหินในภาคสนาม
- 1.3.5 ตัวอย่างหินที่ใช้ทดสอบมีอย่างน้อย 3 ชนิด ซึ่งเป็นหินที่มักจะมีปัญหาในเชิงเสถียรภาพและเชิงกลศาสตร์

1.4 ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

แนวความคิดของงานวิจัยนี้คือ การจำลองการผุกร่อนและผุกร่อนของหินในห้องปฏิบัติการ โดยมีการทดสอบเพื่อเร่งปฏิกิริยาของขบวนการเชิงกายภาพและเชิงเคมีในสภาวะที่ควบคุมได้ เพื่อเปรียบเทียบกับสภาพของมวลหินที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ วิธีดังกล่าวประกอบด้วยการอบแห้งตัวอย่างหินให้มีอุณหภูมิถึง 100°C และมีการทำให้ตัวอย่างหินเย็นตัวอย่างรวดเร็วด้วยการจุ่มลงในภาชนะบรรจุน้ำขนาดใหญ่ จากนั้นนำหินมาขัดถูด้วยการบรรจุในตะแกรงเหล็กทรงกระบอกขนาดใหญ่ที่มีการหมุนด้วยความเร็วตามที่กำหนด จากนั้นนำตัวอย่างหินไปแช่น้ำหนักเพื่อหาน้ำหนักที่หายไปจากสภาวะร้อน เย็น และการขัดถู ขบวนการดังกล่าวจะมีการทำซ้ำๆ เป็นวัฏจักรอย่างต่อเนื่องในห้องปฏิบัติการ จะมีการใช้ตัวอย่างหินขนาดใหญ่ (3-4 นิ้ว) ซึ่งใหญ่กว่าที่เคยใช้ในการทดสอบมาตรฐานสากล (1-1.5 นิ้ว) ในช่วงระยะเวลาการทดสอบจะมีการนำหินมาทดสอบความเค้นกดเพื่อตรวจวัดค่ากำลังรับแรงกดที่เปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนวัฏจักรที่เพิ่มขึ้น ชุดตัวอย่างหินอีกส่วนหนึ่งจะจัดไว้ให้เผชิญกับสภาวะจริงในภาคสนามด้วยการตากแดดและตากฝน จากนั้นจึงจะนำมาทดสอบคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ ซึ่งการคาดคะเนในเชิงคณิตศาสตร์สามารถทำได้ในเชิงอนุรักษ์ด้วยการเปรียบเทียบพลังงานความร้อนที่ตัวอย่างหินได้รับระหว่างสองสภาวะ และเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของหินที่ทดสอบได้จากหินทั้งสองสภาวะดังกล่าว การทดสอบแบบนี้ใหม่นอกจากจะใช้ก้อนตัวอย่างหินที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นตัวแทนของตัวอย่างหินในภาคสนามได้ดีแล้วยังสามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ระหว่างคุณสมบัติของหินที่ถูกจำลองการผุกร่อนและคุณสมบัติของหินที่ผุกร่อนจริงในภาคสนาม

1.5 วิธีดำเนินการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัยและสถานที่ทำการทดลอง / เก็บข้อมูล

การวิจัยแบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนมีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมวิจัย

ได้มีการค้นคว้าเอกสารอ้างอิง รายงานการประชุม และวารสารที่เกี่ยวข้องกับการผูกกร่อนและการผูกกร่อนของหิน รวมไปถึงวิธีการทดสอบ การสำรวจในภาคสนาม และการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพและเชิงเคมีของหิน

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์จำลองการผูกกร่อนของหิน

มีการออกแบบและประดิษฐ์วงล้อตะแกรงเหล็กเพื่อใช้จำลองการขัดถูของตัวอย่างหิน วงล้อสามารถบรรจุก้อนตัวอย่างหินขนาด 4-5 นิ้ว จำนวน 10 ก้อน ได้พร้อมกัน ตะแกรงวงล้อถูกจัดอยู่ในแนวระนาบจุ่มอยู่ในน้ำครึ่งหนึ่ง (คล้ายกับตะแกรงที่ใช้ในมาตรฐาน ASTM) และจะหมุนด้วยความเร็วที่สามารถปรับอัตราได้โดยต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้ระบบรอกและสายพาน

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บและจัดเตรียมตัวอย่างหิน

ตัวอย่างหินที่นำมาศึกษาในงานวิจัยนี้ได้เน้นไปที่หินที่มีความอ่อนไหวต่อการผูกกร่อนที่มักจะมีพบอยู่ทั่วไปในประเทศไทย การผูกกร่อนของหินเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณี เช่น อ่างเก็บน้ำ อุโมงค์ ฐานราก เขื่อน และความลาดชันของมวลหิน หินส่วนหนึ่งได้นำมาจำลองการผูกกร่อนในห้องปฏิบัติการ อีกส่วนหนึ่งถูกจัดให้เผชิญกับสภาวะจริงในภาคสนามโดยใช้ตัวอย่างหินอย่างน้อย 5 ชุดต่อหินหนึ่งชนิด และได้มีการศึกษาเรื่องครีปประกอบหินโดยใช้วิธี Petrographic analysis และมีการวัดค่าความจุความร้อนของหินที่ใช้ในการทดสอบ

ขั้นตอนที่ 4 การจำลองการผูกกร่อนในห้องปฏิบัติการ

ตัวอย่างหินชุดที่ใช้จำลองการผูกกร่อนได้นำมาผ่านขบวนการอบในชั้นทรายที่ถูกให้ความร้อนด้วยเตาอบที่อุณหภูมิอย่างน้อย 100°C เป็นเวลา 12 ชั่วโมง และทำให้เย็นทันทีด้วยการจุ่มในถังน้ำที่ผสมกรดอย่างอ่อนเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง จากนั้นได้นำมาใส่ในตะแกรงที่ประดิษฐ์ขึ้นในขั้นตอนที่ 2 เพื่อจำลองการขัดถูและดำเนินการเช่นนี้เป็นวัฏจักรอย่างต่อเนื่องขึ้นกับอัตราการผูกกร่อนของตัวอย่างหิน ในแต่ละรอบได้มีการชั่งน้ำหนักตัวอย่างหินที่หาย การทดสอบด้วยขบวนการความร้อน เย็น และการขัดถูได้มีการทดสอบความแข็งของหินทุก 10 รอบวัฏจักร โดยใช้วิธี Point Load Index Testing ดังนั้นน้ำหนักหินที่หายไปและความแกร่งของหินที่ลดลงตามรอบวัฏจักรจึงถูกนำมาวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ในเชิงเวลา

ตัวอย่างหินที่เหมือนกันอีกชุดหนึ่งถูกทิ้งไว้กลางแจ้งให้เผชิญกับสภาวะแวดล้อมจริงเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีการทดสอบความแข็งของหินเหล่านั้นทุก 4 เดือน (โดยประมาณ) ความแข็งที่ลดลงไปได้ถูกนำมาเปรียบเทียบกับตัวอย่างหินที่ใช้ในการจำลองเพื่อหาความสัมพันธ์ต่อไป

ปัจจัยที่ใช้ในห้องปฏิบัติการได้มีการผันแปรเพื่อให้ได้วิธีการทดสอบที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด

ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์

ข้อมูลที่ได้จากห้องปฏิบัติการได้นำมาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งของหินที่เปลี่ยนไปกับปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการจำลอง มีการศึกษาความอ่อนไหวของหินแต่ละชนิดต่อสภาวะการจำลอง และมีการศึกษาผลกระทบของแรงเค้นประกอบหินแต่ละชนิด สุดท้ายได้มีการสร้างสมการเชิงคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการคาดคะเนความแข็งและอัตราการผุกร่อนของหินแต่ละชนิด

ขั้นตอนที่ 6 การคาดคะเนการผุกร่อน

การคาดคะเนการผุกร่อนได้ใช้แนวคิดของการสะสมและการปล่อยพลังงานความร้อนของตัวอย่างหิน (Fuenkajorn, 2008; Sri-in and Fuenkajorn, 2007) โดยการเปรียบเทียบระหว่างพลังงานความร้อนที่ใช้ในห้องปฏิบัติการในขบวนการจำลองกับพลังงานความร้อนที่หินเผชิญในภาคสนาม โดยใช้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา จากนั้นได้ทำการสอบเทียบสมการคาดคะเนจากผลการผุกร่อนของตัวอย่างหินที่ทิ้งไว้ให้เผชิญกับสภาวะจริงกับหินที่อยู่ภายใต้การจำลองในห้องปฏิบัติการ ซึ่งผลการเปรียบเทียบได้นำมาใช้ปรับปรุงค่าคงที่หรือรูปแบบของสมการที่ใช้ต่อไป

ขั้นตอนที่ 7 การสรุปผลและเขียนรายงาน

ผลของการประดิษฐ์เครื่องจำลองการผุกร่อนและวิธีการใช้เครื่องมือได้นำเสนอในรายงานวิจัย รายละเอียดของการทดสอบ ผลการทดสอบ และสมการที่ใช้ในการคาดคะเนการผุกร่อนได้นำเสนอในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 8 การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลการประดิษฐ์เครื่องมือและการทดสอบจะนำตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และจะนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

1.6 ผลงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ

อุปกรณ์ที่จะออกแบบและประดิษฐ์ขึ้น รวมทั้งวิธีการทดสอบแบบใหม่หลังจากจดสิทธิบัตรแล้วจะสามารถใช้เป็นต้นแบบเพื่อเผยแพร่ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญของประเทศ นอกจากนี้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถนำสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ไปทำการวิจัยหรือใช้เป็นสื่อการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผูกเรือนของวัสดุธรรมชาติทั่วไป

กฎเกณฑ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยนี้ได้นำผลกระทบของการผูกเรือนมาพิจารณาในเชิงตัวเลขโดยสามารถนำมาใช้ในการคาดคะเนเสถียรภาพความลาดเอียงของมวลหินในระยะยาวอย่างมีหลักเกณฑ์ นอกจากนี้ผลที่ได้จากการวิจัยยังสามารถนำมาใช้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการค้ำยันมวลหิน (รูปแบบของหมุดยึดหิน ตาข่ายลวด ซีเมนต์คาด) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการผูกเรือนของมวลหินที่เปลี่ยนไปตามเวลา ซึ่งท้ายสุดการปรับเปลี่ยนนี้จะนำไปสู่การรักษาเสถียรภาพของมวลหินที่มีเสถียรภาพต่ำในปัจจุบันให้มีเสถียรภาพยืนยาวขึ้นและเป็นไปตามหลักวิชาการ

วิศวกรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ สามารถนำกฎเกณฑ์หรือองค์ความรู้ใหม่นี้ไปใช้ออกแบบและประเมินเสถียรภาพความลาดชันของมวลหินที่มีคุณสมบัติผูกเรือนตามกาลเวลาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เสริมสร้างความปลอดภัยแก่สาธารณะชน ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และลดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อมาออกแบบรูปทรงของความลาดชันหรือออกแบบระบบการค้ำยัน นอกจากนี้วิศวกรในหน่วยงานดังกล่าวยังสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปใช้วิเคราะห์เสถียรภาพความลาดชันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดลอม อาทิ บำรุงรักษาป่าไม้ที่มีอยู่หรือที่ปลูกทดแทน เป็นต้น

องค์ความรู้ที่ได้นี้ยังเป็นคุณประโยชน์ในวงการวิชาการระดับสูง ซึ่งสามารถทำให้เข้าใจอัตราการผูกเรือนของหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของหิน โดยถือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ไม่มีใครเคยศึกษาทั้งในและต่างประเทศและสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาอัตราการผูกเรือนของหินชนิดอื่นนอกเหนือจากหินดินดานและหินทรายแฉ่งที่เสนอมาในงานวิจัยนี้ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องจะรวมไปถึงการเข้าใจการผูกเรือนของหินที่กลายเป็นดิน ซึ่งอยู่ในรายวิชา Geomorphology การเข้าใจการผูกเรือนของหินที่อยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล ซึ่งอยู่ในรายวิชา Coastal Geology การเข้าใจลักษณะและคุณสมบัติของดินตามธรรมชาติที่ใช้ในการเกษตร ซึ่งอยู่ในรายวิชา Soil Science และการเข้าใจคุณสมบัติเชิงกายภาพและเคมีของหินและดินที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างซึ่งอยู่ในรายวิชา Rock and Soil in Construction เป็นต้น

1.7 หน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

ผลการวิจัยที่เสนอมานี้จะมีประโยชน์อย่างมากและโดยตรงกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานเหล่านี้ได้แก่

- 1) กองธรณีเทคนิค กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 2) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- 3) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 4) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองถ่านหินแม่เมาะ)
- 5) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
- 6) กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
- 7) กองธรณีเทคนิค กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
- 8) การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
- 9) บริษัทที่ทำเหมืองเปิด เพื่อใช้หินในเชิงอุตสาหกรรม
- 10) ตัวแทนชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ