

ชื่อวิทยานิพนธ์

การศึกษาวิธีการคงความสามารถทำงานได้ของคอนกรีตโดยใช้
น้ำปูนผสมเพิ่ม

ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์

นาย มานิตย์ จรูญธรรม

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์



..... ประธานกรรมการ

(รศ.ชยาทิตย์ วัฒนวิทย์กิจ)



..... กรรมการ

(รศ.ดร.ปริญา จินดาประเสริฐ)



..... กรรมการ

(รศ.ยิ่งศักดิ์ พรรณเชษฐ์)

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะศึกษาวิธีการคงความสามารถทำงานได้ของคอนกรีตที่ถูก
ทิ้งไว้โดยการเติมน้ำปูน (Cement Slurry)เพิ่ม และยังคงรักษากำลังของคอนกรีตไว้เท่าเดิมหรือมาก
กว่า

ในการศึกษา ใช้ส่วนผสมของคอนกรีต 2 ส่วนผสม คือ ส่วนผสม A คอนกรีตที่มีกำลังอัด
ประลัย = 350 kg/cm^2 ($w/c = 0.48$) อีกส่วนผสมคือ ส่วนผสม B มีกำลังอัดประลัย = 300 kg/cm^2
($w/c = 0.55$) สำหรับน้ำปูนที่ใช้เติมเพิ่มของแต่ละส่วนผสมจะมี 3 ค่า คือ ส่วนผสม A น้ำปูนมีค่า
 $w/c = 0.56, 0.48, 0.40$ ของส่วนผสม B คือ $0.65, 0.55, 0.45$

การดำเนินการ เมื่อทดสอบหาเวลาในการก่อตัวของคอนกรีตทั้งสองส่วนผสมเสร็จแล้ว จาก
นั้นก็ดำเนินการผสมคอนกรีต ปล่อยคอนกรีตทิ้งไว้ที่เวลา 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300,
330 นาที (นับตั้งแต่เติมน้ำเข้าไปในส่วนผสม) ขณะที่รอเวลาอยู่นั้นจะไม่มีมีการผสมซ้ำแต่อย่างใด
เมื่อถึงเวลาแต่ละช่วงก็จะทำการ ตรวจสอบค่ายุบตัวและการไหลตัว แล้วทำให้กลับมามีความ
สามารถเทได้อีกครั้งด้วยการเติมน้ำหรือน้ำปูน โดยใช้การทดสอบการวัดค่ายุบตัว (Slump Test) คือ
จะต้องอยู่ในช่วง $10 \pm 1 \text{ cm}$. (ตามที่ออกแบบไว้) จากนั้นทำตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ เพื่อทำการ

ทดสอบกำลังอัดที่อายุได้ 28 วัน แล้วทำการเปรียบเทียบกำลังอัดประลัยระหว่างตัวอย่างปกติ ตัวอย่างเติมน้ำและตัวอย่างเติมน้ำปูน

จากผลการทดลองพบว่า คอนกรีตปกติของส่วนผสม A และ B จะมีระยะเวลาในการก่อตัวเริ่มแรกและสุดท้ายใกล้เคียงกันมาก และคอนกรีตส่วนผสม A ($w/c = 0.48$) เมื่อถูกทิ้งไว้จะสูญเสียความสามารถในการเทเร็วกว่าส่วนผสม B ($w/c = 0.55$) คอนกรีตส่วนผสม A ช่วงเวลา ภายใน 180 นาที หลังผสมเสร็จการเติมน้ำเพื่อคงความสามารถเทได้ สามารถกระทำได้โดยไม่ทำให้กำลังของคอนกรีตลดลงแต่อย่างใด ส่วนการเติมน้ำปูนที่มีค่า W/C น้อยกว่าหรือเท่าเดิมที่ออกแบบไว้ ($w/c = 0.48$) จะรักษากำลังไว้ได้มากกว่าคอนกรีตปกติไปจนถึงเวลา 330 นาที หลังจากผสมเสร็จ สำหรับคอนกรีตส่วนผสม B ($w/c = 0.55$) การเติมน้ำปูนที่มีค่า W/C เท่าหรือน้อยกว่าค่าที่ออกแบบ ($w/c = 0.55$) เพื่อคงความสามารถเทได้อีกครั้งจะรักษากำลังของคอนกรีตไว้ได้

ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและปริมาณความเข้มข้นของน้ำปูน (w/c) ที่เหมาะสมในช่วงเวลาต่าง ๆ ของทั้ง 2 ส่วนผสมสำหรับเติมในคอนกรีต แสดงในรูปของสมการ คือ

ก. ส่วนผสม A ($w/c = 0.48$)

$$\text{ค่า } w/c = -0.0382 * \ln(\text{Time}) + 0.6952$$

ข. ส่วนผสม B ($w/c = 0.55$)

$$\text{ค่า } w/c = -0.0268 * \ln(\text{Time}) + 0.6409$$

โดยสรุปอย่างคร่าวๆสามารถกล่าวได้ว่า น้ำปูนที่มีความเข้มข้น (W/C) เท่ากับของคอนกรีตสามารถใช้เพิ่มความชื้นเหลวของคอนกรีตได้ โดยไม่ทำให้กำลังลดลง