

K 47402203 : สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์

คำสำคัญ : เซลล์เชือเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง /ซีเรียที่ถูกเจือด้วยแก็คโคลิเนียม /การพ่นฟอยด์ด้วยไฟฟ้า

เขาวนวต ไห้วัครุ : การเตรียมฟิล์มนางของวัสดุซึ่รีบีที่ถูกเจือด้วยแก็คโคลิเนียมในรูปของวัสดุอิเล็ก tro ไกต์สำหรับเซลล์เชือเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง โดยเทคนิคการพ่นฟอยด์ด้วยไฟฟ้า (THE FABRICATION OF GADOLINIUM DOPED CERIA THIN FILM AS ELECTROLYTE MATERIAL FOR INTERMEDIATE TEMPERATURE SOLID OXIDE FUEL CELL (IT-SOFC) BY ELECTROSPRAYING METHOD) อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ : อ. ดร.บุศรินทร์ เมฆะปะบุตร. 140 หน้า. ISBN 974 -11 - 6228 - 6

งานวิจัยนี้ได้ออกแบบและสร้างเครื่องพ่นฟอยด์โดยใช้ไฟฟ้าแรงดันสูง สำหรับใช้ในการเตรียมฟิล์มนางของวัสดุซึ่รีบีที่ถูกเจือด้วยแก็คโคลิเนียมบนแผ่นขั้นสเตรตที่ทำมาจากสแตนเลส เพื่อให้เป็นวัสดุอิเล็ก tro ไกต์สำหรับงานทางด้านเซลล์เชือเพลิงชนิดออกไซด์ของแข็ง โดยใช้ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ 15 กิโลโวลต์ สำหรับในงานวิจัยนี้ได้ทำการพ่นฟอยด์พรีเคอร์เซอร์ที่เป็นสารผสมระหว่างแก็คโคลิเนียมในเครต แกะซีเรียน ในเครตในตัวทำละลายผสมของเอทานอลกับบิวทิการ์บิทอส และความเข้มข้น 0.01 ไมโคร หัวอัตราการไหลของสารละลาย 0.5 - 1.65 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง โดยใช้ปืนกระบวนการอัดฉีดที่จัดสร้างขึ้น และใช้เข็มฉีดยาแบบมาตรฐานเป็นหัวฉีดพ่น เพื่อศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิของขั้นสเตรต ระยะห่างระหว่างหัวฉีดกับขั้นสเตรต และอัตราการไหลของสารละลายขณะพ่นฟอยด์ ที่มีผลต่อสัมฐานวิทยาของฟิล์มนางที่ได้ nond อกจากนี้ยังศึกษาสัมฐานวิทยาของฟิล์มนางที่เตรียมได้จากการพ่นฟอยด์ด้วยไฟฟ้าหลังผ่านกระบวนการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียสอีกด้วย

ผลการทดลองพบว่าเครื่องพ่นฟอยด์ด้วยไฟฟ้าแรงดันสูงที่ได้ออกแบบและจัดสร้างขึ้น สามารถพ่นฟอยด์พรีเคอร์เซอร์ของซีเรียที่ถูกเจือด้วยแก็คโคลิเนียมได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับฟิล์มอิเล็ก tro ไกต์ที่เตรียมได้มีสัดส่วนองค์ประกอบของฟิล์มที่ได้จากการละลายผสมตั้งต้น เมื่อ อุณหภูมิของขั้นสเตรตและระยะห่างระหว่างหัวฉีดกับขั้นสเตรตเพิ่มขึ้น ฟิล์มที่ได้จะมีความหนาแน่นและ ความเรียบเพิ่มขึ้น ยกเว้นที่ระยะห่างระหว่างหัวฉีดกับขั้นสเตรตเท่ากับ 6 เซนติเมตร อุณหภูมิของขั้นสเตรตที่ 500 องศาเซลเซียส และอัตราการไหล 1.65 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ฟิล์มเกิดร่องแตกร้าวขึ้น nond อกจากนี้ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นทำให้ฟิล์มที่เตรียมได้มีความเป็นผลึกมากขึ้นด้วย

K 47402203 : MAJOR : POLYMER SCIENCES AND ENGINEERING

KEY WORD : SOLID OXIDE FUEL CELL / GADOLINIUM-DOPED CERIA / ELECTROSTATIC DEPOSITION

CHAOWAT WAIKRU : THE FABRICATION OF GADOLINIUM DOPED CERIA THIN FILM AS ELECTROLYTE MATERIAL FOR INTERMEDIATE TEMPERATURE SOLID OXIDE FUEL CELL (IT-SOFC) BY ELECTROSPRAYING METHOD. THESIS ADVISOR : BUSSARIN KSAPABUTR, Ph.D. 140 pp. ISBN 974 - 11 - 6228 - 6.

In the present work, an electrostatic spray deposition apparatus was designed and constructed for fabricating gadolinium-doped ceria thin film on stainless steel substrate to be further used as an electrolyte material in the applications of solid oxide fuel cells. An electric potential of 15 kV was used. The mixture of gadolinium nitrate and cerium nitrate was employed as a chemical precursor, which was dissolved in the mixture of ethanol and butylcarbitol to form a solution with a molar concentration of 0.01 M. The precursor solution was delivered to the standard spray nozzle at a flow rate of 0.5 - 1.65 ml/h by the built syringe pump. The influence of the substrate temperature, the nozzle-to-substrate distance and the liquid flow rate on the morphology of the deposited thin films was investigated. Moreover, the surface morphology of the resulting films after annealing at 600°C was also revealed.

The results showed that the electrostatic spray deposition apparatus obtained can be operated efficiently for spraying the precursor of gadolinium-doped ceria. The chemical compositions of the deposited films were in a good agreement with those of the starting solution. The obtained films became smooth and dense with increasing the substrate temperature and the distance between the nozzle and substrate, while the crack films were exhibited for the condition fabricated at the nozzle-to substrate distance of 6 cm, the substrate temperature of 500°C, and the solution flow rate of 1.65ml/h. Furthermore, an increment of processing temperature gave the thin films with higher crystallinity.