

## T 154166

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา การรีเจนเนอเรทถ่านกัมมันต์ที่คุคชับ ไอระเหยของโทลูอิน โดยใช้ไอน้ำ ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นการรีเจนเนอเรทถ่านกัมมันต์ในเครื่อง รีเจนเนอเรท ตันเบนที่ใช้แรงดันไอน้ำในช่วง 0.5-3.0 bar.g. (อุณหภูมิไอน้ำ 112 – 143 °C) ซึ่งเป็น Fix bed column ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 cm. ยาว 60 cm. ทำด้วยสแตนเลส ทุ้มจนวนกันความร้อน และ ส่วนที่สองเป็นการทดลองใน Lab-scale ซึ่งเป็นเครื่องถังแก๊สเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 cm. ยาว 35 cm. ทำการรีเจนเนอเรทด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิ 100 °C

ผลการรีเจนเนอเรทใน Bench-scale พบว่าอุณหภูมิของ bed ค่อนข้างสูงขึ้น ซึ่งเป็นช่วง Heated-up จนอุณหภูมิสูงสุดเท่ากับอุณหภูมิของไอน้ำที่ใช้ จากนั้นไอระเหยจะเริ่มคายกลับ และอุณหภูมิแต่ละ จุดภายในเครื่องถังจะสูงขึ้นกว่าการรีเจนเนอเรทที่อุณหภูมิต่ำ โดยได้โทลูอินจากการคายกลับร้อนขึ้น 30 – 90 ส่วนที่เหลืออีกร้อนขึ้น 10 เป็นส่วนที่ไม่สามารถรีเจนเนอเรทได้เรียกว่า Heel เมื่อพัฒนาผล การทดลองระหว่าง  $C/C_0$  กับเวลา พบว่าสอดคล้องกับสมการของ Kreb และ Smith ที่อธิบายอัตรา การคายกลับ และสามารถคำนวณค่าคงที่ได้ดังนี้  $E_0 = 363.75 \text{ kJ/mol}$ ,  $v_0 = 1.88 \times 10^4 \text{ /min}$ ,  $C_1 = 0.11$  และ  $C_2 = 106.2$  (สำหรับอุณหภูมิในช่วง 100 – 143 °C)

นอกจากนี้ได้ศึกษาการคุคชับ และ คายกลับเป็นจำนวนรอบช้าๆ กัน ใน Lab-scale พบว่า ในการ คุคชับครั้งแรกจะมี Breakthrough time ยาว และจะค่อนข้างสั้นลงจนคงที่ในการคุคชับครั้งต่อๆ มา ความสามารถในการคุคชับอิมคั่ว ( $W_e$ ) และ adsorption rate constant ( $k_v$ ) ที่คำนวณได้จากการ ของ Yoon and Nelson ในการคุคชับครั้งต่อๆ มา มีค่าลดลง เมื่อพิจารณาทั้งในช่วงการคุคชับและ คายกลับครบทั้งรอบกระบวนการพบว่า ในรอบแรกๆ ถ่านจะคุคชับได้ดีแต่คายกลับได้น้อย และใน การคุคชับและคายกลับครั้งต่อๆ มา ความสามารถโทลูอินที่คุคชับและคายกลับจะเริ่มเข้าสู่ค่าใกล้เคียงกัน เนื่องจาก โทลูอินที่คุคชับใหม่จะคายกลับออกมาก่อนทั้งหมด

Abstract

**TE 154166**

This experimental work was to study the regeneration of spent activated carbon by steam. It was divided into two parts, the first part was the regeneration of the carbon in bench-scale adsorption column by using steam which the pressure varied in the range of 0.5 – 3.0 bar gauge. The column was 8 cm. diameter and 60 cm. long, made of stainless steel and wrapped with insulator. It was found that, during the regeneration the carbon bed temperature increased until it reached the steam temperature (heated-up period). Then toluene vapor was desorbed from the internal pore of the activated carbon. The percent recovery of toluene was depended strongly on the steam temperature. Higher steam temperature was used, higher amount of toluene was recovered. The maximum percent recovery was about 90% where as 10% was left as the heel. The desorption rate could be predicted by Kreb and Smith equation which gave the  $E_0 = 363.75 \text{ kJ/mol}$ ,  $v_0 = 1.88 \times 10^4 \text{ /min}$ ,  $C_1 = 0.11$  and  $C_2 = 106.2$  (for the temperature range from 100-143°C).

The second part was to study the adsorption and desorption cycle by using saturation steam at 100°C in lab-scale glass column (2.5 cm. diameter and 35 cm. long). The result showed that, in the first cycle, adsorption had a long breakthrough time and became shorter until it reached the constant value in the following cycles. The adsorption capacity ( $W_e$ ) and the adsorption rate constant ( $k_v$ ) calculated from Yoon and Nelson equation decreased with the cycle of operation. It was also noted that in the first cycle the amount of toluene adsorbed was more than that desorbed. This amount decreased continuously in the next following cycles until it reached the same amount that desorbed.

**Keywords:** Adsorption / Desorption / Activated Carbon / Regeneration / Toluene / Steam