

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การศึกษาการขยายตัวและกำลังอัดของแก๊สด้านหินมอร์ตาร์ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต
หน่วยกิตของวิทยานิพนธ์	12 หน่วย
โดย	นางสาวพิชญา ชีระมิตร
อาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
ระดับการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชา	วิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา	2544

#### บทกัณฑ์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงผลกระทบของสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตต่อการขยายตัวและ กำลังอัดของแก๊สด้านหินมอร์ตาร์โดยการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ด้วยแก๊สด้านหินจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทำการศึกษาการขยายตัวของมอร์ตาร์ที่ใช้แก๊สด้านหินแยกละเอียดจำนวน 3 ขนาด แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในอัตราส่วนผสมร้อยละ 0, 20, 30 และ 40 โดยน้ำหนัก และ วัดการขยายตัวของแท่งมอร์ตาร์ที่แช่ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตที่ความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ตั้งแต่อายุ 1 วัน จนถึง 543 วัน ส่วนการศึกษากำลังอัดของมอร์ตาร์ใช้แก๊สด้านหินที่มีขนาดแตกต่างกันจำนวน 5 ขนาด ซึ่งแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในอัตราส่วนผสมร้อยละ 0, 20, 35 และ 50 โดยน้ำหนัก และ ทดสอบกำลังอัดของแก๊สด้านหินมอร์ตาร์ที่แช่ในน้ำ และ สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ที่อายุ 28, 90, 180, 365 และ 730 วัน ตามลำดับ

ผลการศึกษาพบว่า การใช้แก๊สด้านหินแยกละเอียดทั้ง 3 ขนาดแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บางส่วนสามารถลดการขยายตัวของแท่งมอร์ตาร์ได้ โดยแท่งมอร์ตาร์ที่ผสมแก๊สด้านหินที่มีความละเอียดและอัตราการแทนที่เท่ากันในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 มีการขยายตัวมากกว่าแท่งมอร์ตาร์ที่แทนที่ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 และ การขยายตัวของแท่งมอร์ตาร์ที่แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ด้วยแก๊สด้านหินอนุภาคขนาดเล็กสามารถลดการขยายตัวได้มากกว่าแก๊สด้านหินอนุภาคขนาดใหญ่ และ มอร์ตาร์ที่ใช้แก๊สด้านหินความละเอียดเดียวกันแทนที่ในอัตราร้อยละ 40 มีการขยายตัวน้อยกว่าการแทนที่ด้วยแก๊สด้านหินในอัตราร้อยละ 20 และ 30 ส่วนการใช้แก๊สด้านหินหยาบละเอียดในการศึกษากำลังอัดของมอร์ตาร์ทั้ง 5 ขนาด พบว่ากำลังอัดของแก๊สด้านหินมอร์ตาร์ที่แช่ในน้ำมีกำลังอัดที่สูงกว่ามอร์ตาร์ที่แช่ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต และ

เมื่อแทนที่เจ้าถ่านหินหยาบบดละเอียดในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 พบว่าที่อายุ 730 วัน กำลังอัดของมอร์ต้าร์สูงกว่ามอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ล้วน และ เมื่อแทนที่เจ้าถ่านหินหยาบบดละเอียดในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 35 จะให้กำลังอัดสูงสุดในแต่ละขนาดของเจ้าถ่านหินหยาบบดละเอียด และ กำลังอัดของมอร์ต้าร์ที่ใช้เจ้าถ่านหินหยาบบดละเอียดที่มีอนุภาคนขนาดเล็กให้กำลังอัดสูงกว่ากำลังอัดของมอร์ต้าร์ที่ใช้เจ้าถ่านหินหยาบบดละเอียดที่มีอนุภาคนขนาดใหญ่กว่า

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า เจ้าถ่านหินสามารถลดการขยายตัวของแท่งมอร์ต้าร์ เนื่องจากซัลเฟตได้ดีขึ้นตามปริมาณการแทนที่และความละเอียดของเจ้าถ่านหินที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การแทนที่เจ้าถ่านหินที่ละเอียดมากในอัตราส่วนร้อยละ 30 ถึง 35 สามารถลดการขยายตัว และ ลด การกักความร้อนของมอร์ต้าร์ที่แช่ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตได้ดี

คำสำคัญ (Keywords) : เจ้าถ่านหิน / การขยายตัว/ กำลังอัด/ สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต