

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ ได้ศึกษารับแรงดัดของสต๊ดแผ่นบางที่ทำด้วยซีเมนต์มอร์ต้าร์ เสริมด้วยเส้นใย 2 ชนิดคือ เส้นไชธรรมชาติ และเส้นไส้สังเคราะห์ เส้นไชธรรมชาติได้แก่ ปอแก้ว เป้านครนารายณ์ และเส้นไส้สังเคราะห์ได้แก่ โพลีโพพีลิน โดยการนำมาตีเกลียวเป็นเส้นแล้วงานแบบสลับเส้นในแนวตั้งจาก 2 ชั้น ระยะห่างของเส้นใย 2.00 ซม. 3.00 ซม. และ 4.00 ซม. โดยการให้แรงดึงในเส้นไยก่อนการเท ขนาดของแบบตัวอย่างทดสอบ คือ 60.00 ซม. x 60.00 ซม. หนา 1.50 ซม. อัตราส่วนผสมของซีเมนต์มอร์ต้าร์คือปูนซีเมนต์ต่อทราย 1 : 1.50 และ 1 : 2.75 อัตราส่วนของน้ำ ต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.50 การให้แรงดึงของเส้นไยทำโดยการให้แรงดึงไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของแรงดึงสูงสุด

จากการทดสอบพบว่าเมื่อเส้นไยมีการให้แรงดึงในเส้นไยก่อนการเทแผ่นซีเมนต์ มอร์ต้าร์ ที่เสริมด้วยเส้นไยปอแก้ว เส้นไยเป้านครนารายณ์และโพลีโพพีลิน ค่ากำลังดึงของเส้นไยไม่มีผลต่อกำลังรับแรงดัดเท่าที่ควร แต่แนวโน้มให้พลังงานสะสมเพิ่มขึ้น และชนิดมอร์ต้าร์ในอัตราส่วน 1:2.75 ที่กว่า 1:1.50 เพราะให้ผลการรับแรงดัดได้ดีกว่าเนื่องจากทรายเป็นตัวแทรกประสานที่กระจายตัวอยู่ทั่วซีเมนต์เพสต์และเป็นแรงขัดหนี่บความคุณภาพแทรกซ้ายของคอนกรีต ส่วนระยะห่างของเส้นไยทั้งสามชนิดคูกางพฤติกรรมการรับแรงดัดและระยะการแอล์ดั่วของระยะห่างของเส้นไยมากหรือน้อย เพราะการเปลี่ยนระยะห่างของเส้นไยทำให้ปริมาณการเสริมเส้นไยไม่เท่ากันแผ่นเพอร์โซซีเมนต์ที่เสริมเส้นไยมาก จะให้ผลการรับแรงดัดค่อนข้างดีเนื่องจากเส้นไยจะช่วยในการรับแรงดัดหลังจากที่มอร์ต้าร์แทรกซ้าย และชนิดเส้นไยทั้งสามชนิดที่รับแรงดัดที่ดีที่สุดคือเส้นไยโพลีโพพีลิน เพราะเป็นเส้นไยสังเคราะห์ที่มีการยึดตัวได้สูงกว่าเส้นไชธรรมชาติทั้งสองชนิดคือเส้นไยปอแก้วและเส้นไส้สังเคราะห์

## Abstract

This study aimed to investigate the bending moment resistance of the fiber-reinforced thin plate made of mortar cement. The cement was reinforced with two types of fibers, i.e natural fibers and synthetic fibers. The natural fiber is kenaf fibers and sisal fiber, and the synthetic fibers is polypropylene fibers. The fibers were strand-twisted and woven with strand alternation in vertical position. Two sets of the twisted fiber were used in the sample. The fiber intervals used were 2.00 cm., 3.00 cm., and 4.00 cm. by applying tension before pouring cement mix. The sample size tested were 60.00 cm. x 60.00 cm. x 1.50 cm. The ratio of the mortar cement was 1 : 2.75 and the water-cement ratio 0.50. The tension applying to the fibers was not less than 50 percent of the maximum tension.

The experiment of this met that the fiber has power alms pulls in the fiber before forcing cement down mortar at add with kenaf fiber and sisal fiber will be laying to take bending moment are similar to with small hill cement that add with polypropylene fiber and the fiber addition in mortar cement helps to have taking is taking in bending moment more than the mortar controls.