วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาการถ่ายโอนความร้อนและความชื้นในวัสคุพรุนอิ่มตัวค้วยน้ำภายใต้ กระบวนการทำความเย็นแบบสุญญากาศ อิฐมวลเบารูปทรงกระบอกซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 48 mm และ ยาว 126 mm ถูกนำมาทคสอบเป็นอันคับแรก การทคลองได้คำเนินการที่อุณหภูมิเริ่มค้นของอิฐมวลเบา คือ 60°C, 40°C และ 26.4°C กับความเร็วปั๊มที่ต่างกันคือ 60 m³/hr และ 8.5 m³/hr จากผลการทคลองพบว่า อัตราการลดลงของอุณหภูมิสูงถ้าอุณหภูมิเริ่มค้นเพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์ของการสูญเสียความขึ้นที่อุณหภูมิ เริ่มค้นของอิฐมวลเบา(60°C, 40°C และ 26.4°C) คือ 7.23%, 5.35% และ 5.03% ตามลำคับ เวลาที่ใช้ในการ ลคอุณหภูมิแกนกลางของอิฐมวลเบาจาก 60°C เหลือ 10°C เท่ากับ 4 นาที สำหรับความเร็วปั้ม 60 m³/hr และ 39 นาที สำหรับความเร็วปั้ม 8.5 m³/hr แบบจำลองเชิงตัวเลขได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยการใช้เทคนิคของ ผลต่างสืบเนื่องแบบชัดแจ้ง (Explicit) เพื่อใช้ทำนายการกระจายอุณหภูมิและปริมาณความชื้นภายในอิฐ มวลเบาที่อิ่มตัวค้วยน้ำ ผลต่างสูงสุดของอุณหภูมิระหว่างการทคลองและการคำนวณที่ผิว ที่ความลึก 12 mm และแกนกลางของอิฐมวลเบามีค่าเท่ากับ 5 °C, 3°C และ 2°C ตามลำคับ ผลต่างของปริมาณความชื้น เฉลี่ขอยู่ที่ประมาณ 3.31% ในงานวิจัยนี้ผักกาคหอมชั่นได้ถูกนำมาใช้ในการทคสอบอีกค้วย พบว่าอุณหภูมิ แกนกลางของผักกาคหอมสามารถลดลงจาก 24.7°C เหลือ 2.6°C ภายใน 20 นาที ซึ่งเปอร์เซ็นต์ของการ สูญเสียความชื้นประมาณ 5.3%

## Abstract

195280

The aim of this research is to investigate heat and moisture transfer in saturated porous materials under vacuum cooling processes. The cylindrical light weight concretes (LC) with 48 mm in diameters and 126 mm in length were firstly tested. The experiments were carried out at LC's initial temperatures of 60°C, 40°C, and 26.4°C with different pumping speeds of 60 m³/hr and 8.5 m³/hr. Experimental results showed that the falling rate of temperature increased with an increase in initial temperature. The percentages of moisture loss corresponding to the initial temperatures of LC (60°C, 40°C and 26.4°C) were 7.23%, 5.35% and 5.03% respectively. Time used in reducing the core temperature of LC from 60°C to 10°C was 4 min for the pumping speed of 60 m³/hr and was 39 min for the pumping speed of 8.5 m³/hr. A numerical model was developed using finite difference technique with an explicit scheme in order to predict temperature and moisture distribution in the saturated LC. The maximum differences of temperatures between experimental and numerical results at the surface, the depth of 12 mm and the core of LC were 5°C, 3°C and 2°C, respectively. The difference of average moisture content was about 3.31%. In this research, the lettuce was also used to test. It was found that the core temperature of lettuce can be reduced from 24.7°C to 2.6°C within 20 min with the percentage of moisture loss about 5.3%.