

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวข้อง

อธิบายถึงทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสมบัติทางกายภาพและลักษณะโครงสร้างของดินเหนียว การก่อสร้างบ้านด้วยอิฐดินดิบ น้ำยางธรรมชาติและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วย

2.1 ดินเหนียว [2]


ดินเหนียว คือ ดินที่มีลักษณะของเนื้อดินเป็นละเอียดมากมีขนาดอยู่ระหว่าง 1 ถึง 10 มม. ถึง 0.002 มม. (เล็กกว่า 2 ไมครอน) ประกอบด้วยผลึกเล็กๆของ Silica Tetrahedral Sheet และ Octahedral Sheet ของ Al, Mg โดยทั่วไปจะเป็น Hydrated Aluminium Silicate ซึ่งมี Fe หรือ Mg เข้ามาแทนที่ในตำแหน่งของ Al เป็นส่วนแร่ดินเหนียวบางชนิดจะมีขนาดใหญ่กว่า 0.02 มม. จึงมีความเชื่อมแน่นสูงมาก แรงยึดเกาะระหว่างโมเลกุลสูง (ประมาณ 93 เปอร์เซ็นต์) น้ำซึมผ่านได้ยาก มีการเปลี่ยนแปลงขนาด รูปร่างและปริมาตรได้ง่าย ไม่ว่าจะมือน้ำหนักมากกระทำหรือไม่ องค์ประกอบที่มีผลต่อขนาดของเม็ดดินมีดังนี้

- Non Crystalline Mineral
- Amorphous Material
- parent Material
- Clay Mineral


แร่ดินเหนียวมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด แต่ที่พบมากมี 4 ประเภท คือ

1 คาโอลิไนท์ (Kaolinite)


มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ไมครอน และหนาประมาณ 0.08 ไมครอน พบในเขตร้อน ผุทางเคมีของแร่หินที่มีแร่ลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบค่าความแข็งแรงเท่ากับ 2.5 เป็นรูปผลึกแบบ โมโนคลินิก ดังรูปที่ 2.1 ซึ่งมีลักษณะจับตัวเป็นชั้นๆ ระหว่าง ซิลิกา กับ กิบไซต์ โดยมีไฮโดรเจนเป็นตัวเชื่อมประสาน ขนาดของเม็ดแร่ของคาโอลิไนท์มีลักษณะเป็นแผ่นกว้าง 1000 – 2000 แอ่งกิโลสตรอมส์ และหนา 100 – 1000 แอ่งกิโลสตรอมส์ ที่ผิวพื้นเม็ดแร่จะมีประจุลบ (Negative Electro Magnetic Charge) ซึ่งสามารถยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเป็นชั้นหนาซึ่งเรียกน้ำส่วนนี้ว่า แอดซอร์บด์ (Adsorbed Water) ชั้นน้ำแอดซอร์บด์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดินเหนียวที่ประกอบด้วยแร่ คาโอลิไนท์เป็นพลาสติก เมื่อน้ำเป็นส่วนประกอบดังรูป 2.2 - 2.3



รูปที่ 2.1 ตัวอย่างผลึกระบบ โมโนคลินิก (Monoclinic system) [2]



รูปที่ 2.2 โครงสร้างของแร่ดินเหนียวคาลิไนท์ [2]



($\text{Å} = \text{แองกซ์ตรอมส์} = 10 \text{ E-7 มิลิเมตร}$)


รูปที่ 2.3 การแยกผลึกคาโอลิไนท์ชั้นน้ำสัมผัส [2]

2. อิลไลต์ (Illite)

มีขนาด 1-2 ไมครอน และมีโครงสร้างคล้ายกับ Montmorillonite ลักษณะเป็นแผ่นบางๆ 3 ชั้นต่างกันตรงระหว่างแผ่นแร่จะมีประจุไฟฟ้าของโพแทสเซียม (Potassium Ion) เป็นตัวประสาน ประจุไฟฟ้าโพแทสเซียมเป็นประจุบวกจะเชื่อมกับประจุลบที่บริเวณผิวของชั้นซิลิกาแผ่นแรก อิลไลต์จะมีความกว้าง 1000-5000 แองกซ์ตรอมส์ ซึ่งหนากว่าแร่มอนต์โมริลโลไนท์ดังรูปที่ เกิดได้จากสองสาเหตุได้แก่

- การแยกตัวของ Feldspar และในโครงสร้างผลึกใหม่จะมี Potassium Ion จำให้ตัวอย่าง สมบูรณ์

- ได้จาก Montmorillonite โดยมี Potassium Ion เป็นตัวเปลี่ยนแปลง




รูปที่ 2.4 โครงสร้างของแร่ดินเหนียวอิลไลต์ [2]

3 มอนต์โมริลโลไนท์ (Montmorillonite)

เป็นพวกไฮดรต อลูมิเนียม ซิลิเกต (Hydrus Aluminium Silicate) เป็นผลึกคล้ายแร่โอลิไนท์ ต่างกันตรงที่แผ่นบางของแร่มอนต์โมริลโลไนท์มี 3 ชั้น โดยมีกิบไซท์อยู่ตรงกลาง และซิลิกาจับอยู่ด้านบนและล่างของกิบไซท์ แผ่นบางของแผ่นแร่มอนต์โมริลโลไนท์จะมีน้ำเป็นตัวประสาน ขนาดของแร่จะกว้างประมาณ 1000-5000 แองกซ์ตรอมส์ โดยที่แผ่นแร่หนาเพียง 10 แองกซ์ตรอมส์ ด้วย

สาเหตุนี้มวลดินที่มีมอนต์มอริลโลไนท์เป็นแร่ประกอบจะมีปริมาตรเปลี่ยนแปลงสูงเมื่อปริมาณน้ำในมวลดินเปลี่ยนแปลง ดินเหนียวจำพวก Montmorillonite มีขนาดอยู่ระหว่าง 0.1- 1 ไมครอน ดังนั้นจึงทำให้ดินเหนียวประเภทนี้มี Specific Surface สูงมาก จึงมีผลทำให้ค่า Liquid Limit สูงมาก



รูปที่ 2.5 โครงสร้างของแร่ดินเหนียวมอนต์มอริลโลไนท์ [2]



รูปที่ 2.6 การแยกผลึกมอนต์มอริลโลไนท์โดยชั้นน้ำแอดซอร์บด์ [2]

4 Cholorite

การเกิดมักพบในมหาสมุทร และเกิดจากหินตะกอน (Sedimentary Rock) ทั้งนี้ดินแต่ละประเภท พบว่าโครงสร้างพื้นฐาน และคุณสมบัติของแร่ดินเหนียวแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน แต่ละคุณสมบัติอย่างหนึ่งซึ่งดินทุกประเภทจะต้องมีเหมือนกัน คือ แรงระหว่างอนุภาค ได้แก่ แรงผลัก (Repulsive Force) และแรงดึงดูด (Attractive Force) ในอนุภาคของดินมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ 3 ชั้น ซึ่งมีผลต่อกำลังของดินด้วยคือ

- 1) Absorbed Water เป็นชั้นที่อยู่ล้อมรอบชั้นอนุภาคของดินเหนียว (Clay Paricle) จะมีการจับกันแน่นหนามาก หนาประมาณ 2-3 เท่าของโมเลกุลน้ำ
- 2) Double Layer Water อยู่ถัดมาจากชั้น Absorbed Water ออกไปเป็นชั้นสุดท้ายที่เกิดจากแรงดึงดูดระหว่าง Clay Paricle กับ Electrical Force
- 3) Free Water อยู่ถัดจาก Double Layer water ออกไปสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้ ถ้ามีแรงภายในมากกระทำ

2.1.1 แรงผลัก [2]

แรงผลักเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ กล่าวคือ

Bond Repulsion เกิดเมื่ออนุภาคดินเหนียวเข้ามาอยู่ใกล้กันมากจนเกิดการซ้อนกันของหมอกอิเล็กตรอน (Electron Cloud) ในอะตอมที่อยู่ใกล้เคียงกัน จะทำให้แรงผลักกันสูงมากโดยที่การจัดเรียงตัวของอนุภาคเป็น Face to Face หรือ Ege to Face ก็ได้

แรงผลักที่เกิดขึ้นเนื่องจากพลังงาน Hydration ที่ผิวภาคและที่อออนแรงผลักอันเกิดจากพลังงาน Hydration นี้จะเกิดสูงมากเมื่อระยะระหว่างอนุภาคอยู่ใกล้กันมาก (ระยะห่างระหว่างอนุภาคดินเหนียวประมาณ 20\AA) และจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อระยะห่างระหว่างอนุภาคดินหรือ อออนเพิ่มมากขึ้น

Double Layer Repulsion เมื่อระยะห่างระหว่างอนุภาคดินเหนียวเกินที่จะเกิดแรงผลัก 2 แบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น วงน้ำ Double Layer แรงผลักระหว่างวงน้ำ Double Layer นี้จะ Sensitive มากต่อ Cation Valence และความเข้มข้นของอออน(Lon Concentration)

Osmotic Repulsion เกิดขึ้นเนื่องจากความเข้มข้นของอออนในของเหลวที่กึ่งกลางระหว่างอนุภาคสูงกว่าสารละลายภายนอก น้ำจึงไหลจากภายนอกซึ่งมีความเข้มข้นของอออนต่ำกว่าสูงวงน้ำ Double Layer ทำให้เกิดความดันที่เรียกว่า Osmotic Pressure ซึ่งจะผลักให้อนุภาคแยกจากกัน

2.1.2 แรงดึงดูด [2]

แรงดึงดูดระหว่างอนุภาคเกิดจากสาเหตุหลายประการ กล่าวคือ

Electrostatic Attraction เมื่อขอบของผิวอนุภาคดินเหนียวมีประจุแตกต่างกันวงน้ำ Double Layer ที่และผิวของดินเหนียวก็จะมีประจุแตกต่างกันวงน้ำ Double Layer ซึ่งระยะระหว่างอนุภาคดินเหนียวที่เกิดการดึงดูดแบบนี้ต้องห่างกันไม่เกิน 30A

ในดินที่มีเนื้อละเอียด (Fine Grained Soil) เมื่อถูกรอบให้แห้งจะพบว่าแต่ละอนุภาคดินจะเกาะติดกัน อันเป็นผลเนื่องมาจาก Electrostatic Attraction

Primary Valence Bonding เป็นแรงดึงดูดที่เกิดในระยะใกล้ๆ โดยแรงดึงดูดนี้จะเกิดขึ้นในปฏิกิริยาเคมีระหว่างอนุภาคจะต้องน้อยกว่า 3 \AA Primary Valence Bonding ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้มีด้วยกัน 4 ประเภทคือ

Covalent Bonding เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเป็นจำนวน 1 ตัว หรือมากกว่าของนิวเคลียส 2 ตัว ทำให้อิเล็กตรอนใน Shell วงนอกสุดของแต่ละอะตอมครบและเกิดการสมดุลของอิเล็กตรอน Covalent Bonding นี้ โดยทั่วไปจะเกิดในก๊าซ เช่น $\text{H}_2, \text{C}_2, \text{N}_2$ และ F_2

Ionic Bonding เป็นแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างทางไฟฟ้าของประจุอาจเป็นเพราะอะตอมได้รับอิเล็กตรอนหรือสูญเสียอิเล็กตรอนจึงทำให้เกิดประจุไฟฟ้าลบและบวกในแต่ละอะตอม สำหรับที่เกิดประจุไฟฟ้าบวกนั้นจะเรียกว่า Cation ส่วนในอะตอมที่เป็นประจุลบเรียกว่า Anion อะตอมแต่ละอะตอมจำเป็นจะต้องมีอิเล็กตรอนอีกเล็กน้อยเพื่อที่จะทำให้ Shell วงนอกสุดเกิดการสมดุล แต่ไม่สามารถให้อิเล็กตรอนร่วมกันเป็นแบบ Covalent Bonding ได้เนื่องจากประจุไฟฟ้าที่มีอยู่ในแต่ละอะตอมแตกต่างกันจึงทำให้เกิดการดึงดูดกัน

Ionic Bonding เป็นการเกาะกันของอะตอมแบบไม่มีทิศทางเพราะ Cation จะดึงดูด Anion ที่อยู่โดยรอบเนื่องจาก Ionic Bonding นี้ทำให้การแยกกันระหว่างศูนย์กลางประจุบวกและลบในโมเลกุล ดังนั้น โมเลกุลจะจัดเรียงตัวเองในสนามไฟฟ้าทำให้เกิดขั้วไฟฟ้าขึ้น 2 ขั้ว ซึ่งเรียกว่า Dipole

Covalent Bonding ก็ทำให้โมเลกุลจัดเรียงตัวเป็น Dipole ได้เช่นเดียวกับ Ionic Bonding

2.1.3 การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของดินเหนียว (Volume Change of Clay) [2]

การหดและบวมตัวของดินเหนียว (Shrinkage and Swelling of Clay) ภายใต้การเปลี่ยนแปลงปริมาตรเมื่อปริมาตรความชื้นในดินเหนียวมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าปริมาณความชื้นลดลงจะทำให้เกิดการหดตัว และ ถ้าปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดการบวมตัว การเปลี่ยนแปลงนี้จะมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับตัวประกอบต่างๆ เช่น ชนิดของแร่ที่มีอยู่ในดินเหนียว ความถ่วงจำเพาะของหน้าดิน ความเข้มข้นของเกลือที่มีอยู่ในน้ำการเปลี่ยนแปลงของ Cation

ในส่วนประกอบ เป็นต้น ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของดินมากจะมีผลทำให้เกิดอันตรายแก่โครงสร้าง

การบวมตัวของดินเป็นผลมาจากการเพิ่มความหนาของชั้นประจุที่มีน้ำท่วม ประจุเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งในส่วนประกอบ คือ ประจุโซเดียม (Sodium Ion) จะเป็นเหตุทำให้เกิดการบวมมากกว่าประจุแคลเซียม (Calcium Ion) ในรูปแสดงหตุตัวของดินเหนียวปนตะกอน (Silty Clay) การหดตัวในลักษณะนี้จะวัดหลังจากการบดอัดตัวอย่างที่ปริมาณความชื้นต่างกันในรูปแสดงให้เห็นถึงแรงดันที่ทำให้เกิดการบวมตัว Swelling Pressure) ที่เพิ่มขึ้นในการบดอัดดินเหนียวปนทราย (Sande Clay) เมื่อตัวอย่างได้ถูกจำกัดให้ปริมาตรคงที่ หมายถึงการบดอัดในแบบ (Mold) และเหล็กกระทุ้งอยู่เหนือผิวหน้า สำหรับการทดลองครั้งนี้ให้ปริมาณน้ำตามธรรมชาติ (Natural Content) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด

2.1.4 โครงสร้างการรวมตัวของอนุภาคดินเหนียว [2]


การจัดเรียงตัวอนุภาคดินเหนียวมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ

โครงสร้างแบบเป็นระเบียบ (Dispersed Structures)


จะเกิดเมื่อผลรวมของแรงระหว่างอนุภาคดินเหนียวเป็นแรงผลัก แต่ละอนุภาคของดินเหนียวจะผลักกันและพยายามที่จะเคลื่อนที่แยกจากกันและกันมีการจัดเรียงอนุภาคให้ขนานซึ่งโดยปกติจะเป็นโครงสร้างของดินเหนียว ซึ่งเกิดจากตกตะกอนในน้ำจืดที่เป็นการจัดเรียงตัวกันแบบ Face to Face ดังนั้นจะเป็นโครงสร้างที่เป็นระเบียบตามรูป

โครงสร้างแบบระเกะระกะ (Flocculated Structure)

จะเกิดเมื่อผลรวมของแรงแหว่างอนุภาคดินเหนียวเป็นแรงดึงดูด แต่ละอนุภาคจะเคลื่อนที่เข้าหากันอย่างไม่เป็นระเบียบได้โครงสร้างแบบระเกะระกะ (Flocculated Structure) ซึ่งโดยปกติจะเป็นโครงสร้างของดินเหนียวที่ตกตะกอนในทะเลและผลจากประจุไฟฟ้าของเม็ดดินทำให้เม็ดดินตกตะกอนและทับถมกันแล้วเกิดการจัดเรียงแบบ Edge to Face เม็ดดินจะยึดตัวจะยึดตัวกันด้วยแรงดึงดูดระหว่างผิวที่สัมผัสได้เป็นโครงสร้าง



รูปที่ 2.7 โครงสร้างการรวมตัวของอนุภาคดินเหนียวแบบเป็นระเบียบ [2]



รูปที่ 2.8 โครงสร้างการรวมตัวของอนุภาคดินเหนียวแบบระเกะระกะ [2]

โครงสร้างแบบเป็นระเบียบมีคุณสมบัติดังนี้


1. มีความหนาแน่นมาก
2. สัมประสิทธิ์ของการซึมผ่าน ในทิศทางตั้งฉากกับการเรียงตัวของอนุภาค มีค่าต่ำกว่าในทิศทางที่ขนานกับการเรียงตัวของอนุภาค
3. ความต้านทานแรงเฉือนในแนวขนานกับการเรียงตัวของอนุภาค มีค่าต่ำกว่าแรงเฉือนในทิศทางอื่น
4. ความสามารถการยุบตัวได้น้อยเมื่อมีแรงกระทำ

โครงสร้างแบบระเกะระกะมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีค่าความแน่นน้อย
2. สัมประสิทธิ์ของการซึมผ่านสูงในทุกทิศทาง
3. ความต้านทานแรงเฉือนสูงในทุกทิศทาง
4. ความสามารถยุบตัวได้มากเมื่อมีแรงกระทำ

2.1.5 วิธีการทดสอบคุณสมบัติของดินที่เหมาะสมจะนำมาใช้ทำก้อนอิฐดินดิบ [3]

ดินที่เหมาะสมสำหรับการนำมาสร้างบ้านควรจะมีส่วนผสมของดินเหนียวอยู่ประมาณ ร้อยละ 20 – 50 โดยธรรมชาติแล้ว ดินเหนียวจะเหลวเมื่อแห้งจะแข็งดินเหนียวจะทำหน้าที่เป็นตัวยึดส่วนผสมอื่น ๆ เข้าด้วยกันโดยปกติแล้วดินส่วนใหญ่ จะมีส่วนผสมของดินทราย ดินเหนียว ดินร่วม และกรวดหินต่างๆ ผสมอยู่ร่วมกัน เราสามารถทดสอบดูปริมาณของดินเหนียวที่ผสมอยู่ได้ โดยนำดินเหนียวที่ต้องทดสอบบดให้ละเอียดใส่ไว้ในแก้วน้ำ หรือขวดใสในปริมาณ 1 ใน 3 ของแก้วใส่น้ำให้เต็มแล้วเขย่าหรือคนให้ดินละลายทิ้งไว้ให้ตกตะกอนอาจเติมเกลือเพื่อช่วยเร่งการตกตะกอนส่วนผสมที่มีขนาดใหญ่จะตกตะกอนก่อน เช่น กรวดเล็กๆตามด้วยทรายและดินเหนียวจะเป็นดินที่มีอนุภาคละเอียดที่สุด และตกตะกอนที่หลังสุด ดังรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 การทดสอบการตกตะกอนของดินเหนียวโดยการปล่อยดินเหนียวแช่ทิ้งไว้ในแก้วน้ำสะอาด [3]

2.2 การก่อสร้างด้วยอิฐดินดิบ [4]

การก่อสร้างด้วยอิฐดินดิบเป็นการก่อสร้างระบบผนังรับน้ำหนักจึงไม่จำเป็นต้องมีเสาแต่การทำช่องเปิดที่มีขนาดกว้างๆ จำเป็นต้องใช้การก่อให้มีลักษณะเป็น โคมโค้ง หรือ โคมยอดแหลมเพื่อรับน้ำหนักหรือใช้ไม้ (ใช้ได้ทั้งไม้ท่อนและไม้แผ่น) ทำเป็นคานทับหลังเพื่อรับน้ำหนักอิฐที่อยู่ด้านบน บ้านดินส่วนใหญ่ที่ทำในประเทศไทยมักจะใช้วิธีนี้ในการก่อสร้าง

ข้อดีของการก่อสร้างด้วยอิฐดินดิบ คือ สามารถค่อยๆ ทอยทำอิฐเก็บรวบรวมไว้ได้ เมื่อถึงเวลาที่จะเริ่มสร้างหรือมีจำนวนอิฐดินดิบที่พอเพียงแล้วจะสามารถสร้างจะสามารถสร้างได้เร็ว ผนังแห้งเร็วเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วสามารถฉาบได้ทันที

ส่วนข้อเสียของการสร้างด้วยอิฐดินดิบ คือ ทำผนังที่มีความโค้งมากๆ ได้ยาก ในการทำอิฐจำเป็นต้องมีสถานที่ในการตากอิฐและเก็บอิฐพอสมควร

2.2.1 การทำอิฐดินดิบ [4]

ส่วนผสมของดินที่ใช้แบ่งเป็น 3 ส่วน

- 1) ดินเหนียว ธรรมชาติของดินเหนียวคือ เมื่อแห้งจะหดตัวถ้าดินดิบที่ทดลองทำมีการแตกร้าวแสดงว่าส่วนผสมที่ใช้มีดินเหนียวมากเกินไป ต้องเพิ่มส่วนผสมอื่นเพื่อลดการแตกร้าว
- 2) ทราย เป็นส่วนผสมที่จะช่วยลดการหดตัวของดินเหนียวและลดการแตกร้าว ทรายจะช่วยทำให้อิฐมีความแกร่ง แต่ถ้าผสมทรายมากเกินไปจะทำให้ถูกฝนจะดินออกได้ง่าย
- 3) ส่วนผสมที่เป็นเส้นใยและความเหนียว โดยปกติจะใช้แกลบหรือฟางเส้นสั้นๆ (ถ้าเป็นส่วนผสมที่เป็นวัสดุธรรมชาติควรจะมีความสดและเหนียว) ส่วนผสมที่เป็นเส้นใยนี้จะช่วยยึดดินเข้าด้วยกัน ลดการแตกร้าวและป้องกันการชะล้างของน้ำฝน
- 4) ส่วนของเส้นใยสำหรับการทำอิฐดินดิบไม่นิยมใช้ฟางเส้นยาวเพราะย้ายากและให้เกิดปัญหาเวลาขยิมพ์
- 5) อัตราส่วนของวัสดุที่ใช้ผสมโดยประมาณ คือ ดินเหนียว 1 ส่วน ทราย 1-2 ส่วน และ แกลบหรือฟางเส้นสั้น (วัสดุเส้นใย) 1.5 ส่วน ธรรมชาติแล้วส่วนผสมจะขึ้นอยู่กับสภาพของดินที่มีอยู่ในพื้นที่ก่อนการทำอิฐจึงควรทดลองโดยใช้ดินที่มีผสมกับวัสดุเส้นใยทำอิฐแล้วทิ้งไว้ให้แห้งถ้าอิฐมีปัญหาเรื่องการหดตัวแสดงว่าต้องเพิ่มทราย หรือวัสดุเส้นใย ถ้าหากว่าอิฐมีการหดตัวแตกร้าวมากต้องเพิ่มทราย

ตัวอย่างที่อาศรมวงศัสนิท (รังสิตคลอง 15 อ. องค์กรักษ์ จ.นครนายก) คือ สภาพดินที่อาศรมเป็นดินเหนียวล้วน ทำให้อิฐหดตัวมาก เนื่องจากการขนทรายค่อนข้างลำบาก จึงทดลองไม่ผสมทราย แต่อาศัยการเพิ่มแกลบให้มากขึ้น ผลก็คืออิฐไม่มีการแตกร้าวเพราะมีแกลบช่วย แต่อิฐหด

ตัวมาก (ข้างละ 1 นิ้ว) มีน้ำหนักเบา และเกลบลหลุดร่วงออกได้ง่ายเนื่องจากมีเกลบลมากเกินไป (มีดินเหนียวที่จะช่วยยึดเกลบลเข้าด้วยกันน้อยเกินไป)

6) ถ้าดินในพื้นที่มีส่วนผสมของดินเหนียวน้อย หรือทรายมากเกินไป จะทำให้ไม้ทนฝน ถ้าจำเป็นต้องใช้ดินที่มีอยู่นั้น ควรหาดินที่มีดินเหนียวมากเพียงพอมาฉาบ จะช่วยป้องกันอิฐดินเหนียวจากการชะของฝนได้ และไม่ควรถูกก่อสร้างในช่วงฤดูฝน

7) เมื่ออิฐที่ทดลองแห้งสนิทดีแล้ว (ถ้าแดดจัดจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์) ให้ทดสอบความแข็งแรงของอิฐ โดยการยกอิฐดินเหนียวขึ้นสุดแขน แล้วทิ้งอิฐลงมาโดยให้มุมหนึ่งกระทบแท่งกับพื้น ถ้าก้อนอิฐแตกทั้งก้อนถือว่าใช้ไม่ได้ แต่ถ้าแค่บิ่นหรือหักที่มุมก็ถือว่าใช้ได้

2.2.2 สิ่งที่ต้องเตรียมในการทำอิฐดิน [4]

- 1) ดินเหนียว ทราย เกลบล (หรือฟางเส้นใย)
- 2) ไม้แบบสำหรับพิมพ์ โดยใช้ไม้แผ่นหนากว้าง 10 ซม. ไม้หน้าไม้ให้เรียบ ดีเป็นแบบขนาดเท่าอิฐที่เราจะทำ โดยปกติแล้วขนาดของอิฐที่ใช้มีอยู่ 2 ขนาด คือ กว้าง 8 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว
- 3) ขนาดของอิฐจะใหญ่หรือเล็กเท่าไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการยกอิฐ แต่ควรจะให้ผนังที่ก่อหน้าอย่างน้อย 20 ซม. (สำหรับบ้านชั้นเดียว) อิฐที่มีขนาดใหญ่จะช่วยให้ก่อได้เร็วและประหยัดดินก่อมากขึ้นถ้าอาคารที่ต้องการสร้างเป็นระบบเสาคานอยู่แล้วและผนังอิฐดินเหนียวนั้น ไม่ได้รับน้ำหนัก ก็สามารถที่จะทำอิฐขนาดเล็กนี้ได้ แต่ต้องระมัดระวังในการก่อมากขึ้น เพราะอิฐยังแคบยิ่งทำให้ผนังล้มได้ง่าย
- 4) ก่อนการใช้งานไม้แบบควรแช่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม้จะช่วยให้ดินไม่ติดไม้แบบ
- 5) สถานที่สำหรับตากอิฐก่อนควรมีผิวหน้าที่เรียบจะช่วยให้อิฐเรียบทำให้ง่าย และเร็วขึ้นสถานที่ตากอิฐควรอยู่กลางแจ้งถ้าพื้นที่ตากอิฐเป็นดิน ควรโรยเกลบลไว้บางๆเพื่อป้องกันไม่ให้ดินติดก้อนอิฐเมื่ออิฐแห้ง
- 6) โรงเก็บอิฐ สำหรับเก็บอิฐที่แห้งแล้ว เตรียมไว้สำหรับการก่อ อาจมีผนังล้อมรอบหรือใช้ผ้าใบ กัน โดยรอบเพื่อกันฝนก็ได้ และทำพื้นยกระดับเพื่อกันไม่ให้ความชื้นจากพื้นดินซึมเข้าสู่อิฐ
- 7) บ่อน้ำเล็กๆหรือ ถังน้ำกับผ้าขี้ริ้ว สำหรับแช่และเช็ดทำความสะอาดไม้แบบ ถังหรือ รถเข็นสำหรับขนวัสดุ
- 8) ผ้าใบหรือผ้ายางหนาสำหรับรองพื้นบ่ออัดดิน (ถ้าไม่มีให้ใช้วิธีขุดดินให้เป็นหลุมแทน)

2.2.3 ขั้นตอนในการทำอิฐดิน [4]

1) เตรียมบ่อสำหรับย่ำดิน

โดยขุดหลุมลึกประมาณ 30 ซม. หรืออาจจะใช้กระสอบที่ใส่ทรายหรือแกลบ มากั้นให้เป็นขอบหลุมสูงขึ้นมาจากพื้น แล้วใช้ผ้าพลาสติกหนา หรือผ้ายางมาปูรองในบ่อย่ำ การใช้ ผ้าใบจะช่วยให้ง่ายขึ้น เพราะสามารถรดน้ำไปให้ดินที่กองอยู่ตามขอบบ่อผสมกันได้ดีขึ้น ขนาด ความกว้างของหลุมขึ้นอยู่กับจำนวนคนย่ำ การทำบ่อให้กว้างแต่ตื้นจะช่วยทำให้เหนียวน้อยกว่าการ ทำบ่อที่ลึกแต่แคบ

2) เติมน้ำในบ่อก่อนแล้วจึงใส่ดินเหนียว

เพราะโดยปกติแล้วดินเหนียวมีความหนาแน่นมาก ถ้าใส่ดินลงไปก่อนจะทำให้ น้ำซึมลงไปข้างล่างได้ยาก ถ้าดินที่ใช้มีความแข็งหรือมีส่วนผสมของดินเหนียวมากต้องแช่ดิน ทิ้งไว้ข้ามคืนเพื่อให้ น้ำซึมเข้าไปได้อย่างเต็มที่ที่จะทำให้ดินง่ายขึ้น

3) ย่ำให้ดินที่เป็นก้อนแตกออก

พยายามให้ดินที่ติดอยู่กับพื้นขึ้นมาโดยใช้เท้าเหยียบดิน หรือใช้การดึงผ้าใบให้ ดินที่ติดอยู่ข้างล่างพลิกขึ้นมา

4) ทอยใส่ทราย (ถ้าจำเป็นต้องใส่เพิ่ม)

โดยโปรยให้ทั่วสลับกับการย่ำดินเหนียวกับทรายผสมกันดีเมื่อใส่ทรายครบ ตามอัตราส่วนแล้วค่อยใส่แกลบโดยโดยใช้วิธีเดียวกับการใส่น้ำในขั้นตอนแรกควรใส่เพื่อไว้ จำนวนหนึ่งเพราะทรายและแกลบที่ใส่จะคูดน้ำไว้ทำให้ดินแห้ง ย่ำจนเมื่อยยกเท้าขึ้นแล้วดินไม่ยุบลง มากลบรอยเท่านั้นถือว่าใช้ได้ ถ้าดินยังเหลวให้ใส่ทรายหรือแกลบเพิ่ม ถ้าเกิดยังใส่ทรายหรือแกลบ ไม่ครบตามปริมาณ แต่ดินเริ่มแห้งให้ใส่น้ำเพิ่ม

5) นำไม้แบบที่แช่น้ำทิ้งไว้มาวางตรงพื้นที่ตากอิฐที่โรยแกลบไว้แล้ว

การโรยแกลบบางๆไว้ที่พื้นจะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวอิฐดินติดกับดินซึ่งจะ ทำให้กลับอิฐได้ยากดินเทใส่แบบแล้วใช้มือกดดินบริเวณตามมาและขอบลงไปให้แน่นปาดหน้าให้ เรียบพอประมาณแล้วยกพิมพ์ออกทันทีโดยไม่ต้องรอให้ดิน แห้งถ้าดินไม่ไม่คงรูปแสดงว่าดิน หลวมเกินไปต้องใส่ทรายหรือแกลบเพิ่มหรือทิ้งไว้ให้ระเหยออก

6) ใช้ผ้าชุบน้ำมาเช็ดไม้แบบ

ก่อนการทำอิฐชุดต่อไปทุกครั้ง จะช่วยให้ดินไม่ติดกับไม้แบบ

7) ตากแดดทิ้งไว้จนอิฐแข็ง

พอที่จะสามารถพลิกได้ (ประมาณ 2-3 วัน) พลิกก่อนอิฐให้ตั้งขึ้นเพื่อให้ลมสามารถพัดผ่านได้เมื่อแข็งแล้วจึงนำมาตั้งรวมกันในร่ม วางอิฐตั้งสลับกันขึ้นไปจะช่วยให้ลมสามารถพัดผ่านได้ตลอดความชื้นที่จะเกิดขึ้น

2.2.4 ขั้นตอนในการก่อผนัง [4]

1) ย่ำดินโดยใช้ส่วนผสมเดียวกันการทำอิฐแต่เหลวกว่า (ใส่น้ำมากกว่า) อาจกลบน้อยกว่าทำอิฐดินเหนียวก็ได้ ดินก่อนนี้จะช่วยเชื่อมอิฐแต่ละก้อนเข้าด้วยกันคล้ายกับการก่ออิฐมอดูด้วยปูน

2) นำดินที่ย่ำแล้วมาเทลงบนฐานราก ให้ตรงช่วงกึ่งกลางผนังหนากว่าตรงขอบ เมื่อวางอิฐลงไปแล้ว กดให้หรือเหยียบลงไปเลย เพื่อช่วยไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างอิฐแต่ละชั้นดินที่ใช้ก่อไม่ควรหนา เพราะจะทำให้ผนังอิฐไม่มั่นคง การกดหรือเหยียบจะช่วยให้อิฐแนบสนิทมากขึ้น ดินที่ล้นออกมาจากการกดสามารถนำมาใช้ต่อได้อีก

3) เอาดินไปปะที่หัวอิฐก่อนที่จะวางอิฐก่อนถัดไปเพื่อให้ดินเชื่อมอิฐแต่ละก้อนในแนวระดับ

4) ลักษณะของการวางอิฐเหมือนการก่ออิฐธรรมดาทั่วไปคือแต่ละชั้นจะวางอิฐสลับกัน ตัวผนังอาจใช้การก่ออิฐตามขวางก็ได้ถ้าต้องการให้ผนังหนา แต่ต้องเตรียมฐานรากเพื่อความกว้างของผนังนั้นไว้ด้วย

5) ควรตั้งวงกบประตูก่อนเริ่มก่ออิฐ และเมื่อก่ออิฐถึงระดับที่วางวงกบหน้าต่าง (โดยปกติประมาณ 80 ซม. ถึง 1 ม.) ให้ตั้งวงกบหน้าต่างให้ครบทุกบานก่อนการก่ออิฐในชั้นต่อไป

6) เหนือประตูหรือหน้าต่างควรมีไม้แผ่น หรือ ไม้ท่อนที่ปรับผิวหน้าให้เรียบ สำหรับการวางอิฐกว้างประมาณ 20 ซม. วางเป็นทับหลังจะช่วยให้อิฐขึ้นไปได้ง่ายขึ้น

2.2.5 คำแนะนำและข้อควรระวัง [4]

1) อิฐที่นำมาก่อควรจะแห้งสนิทเพราะถ้าอิฐที่ก่อไม่แห้งเมื่อทิ้งไว้จะทำให้ผนังหดตัว ทำให้เกิดการแตกร้าว ถ้าอิฐที่ก่อด้านล่างชื้นมากๆอาจทำให้ผนังพังลงได้

2) ผนังต้องก่อให้ตรง ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนในการก่อผนัง เมื่อก่อได้สูงสักระยะหนึ่งก็ควรทยอยออกมาเพื่อสังเกตว่าผนังที่ก่อไว้นั้นตรงหรือไม่ การยืนก่อนบนผนังหรือการนั่งบนนั่งร้านแล้วสังเกตจากด้านบนจะช่วยให้ก่อได้ง่ายขึ้น เวลาก่อควรมีคนช่วยก่อทั้งสองด้านของผนัง ช่วยดูไม่ให้ผนังเอียง

3) เมื่อก่อผนังสูงควรมีนั่งร้าน หรือบันไดที่จะช่วยให้สามารถถนอมผนังที่ก่อจากทางด้านบนจะช่วยให้ก่ออิฐได้ตรง และทำงานได้ง่ายขึ้น

- 4) ในขณะที่ก่อควรสังเกตความแข็งแรงของผนังไปด้วย ถ้าก่อเร็วเกินไปจนผนังนั้นสูงและดินที่ก่อด้านล่างยังไม่แห้งการขึ้นไปยืนหรือนั่งก่อนกำแพงอาจเกิดอันตรายได้ในแต่ละวันจึงไม่ควรก่อสูงเกิน 1.20 เมตร และค่อยๆ น้อยลงเมื่อสูงขึ้นไป
- 5) ถ้าก่อเป็นอาคาร 2 ชั้นผนังชั้นล่างควรจะต้องหนาอย่างน้อย 10 นิ้ว (โดยการเพิ่มขนาดของอิฐ)
- 6) ผนังที่กว้างมากๆ (เกิน 4 เมตร) และอาคารที่มี 2 ชั้น ต้องก่อผนังให้มีลักษณะเป็นเสาค้ำยัน ช่วยป้องกันไม่ให้ผนังล้มจากแรงที่มากระทบทางด้าน
- 7) ถ้าตักอิฐในพื้นที่ไม่เรียบ จะทำให้มีขนาดออกมาไม่สม่ำเสมอ เมื่อนำมาก่อแล้วจะทำให้อิฐเอียงไปมาได้ ทำให้ต้องแก้ปัญหาโดยการ ใช้มีดพรวินปรับผิวของอิฐนั้นให้เรียบ หรือใช้ก้อนหินหนุนให้อิฐมีความมั่นคงขึ้น
- 8) จำนวนคนที่ทำงานที่พอดีกับงานไม่มากหรือน้อยเกินไปจะช่วยให้สามารถก่อสร้างได้เร็ว จำนวนคนที่เหมาะสำหรับการสร้างบ้านหลังเล็กๆคืออย่างน้อย 4 คน แบ่งหน้าที่ทำงานเป็น 4 ส่วนคือ ขุดดิน ขนดิน เทดิน และก่ออิฐ โดยถ้าคนใดคนหนึ่งเบื่อก็สามารถสลับหน้าที่กันทำงานได้
- 9) การก่ออิฐกับเสาไม้หรือปูน จะมีปัญหาเรื่องรอยร้าวระหว่างวัสดุ เนื่องจากการหดตัวและขยายตัวที่ต่างกัน สามารถป้องกันได้โดยการตอกตะปูหรือลิ่มไม้ไว้กับเสา ต้องใช้อิฐที่แห้งสนิทเพื่อลดการหดตัวแยกผนังออกจากเสา ดินสามารถเชื่อมต่อกับไม้ได้ดีกว่าปูน อาจใช้วิธีตอกไม้ให้ติดกับปูนเพื่อให้ผนังดินเชื่อมต่อกับไม้ก็ได้ถ้าเสามีขนาดเล็กกว่าอิฐให้ใช้ฟางเส้นยาวพันรอบเสาให้เหลือปลายทั้งสองด้านวางบนอิฐ ในแต่ละชั้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรงโดยยึดผนังอิฐทั้งสองด้านเข้าด้วยกัน

2.3 น้ำยางธรรมชาติ (Natural Rubber Latex) [5]

เมื่อกรีดยางด้วยมีดชนิดพิเศษ ให้เอียงจากซ้ายไปขวาประมาณ 20-30 องศา กับแนวนอน จะมีของเหลวไหลออกมา (น้ำยาง) สีขาวขุ่นข้นคล้ายน้ำมัน หรือสีครีมซีมออกมา มีกลิ่นหอมเล็กน้อย และมีความหนาแน่นประมาณ 0.975-0.980 กรัม / มิลลิลิตร มี pH ประมาณ 6.5-7.0 ความหนืดหรือส่วนประกอบน้ำยางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น พันธุ์ยาง อายุต้นยางอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับปัจจัยต่างๆเช่นพันธุ์ยางอายุต้นยางฤดูกรีดยางเป็นต้นเมื่อนำน้ำยางที่กรีดยางได้ไปตรวจสอบจะพบว่ามือนุภาคขนาดต่างๆ แว่นลอยหรือกระจาย (Disperse) อยู่ในตัวกลางที่เป็นของเหลว (Dispersion Medium) อนุภาคเหล่านี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 5 ไมครอนและมีประจุ

เป็นลบซึ่งผลักดันตลอดเวลาจึงทำให้อนุภาคเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสารตัวนี้โดยทั่วไป เรียกว่า “เซรัม” (Serum)

น้ำยาง จัดเป็นสารละลายคอลลอยด์ (Colloidal Solution) ชนิดไฮโดรโซล (Hydrosol: สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย) แต่มีลักษณะพิเศษกว่า ไฮโดรโซลทั่วไป คือ น้ำยางมีลักษณะกึ่งชอบน้ำ (Hydrophilic: เป็นสารละลายได้ง่ายเมื่อมีน้ำเป็นตัวทำละลาย) และไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic: เป็นสารละลายได้ยากเมื่อมีน้ำเป็นตัวทำละลาย) แต่ลักษณะไม่ชอบน้ำจะเด่นกว่านอกจากนี้ น้ำยางยังประกอบด้วยสารที่ไม่ใช่ยาง เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และอนุมูลของโลหะ เป็นต้น

ส่วนประกอบของน้ำยาง แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. เนื้อยาง | ร้อยละ 35 |
| 2. ส่วนที่ไม่ใช่เนื้อยาง | ร้อยละ 65 |
| 2.1 น้ำ | ร้อยละ 55 |
| 2.2 ลูทอยด์ (Lutoid) และสารอื่นๆ | ร้อยละ 10 |

ปริมาณเนื้อยางในน้ำยางธรรมชาติอาจเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงร้อยละ 25-45 ขึ้นกับชนิดของพันธุ์ยาง อายุต้นยาง และฤดูกาล สำหรับสารพวกโปรตีน ประมาณครึ่งหนึ่งละลายอยู่ในส่วนที่เป็นน้ำอีกหนึ่งในสี่ถูกกักขังและที่เหลือปะปนอยู่ในลูทอยด์

2.3.1 เนื้อยาง [5]

เป็นอนุภาคของสารละลายไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากหน่วยของไอโซพรีนเชื่อมต่อกัน (ยาง 1 โมเลกุล ประกอบด้วยไอโซพรีน 2000-5000 หน่วย) แขนงลอยอยู่ในเซรัมน้ำยางที่ได้มีความหนาแน่นประมาณ 0.92 กรัม/มิลลิลิตร อนุภาคของยางมีรูปร่างทรงกลมและทรงรีคล้ายลูกแพร์มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.02-0.03 ไมครอน โมเลกุลมีขนาดใหญ่ละลายน้ำ และเมื่ออยู่ในสภาพน้ำยางสดผิวรอบอนุภาคจะถูกห่อหุ้มด้วยชั้นของสารพวกไขมันและโปรตีน นอกจากนี้ยังมีโลหะบางชนิด เช่น แมกนีเซียม โปรแตสเซียม และทองแดง ปนอยู่ในส่วนของยางประมาณ 0.05%

2.3.2 ส่วนที่ไม่ใช่เนื้อยาง [5]

1) วัฏภาคน้ำ (Aqueous Phase) หรือที่เรียกว่า “ เซรัม ” มีความหนาแน่นประมาณ 1.02 กรัม/มิลลิลิตร ประกอบด้วยสารต่างๆดังนี้

ก. คาร์โบไฮเดรต

ได้แก่แป้งและน้ำตาลซึ่งจะถูกแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์เปลี่ยนแปลงเป็นกรดไขมัน เช่น กรดฟอร์มิก กรดอะซีติก และกรดไพรูวอนิกทำให้น้ำยางเสียความคงตัวและจับตัวเป็นก้อน

ข. โปรีติน และกรดอะมิโน


ที่สำคัญ ได้แก่ แอลฟาไกลูโคส และอีวีนซึ่งแอลฟาไกลูโคสจะเป็นส่วนที่พบมากในน้ำยางสด มีสมบัติไม่ละลายน้ำ แต่ละลายในสารละลายของเกลือ กรด และด่าง ส่วนอีวีนมีน้ำหนัก โมเลกุลต่ำเพียงประมาณ 10000 และสามารถละลายในน้ำได้

ค. ลูทอยด์

หรือที่เรียกว่า “ วิสคอยด์ ” (Viscoid) เป็นส่วนประกอบของน้ำยางสดซึ่งถูกรายงานเป็นครั้งแรกโดยโฮแมน และแวนกิลส์ (Homan and VanGils) ในปี ค.ศ. 1948 จากการหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) น้ำยางสดจะพบว่าน้ำยางจะแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งมีสีขาวประกอบด้วยอนุภาคของยางเป็นส่วนมาก อีกส่วนมีสีเหลืองแยกอยู่ชั้นล่าง ซึ่งมีประมาณร้อยละ 20-30 ของปริมาณทั้งหมดจากการศึกษาพบว่าส่วนชั้นล่างเป็นอนุภาคที่ไม่เกาะกันแน่นเรียกว่า “ ลูทอยด์ ” เพราะเข้าใจว่าเป็นตัวทำให้เกิดสีเหลือง (มาจาก Lureous ที่แปลว่าสีเหลืองเข้ม) มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-5 ไมครอน(ใหญ่กว่าอนุภาคยาง) ปริมาณลูทอยด์ในน้ำยางจะมีผลต่อความหนืดและเสถียรสภาพของน้ำยางสด ลูทอยด์ มีสมบัติการเกิดปฏิกิริยาออสโมติกได้ง่าย ดังนั้นการเติมน้ำลงไป ในน้ำยางมีผลทำให้ลูทอยด์เกิดการบวมตัวแล้วแตกออก ของเหลวที่อยู่ในลูทอยด์จะออกมาอยู่ในส่วนของเซรุ่มทำให้น้ำยางมีความหนืดเพิ่มขึ้นในการทำยางแท่งและยางแผ่นรมควันจะมีขั้นตอนที่ต้องเติมน้ำลงไปด้วยเพื่อทำให้น้ำยางเจือจางก่อนที่จะใส่กรดเข้าไป ทำยางจับตัวเป็นก้อน ดังนั้นจะมีส่วนของลูทอยด์ที่แตกออกเข้าไปอยู่ในก้อนยางซึ่งมีผลต่อสมบัติของน้ำยางเนื่องจากในลูทอยด์มีสารโลหะละลายอยู่ด้วย

นอกจากนี้ในการกรีดยาง ถ้าลูทอยด์เกิดแตกออกจะมีผลให้ยางจับตัวอุดท่อน้ำยางทำให้น้ำยางหยุดไหลได้เช่นกัน ผลของลูทอยด์อีกประการหนึ่งคือ เมื่อทำการแปรรูปน้ำยางสดให้เป็นน้ำยางชั้นด้วยการหมุนเหวี่ยงนั้นจะต้องมีการเติมแอมโมเนียลงไปเพื่อรักษาสภาพน้ำยาง ซึ่งแอมโมเนียจะรวมตัวกับลูทอยด์และแมกนีเซียมฟอสเฟตตกตะกอนเป็นตะกอนสีน้ำตาลและสีขาวแยกออกจากเนื้อยางและเกาะรวมอยู่ด้านล่างสุดของเครื่องหมุนเหวี่ยง ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องหมุนเหวี่ยงลดลงต้องคอยถอดล้างนมเหล่านี้ออกนอกจากสารพวกลูทอยด์และยังมีอนุภาคอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า “ เฟรย์-วิสลิง ” (Frey Wyssling) ซึ่งมีลักษณะกลมสีเหลืองเข้มและมีขนาดใหญ่กว่าอนุภาคยางมีความหนาแน่นมากกว่าเล็กน้อยประกอบด้วยสาร คาโรทีนอยด์ (Carotinoid) ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดสีเหลืองเข้มมากหรือน้อย (ขึ้นกับปริมาณสาร คาโรทีนอยด์) น้ำยางชั้นที่ได้จากการหมุนเหวี่ยงโดยการเติมแอมโมเนียจะไม่พบอนุภาคเฟรย์-วิสลิงอยู่ด้วยอาจเป็นอนุภาคเหล่านี้ถูกแยกออกจากยางและสารละลายอยู่ในส่วนของเซรุ่ม

การใช้เครื่องอัลตราเซนตริฟิวจ์ (Ultracentrifuge) หมุนเหวี่ยงน้ำยางสดจะสามารถแยกน้ำยางออกเป็น 4 ชั้น ดังแสดงในรูปที่ 2.10



รูปที่ 2.10 ชั้นของน้ำยางเมื่อถูกหมุนเหวี่ยงด้วยเครื่องอัลตราเซนตริฟิวจ์ [5]

2.3.3 การรักษาสภาพน้ำยาง [5]

น้ำยางที่ได้จากต้นยางพาราเมื่อถูกทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่งส่วนที่เป็นน้ำจะค่อยๆ ละเหยไปทำให้น้ำยางข้นขึ้นหรือถ้าน้ำยางถูกรบกวนจนทำให้สารที่ห่อหุ้มเม็ดยางแตกออกเม็ดยางจะจับกันเป็นก้อนเล็กๆ และถ้าสารที่ห่อหุ้มแตกออกมากก็จะเป็นก้อนใหญ่ยิ่งถ้าใส่กรดลงไปจะช่วยให้น้ำยางจับตัวเป็นก้อนเร็วขึ้นดังนั้นถ้าไม่เติมสารเคมีเพื่อป้องกันการจับตัวของยางแล้วน้ำยางจะคงสภาพอยู่ได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง แล้วจะจับตัวเป็นเม็ดเล็กๆ เรียกว่า “เม็ดพริก” และจับตัวกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไปปัจจัยสำคัญได้แก่ ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นในน้ำยาง อุณหภูมิและสมบัติความคงตัวของน้ำยางและพันธุ์

เมื่อน้ำยางเสียเสถียรภาพไปน้ำยางจะแยกออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นเนื้อยางและส่วนที่เป็นเซรุ่มซึ่งภายหลังจะเกิดการบูดเน่าและมีกลิ่นเหม็นเนื่องจากการให้อาหารของจุลินทรีย์ ในน้ำยางดังนั้นการกรีดน้ำยางต้องรีบเติมสารรักษาสภาพน้ำยางลงไป 2-3 ชั่วโมงเพื่อควบคุมการเกิดกรดไขมันซึ่งจะช่วยรักษาน้ำยางให้สดและเป็นของเหลวอยู่เสมอสารเคมีที่ใช้รักษาสภาพน้ำยางมีอยู่หลายชนิด ได้แก่ แอมโมเนีย ฟอสเฟต คอสดิก โซดา โซเดียม ไบซัลไฟต์ ฟอรัลดีไฮด์ บอเรตและออกซาเลต (Oxalate) เป็นต้นแต่ในทางการค้านิยมใช้แอมโมเนียปริมาณร้อยละ 0.1, 0.2, 0.25, 0.3 และ 0.4 (น้ำหนัก / น้ำหนัก) การใช้แอมโมเนียข้อดี คือ สามารถเติมน้ำยางได้ง่ายและไล่ออกจากน้ำยางได้ง่ายเช่นกัน

การรักษาสภาพน้ำยางมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการคือ

1) เพื่อเก็บรักษาระยะสั้น (Short-term Preservation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพน้ำยางให้คงเป็นของเหลวในช่วง 2-3 วันก่อนนำไปทางแห้ง เช่น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางเคาฟ เป็นต้นหรือก่อนทำเป็นยางชั้น สารที่ใช้เรียกว่า สารป้องกันน้ำยางจับตัว (Anticoagulant)

2) เพื่อเก็บรักษาระยะยาว (Long-term Preservation) มีวัตถุประสงค์เพื่อกงสภาพน้ำยางชั้นไว้ในช่วงที่เก็บอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปหรือรอการส่งน้ำยางชั้นไปจำหน่ายต่างประเทศซึ่งควรเก็บไว้อย่างน้อย 1 เดือนสารที่ใช้รักษาสภาพน้ำยางชั้นให้เป็นของเหลวอยู่ได้นานๆเรียกว่า สารรักษาสภาพน้ำยาง (Preservative) .

สารที่ใช้รักษาสภาพน้ำยางควรมีสมบัติดังนี้

1) เป็นตัวทำลายและขัดขวางการเพิ่มปริมาณยางแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ในน้ำยางเพื่อไม่ให้มีโอกาสใช้อาหารในน้ำยางได้เต็มที่

2) ส่งเสริมสภาวะการเป็นสารคอลลอยด์ของน้ำยางโดยเพิ่มประจุที่ผิวของอนุภาคยางขณะที่น้ำยางออกจากต้นยางชั้นของโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคยางจะมีประจุเป็นลบและมีสภาพเป็นด่างดังนั้นสารรักษาสภาพน้ำยางควรเป็นด่างเพื่อเข้าไปเพิ่ม pH ให้กับน้ำยาง

3) เป็นสารที่ทำให้อนุมูลของโลหะหนักต่างๆไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิดขวางปฏิกิริยาหรือทำให้ตกตะกอนออกมาเป็นเกลือที่ไม่ละลายน้ำเนื่องจากอนุมูลโลหะหนักเป็นตัวการสำคัญในการเจริญอยู่ได้ของจุลินทรีย์และเป็นสาเหตุทำให้น้ำยางจับตัวโดยเฉพาะอนุมูลของแมกนีเซียม

4) สารที่ใช้ต้องไม่เป็นพิษกับทั้งคนและคุณภาพเนื้อยางไม่ควรทำให้สีของน้ำยางและเนื้อยางเปลี่ยนไปไม่ควรมีกลิ่นรุนแรงไม่ควรทำให้เกิดความยุ่งยากในการแปรรูปน้ำยางควมมีราคาถูกสามารถบรรจุกาษาณะที่ให้ความปลอดภัยสะดวกต่อการเก็บรักษาและขนส่ง

2.3.4 สมบัติทั่วไปของยางธรรมชาติ [5]

เนื้อยางแห้ง ประกอบด้วยส่วนที่เป็นน้ำยางประมาณร้อยละ 92 และสารที่ไม่ใช่น้ำยางประมาณร้อยละ 8 ซึ่งได้แก่ โปรตีน (Protein) กลูโคไซด์ (Glucosides) ลิพิด (Lipids) เกลือแร่ (Mineral Salts) และเอนไซม์ (Enzymes) สารที่ไม่ใช่น้ำยางเหล่านี้แม้มีเพียง เล็กน้อยแต่จะมีผลต่อการวัลคาไนซ์ยาง และสมบัติของยางเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ น้ำยางที่ได้จากต้นยางจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลสภาพดินฟ้าอากาศ ชนิดของดิน สภาพแวดล้อมของแปลงปลูกยาง พันธุ์ยาง การกรีด ความยาวของการกรีด อายุต้นยาง ความถี่ของการกรีด ช่วงเวลาของการกรีดยาง การใช้

สารเคมีเรงน้ำยาง และปัจจัยอื่นๆ(เช่นการทำความสะดวกถึงใส่ยาง การกรีดยางในฤดูฝน ซึ่งจะมีน้ำฝนหลงเหลือในถ้วยยางเป็นต้น)

เนื่องจากโมเลกุลของยางไม่อิ่มตัว และมีพันธะคู่ที่ว่องไวต่อปฏิกิริยาซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดี คือ พันธะคู่ และหมู่แอลฟาเมทิลีน (α Merhylene Group) ในโพลิไอโซพรีนจะว่องไวต่อการวัดคาโนซ์ด้วยกำมะถัน ส่วนข้อเสียคือ จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับออกซิเจนและโอโซน โดยมีโลหะ (เช่น Mn Fe Cu และ Co เป็นต้น) ความร้อน แสง และความเครียดที่มีในเนื้อยาง (เช่นการหักงอ ยางไปมา) เป็นตัวเร่งให้ยางเสื่อมสภาพเร็วขึ้นเมื่อตั้งทิ้งไว้หรือขณะใช้งาน ดังนั้น จึงต้องใส่ สารแอนติออกซิเดแคนท์ (Antioxidant) และสารแอนติโอโซนแนนท์

(Antiozonant) เข้าไปในยางเพื่อยืดอายุการใช้งานหรือการเก็บรักษา

ยางธรรมชาติเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัว จึงสามารถทำปฏิกิริยากับตัวออกซิไดส์ (Oxidizing Agents) เช่น เปอร์ออกไซด์ กรดเปอร์ออกซี (Peroxy Acid) โปแตสเซียมเปอร์แมงกานेट (Potassium Permanganate) โอโซน คลอรีน และอื่นๆ

นอกจากนี้ ยางธรรมชาติยังสามารถเกิดปฏิกิริยากับ “ไฮโดรเจน” ได้เป็นยางไฮโดรจิเนเตด (Hydrogenated Rubber) กับ “ คลอรีน ” ได้เป็นยางคลอรีเนเตด (Chlorinated Rubber) กับ “ ไฮโดรเจนคลอไรด์ ” ได้เป็นยางไฮโดรคลอรีเนเตด (Hydrogenated Rubber) และอาจเกิด “ปฏิกิริยาไซโคลเซชัน” (Cyclization Reaction) ได้เป็นยางไซโคลซ์ (Cyclized Rubber)

สมบัติทางกายภาพ (Physical Properties) ของยางธรรมชาติ อาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยจากการมีสารที่ไม่ใช่ยางปะปนอยู่และจากระดับของการเกิดผลึก (Degree of Crystallinity) ซึ่งที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ยางธรรมชาติสามารถเกิดผลึกได้และมีผลทำให้ความหนาแน่นเปลี่ยนจาก 0.92 เป็นประมาณ 0.95 กรัม / มิลลิลิตร

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.4.1 การศึกษาคุณสมบัติของอิฐดินดิบเพื่อการก่อสร้างบ้านดิน

จงรัก นุ่นชูและณัฐพงษ์ รั้งสิมันตุชาติ[6] ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับบ้านที่ดินสร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ ผู้วิจัยกล่าวได้ว่าบ้านดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่รู้จักกันมาช้านานในชนบทแต่ปัจจุบันได้รับความสนใจและนิยมสร้างกันมากขึ้นในสังคมเมืองก่อสร้างบ้านดิน สามารถทำได้ง่ายมากแทบไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่ยังมีกลุ่มคนไม่น้อยที่ยังคำนึงถึงความแข็งแรงของบ้านดิน จึงต้องมีการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของอิฐดินดิบ โดยการทดสอบกำลังอัดการดูดซึมน้ำและความทนทานต่อการชะล้างของน้ำฝนเพื่อเป็นตัวกำหนดอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมใช้เป็นมาตรฐานวางแนวทางสำหรับผู้สนใจ

ในการทดลองนี้ผู้วิจัยได้นำแกลบและฟางมาผสมเพื่อการพัฒนากำลังของอิฐดินดิบ โดยกำหนดอัตราส่วนผสมไว้คือ ก้อนอิฐที่ผสม ดินเหนียว+ทราย+แกลบ ดินเหนียว+ทราย+ฟาง และ ดินเหนียว+ทราย+ฟาง+แกลบ ซึ่งกำหนดไว้ 3 อัตราส่วนคือ 3:2:2 , 3:2:3 และ 3:3:2

จากการศึกษาคุณสมบัติของอิฐดินดิบเพื่อการก่อสร้างบ้านดิน ซึ่งการทดสอบได้ทำการผลิตอิฐดินดิบเพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดได้ผลสรุปดังนี้

1) การศึกษากำลังรับแรงอัดของอิฐดินดิบ

อิฐดินดิบเพื่อนำไปทดสอบกำลังรับแรงอัดซึ่งได้ค่าที่มีผลแตกต่างกันตามสัดส่วนของอัตราส่วนผสม และอัตราส่วนผสมที่สามารถรับแรงอัดได้มากที่สุดคือ อัตราส่วนผสม 3:2:3 (ดินเหนียว+ทราย+แกลบ , ดินเหนียว+ทราย+ฟาง , ดินเหนียว+ทราย+แกลบ+ฟาง)

2) การศึกษากำลังรับแรงอัดของอิฐดินดิบหลังการชะล้างของน้ำฝน

อิฐดินดิบเมื่อนำไปทดสอบการชะล้างของน้ำฝนโดยเครื่องจำลองฝน ผลปรากฏว่ากำลังที่รับได้ลดลงมาโดยเฉลี่ยลดลงถึงร้อยละ 80 จากกำลังรับแรงอัดก่อนการชะล้างของน้ำฝนซึ่งแต่ละอัตราส่วนผสมสามารถรับแรงอัดได้ใกล้เคียงกันมากจึงไม่มีอัตราส่วนผสมใดรับแรงอัดหลังการชะล้างของน้ำฝนได้มากที่สุดดังนั้นในการก่อสร้างบ้านดินจึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความชื้นโดยตรง

3) การศึกษาความทนทานของอิฐดินดิบต่อการชะล้างของน้ำฝน

ผลการทดสอบความทนทานของอิฐดินดิบต่อการชะล้างของน้ำฝนปรากฏว่าอัตราส่วนผสมที่สามารถทนทานต่อการชะล้างของน้ำฝนที่มากที่สุดคือ 3:2:3 (ดินเหนียว+ทราย+ฟาง) และเป็นอัตราส่วนผสมที่สามารถดูดซึมน้ำได้มากที่สุด

จากการทดสอบสรุปได้ว่า อัตราส่วนผสมที่ดีที่สุดสามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างบ้านดินคือ 3:2:3 ประกอบด้วย ดินเหนียว+ทราย+แกลบหรือฟาง ซึ่งเป็นอัตราส่วนผสมที่สามารถรับแรงอัดและมีความทนทานต่อการชะล้างของน้ำฝนมากที่สุด

2.4.2 การศึกษากำลังรับแรงอัดของอิฐดินเหนียวผสมขี้เถ้าลอยและขี้เถ้าแกลบ

จານูวดี เตียวตระกูลและคณะ[2] ได้ทำการศึกษากำลังรับแรงอัดและแรงค้ำของอิฐดินเหนียวผสมขี้เถ้าลอยและขี้เถ้าแกลบ เพื่อศึกษาผลรับกำลังอัดของอิฐดินเหนียวเปรียบเทียบกันระหว่างอิฐดินเหนียวกับอิฐดินเหนียวผสมขี้เถ้าลอยและขี้เถ้าแกลบโดยใช้ตัวอย่างทรงสี่เหลี่ยมขนาด 10×15×30 ลบ. ซม. จำนวนอย่างละ 3 ตัวอย่าง สำหรับการออกแบบส่วนผสมจะใช้ปริมาณขี้เถ้าลอยและขี้เถ้าแกลบร้อยละ 3, 6, 9, 12, และ 15 โดยน้ำหนักของดินที่อายุ 14 และ 18 วัน

จากการทดสอบพบว่ากำลังอัดของอิฐดินเหนียวที่ผสมขี้เถ้าลอยและขี้เถ้าดิบที่ ร้อยละ 3,6,9,12,3 และ 15 โดยน้ำหนักของดิน เมื่อเทียบกับกำลังรับแรงอัดของดินเหนียวที่ไม่ผสม ขี้เถ้าดิบที่อายุ 24 และ 28 วัน พบว่าของอิฐดินเหนียวผสมขี้เถ้าลอยและขี้เถ้าดิบในอัตราส่วน เดียวกันที่อายุเท่ากันสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการรับกำลังอัดของอิฐดินเหนียวได้ดี โดยเฉพาะอัตราส่วนผสมร้อยละ 15 ที่อายุ 28 วัน รับกำลังอัดได้ดีที่สุด ในการผลิตอิฐดินเหนียว ครั้งนี้สามารถคำนวณต้นทุนในการผลิตต่อหนึ่งก้อนจะมีราคาเท่ากับ 1.70 บาท เมื่อพิจารณา โดยรวมแล้วสามารถนำขี้เถ้าลอยและขี้เถ้าดิบมาเป็นส่วนผสมเพิ่มกำลังของอิฐดินเหนียวได้ พร้อมกับเป็นวัสดุทางเลือกที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง