

บทที่ 4

ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผล

อธิบายถึงผลการทดสอบสมบัติเบื้องต้นของดินเหนียว และผลการทดสอบกำลังอัดของอิฐดินเหนียวผสมน้ำยางพารา การทดสอบกำลังดัดของอิฐดินเหนียวผสมน้ำยางพาราและการทดสอบการดูดซึ่มของอิฐดินเหนียวผสมน้ำยางพาราและการทดสอบกำลังอัดของอิฐที่ก่อเป็นกำแพงขนาดเล็ก พร้อมกับนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ผลและสรุปผลการทดสอบ

4.1 ผลการทดสอบสมบัติของดิน

จากผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดิน ได้ผลการทดสอบดังนี้

- 4.1.1 ค่าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน (Specific Gravity of Soil) เท่ากับ 2.74
- 4.1.2 ปริมาณความชื้นร้อยละ 10.73
- 4.1.3 ค่าขีดจำกัดการไหลตัว (Liquid Limit) ร้อยละ 25.41
- 4.1.4 ค่าขีดจำกัดการอ่อนตัว (Plastic Limit) ร้อยละ 15.30
- 4.1.5 ดัชนีพลาสติก (Plasticity Index) ร้อยละ 10.11
- 4.1.6 ชนิดของดินที่จำแนกได้คือ CL

4.2 การทดสอบกำลังอัดของอิฐดินเหนียว

ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบกำลังอัดของอิฐดินเหนียวที่อายุ 7 และ 14 วันทีปริมาณเนื้อเยางต่าง ๆ (ด้านแบน)

ปริมาณเนื้อเยาง (ร้อยละ)	กำลังรับแรงอัด (กก./ตร.ซม.)	
	อายุ 7 วัน	อายุ 14 วัน
0	29.56	34.75
5	22.55	29.48
10	21.05	25.98
15	15.40	24.38
20	12.07	17.39

ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบกำลังอัดของอิฐดินเหนียวที่อายุ 7 และ 14 วันที่ปริมาณเนื้อเยื่อ
ต่างๆ (ด้านขอบ)


ปริมาณเนื้อเยื่อ (ร้อยละ)	กำลังรับแรงอัด (กก./ตร.ซม.)	
	อายุ 7 วัน	อายุ 14 วัน
0	14.48	19.35
5	12.44	17.50
10	12.05	17.08
15	11.12	13.98
20	10.44	11.70

ตารางที่ 4.3 การเปรียบเทียบกำลังอัดของอิฐมอญและอิฐมอญมาตรฐาน (ด้านแบน)

กำลังรับแรงอัด (กก./ตร.ซม.)	
อิฐมอญ	อิฐมอญมาตรฐาน
39.64	27.20

ตารางที่ 4.4 การเปรียบเทียบกำลังอัดของอิฐมอญและอิฐมอญมาตรฐาน (ด้านขอบ)

กำลังรับแรงอัด (กก./ตร.ซม.)	
อิฐมอญ	อิฐมอญมาตรฐาน
12.02	7.46



รูปที่ 4.1 กราฟแสดงกำลังอัดของอิฐดินเหนียว

จากผลการทดสอบพบว่ากำลังรับแรงอัดของอิฐดินเหนียวผสมน้ำยาฟาราที่ด้านทดสอบด้านแบนจะมีค่าสูงกว่าด้านทดสอบด้านขอบ และมีค่ามากขึ้นตามอายุการตากแดด แต่ค่ากำลังอัดจะแปรผกผันกับอัตราส่วนน้ำยาฟาราที่เพิ่มขึ้น และหากเปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดของอิฐดินเหนียวผสมน้ำยาฟารากับอิฐมอญและอิฐมอญมาตรฐาน พบว่ากำลังรับแรงอัดของอิฐดินเหนียวมีค่าสูงสุดอยู่ที่ปริมาณน้ำร้อยละ 0 ที่ด้านทดสอบด้านแบนและที่อายุ 14 วันเท่ากับ 34.75 กก./ตร.ซม. ในขณะที่ค่ากำลังอัดสูงสุดของอิฐมอญที่ด้านทดสอบด้านแบนมีค่าเท่ากับ 39.64 กก./ตร.ซม. โดยมีความแตกต่างกันเท่ากับ 14.07 เปอร์เซ็นต์ และค่ากำลังรับแรงอัดสูงสุดของอิฐมอญมาตรฐานที่ด้านทดสอบด้านแบนเท่ากับ 27.20 กก./ตร.ซม. มีความแตกต่างกันเท่ากับ 21.73 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้กำลังรับแรงอัดของอิฐมอญมาตรฐานต่ำกว่าอิฐดินเหนียว เป็นเพราะว่าอิฐมอญมาตรฐานที่ผลิตขึ้นมีรูกลวง เพื่อที่จะลดน้ำหนักของอิฐลงเลยทำให้อิฐมอญมาตรฐานรับแรงอัดได้น้อยกว่าอิฐดินเหนียว

ถ้าเพิ่มปริมาณน้ำขึ้นร้อยละ 10 และที่อายุ 14 วันและด้านทดสอบด้านแบน จะทำให้กำลังรับแรงอัดของอิฐดินเหนียวมีค่าใกล้เคียงกับกำลังรับแรงอัดของอิฐมอญมาตรฐาน โดยมีความแตกต่างกันเท่ากับร้อยละ 4.70 ดังแสดงตามรูปที่ 4.1

4.3 การทดสอบกำลังตัดของอิฐดินเหนียว

ตารางที่ 4.5 การเปรียบเทียบกำลังตัดของอิฐดินเหนียวที่อายุ 7 และ 14 วันที่ปริมาณเนื้อเยื่อต่าง ๆ (ด้านแบน)

ปริมาณเนื้อเยื่อ (ร้อยละ)	กำลังรับแรงตัด (กก./ตร.ซม.)	
	อายุ 7 วัน	อายุ 14 วัน
0	3.19	3.96
5	3.49	4.10
10	5.01	5.43
15	5.72	6.09
20	6.32	6.80

ตารางที่ 4.6 การเปรียบเทียบกำลังตัดของอิฐดินเหนียวที่อายุ 7 และ 14 วันที่ปริมาณเนื้อเยื่อต่าง ๆ (ด้านขอบ)


ปริมาณเนื้อเยื่อ (ร้อยละ)	กำลังรับแรงตัด (กก./ตร.ซม.)	
	อายุ 7 วัน	อายุ 14 วัน
0	4.52	5.43
5	4.79	6.47
10	5.48	6.56
15	6.28	7.11
20	7.20	7.43

ตารางที่ 4.7 การเปรียบเทียบกำลังตัดของอิฐมอญและอิฐมอญมาตรฐาน (ด้านแบน)

กำลังรับแรงตัด (กก./ตร.ซม.)	
อิฐมอญ	อิฐมอญมาตรฐาน
4.67	2.55

ตารางที่ 4.8 การเปรียบเทียบกำลังตัดของอิฐมอญและอิฐมอญมาตรฐาน (ด้านขอบ)

กำลังรับแรงตัด (กก./ตร.ซม.)	
อิฐมอญ	อิฐมอญมาตรฐาน
5.76	3.67



รูปที่ 4.2 กราฟแสดงกำลังตัดของอิฐดินเหนียว

จากผลการทดสอบพบว่าค่าโมดูลัสของการแตกร้าว (Modulus of Rupture) ของอิฐดินเหนียวผสมน้ำยางพาราที่ด้านทดสอบด้านขอบจะมีค่าสูงกว่าด้านแบน เนื่องจากว่าค่าโมเมนต์ความเฉื่อย (Moment of Inertia) ที่ด้านขอบมากกว่าด้านแบนจึงสามารถต้านทานแรงตัดได้ดีกว่า และค่าโมดูลัสของการแตกร้าว (Modulus of Rupture) จะมีค่ามากขึ้นที่อายุที่ตากแดดและปริมาณเนื้อยางเพิ่มมากขึ้น และหากเปรียบเทียบกำลังรับแรงตัดของอิฐดินเหนียวผสมน้ำยางพารากับอิฐมอญและอิฐมอญมาตรฐาน พบว่ากำลังรับแรงตัดของอิฐดินเหนียวมีค่าใกล้เคียงกับกำลังรับแรงตัดของอิฐมอญที่อัตราส่วนที่มีปริมาณเนื้อยางร้อยละ 10 ที่ด้านทดสอบด้านแบน (อิฐถูกนำไปใช้

งานที่ด้านแบนเป็นหลัก) และที่อายุ 7 วันโดยมีค่าความแตกต่างกันร้อยละ 6.78 และมีค่าใกล้เคียงกับกำลังรับแรงดัดของอิฐมอญมาตรฐานที่อัตราส่วนที่มีปริมาณเนื้อยางร้อยละ 0 ที่ด้านทดสอบด้านแบน (อิฐถูกนำไปใช้งานที่ด้านแบนเป็นหลัก) และที่อายุ 7 วันโดยมีค่าความแตกต่างกันเท่ากับร้อยละ 20.06 สาเหตุที่ทำให้อิฐมอญมาตรฐานรับกำลังได้น้อยเนื่องจากว่า อิฐมอญมาตรฐานที่ผลิตขึ้นมีรูกลวง เพื่อที่จะลดน้ำหนักของอิฐลงเลขทำให้อิฐมอญมาตรฐานรับกำลังดัดได้น้อยกว่าอิฐดินเหนียว ดังแสดงตามรูปที่ 4.2


4.4 การทดสอบการดูดซึมน้ำของอิฐดินเหนียว

ตารางที่ 4.9 การเปรียบเทียบการดูดซึมน้ำของอิฐดินเหนียวที่อายุ 7 วันและ 14 วัน ที่มีปริมาณเนื้อยางต่างๆ

ปริมาณเนื้อยาง (ร้อยละ)	ปริมาณการดูดซึมน้ำ (ร้อยละ)	
	อายุ 7 วัน	อายุ 14 วัน
0	26.15	24.79
5	22.56	22.79
10	20.59	20.44
15	18.89	20.02
20	17.26	17.74

ตารางที่ 4.10 การเปรียบเทียบการดูดซึมน้ำของอิฐมอญและอิฐมอญมาตรฐาน

ปริมาณการดูดซึมน้ำ (ร้อยละ)	
อิฐมอญ	อิฐมอญมาตรฐาน
23.45	18.21



รูปที่ 4.3 กราฟแสดงการดูคซึ่มของอิฐดินเหนียว

จากผลการทดสอบค่าการดูคซึ่มน้ำของอิฐดินเหนียวผสมน้ำยางพารา อัตราการดูคซึ่มน้ำมีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณน้ำยางพารามากขึ้น และจากการเปรียบเทียบผลการทดสอบค่าการดูคซึ่มน้ำของอิฐดินเหนียวผสมน้ำยางพารากับอิฐมอญและอิฐมอญมาตรฐาน พบว่าค่าการดูคซึ่มน้ำของอิฐดินเหนียวจะมีค่าใกล้เคียงกับอิฐมอญที่ปริมาณน้ำอย่างร้อยละ 5 และที่อายุ 14 วันและมีความแตกต่างกันร้อยละ 2.90 และมีค่าใกล้เคียงกับอิฐมอญมาตรฐานที่ปริมาณน้ำอย่างร้อยละ 15 โดยมีค่าความแตกต่างกันร้อยละ 3.50 แต่ใช้อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมคืออัตราส่วนที่มีปริมาณน้ำอย่างร้อยละ 5 เนื่องจากว่ามีค่าใกล้เคียงกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอิฐมอญ (มผช. 601/2547) คือค่าการดูคซึ่มน้ำต้องไม่เกินร้อยละ 25 ดังแสดงตามรูปที่ 4.3


4.5 การทดสอบกำลังอัดของอิฐดินเหนียวที่ก่อเป็นกำแพงขนาดเล็ก

ตารางที่ 4.11 ค่ากำลังอัดของอิฐดินเหนียวผสมน้ำยางพาราที่ก่อเป็นกำแพงขนาดเล็ก

ปริมาณเนื้อยาง (ร้อยละ)	กำลังรับแรงอัด (กก./ตร.ซม.)
0	26.21
5	23.32
10	18.31
15	18.23
20	15.66

ตารางที่ 4.12 การเปรียบเทียบกำลังอัดของอิฐมอญและอิฐมอญมาตรฐานที่ก่อเป็นกำแพงขนาดเล็ก

กำลังรับแรงอัด (กก./ตร.ซม.)	
อิฐมอญ	อิฐมอญมาตรฐาน
23.03	12.59



รูปที่ 4.4 กราฟแสดงกำลังอัดของอิฐดินเหนียวที่ก่อเป็นกำแพงขนาดเล็ก

จากผลการทดสอบพบว่ากำลังรับแรงอัดที่ถือเป็นค่าแรงแทนค่าเล็กน้อยผสมน้ำยางพารามีแนวโน้มลดลงตามปริมาณเนื้อยางพาราที่เพิ่มขึ้น และหากเปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดที่ถือเป็นค่าแรงแทนค่าเล็กน้อยของอิฐมอญและอิฐมอญมาตรฐานพบว่ากำลังอัดสูงสุดของอิฐดินเหนียวมีค่าเท่ากับ 26.21 กก./ตร.ซม. ในขณะที่กำลังอัดสูงสุดของอิฐมอญมีค่าเท่ากับ 23.03 กก./ตร.ซม. โดยมีค่าความแตกต่างกันร้อยละ 12.13 และกำลังอัดสูงสุดของอิฐมอญมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 12.59 กก./ตร.ซม. โดยมีค่าความแตกต่างกันเท่ากับร้อยละ 51.96 ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ค่ากำลังอัดอิฐมอญมาตรฐานแตกต่างกับกำลังอัดของอิฐดินเหนียวก็เนื่องมาจากอิฐมอญมาตรฐานที่ผลิตขึ้นนั้นมีรูตรงกลาง เพื่อที่จะลดน้ำหนักของอิฐลงจึงทำให้อิฐมอญมาตรฐานรับแรงอัดได้น้อยกว่าอิฐดินเหนียวที่มีลักษณะตันทั้งก้อน ดังแสดงตามรูปที่ 4.4

จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลทั้งหมดของอิฐทั้ง 3 ชนิดแล้วพบว่าอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดคืออัตราส่วนผสมที่มีเนื้อยางร้อยละ 10 ที่อายุ 14 วันและด้านทดสอบด้านแบน (อิฐถูกนำไปใช้งานด้านแบนเป็นหลัก) ซึ่งมีผลการทดสอบของอิฐทั้ง 3 ชนิดดังตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.13 ผลการทดสอบเปรียบเทียบรวม

ชนิด	กำลังอัด (กก./ตร.ซม.)	กำลังคัด (กก./ตร.ซม.)	ค่าการดูดซึมน้ำ (ร้อยละ)	กำลังอัดที่ถือเป็นค่าแรงแทน (กก./ตร.ซม.)
อิฐดินเหนียวผสม น้ำยางพารา	25.98	5.43	20.44	18.31
อิฐมอญ	39.64	4.67	23.45	23.03
อิฐมอญมาตรฐาน	27.20	2.55	18.21	12.59