

การศึกษาใช้กากซีเมนต์ยางธรรมชาติในซีเมนต์คอนกรีตที่ปรับสภาพด้วยยางธรรมชาติ

Study the use of Natural Rubber Sludge in Natural Rubber Modified Cement Concrete

เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี¹, เอกพล จันอิ²
Saovane Kovuttikulrangsie¹, Aekapon Jan-I.²

บทคัดย่อ

กากซีเมนต์ยางธรรมชาติเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำยางข้นยางธรรมชาติ มีการกำจัดทิ้งโดยการเผาและถมทิ้ง การวิจัยนี้ศึกษาการนำ กากซีเมนต์มาใช้เป็นส่วนผสมในคอนกรีต โดยการใช้กากซีเมนต์ร่วมกับพอร์ทแลนด์ซีเมนต์และทราย ทำเป็นคอนกรีต มีผลต่อการเซ็ตตัวของคอนกรีต การใส่กากซีเมนต์ปริมาณเพิ่มขึ้นมีผลทำให้ระยะเวลาการเซ็ตตัว และเปอร์เซ็นต์การหดตัวของคอนกรีตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ความต้านทานต่อแรงอัดมีแนวโน้มลดลง การปล่อยให้คอนกรีตปรับสภาพด้วยยางทำให้เกิดการเซ็ตตัวที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลานานขึ้น พบว่า ความต้านทานต่อแรงกดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

คำสำคัญ : กากซีเมนต์, น้ำยางข้น, ยางธรรมชาติ, ซีเมนต์, คอนกรีต

Abstract

Natural rubber sludge is waste generated from production of concentrated natural rubber latex. Normally, it is disposed of by incineration and reclamation of abandoned. This research was studied to use sludge as filler in concrete's ingredients. The sludge was added together with natural rubber latex, portland cement and sand which were modified to set of concrete. Increase sludge content trended to increase the setting time and shrinkage of the rubber modified concrete. Whereas, compressive strength of rubber modified concrete trended to decrease. However, the compressive strength of rubber modified concrete trended to be increased after keeping in room temperature for setting.

Keywords: Sludge, Concentrated latex, Natural rubber, Cement, Concrete

บทนำ

กากซีเมนต์ เป็นของเสียจากการผลิตน้ำยางข้นด้วยวิธีการปั่นแยกน้ำยางด้วยเครื่องเซ็นทรีฟิวจ์ความเร็วสูง ประกอบด้วยสิ่งเจือปนต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกฝุ่น ทราย เปลือกไม้ และแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต ได้จากการตกตะกอนในถังพักน้ำยางที่รวบรวมน้ำยางสดไว้และจากกระบวนการปั่นน้ำยางสด ในเครื่องเซ็นทรีฟิวจ์ กากซีเมนต์มีลักษณะเป็นตะกอนสีขาว เหลืองอ่อนหรือน้ำตาลคล้ำ มีแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ โรงงานต่าง ๆ จะกำจัดทิ้งโดยใช้วิธีการนำกากซีเมนต์ไปถมที่ บางโรงงานก็ทิ้งรวมกับขยะและบางโรงงานกำจัดโดยการเผาทิ้ง ซึ่งการจัดการของเสียดังกล่าวยังไม่เหมาะสม และอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ การจัดการกากซีเมนต์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการแปรรูปน้ำยาง มี

การวิจัย¹ พบว่ากากซีเมนต์เป็นของเสียที่มีองค์ประกอบ N P K Mg และ Zn ที่น่าจะนำไปใช้ประโยชน์ทางเกษตรได้ มีการจดสิทธิบัตรกากซีเมนต์ที่เป็นของเสียจากอุตสาหกรรมกระดาษและเส้นใย² นำมาใช้เป็นสารตัวเติมในการผลิตเม็ดไฟเบอร์เทอร์โมพลาสติก สามารถนำมาหล่อแบบพิมพ์ได้ มีการนำกากซีเมนต์มาใช้เป็นสารตัวเติมในส่วนผสมยางมะตอย³ โดยการนำมาผสมกับผงหิน กรวด ทราย และเซลลูโลส (ไฟเบอร์ของพวกน้ำมันปาล์ม) สำหรับกากซีเมนต์ที่ตกตะกอนอยู่ตรงกันภาชนะจากน้ำยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ซึ่งเป็นของเสียจากอุตสาหกรรมกระดาษ และมีการจดสิทธิบัตรนำมาใช้ทำฉนวนกันความร้อนและบรรจุภัณฑ์⁴ สำหรับหินฝุ่นแกรนิต ขนาดละเอียดกว่า 45 ไมครอน และเผาที่อุณหภูมิสูง 900 และ 1,050 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง มีการนำมาใช้แทน

¹ ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ² นักศึกษาระดับปริญญาตรี, (สาขาเทคโนโลยียาง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

¹ Department of Rubber Technology and Polymer Science, ² B.Sc. Student in Rubber Technology, Faculty of Science and Technology, Prince of Songkhla University, Pattani Province. 94000



ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์⁵ มีการนำกากซีเมนต์ที่แบ่งแยงพาราซึ่งเป็นของเสียอันตรายจากกระบวนการผลิตน้ำยางข้น มาผสมกับดินเหนียว เพื่อทำผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาหน้าหนักเบา ใช้ประดับตกแต่งสวนหย่อมทั้งภายในและภายนอก⁶ สำหรับการนำกากซีเมนต์มาใช้เป็นสารตัวเติมเพื่อเตรียมเป็นคอนกรีตปรับสภาพด้วยยางระหว่างน้ำยางธรรมชาติ และพอร์ทแลนด์ซีเมนต์ ไม่มีการศึกษามาก่อน งานวิจัยนี้ จึงจัดเป็นนวัตกรรมใหม่ ในการนำกากซีเมนต์มาใช้ประโยชน์ ด้วยการนำกากซีเมนต์ของเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้น มาใช้เป็นส่วนผสมในซีเมนต์คอนกรีต

วัสดุและอุปกรณ์

สารเคมีที่ใช้ประกอบด้วย 60% น้ำยางข้นชนิดแอมโมเนียสูง ผลิตโดยบริษัทปัตตานีอุตสาหกรรม (1971) จำกัด; สารรักษาความเสถียรของน้ำยางชนิดเทอร์ริก (Terric N 30); กากซีเมนต์น้ำยางข้น (Sludge) เก็บตัวอย่างจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นในเขตพื้นที่อำเภอสะเดา และจะนะ จังหวัดสงขลา และอำเภอตอนล่าง จังหวัดปัตตานี 3 บริษัทตามลำดับ คือ บริษัทถาวรอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทจะนะอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด และ บริษัทปัตตานีอุตสาหกรรม จำกัด (ป่าเทือก) ปูนซีเมนต์เทาตราเสื่อ (Ordinary Portland Cement, OPC) ผลิตโดยบริษัทปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง Model 215 (Denver Instrument Company, USA); ตู้อบอากาศร้อนรุ่น ED115 (Binder Co., Ltd., Germany); เครื่องปั่นน้ำผลไม้พร้อมโถบดแห้งความจุ 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร รุ่น Dawa Dw-111 (Landkob CO., Ltd., Chinna); เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่งรุ่น Vibra (Shiko Denshi Co., Ltd., Janan); เครื่องบด (Bosco Engineering, Thailand); แบบพิมพ์ไม้อัดหนา 3 มิลลิเมตร หุ้มด้วยพลาสติก พอลิเอทิลีนขนาด 10 x 10 x 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร; ตะแกรงร่อนขนาด 40 เมช; เครื่องทดสอบกำลังของซีเมนต์คอนกรีต (compression machine) รุ่น HZ-010 (Dongguan, Chinna); กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนรุ่น JSM-5800 LV ยี่ห้อ Jeol (Japan) กำลังขยาย 18 – 300,000 เท่า

วิธีการ

การเก็บตัวอย่างกากซีเมนต์ที่แบ่งแยงจากโรงงานน้ำยางข้น กากซีเมนต์ (จากตัวแทนโรงงานน้ำยางข้น 3 แห่ง: ถาวร, จะนะ และป่าเทือก) ในเขตจังหวัดสงขลา และ ปัตตานี เก็บตัวอย่างแต่ละครั้งประมาณ 20 กิโลกรัม จากจุดเกิดกากซีเมนต์ บริเวณถังปั่นน้ำยาง และบ่อพักน้ำยาง

การเตรียมกากซีเมนต์ที่แบ่งแยงและการเตรียมคอนกรีต

ปรับสภาพด้วยยาง

1. นำกากซีเมนต์ที่แบ่งแยงมาอบให้แห้งสนิทที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง แล้วนำไปบดจนมีลักษณะเป็นผงละเอียด และนำมาร่อนผ่านกระแกรงขนาด 40 เมช
2. เตรียมคอนกรีตปรับสภาพด้วยยางโดยหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการผสมระหว่างน้ำยางข้นและปูนซีเมนต์เพื่อเตรียมขึ้นทดสอบ โดยการเจือจางน้ำยางข้นชนิดแอมโมเนียสูง (HA) ให้มีปริมาณเนื้อยางแห้ง (%DRC) เท่ากับ 20% ใส่สารป้องกันน้ำยางจับตัว (10% Terric N 30) และซีเมนต์ (Cement) ปริมาณ 1000 ส่วน แปรสัดส่วนกากซีเมนต์ 0, 250, 500, 750 และ 1000 ส่วนต่อเนื้อยางแห้ง 100 ส่วน (Table 1)

Table 1 The formula for sludge in natural rubber cement concrete

Ingredients	Amounts (gms.)				
	A	B	C	D	E
HA 20%DRC	500*	500*	500*	500*	500*
10%TerricN-30	100	100	100	100	100
Cement	1000	1000	1000	1000	1000
Sludge	0	250	500	750	1000

* มีปริมาณเนื้อยางแห้ง = 100 กรัม

การทดสอบสมบัติ

1. การเซ็ทตัว

ขึ้นทดสอบสูตรต่างๆ หลังเทลงแบบพิมพ์ เอาไม้บรรทัดมาปาดผิวหน้าให้เรียบ แล้วทิ้งไว้ให้ขึ้นทดสอบแข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง จับเวลาผสมขึ้นทดสอบในแบบพิมพ์แข็งตัว กดด้วยนิ้วมือไม่เกิดรอยยุบและเมื่อแกะออกจากแบบพิมพ์แล้วไม่ทำให้ขึ้นทดสอบเสียหาย

2. การหดตัว

วัดปริมาตรของแบบพิมพ์ที่ใช้หล่อ และวัดขนาดของขึ้นทดสอบที่เซ็ทตัว (ทดลอง 3 ซ้ำ) เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน คำนวณหาเปอร์เซ็นต์การหดตัวได้จากสมการ

$$\text{การหดตัว (\%)} = \frac{V1 - V2}{V1} \times 100$$

เมื่อ V1 = ปริมาตรแบบพิมพ์ (ลบ.ซม.)

V2 = ปริมาตรขึ้นทดสอบ (ลบ.ซม.)

3. ความต้านทานต่อแรงกด

ขึ้นทดสอบตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7, 14

และ 28 วัน จากนั้นนำไปทดสอบความต้านทานต่อแรงกด (Compressive strength) ด้วยเครื่อง Compressive machine นำค่าที่ได้จากการทดสอบมาคำนวณหาความต้านทานต่อแรงกดโดยมีสมการดังนี้

$$\text{ความต้านทานแรงอัด} = \frac{A \times .453.59 \text{ กก./ตร.ซม.}}{\text{กว้าง} \times \text{ยาว}}$$

เมื่อ A = ค่าที่อ่านจากเครื่องทดสอบ (ปอนด์*10³)
(1 ปอนด์ = 453.59 กรัม)

4. ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphology)

ทดสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกากซีเมนต์ที่กระจายตัวในส่วนผสมของน้ำยางข้นและซีเมนต์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ที่กำลังขยาย 2,000 เท่า ทำงานภายใต้สุญญากาศ ฉาบผิวด้วยทองคำก่อนวิเคราะห์

ผลการทดลองและวิจารณ์

กากซีเมนต์

กากซีเมนต์ จากอุตสาหกรรมน้ำยางข้นในเขตพื้นที่ภาคใต้ 3 บริษัท มีปริมาณของแข็งทั้งหมดอยู่ในช่วง 50.83 – 77.72 % และความชื้น (%MC) มีค่าระหว่าง 22.27 – 49.16% มีสภาพเป็นผงเนื่องจากกากซีเมนต์เป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ได้จากการตกตะกอนของน้ำยางสดมีการเก็บรักษาด้วยสารเคมีที่เป็นต่าง หลังเก็บตัวอย่างกากซีเมนต์ นำมาอบแห้งประมาณเป็นเวลา 5-6 ชั่วโมง จะมีลักษณะเป็นก้อน มีความชื้นลดลงเหลือประมาณ 3% นำมาบดให้ละเอียด ร่อนผ่านกระแกรงขนาด 40 เมช มีความเป็นด่างเล็กน้อย pH มีค่าอยู่ในช่วง 7.28 – 8.56 ความหนาแน่นมีค่าอยู่ระหว่าง 1.16 – 1.65 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร ของแข็งทั้งหมดในกากซีเมนต์ส่วนใหญ่ จะประกอบด้วยแมกนีเซียม ฟอสฟอรัส และสิ่งเจือปนอื่นๆ เช่น โลหะหนัก แป้ง โปรตีน⁷

ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ชนิด Ordinary Portland Cement (OPC) ตรวจพบว่ามีความเป็นด่าง (pH 12.5) ความหนาแน่น 3.15 กรัม/ลบ.ซม. ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยโลหะออกไซด์ ได้แก่ CaO, MgO, SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃ เป็นต้น โดยเฉพาะ CaO เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำจะเกิดเป็น Ca(OH)₂ ซึ่งให้สมบัติที่เป็นด่างอย่างมาก จึงสามารถนำมาผสมกับน้ำยางธรรมชาติและกากซีเมนต์ได้ดี ไม่ทำให้เกิดการจับก้อนเร็วเกินไปในช่วงที่เตรียมส่วนผสมซีเมนต์คอนกรีต

สัดส่วนการผสมซีเมนต์คอนกรีตปรับสภาพด้วยยางโดยใช้กากซีเมนต์น้ำยางข้นและซีเมนต์

น้ำยางข้นที่ใช้ชนิดแอมโมเนียสูง (HA) ปรับให้มีปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) เท่ากับ 20 % และใช้สับ Terric N30 เข้มข้น 10 % w/w เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำยางเกิดการจับตัวในขณะที่ทำการผสมส่วนผสมคอนกรีตปรับสภาพด้วยยาง (Table 2)

Table 2 The ingredients for sludge in natural rubber cement concrete

Ingredients	Actual weight (gms)
HA 20% DRC	500
10% Terric N30	100
Cement	1000
Sludge	250
Water *	385

* Cement : water = 1.6 : 1

Sludge : water = 1 : 1

จาก Table 2 อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างกากซีเมนต์และปูนซีเมนต์ คือ 1:4 ซึ่งอัตราส่วนที่ใช้จะไม่ทำให้เกิดการแตกร้าวหรือสามารถผสมได้เป็นก้อนซีเมนต์ ส่วนน้ำที่ใช้ในสูตรแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นน้ำที่ใช้ในการผสมซีเมนต์ ซึ่งพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผสมคือ ซีเมนต์ 1.6 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน และส่วนที่สองเป็นน้ำที่ใช้ในการผสมกากซีเมนต์ ซึ่งพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผสมให้กากซีเมนต์กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ คือ กากซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน ดังนั้นในขั้นตอนการผสมจะต้องหาปริมาณน้ำทั้งหมดที่ปูนซีเมนต์และกากซีเมนต์จะต้องใช้ในการผสม ลบออกด้วยปริมาณน้ำที่มีอยู่ในน้ำยางข้นที่เจือจางแล้วและน้ำที่มีอยู่ในการเจือจาง Terric N30 จะได้ปริมาณน้ำที่จะต้องใช้อีก

สมบัติของคอนกรีตปรับสภาพด้วยยาง

1. ระยะเวลาการเซ็ตตัว

คอนกรีตปรับสภาพด้วยยางที่มีปริมาณของกากซีเมนต์ที่ระดับ 0, 250, 500, 750 และ 1,000 phr ให้ระยะเวลาในการเซ็ตตัวดังแสดงใน Figure 3




Figure 1 Effect of sludge on setting time of NR modified cement concrete

คอนกรีตปรับสภาพด้วยยางระหว่างกากซีเมนต์ น้ำ ยางซีเมนต์ ใช้เวลาแข็งตัวเพิ่มขึ้นตามปริมาณกาก ซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้น (Figure 1) โดยในคอนกรีตปรับสภาพด้วยยาง สูตรที่ไม่ได้ใส่กากซีเมนต์ จะใช้เวลาในการแข็งตัวน้อยที่สุด และ เมื่อเริ่มใส่กากซีเมนต์ที่ 250 phr มีแนวโน้มใช้เวลาในการแข็ง ตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก หลังจากนั้นแนวโน้มของระยะเวลาการ แข็งตัวจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะใส่กากซีเมนต์ที่ระดับ 500 – 1,000 phr เนื่องจากกากซีเมนต์เป็นส่วนที่เป็นของแข็งที่มี ในน้ำยาง ถูกแยกออกจากน้ำยางหลังจากผ่านกระบวนการ เซนตริฟิวจ์ ส่วนของยางที่ปะปนอยู่ในกากซีเมนต์จึงมีปริมาณ น้อยมาก

กากซีเมนต์มีสมบัติดูดน้ำได้ ดังนั้นสูตรส่วนผสมที่ไม่ ใส่กากซีเมนต์ ไม่มีการดูดซับน้ำเอาไว้ ทำให้คอนกรีตปรับ สภาพด้วยยางแข็งตัวเร็ว ซึ่งใช้เวลาประมาณ 50 ชั่วโมง แต่ สูตรที่ใส่กากซีเมนต์ในช่วง เวลาแข็งตัว 80-100 ชั่วโมงตาม ปริมาณของกากซีเมนต์ เนื่องจากกากซีเมนต์จะดูดซับน้ำเอาไว้ ทำให้ซีเมนต์มีความชื้นจึงแข็งตัวช้า

การพิจารณาความแตกต่างของระยะเวลาในการแข็ง ตัว ของคอนกรีตปรับสภาพด้วยยางที่มีกากซีเมนต์ทั้ง 3 โรงงาน ผสมอยู่ จะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการแข็งตัวของคอนกรีตปรับ สภาพด้วยยางที่มีกากซีเมนต์ ในทุกปริมาณกากซีเมนต์ที่ใส่ เข้าไปของโรงงานที่ 1 (บริษัทถาวร) จะใช้เวลามีค่ามากที่สุด รองลงมาคือโรงงานที่ 2 (บริษัทจะนะน้ำยาง) และโรงงานที่ 3 (บริษัทปาเท็กซ์) คาดว่าเนื่องจากกากซีเมนต์ของแต่ละโรงงาน มีความแตกต่างทางด้านลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบ ของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ ปริมาณการใส่สารเคมีในน้ำยาง ของแต่ละโรงงาน หรือกระบวนการผลิตน้ำยางชั้นที่ไว้วัตถุดิบ น้ำยางสดของแต่ละโรงงานแตกต่างกัน

2. การหดตัว

คอนกรีตปรับสภาพด้วยยางระหว่างกากซีเมนต์ น้ำยางซีเมนต์และปูนซีเมนต์ มีแนวโน้มเปอร์เซ็นต์การหดตัวเพิ่ม ขึ้นตามปริมาณกากซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้น (Figure 2) โดยในสูตรของ คอนกรีตปรับสภาพด้วยยางที่ไม่ได้ใส่กากซีเมนต์จะให้ เปอร์เซ็นต์การหดตัวที่น้อยที่สุด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว เมื่อเริ่มใส่กากซีเมนต์ที่ระดับ 250 phr หลังจากนั้นเมื่อ ใส่กากซีเมนต์ที่ระดับ 500 – 1,000 phr แนวโน้มของเปอร์เซ็นต์ การหดตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดัง Figure 2 เนื่องจากกากซีเมนต์มี สมบัติดูดน้ำเก็บไว้ ดังนั้นน้ำที่มีอยู่ในคอนกรีตปรับสภาพด้วย ยางจะถูกกากซีเมนต์ดูดเก็บไว้โดยสูตรของคอนกรีตปรับสภาพ ด้วยยางที่ไม่ได้ใส่กากซีเมนต์จะมีการหดตัวน้อยเพราะไม่เกิด การดูดน้ำเก็บไว้ แต่ในสูตรของคอนกรีตปรับสภาพด้วยยางที่ มีกากซีเมนต์ผสมอยู่นั้น กากซีเมนต์จะดูดซับน้ำเก็บไว้ ทำให้อุณหภูมิของซีเมนต์ที่ต้องการน้ำเพื่อทำปฏิกิริยาในการแข็งตัว เกิดการแข็งตัวขึ้นก่อนน้ำที่ถูกกากซีเมนต์เก็บไว้ระเหยออกมา เมื่อน้ำระเหยออกจนหมด จะเกิดการยุบตัวหรือหดตัวของกาก ซีเมนต์ จึงทำให้ขนาดของคอนกรีตปรับสภาพด้วยยางที่ได้มี ขนาดเล็กกว่าขนาดของแบบพิมพ์ที่ใช้เตรียม




Figure 2 Effect of sludge on shrinkage of NR modified cement concrete

3. ความต้านทานต่อแรงกด

คอนกรีตปรับสภาพด้วยยางที่มีปริมาณของกาก ซีเมนต์ (จาก 3 โรงงานน้ำยางซีเมนต์) ที่ระดับการใส่ 0, 250, 500, 750 และ 1,000 phr ให้ความต้านทานต่อแรงกดดังแสดงใน Figure 3




Figure 3 Effect of sludge on compressive strength of NR modified cement concrete

แรงกดที่ทำให้เกิดรอยแตกของคอนกรีตปรับสภาพด้วยยางที่ใส่กากซีเมนต์น้ำยางข้นและปูนซีเมนต์ มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณกากซีเมนต์ที่เพิ่ม (Figure 3) โดยในสูตรของคอนกรีตปรับสภาพด้วยยางที่ไม่ได้ใส่กากซีเมนต์นั้น จะให้ค่าความต้านทานต่อแรงกดมากที่สุด แรงที่ใช้ในการกดจนเกิดรอยแตกมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อใส่กากซีเมนต์ในคอนกรีตปรับสภาพด้วยยางที่ระดับ 250 phr และหากเปรียบเทียบความต้านทานต่อแรงกดที่ลดลงของการใส่กากซีเมนต์ 250 phr กับสูตรคอนกรีตปรับสภาพด้วยยางที่ใส่กากซีเมนต์ที่ระดับ 500 – 1,000 phr มีแนวโน้มความต้านทานต่อแรงกดลดลงเล็กน้อย เนื่องจากกากซีเมนต์เป็นของแข็งที่เป็นผลเฉลย มีส่วนผสมของยางอยู่ด้วย ซึ่งทำให้ยึดติดกับวัสดุซีเมนต์ได้ไม่ดี ทำให้ความสามารถทนกำลังอัดต่ำ ซึ่งต่างจากทรายและหิน ดังนั้นในสูตรของคอนกรีตปรับสภาพด้วยยางที่ไม่ได้ใส่กากซีเมนต์จะมีค่าความต้านทานต่อแรงกดสูง การใส่กากซีเมนต์ลงในคอนกรีตปรับสภาพด้วยยางที่ระดับ 250 – 1,000 phr ความสามารถในการทนต่อแรงกดของคอนกรีตปรับสภาพด้วยยางลดต่ำลง เนื่องจากที่กากซีเมนต์เป็นเพียงสารตัวเติม ไม่เกิดพันธะกับปูนซีเมนต์ โดยจากลักษณะสัณฐานวิทยา (Figure 4) มีช่องว่างเล็กๆ ภายในเนื้อของคอนกรีตปรับสภาพด้วยยาง อาจส่งผลถึงความแข็งแรงของคอนกรีตปรับสภาพด้วยยางที่ได้ ดังนั้นเมื่อใส่กากซีเมนต์เข้าไปในคอนกรีตปรับสภาพด้วยยางเพิ่มมากขึ้น ค่าความต้านทานต่อแรงกดก็จะยิ่งลดลง

ความแตกต่างของค่าความต้านทานต่อแรงกดของคอนกรีตปรับสภาพด้วยยางที่ระยะการเซ็ทตัวแตกต่างกัน คือ 7 วัน, 14 วัน และ 28 วัน (Figure 3) จะเห็นว่า คอนกรีตปรับสภาพด้วยยางสูตรเดียวกันแต่ระยะเวลาการเซ็ทตัวต่างกัน ค่าความต้านทานต่อแรงกดของคอนกรีตปรับสภาพด้วยยางระหว่างกากซีเมนต์น้ำยางข้นและปูนซีเมนต์ ที่ระยะการเซ็ทตัว 7 วัน มีค่าน้อยที่สุด และจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาเซ็ทตัว

ที่ 14 วัน และ 28 วัน ตามลำดับ (ในทุกปริมาณกากซีเมนต์ที่ใส่เข้าไป) ซึ่งปกติแล้วค่าความต้านทานต่อแรงกดในการเตรียมซีเมนต์ จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการบ่ม หรือระยะเวลาในการปล่อยให้แห้งให้เกิดการเซ็ทตัว สอดคล้องกับผลการทดลอง แต่ค่าที่ได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น คาดว่าเนื่องจากซีเมนต์เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันไม่สมบูรณ์ โดยเกิดการสูญเสียน้ำจากการที่กากซีเมนต์ดูดซับน้ำเก็บไว้ จึงทำให้ความสามารถในการทนต่อแรงกดของซีเมนต์เพิ่มขึ้นไม่มากนัก

4. ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

คอนกรีตปรับสภาพด้วยยาง ไม่ใส่กากซีเมนต์ (สูตร A) และใส่กากซีเมนต์ (สูตร C) มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ยึดเกาะกันของยาง อนุภาคกากซีเมนต์และซีเมนต์ปรากฏให้เห็นโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ดังแสดงใน Figure 4 - 5




Figure 4 The morphology of NR modified cement concrete (Formula A; Cement : NR = 10 : 1 w/w of dry wt.)




Figure 5 The morphology of NR+ sludge modified cement concrete (Formula C; Cement : NR : Sludge = 10 : 1 : 5 of dry wt.)



ลักษณะสันฐานวิทยาของคอนกรีตปรับสภาพยางที่ไม่ใส่กากซีเมนต์ ซึ่งมีส่วนผสมยางแห้งร้อยละ 10 ของซีเมนต์ (สูตร A) ส่วนของยางสามารถห่อหุ้มส่วนของซีเมนต์ ทำให้เห็นลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน (Figure 4) มีช่องว่างเล็กๆ ปรากฏให้เห็นบ้าง คาดว่าเนื่องจากส่วนของน้ำยางที่กระจายตัวอยู่ในส่วนผสมเกิดการรัดตัวก่อนซีเมนต์แข็งตัว ทำให้เกิดการดึงรั้งเกิดเป็นช่องว่างขึ้น สำหรับการใส่กากซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีตปรับสภาพยางร้อยละ 50 ของซีเมนต์ (สูตร C) จะเห็นลักษณะการจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อน และมีช่องว่างที่เกิดจากกลุ่มก้อนที่จับตัวกันมีพื้นที่ผิวต่างกัน เกิดเป็นช่องว่างปรากฏให้เห็น (Figure 5) ซึ่งส่งผลให้ความสามารถความต้านทานต่อแรงกดของคอนกรีตปรับสภาพยางมีค่าลดลง

สรุป

ปริมาณกากซีเมนต์มีผลต่อ ระยะเวลาการแข็งตัว เปรอร์เซ็นต์การหดตัวและ ความต้านทานต่อแรงกดของคอนกรีตปรับสภาพด้วยยาง โดยในสูตรที่ไม่ใส่กากซีเมนต์จะมีระยะเวลาการแข็งตัว และเปอร์เซ็นต์การหดตัวที่น้อยที่สุดในขณะที่ค่าความต้านทานต่อแรงกดมีค่ามากที่สุด และเมื่อใส่กากซีเมนต์ที่ระดับ 250–1,000 phr ระยะเวลาการเซ็ทตัว และ เปรอร์เซ็นต์การหดตัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนความต้านทานต่อแรงกดมีแนวโน้มลดลง

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. ธนวรรณ นวลปาน. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียม ปู่ยเหล็กจากกากซีเมนต์น้ำยางข้น.วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์, ปัตตานี; 2546.
2. Vinypal S A. Production of thermoplastic granulates. GB 1075241. 1967 July 12.
3. Ratnasamy M. Asphalt composition GB2366567. 2002 Aug 15.
4. Rene B. Products for facings, insulation and packaging based on industrial wastes, and particularly paper sludge and method for their manufacture. CA1195053. 1983 Oct 19.
5. Bouthong P, Amritbenjaruethai R, Tonnyopas D. Properties of Mortar Blended Modified Granite Fine.

Thaksin Journal 2014;17(1): 5-12.

6. คุณยา ศรีโยม, ชัยศรี สุขสาโรจน์. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อิฐดินเผาหน้าหนักเบาจากกากซีเมนต์ยางพาราเชิงพาณิชย์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม.2557; 33(6):301-312.
7. Kovuttikulrangsie S, Cheewasectham W. Sludge from Concentrated NR-Latex manufacture. ASEAN Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture and Environmental Stability. 2012, 8-12 July. Venue: Kyunghee University, Seoul, Republic of Korea; 2013, p. 205-212.
8. ชัชวาลย์ เศรษฐบุตตร. ปูนซีเมนต์. คอนกรีตเทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค; 2543. หน้า 166.