

T 157129

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารให้สี โดยใช้ อลูมินา ไททาเนียม ไกออกไซด์ และเหล็กออกไซด์ เป็นสารตั้งต้นในการเพิ่มสีพลอยไฟลิน ที่ผ่าน การคัดเลือก ทางกายภาพ คือ การดูสีด้วยตาเปล่า และทำการวัดค่าสี CIELAB ก่อนเผา โดยนำ สารให้สีที่มาแพร่รวมกับพลาลอย ที่อุณหภูมิ 1,650 องศาเซลเซียส ในบรรยายการเผาในมีที่ไม่ สมบูรณ์ เป็นเวลา 32 ชั่วโมง จากนั้นทำการวัดค่าสี CIELAB หลังเผา แล้วนำมารวเคราะห์หาค่าความ เปลกต่างของสี (dE^*) ด้วยเครื่อง UV – VIS Spectrophotometer โดยคัดเลือกอัตราส่วนผสมที่มีค่า ความแตกต่างของสีมากที่สุด ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนของสารให้สี ที่เหมาะสมประกอบด้วย เหล็กออกไซด์ ร้อยละ 1.429 ไททาเนียม ไกออกไซด์ ร้อยละ 12.801 และ อลูมินา ร้อยละ 85.71 เมื่อนำอัตราส่วนผสมดังกล่าวมาแพร่รวมกับพลาลอยที่เคริยมไว้ ที่อุณหภูมิ 1,650 องศาเซลเซียส เวลา 32 ชั่วโมงในบรรยายการเผาไม่สมบูรณ์ พบรหที่ผ่านการเผาในส่วนผสมของสารเพิ่มสีให้ สีเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเผา โดยให้ค่าความต่างสีมากถึง 17.4928

TE 157129

The purpose of this research were to investigate an appropriate ratio of color producing agents such as alumina, titanium dioxide, and ferric oxide in order to increase the color of blue sapphire. Sapphire in this experiment had passed visual inspection by expert and tested by CIELAB before firing at 1,650 °C. The difference in dE^* were obtained from UV – VIS spectrophotometer. The best ratio of color enhancing agents consisted of 1.429 % ferric oxide 12.801 % titatium dioxide and 85.71 % alumina, respectively. These compound when mixed with sapphire and fired in reducing atm 1,650 °C for 32 hours , increased the color of sapphire to the dE^* of 17.4928, the highest difference in CIELAB value.