

นิรมล วิระเทพสุกรรณ์ 2551: การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากเศษกระดาษลูกฟูกเพื่อการ
ขนส่งมะม่วงนำออกไม้ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร) สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิตชิตา จันทราราชชัย, Ph.D. 106 หน้า

การศึกษานี้ มีเป้าหมายในการพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากเศษกระดาษลูกฟูกเพื่อใช้ใน
กระบวนการขนส่งมะม่วงทดสอบวัสดุกันกระแทกจากโฟม ผลการสำรวจพบว่าผู้ใช้วัสดุกัน
กระแทกด้องการวัสดุที่มีราคาถูก สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สามารถป้องกันการซ้ำของมะม่วง
ได้ภายหลังการบรรจุ การขนส่งเคลื่อนข่ายและการเก็บรักษา ผลจากการศึกษาอิทธิพลของ
อัตราส่วนเศษกระดาษลูกฟูกต่อหน้า (1:200, 1:150, 1:100 และ 1:50) และระยะเวลาในการตีเยื่อ¹
กระดาษ (15, 30, 45 และ 60 นาที) ต่อคุณภาพของเยื่อกระดาษ และคุณภาพของวัสดุกันกระแทก
สรุปได้ว่าเมื่ออัตราส่วนเศษกระดาษลูกฟูกต่อน้ำเพิ่มขึ้นจะทำให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และ
เมื่อระยะเวลาในการตีเยื่อเพิ่มมากขึ้นจะทำให้ปริมาณผลผลิตลดลง โดยเศษกระดาษลูกฟูกต่อน้ำ
อัตราส่วน 1:50 ระยะเวลาในการตีเยื่อกระดาษนาน 30 นาที จะให้ปริมาณผลผลิต ร้อยละ 90.29
และพบว่าเมื่ออัตราส่วนเศษกระดาษลูกฟูกต่อน้ำและระยะเวลาในการตีเยื่อเพิ่มขึ้นจะทำให้ค่า
ดัชนีด้านทานแรงดึงและค่าดัชนีด้านทานแรงนឹកของแผ่นกระดาษเพิ่มมากขึ้น โดยแผ่นกระดาษ
จากเยื่อที่มีอัตราส่วน 1:50 ระยะเวลาในการตีเยื่อนาน 60 นาที จะมีค่าดัชนีด้านทานแรงดึงเท่ากับ
2.22 นิวตันเมตรต่อกรัม และมีค่าดัชนีด้านทานแรงนឹกเท่ากับ 23.84 มิลลินิวตันตารางเมตรต่อ
กรัม วัสดุกันกระแทกจากเศษกระดาษลูกฟูกที่ใช้ระยะเวลาในการตีเยื่อนาน 30 นาทีและมีความ
สูงของปุ่มกันกระแทก 0.25 เซนติเมตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันแรงกระแทกต่อมะม่วง
ระหว่างการขนส่งได้ไม่แตกต่างจากวัสดุกันกระแทกจากเศษกระดาษลูกฟูกที่ใช้ระยะเวลาในการ
ตีเยื่อนาน 45 และ 60 นาที และไม่แตกต่างจากโฟมตามที่ข่าย และเมื่อห่อมะม่วงโดยสัมผัสมะม่วงกับ²
ผิวน้ำด้านเรียบของแผ่นวัสดุกันกระแทกจากเศษกระดาษลูกฟูกที่ใช้ระยะเวลาในการตีเยื่อนาน
30 นาทีและมีความสูงของปุ่มกันกระแทก 0.25 เซนติเมตร พบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกัน
แรงกระแทกต่อมะม่วงระหว่างการขนส่งได้ดีกว่าโฟมตามที่ข่าย การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ามี
ความเป็นไปได้ในการเพิ่มน้ำค่าให้กับเศษกระดาษลูกฟูก โดยนำไปผลิตเป็นวัสดุกันกระแทกเพื่อ³
ทดสอบโฟมตามที่ข่าย