

T164870

| | |
|-------------------|---|
| หัวข้อวิทยานิพนธ์ | การผลิตผงดีบุกด้วยกระบวนการแก๊สอะตอมไม่เชื้อชัน |
| หน่วยกิต | 15 |
| ผู้เขียน | นายกิตติชัย พิกพันธุ์ |
| อาจารย์ที่ปรึกษา | ดร. นคร ศรีสุขุมบวรชัย |
| หลักสูตร | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
| สาขาวิชา | เทคโนโลยีวัสดุ |
| สาขาวิชา | เทคโนโลยีวัสดุ |
| คณะ | พลังงานและวัสดุ |
| พ.ศ. | 2547 |

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตผงดีบุกด้วยกระบวนการแก๊สอะตอมไม่เชื้อชัน โดยเครื่องผลิตโลหะผงแบบพ่นด้วยแก๊สที่ใช้ในงานวิจัยถูกออกแบบและสร้างขึ้นร่วมกับคณะผู้วิจัยกลุ่มโปรแกรมวัสดุ ผลงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในกรุงเทพฯ ที่มีความบริสุทธิ์ 99.6% เป็นวัตถุดินตั้งต้น และใช้แก๊สในโตรเจนเป็นตัวกลางในการอะตอมไม่เชื้อชัน การศึกษาผลของปัจจัยในกระบวนการผลิตได้แก่ ความดันแก๊ส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อลำเลียง โลหะเหลวและอุณหภูมิเหนือจุดหลอมเหลวของดีบุกพบว่า เมื่อความดันแก๊สที่ใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 1 MPa ถึง 2.5 MPa จะได้สัดส่วนน้ำหนักของผงดีบุกที่มีขนาดต่ำกว่า 180 μm ในปริมาณมากขึ้นและขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงดีบุกเล็กลง ในขณะที่การใช้ท่อลำเลียงโลหะเหลวที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 mm จะได้สัดส่วนน้ำหนักของผงดีบุกที่มีขนาดต่ำกว่า 180 μm มากกว่าและขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงดีบุกเล็กกว่าการใช้ท่อลำเลียงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 mm แต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเหนือจุดหลอมเหลวของดีบุกที่อยู่ภายใต้แรงดันก้อนส่งไปยังห้องพ่นต่อสัดส่วนน้ำหนักของผงดีบุกที่มีขนาดต่ำกว่า 180 μm และขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงดีบุกยังไม่ชัดเจนนัก การศึกษาผลของการออกแบบหัวฉีดพบว่าที่ความดันแก๊สต่ำกว่า 2 MPa การใช้หัวฉีดแบบ Confined จะได้สัดส่วนน้ำหนักของผงดีบุกที่มีขนาดต่ำกว่า 180 μm ในปริมาณมากกว่าและขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงดีบุกเล็กกว่าการใช้หัวฉีดแบบ Free Fall ในขณะที่ความดันแก๊สมากกว่า 2 MPa การใช้หัวฉีดทึบสองแบบจะได้สัดส่วนน้ำหนักของผงดีบุกที่มีขนาดต่ำกว่า 180 μm และขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงดีบุกใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามผงดีบุกที่ผลิตได้จากการกระบวนการแก๊สอะตอมไม่เชื้อชัน ส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็นทรงกลมผิวนเรียบ ผงดีบุกที่มีขนาดใหญ่เมื่อโครงสร้างจุลภาคแบบหลายผลึก ในขณะที่ผงดีบุกขนาดเล็กโครงสร้างจุลภาคมีแนวโน้มเป็นผลึกเดียว

| | |
|----------------|---|
| Thesis Title | Production of Tin Powder by Gas Atomization Process |
| Thesis Credits | 15 |
| Candidate | Mr. Kittichai Fakpan |
| Thesis Advisor | Dr. Nakorn Srisukhumbowornchai |
| Program | Master of Engineering |
| Field of Study | Materials Technology |
| Department | Materials Technology |
| Faculty | School of Energy and Materials |
| B.E | 2547 |

Abstract

Gas atomization process of tin powders was studied in this research. A prototype of gas atomizer was designed and developed together with research group from the National Metal and Materials Technology Center (MTEC). Pure tin (99.6%) was used as raw materials while nitrogen gas was selected as an atomizing medium in the experiment. The study of atomization parameters (atomizing gas pressure, melt delivery tube diameter and superheat temperature) found that the quantity of the smaller than 180-micron sized atomized tin powders increased and the atomized tin powders became finer when increasing in atomizing gas pressures from 1 MPa to 2.5 MPa. Using the 3-mm diameter of melt delivery tube resulted in larger quantity of the smaller than 180-micron sized atomizing tin powders and finer atomizing tin powder than using the 4-mm diameter of melt delivery tube. The investigations of melt superheat temperatures could not be concluded their effects on the quantity and average particle size of the atomized tin powders in this study. The study of atomizing nozzle design (confined and free fall types) found that, at gas pressure levels of below 2 MPa, larger amount of the smaller than 180-micron sized particles of atomized tin powders were obtained when using confined type while the quantity of atomized tin powders was about the same when using either type of nozzle. The morphology of the most atomized tin powders were spherical in shape with smooth surface. Polycrystalline structure was found in large sized powders while single crystalline in smaller sized powders.