

พรประภา สายทองสูง 2557: การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยานาโนนิกเกิล โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่
สภาวะเหนือจุดวิกฤตร่วมกับเอทานอล สำหรับเร่งปฏิกิริยาการแตกตัวของมีเทน ปริญญาวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก: รองศาสตราจารย์มานพ เจริญไชยตระกูล, Ph.D. 123 หน้า

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาและพัฒนาวิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยานาโนนิกเกิลบนตัวเร่งปฏิกิริยา
Ni/SBA-15 สำหรับเร่งปฏิกิริยาการแตกตัวของมีเทน ในการดำเนินงานได้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือ
จุดวิกฤตที่มีเอทานอลเป็นตัวทำละลายร่วม (SCCO₂-EtOH) และใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต
เป็นตัวดำเนินการละลาย หรือ Gas Anti-Solvent (GAS) ในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา และได้ทำการศึกษาผลของ
ปริมาณโลหะนิกเกิล ความดัน อุณหภูมิ และปริมาณตัวทำละลายร่วม ที่มีต่อขนาดและการกระจายตัวของขนาด
ของตัวเร่งปฏิกิริยาบนตัวรองรับ ปริมาณไฮโดรเจนที่ใช้ในการรีดิวซ์ ความสามารถในการเร่งปฏิกิริยา
และปริมาณและชนิดของคาร์บอน โดยนำผลการทดลองที่ได้มาเปรียบเทียบกับตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมจากวิธีการ
จุ่มชุ่มแบบ incipient wetness จากผลการทดลองพบว่า การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยวิธี SCCO₂-EtOH
ทำให้อนุภาคของตัวเร่งปฏิกิริยามีการกระจายตัวที่ดี มีขนาดที่เล็กลง และมีปริมาณไฮโดรเจนที่ใช้ในการรีดิวซ์สูง
กว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมจากวิธีการจุ่มชุ่มแบบ incipient wetness โดยสำหรับวิธี SCCO₂-7.33 โมล% EtOH
พบว่าการเพิ่มความดัน ทำให้อนุภาคของตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าไปอยู่ภายในรูพรุนของตัวรองรับมากขึ้น และการเพิ่ม
อุณหภูมิทำให้ขนาดของตัวเร่งปฏิกิริยามีขนาดเล็กลง ในส่วนการทดสอบปฏิกิริยา พบว่าการเตรียมตัวเร่ง
ปฏิกิริยาด้วยวิธีจุ่มชุ่มแบบ incipient wetness ทำให้ความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาในช่วงต้นดีกว่าตัวเร่ง
ปฏิกิริยาที่เตรียมจากวิธี SCCO₂-7.33 โมล% EtOH แต่มีอายุการใช้งานที่สั้นกว่า ส่วนตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียม
จากวิธี GAS มีความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาต่ำที่สุดและมีอายุการใช้งานที่สั้นที่สุด สำหรับวิธี SCCO₂-7.33
โมล% EtOH ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมที่ความดัน 120 บาร์ อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส มีความสามารถในการเร่ง
ปฏิกิริยาสูงที่สุด นอกจากนี้พบว่าการเพิ่มปริมาณโลหะ ทำให้อายุการใช้งานของตัวเร่งปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น
และในส่วนของปริมาณและชนิดของคาร์บอน พบว่าวิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาทั้ง 3 วิธี ทำให้คาร์บอนเกิดขึ้น
3 ชนิดด้วยกัน คือ Amorphous carbon, Less-stable SWCNTs และ CNFs โดยปริมาณของคาร์บอนที่เกิดขึ้น
เพิ่มขึ้นตามปริมาณโลหะนิกเกิลและความสามารถในการเร่งปฏิกิริยา สำหรับการลดปริมาณตัวทำละลายร่วม
จาก 7.33 โมล% เป็น 2.5 โมล% พบว่าไม่มีผลต่อขนาดและการกระจายตัวของขนาดของตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างมี
นัยสำคัญ

ลายมือชื่อนิสิต

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก