

ข้อสรุป

ในการเตรียมฟิล์มคอมพอสิตไฮโดรซานผสมอนุภาคดิน(มอนต์มอริลโลไนต์และเกาลิน) ที่ปริมาณการเติมอนุภาคดิน ร้อยละ 0.1 0.5 1.0 5.0 และ 10 โดยน้ำหนักต่อปริมาตรสารละลายไฮโดรซาน และทำการศึกษาสมบัติเชิงฟิล์มคอมพอสิตทั้งทางเคมีโครงสร้าง สมบัติเชิงกล และสมบัติการเป็นตัวดูดซับก๊าซเอทิลีน ได้ว่า

1. สมบัติไม่ชอบน้ำของฟิล์มไฮโดรซานและฟิล์มคอมพอสิตไม่ได้ขึ้นกับชนิดหรือขนาดอนุภาคดิน ดังจะเห็นได้ว่าค่าการดูดซึมน้ำมีค่าลดลงเพียงเล็กน้อยและค่ามุมสัมผัสระหว่างน้ำและอากาศมีค่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
2. การกระจายตัวของอนุภาคดินทั้งสองในเนื้อฟิล์ม มีการกระจายตัวที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณอนุภาคดินในฟิล์ม และเห็นการกระจายที่ชัดเจนเมื่อวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน โดยอนุภาคดินมีการเกาะกัน(aggregation) เกิดเป็นอนุภาครขนาดใหญ่มากกว่า 0.5 ไมครอน กระจายทั่วเนื้อฟิล์ม
3. อนุภาคดินมอนต์มอริลโลไนต์ในระดับนาโนเมตร เมื่อเติมลงในสารละลายไฮโดรซาน จะเกิดการแทรกสอดของไฮโดรซานในช่องว่างระหว่างแผ่นของมอนต์มอริลโลไนต์ในโครงสร้างผลึก เกิดปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนประจุระหว่างกันได้ลักษณะของนาโนคอมพอสิตเกิดขึ้น ซึ่งพิสูจน์โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน
4. สมบัติเชิงกลของฟิล์มคอมพอสิตและฟิล์มไฮโดรซาน พบว่าฟิล์มคอมพอสิตมีค่าความเค้น ณ ภาระสูงสุดที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับฟิล์มไฮโดรซาน ในการเติมอนุภาคดินมอนต์มอริลโลไนต์ หรือเกาลิน โดยฟิล์มคอมพอสิตจะมีความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นและค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวที่ลดลง

5. การศึกษาสมบัติการเป็นสารดูดซับก๊าซเอทิลีนของดินทั้งสองชนิด พบว่าสามารถใช้เป็นตัวดูดซับก๊าซเอทิลีนได้ดี และมีค่าการดูดซับที่เพิ่มขึ้นที่ปริมาณอนุภาคดินที่เพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป

1. การทดสอบประสิทธิภาพฟิล์มคอมพอสิต กับ ผัก ผลไม้ จริง เพื่อหา สภาวะที่เหมาะสม ในการนำไปใช้งานจริง
2. การทดสอบสมบัติการย่อยสลายของฟิล์มคอมพอสิต และแนวทางต่อยอดงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์? โดยการวิจัยนำไปผสมกับ PLA หรือ PHB ซึ่งเป็นพลาสติกย่อยสลายได้และสามารถผลิตขึ้นรูปในเชิงพาณิชย์ได้แล้ว แต่ยังไม่มีความพิเศษในการเป็นฟิล์มดูดซับก๊าซเอทิลีน