

## บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง

### 5.1 สรุปผลการศึกษาความเข้ากันได้ของยางผสม

จากการศึกษาอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว ( $T_g$ ) ของยางผสมพบว่ายางผสมระหว่างยาง STR5L กับยางสังเคราะห์ ได้แก่ ยางคลอโรพรีนหรือยางไนไตรล์ จะมีค่า  $T_g$  สองค่า ในขณะที่ค่า  $T_g$  ของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันกับยางสังเคราะห์พบว่า มีค่า  $T_g$  เพียงค่าเดียว แสดงให้เห็นว่ายางธรรมชาติที่ผ่านการตัดแปรให้มีหมู่ฟังก์ชันสามารถเข้ากันได้ดีกับยางสังเคราะห์มากกว่ายาง STR5L

และจากการศึกษาค่าผลต่างระหว่างแรงบิด ( $\Delta S'$ ) ของยางผสม ที่วัดได้จากการใช้เทคนิค RPA พบว่าค่า  $\Delta S'$  ของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันกับยางสังเคราะห์มีค่าสูงกว่าของยางผสมระหว่างยาง STR5L กับยางสังเคราะห์ แสดงว่ายางผสมระหว่างยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันกับยางสังเคราะห์มีอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลสูงกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเข้ากันได้ของยางผสม

นอกจากนี้จากผลการวิเคราะห์ค่าอีลาสติคโมดูลัส ( $G'$ ) และความสามารถในการไหล ( $\tan \delta$ ) ของยางผสม โดยใช้เทคนิค RPA ภายใต้การเปลี่ยนแปลงความถี่ และภายใต้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ พบว่า ยางผสมระหว่างยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันกับยางสังเคราะห์จะมีค่า  $G'$  สูงกว่าในกรณีของยาง STR 5L และพบว่าค่า  $\tan \delta$  ของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันกับยางสังเคราะห์มีค่าต่ำกว่าในกรณีของยาง STR5L ซึ่งเป็นเพราะอันตรกิริยาระหว่างสายโซ่โมเลกุลของทำให้สายโซ่โมเลกุลของยางไหลได้ยากกว่า

### 5.2 สรุปผลการศึกษาอันตรกิริยาระหว่างยางผสมกับอนุภาคของเขม่าดำ

จากการทดลองพบว่าค่า % บาวด์ริบเบอร์ของคอมโพสิตของยาง STR5L มีค่าลดลงเมื่อผสมยางสังเคราะห์ลงไป ส่วนคอมโพสิตของยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันมีค่า % บาวด์ริบเบอร์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนของยางสังเคราะห์เพิ่มมากขึ้น และเมื่อพิจารณาจากค่า  $G'$  ของยางผสมที่ผสมเขม่าดำที่ได้จากการทดสอบในโหมด Strain sweep ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่ายางสังเคราะห์ทั้งยางคลอโรพรีนและยางไนไตรล์ รวมไปถึงยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันสามารถเกิดอันตรกิริยากับอนุภาคเขม่าดำได้ดีกว่าในกรณีของยาง STR5L และยางผสมระหว่างยางสังเคราะห์กับยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันมีอันตรกิริยากับอนุภาคเขม่าดำได้ดีกว่ายางผสมระหว่างยางสังเคราะห์กับยาง STR5L เพราะความมีขั้วหรือหมู่ฟังก์ชันในยางช่วยเพิ่มแรงอันตรกิริยากับอนุภาคเขม่าดำได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

### 5.3 สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการคงรูปของยางคอมปาวด์

จากการทดลองพบว่ายางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันทั้งยาง CNR1 ยาง CNR2 และยาง HNR มีปริมาณการเกิดพันธะเชื่อมโยงสูงกว่าซึ่งพิจารณาจากค่าผลต่างแรงบิดมีค่าเพิ่มสูงขึ้นและมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาพันธะเชื่อมโยงหรือคงรูปเร็วกว่ายาง STR5L) ซึ่งเป็นผลมาจากการที่พันธะคู่ที่ถูกค้นด้วยหมู่ฟังก์ชันเช่นหมู่ไอพอกไซด์ (Isolated double bonds) จะไวต่อการเกิดปฏิกิริยาพันธะเชื่อมโยงมากกว่าพันธะคู่ที่อยู่ชิดกัน (Contiguous double bonds) [43] และพบว่ายางสังเคราะห์มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาพันธะเชื่อมโยงต่ำกว่าแต่มีปริมาณพันธะเชื่อมโยงชั้นสูงยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชัน

### 5.4 สรุปผลการศึกษาสมบัติเชิงกลและการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ยาง

จากการทดลองพบว่าผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันจะมีสมบัติเชิงกลสูงกว่าผลิตภัณฑ์ยาง STR5L ในขณะที่ยางสังเคราะห์จะมีค่าความทนต่อแรงดึงและค่ามอดูลัสสูงกว่าผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันแต่มีค่าการยืดตัว ณ จุดขาด ต่ำกว่า และพบว่าผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางสังเคราะห์ผสมอยู่ จะมีความทนต่อความร้อน ทนต่อน้ำมันไฮโดรลิค และตัวทำละลายโทลูอินสูงกว่าในกรณีของยาง STR5L โดยพิจารณาจากค่าคุณสมบัติเชิงกลสัมพัทธ์ แสดงว่าการเพิ่มหมู่ฟังก์ชันให้แก่ยางธรรมชาติซึ่งช่วยทำให้ยางเข้ากันกับยางสังเคราะห์ได้ดีขึ้นจึงนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความทนต่อการเสื่อมสภาพ โดยผลิตภัณฑ์ยางผสมระหว่างยาง CNR2 กับยางสังเคราะห์ทั้งยางคลอโรพรีนและยางไนไตรล์ มีแนวโน้มที่จะมีความทนต่อการเสื่อมสภาพได้ดีที่สุด