

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	๗
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๘
กิตติกรรมประกาศ	๙
สารบัญ	๗
รายการตาราง	๙
รายการรูปประกอบ	๙
รายการสัญลักษณ์	๑๐
ประมวลศัพท์และคำย่อ	๑๑

บทที่

1. บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการวิจัย	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตการศึกษา	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 ยางธรรมชาติ (Natural rubber)	3
2.1.1 สมบัติโดยทั่วไปของยางธรรมชาติ (Properties of natural rubber)	3
2.2 การปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติ	4
2.2.1 การตัดแปรร โครงสร้างโมเลกุลของยางธรรมชาติ	4
2.2.2 เทคโนโลยียางผสม (Rubber blend technology)	9
2.3 การศึกษาความเข้ากันได้ของยางผสม (Miscibility of rubber blend)	17
2.3.1 การวิเคราะห์จากค่าอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วโดยใช้เทคนิค DSC	19
2.3.2 การวิเคราะห์จากอันตรกิริยาภายใน โมเลกุลระหว่างยางผสมโดยใช้เทคนิค RPA	20
2.3.3 การวิเคราะห์จากสมบัติความยืดหยุ่น และความสามารถในการไหล โดยใช้เทคนิค RPA	21

2.4	อันตรกิริยาระหว่างเขม่าดำกับยางผสม	23
2.4.1	การศึกษาจากค่าบาวด์รีบเบอร์ (Bound rubber)	23
2.4.2	Strain sweep	24
2.5	สมบัติของยางผสมวัลคาไนเซท (Rubber-blended vulcanizates)	26
2.5.1	พฤติกรรมการคงรูป (Cure characteristics)	26
2.5.2	สมบัติเชิงกลและความทนต่อการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ยาง	27
2.6	ยางสังเคราะห์ที่ใช้ในงานวิจัย	28
2.6.1	ยางไนไตรล์ (Acrylonitrile Butadiene Rubber, NBR)	28
2.6.2	ยางคลอโรพรีน (Chloroprene Rubber, CR)	30
2.7	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	33
3.	ระเบียบวิธีการทดลอง	37
3.1	เครื่องมือและอุปกรณ์	37
3.2	สารเคมี	38
3.3	ขั้นตอนการทดลอง	39
3.3.1	การสังเคราะห์ยางธรรมชาติอีพอกซีไดซ์และการหาปริมาณหมู่อีพอกซี	39
3.3.2	การสังเคราะห์ยาง CNR และยาง HNR	39
3.3.3	การทดสอบโครงสร้างของยางธรรมชาติหลังการเพิ่มหมู่ฟังก์ชัน	39
3.3.4	การผสมยาง (Blending)	40
3.3.5	การศึกษาความเข้ากันได้ของยางผสม	40
3.3.6	การเตรียมยางคอมพอสิต	41
3.3.7	การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างยางกับอนุภาคเขม่าดำของยางคอมพอสิต	41
3.3.8	การเตรียมยางคอมปาวด์	42
3.3.9	การทดสอบพฤติกรรมการคงรูปของยางคอมปาวด์	42
3.3.10	การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง	43
3.3.11	การทดสอบสมบัติเชิงกลและการเสื่อมของยางผลิตภัณฑ์ยาง	43

4. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล	44
4.1 การหาปริมาณหมู่เอพอกซีในยาที่ผ่านการทำปฏิกิริยาเอพอกซีเคชัน	44
4.2 การศึกษาผลของการเพิ่มหมู่ฟังก์ชันที่มีต่อโครงสร้างของยางธรรมชาติ	45
4.2.1 ผลการศึกษาโครงสร้างโมเลกุลโดยใช้เทคนิค FTIR	45
4.2.2 ผลการศึกษาการดัดแปรโครงสร้างยางธรรมชาติจากเทคนิค DSC	49
4.3 การศึกษาสมบัติความเข้ากันได้ (Compatibility) ของยางผสม	50
4.3.1 ผลการศึกษาจากค่าอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (T_g) โดยใช้เทคนิค DSC	50
4.3.2 ผลการศึกษาจากค่าผลต่างระหว่างแรงบิด ($S'_{max} - S'_{min}, \Delta S'$)	53
4.3.3 ผลการศึกษาจากค่าอิลาสติกมอดุลัส (G') และความสามารถในการไหลของยางผสม ($\tan \delta$) โดยใช้เทคนิค RPA	55
4.4 การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างยางผสมกับอนุภาคของเขม่าดำ	67
4.4.1 ค่าบาวด์รับเบอร์	67
4.4.2 ค่า G' ของคอมโพสิตที่วัดในสภาวะ Strain sweep	69
4.5 พฤติกรรมการคงรูปของยางคอมปาวด์	73
4.5.1 ยางคอมปาวด์ของยาง STR5L หรือยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันกับยางคลอโรพรีน	73
4.5.2 ยางคอมปาวด์ของยาง STR5L หรือยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันกับยางไนไตรล์	76
4.6 การศึกษาสมบัติเชิงกลและการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ยาง	78
4.6.1 ศึกษาผลของความร้อนที่มีต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์ยาง	78
4.6.2 ศึกษาผลของตัวทำละลายโทลูอีนที่มีต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์ยาง	84
4.6.3 ศึกษาผลของน้ำมันไฮโดรลิกที่มีต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์ยาง	90
5. สรุปผลการทดลอง	95
5.1 สรุปผลของการศึกษาความเข้ากันได้ของยางผสม	95
5.2 สรุปผลของการศึกษาอันตรกิริยาระหว่างยางผสมกับอนุภาคเขม่าดำ	95
5.3 สรุปผลของการศึกษาพฤติกรรมการคงรูปของยางคอมปาวด์	96
5.4 สรุปผลของการศึกษาสมบัติเชิงกลและการเสื่อมของผลิตภัณฑ์ยาง	96

เอกสารอ้างอิง	97
ภาคผนวก	103
ก. วิธีการหาปริมาณเนื้อยางแห้ง	103
ข. การคำนวณหา % bound rubber	106
ค. Thermogram ของยางชนิดต่างๆที่วัดได้จากเทคนิค DSC	107
ง. กราฟผลการทดลองของยางแต่ละชนิดที่วัดในโหมด frequency sweep ด้วยเทคนิค RPA	124
จ. ตารางข้อมูลผลการทดลอง	139
ประวัติผู้เขียน	143

รายการตาราง

ตาราง		หน้า
2.1	ยางไนไตรล์เกรดที่มีปริมาณหมู่อะคริโลไนไตรล์สูง	29
2.2	ยางไนไตรล์เกรดที่มีปริมาณหมู่อะคริโลไนไตรล์ปานกลาง	29
2.3	ยางไนไตรล์เกรดที่มีปริมาณหมู่อะคริโลไนไตรล์ต่ำ	30
2.4	สมบัติการวัลคาไนซ์ของยางคลอโรพรีนเกรดต่างๆ	32
3.1	อัตราส่วนการผสมยางคอมปาวด์	42
4.1	ค่า T_g ของยางENR1และENR2 และปริมาณหมู่อีพอกซีที่คำนวณได้	44
4.2	ค่า Transmittance intensity ratio ของ C=O เทียบกับ C=C ของยาง CNR1 และ	47
4.3	ค่า Transmittance intensity ratio ของ OH เทียบกับ C=C ของยาง CNR1 และ CNR2	47
4.4	แสดงค่าอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วของยางผสมระหว่างยาง STR5L, ยาง CNR1, ยางCNR2 และยางHNR กับยางคลอโรพรีน (CR)	52
4.5	แสดงค่าอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วของยางผสมระหว่างยาง STR5L, ยาง CNR1, ยางCNR2 และยางHNR กับยางไนไตรล์ (NBR)	52
4.6	แสดงค่าระยะเวลาที่ยางเริ่มเกิดการคงรูป (t_{92}) ของยางผสมระหว่างยาง STR5L, ยาง CNR1, ยางCNR2 และยางHNR กับยางคลอโรพรีน (CR)	74
4.7	แสดงค่าระยะเวลาที่ยางเกิดการคงรูปที่ 90 % (t_{90}) ของยางผสมระหว่างยาง STR5L, ยาง CNR1, ยางCNR2 และยางHNR กับยางคลอโรพรีน (CR)	74
4.8	แสดงค่าดัชนีการคงรูป (CRI) ของยางผสมระหว่างยาง STR5L, ยาง CNR1, ยางCNR2 และยางHNR กับยางคลอโรพรีน (CR)	75
4.9	แสดงค่าผลต่างแรงบิด ($\Delta S'$) ของยางผสมระหว่างยาง STR5L, ยาง CNR1, ยางCNR2 และยางHNR กับยางคลอโรพรีน (CR)	75
4.10	แสดงค่าระยะเวลาที่ยางเริ่มเกิดการคงรูป (t_{92}) ของยางผสมระหว่างยาง STR5L, ยาง CNR1, ยางCNR2 และยางHNR กับยางไนไตรล์ (NBR)	76
4.11	แสดงค่าระยะเวลาที่ยางเกิดการคงรูปที่ 90 % (t_{90}) ของยางผสมระหว่างยาง STR5L, ยาง CNR1, ยางCNR2 และยางHNR กับยางไนไตรล์ (NBR)	77
4.12	แสดงค่าดัชนีการคงรูป (CRI) ของยางผสมระหว่างยาง STR5L, ยาง CNR1, ยางCNR2 และยางHNR กับยางไนไตรล์ (NBR)	77
4.13	แสดงค่าผลต่างแรงบิด ($\Delta S'$) ของยางผสมระหว่างยาง STR5L, ยาง CNR1, ยางCNR2 และยางHNR กับยางไนไตรล์ (NBR)	77

รายการรูปประกอบ

รูปที่		หน้า
2.1	สูตรโครงสร้างยางธรรมชาติแบบ cis-1, 4-polyisoprene	3
2.2	แสดงผลของอุณหภูมิที่มีต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์ยาง	4
2.3	แสดงปฏิกิริยาอ็อกซิเดชันของยางธรรมชาติกับกรดเปอร์ฟอร์มิก	5
2.4	แสดงปฏิกิริยาการเปิดวงอ็อกไซค์ในระหว่างปฏิกิริยาอ็อกซิเดชัน	7
2.5	แสดงปฏิกิริยาการเปิดวงอ็อกไซค์ด้วยสารเคมีชนิดต่างๆ	7
2.6	FTIR spectra ของ (a) ยางธรรมชาติ (b) ยาง ENR	8
2.7	แสดงแผนผังประเภทของยางผสม	11
2.8	แสดงเทอร์โมแกรมของ (a) ยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางอะคริลิกและ (b) ยางผสมระหว่างยางธรรมชาติที่ผ่านการทำปฏิกิริยาไอโซโนไลซิสกับยางอะคริลิก	12
2.9	แสดงผลของน้ำหนักโมเลกุลที่มีต่อเฟสไดอะแกรม	13
2.10	แสดงชนิดของการเชื่อมโยงด้วยกำมะถัน	15
2.11	แสดงการเชื่อมโยงยางคลอโรพรีนด้วยซิงค์ออกไซด์ (ZnO)	16
2.12	แสดงเทอร์โมแกรมของ PET เมื่อวัดด้วยเทคนิค DSC	19
2.13	แสดงภาพตัดขวางของหัวดาบของเครื่อง RPA	22
2.14	แสดงลักษณะการเคลื่อนไหวของสายโซ่โมเลกุลของยางเมื่อได้รับการกระตุ้น	22
2.15	แสดงการเกาะติดของโมเลกุลยางกับเขม่าดำ	23
2.16	แสดงการเกิดแรงกระทำในยางคอมพอสิตที่มีฟิลเลอร์ผสมอยู่	24
2.17	แสดงปรากฏการณ์ Payne Effect ของคอมพอสิตของยาง SSBR ที่ผสมเขม่าดำ	25
2.18	แสดงขั้นตอนต่างๆของการวัลคาไนซ์	27
2.19	แสดงโครงสร้างของยางไนไตรล์	28
2.20	แสดงโครงสร้างของยางคลอโรพรีน	31
4.1	กราฟมาตรฐานระหว่างค่าอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (T_g) กับปริมาณ หมู่อ็อกซิของยางมาตรฐานที่มีปริมาณหมู่อ็อกซิเท่ากับ 0, 25 และ 50% โดยโมล	44
4.2	FTIR สเปกตรัมของยางธรรมชาติ (STR5L) ในช่วงเลขคลื่น 4,000-650 cm^{-1}	45
4.3	FTIR สเปกตรัมของยาง CNR1 และยาง CNR2 ในช่วงเลขคลื่น 4,000-650 cm^{-1}	46
4.4	โครงสร้างโมเลกุลที่คาดว่าจะจะเป็นของยาง CNR	46

รูปที่	หน้า	
4.5	FTIR สเปกตรัมของยาง HNR ในช่วงเลขคลื่น 4,000-650 cm^{-1}	48
4.6	โครงสร้างโมเลกุลที่คาดว่าน่าจะเป็นของยาง HNR	48
4.7	แสดง Thermograms ของยางแต่ละชนิด	49
4.8	Thermograms ของยางผสมระหว่างยางคลอโรพรีนกับ (a) ยาง STR5L, (b) ยาง CNR1, (c) ยาง CNR2, (d) ยาง HNR และยางผสมระหว่างยางไนไตรล์กับ (e) ยาง STR5L, (f) ยาง CNR1, (g) ยาง CNR2 และ (h) ยาง HNR	51
4.9	แสดงค่าผลต่างแรงบิดของยางผสมที่มียางคลอโรพรีนผสมอยู่เมื่อทำการออกแรงเหนือนด้วยเครื่อง RPA ที่อุณหภูมิ 150 °C, 30 นาที	54
4.10	แสดงค่าผลต่างแรงบิดของยางผสมที่มียางไนไตรล์ผสมอยู่เมื่อทำการออกแรงเหนือนด้วยเครื่อง RPA ที่อุณหภูมิ 150 °C, 30 นาที	54
4.11	ค่า G' ของยางผสมระหว่างยางคลอโรพรีนกับ (a) ยาง STR5L, (b) ยาง HNR, (c) ยาง CNR1, (d) ยาง CNR2 ที่ความถี่ตั้งแต่ 10-2,000 cpm, 150 °C และองศาการแกว่งของหัวตาย 7% คงที่	56
4.12	ค่า G' ของยางผสมที่มียางคลอโรพรีนผสมอยู่ (a) 30%, (b) 50%, (c) 70%w/w ที่ความถี่ 10-2,000 cpm	56
4.13	ค่า tan δ ของยางผสมระหว่างยางคลอโรพรีนกับ (a) ยาง STR5L, (b) ยาง HNR, (c) ยาง CNR1, (d) ยาง CNR2 ที่ความถี่ตั้งแต่ 10-2,000 cpm, 150 °C และองศาการแกว่งของหัวตาย 7% คงที่	57
4.14	ค่า tan δ ของยางผสมที่มียางคลอโรพรีนผสมอยู่ (a) 30%, (b) 50%, (c) 70%w/w ที่ความถี่ 10-2,000 cpm	58
4.15	ค่า G' ของยางผสมระหว่างยางไนไตรล์กับ (a) ยาง STR5L, (b) ยาง HNR, (c) ยาง CNR1, (d) ยาง CNR2 ที่ความถี่ตั้งแต่ 10-2,000 cpm, 150 °C และองศาการแกว่งของหัวตาย 7% คงที่	59
4.16	ค่า G' ของยางผสมที่มียางไนไตรล์ผสมอยู่ (a) 30%, (b) 50%, (c) 70%w/w ที่ความถี่ 10-2,000 cpm	59
4.17	ค่า tan δ ของยางผสมระหว่างยางไนไตรล์กับ (a) ยาง STR5L, (b) ยาง HNR, (c) ยาง CNR1, (d) ยาง CNR2 ที่ความถี่ตั้งแต่ 10-2,000 cpm, 150 °C และองศาการแกว่งของหัวตาย 7% คงที่	60

รูปที่	หน้า
4.18	ค่า $\tan \delta$ ของยางผสมที่มียางไนไตรล์ผสมอยู่ (a) 30%, (b) 50%, (c) 70%w/w ที่ความถี่ 10-2,000 cpm 60
4.19	ค่า G' ของยางผสมระหว่างยางคลอโรพรีนกับ (a) ยาง STR5L, (b) ยาง HNR, (c) ยาง CNR1, (d) ยาง CNR2 ที่อุณหภูมิของหัวตายตั้งแต่ 50-200°C ที่ความถี่ 100 cpm และองศาการแกว่งของหัวตาย 7% คงที่ 62
4.20	ค่า G' ของยางผสมที่มียางคลอโรพรีนผสมอยู่ (a) 30%, (b) 50%, (c) 70%w/w ที่อุณหภูมิ 50-200 °C 62
4.21	ค่า $\tan \delta$ ของยางผสมระหว่างยางคลอโรพรีนกับ (a) ยาง STR5L, (b) ยาง HNR, (c) ยาง CNR1, (d) ยาง CNR2 ที่อุณหภูมิของหัวตายตั้งแต่ 50-200°C ที่ความถี่ 100 cpm และองศาการแกว่งของหัวตาย 7% คงที่ 63
4.22	ค่า $\tan \delta$ ของยางผสมที่มียางคลอโรพรีนผสมอยู่ (a) 30%, (b) 50%, (c) 70%w/w ที่อุณหภูมิ 50-200 °C 63
4.23	ค่า G' ของยางผสมระหว่างยางไนไตรล์กับ (a) ยาง STR5L, (b) ยาง HNR, (c) ยาง CNR1, (d) ยาง CNR2 ที่อุณหภูมิของหัวตายตั้งแต่ 50-200°C ที่ความถี่ 100 cpm และองศาการแกว่งของหัวตาย 7% คงที่ 64
4.24	ค่า G' ของยางผสมที่มียางไนไตรล์ผสมอยู่ (a) 30%, (b) 50%, (c) 70%w/w ที่อุณหภูมิ 50-200 °C 64
4.25	ค่า $\tan \delta$ ของยางผสมระหว่างยางไนไตรล์กับ (a) ยาง STR5L, (b) ยาง HNR, (c) ยาง CNR1, (d) ยาง CNR2 ที่อุณหภูมิของหัวตายตั้งแต่ 50-200°C ที่ความถี่ 100 cpm และองศาการแกว่งของหัวตาย 7% คงที่ 65
4.26	ค่า $\tan \delta$ ของยางผสมที่มียางไนไตรล์ผสมอยู่ (a) 30%, (b) 50%, (c) 70%w/w ที่อุณหภูมิ 50-200 °C 66
4.27	แสดงค่าบาวด์รับเบอร์ของคอมโพสิตของยาง STR5L และยางธรรมชาติ ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดต่างๆที่มียางคลอโรพรีนผสมอยู่ เมื่อใช้สารละลายโทลูอินเป็นตัวทำละลาย ณ อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 67
4.28	แสดงค่าบาวด์รับเบอร์ของคอมโพสิตของยาง STR5L และยางธรรมชาติ ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดต่างๆที่มียางไนไตรล์ผสมอยู่ เมื่อใช้สารละลายโทลูอินเป็นตัวทำละลาย ณ อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 68

รูปที่	หน้า	
4.29	แสดงค่า G' ของคอมโพสิตของยาง (a) STR5L, CNR1, CNR2, HNR, ยางคลอโรพรีน และของคอมโพสิตของยางที่ผสมยางคลอโรพรีนลงไป (b) 30 %, (c) 50 % และ (d) 70% w/w โดยเปรียบเทียบกับยางที่ไม่ผสมเขม่าดำ	70
4.30	แบบจำลองแสดงการเกิดอันตรกิริยาระหว่างอนุภาคเขม่าดำกับยาง (a) STR5L, (b) HNR, (c) CNR	70
4.31	แสดงค่า $\Delta G'$ ยาง (a) STR5L, CNR1, CNR2, HNR, ยางคลอโรพรีน และของคอมโพสิตของยางที่ผสมยางคลอโรพรีนลงไป (b) 30 %, (c) 50 % และ (d) 70% w/w โดยเปรียบเทียบกับยางที่ไม่ผสมเขม่าดำ	71
4.32	แสดงค่า G' ของคอมโพสิตของยาง (a) STR5L, CNR1, CNR2, HNR, ยางไนไตรล์ และของคอมโพสิตของยางที่ผสมยางไนไตรล์ ลงไป (b) 30 %, (c) 50 % และ (d) 70% w/w โดยเปรียบเทียบกับยางที่ไม่ผสมเขม่าดำ	72
4.33	แสดงค่า $\Delta G'$ ยาง (a) STR5L, CNR1, CNR2, HNR, ยางไนไตรล์ และของยางที่ผสมยางไนไตรล์ลงไป (b) 30 %, (c) 50 % และ (d) 70% w/w	73
4.34	พฤติกรรมการคงรูปของยางคอมปาวด์ที่ผสมยางคลอโรพรีน (a) t_{s2} , (b) t_{90} , (c) CRI, (d) $\Delta S'$	76
4.35	พฤติกรรมการคงรูปของยางคอมปาวด์ที่ผสมยางไนไตรล์ (a) t_{s2} , (b) t_{90} , (c) CRI, (d) $\Delta S'$	78
4.36	ผลของความร้อน (150 °C, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่ามอดูลัสของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางคลอโรพรีนผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	79
4.37	ผลของความร้อน (150 °C, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่าความทนต่อแรงดึงของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางคลอโรพรีนผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	79
4.38	ผลของความร้อน (150 °C, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อการยืดตัว ณ จุดขาดของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางคลอโรพรีนผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	80
4.39	ผลของความร้อน (150 °C, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่าความแข็งของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางคลอโรพรีนผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	80

รูปที่		หน้า
4.40	ค่าสมบัติสัมพัทธ์ของ (a) มอดูลัส (b) ความทนต่อแรงดึง (c) การยืดตัว ณ จุดขาด (d) ความแข็งของผลิตภัณฑ์ที่มียางคลอโรพรีนผสมอยู่ เมื่อผ่านการให้ความร้อนที่ 100 °C, 72 ชั่วโมง	81
4.41	ผลของความร้อน (150 °C, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่ามอดูลัสของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางไนไตรล์ผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	82
4.42	ผลของความร้อน (150 °C, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่าความทนต่อแรงดึงของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางไนไตรล์ผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	82
4.43	ผลของความร้อน (150 °C, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่าระยะยืด ณ จุดขาดของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางไนไตรล์ผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	83
4.44	ผลของความร้อน (150 °C, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่าความแข็งของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางไนไตรล์ผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	83
4.45	ค่าสมบัติสัมพัทธ์ของ (a) มอดูลัส (b) ความทนต่อแรงดึง (c) การยืดตัว ณ จุดขาด (d) ความแข็งของผลิตภัณฑ์ที่มียางไนไตรล์ผสมอยู่ เมื่อผ่านการให้ความร้อนที่ 100 °C, 72 ชั่วโมง	84
4.46	ผลของตัวทำละลายโทลูอีน (อุณหภูมิห้อง, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่ามอดูลัสของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางคลอโรพรีนผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	84
4.47	ผลของตัวทำละลายโทลูอีน (อุณหภูมิห้อง, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่าความทนต่อแรงดึงของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางคลอโรพรีนผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	85
4.48	ผลของตัวทำละลายโทลูอีน (อุณหภูมิห้อง, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่าระยะยืด ณ จุดขาดของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางคลอโรพรีนผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	85

รูปที่	หน้า	
4.49	ผลของตัวทำละลายโทลูอีน (อุณหภูมิห้อง, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่าความแข็งของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางคลอโรพรีนผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	86
4.50	ค่าสมบัติสัมพัทธ์ของ (a) มอดูลัส (b) ความทนต่อแรงดึง (c) การยืดตัว ณ จุดขาด (d) ความแข็งของผลิตภัณฑ์ยางที่มียางคลอโรพรีนผสมอยู่ เมื่อผ่านการแช่ในโทลูอีนที่อุณหภูมิห้อง, 72 ชั่วโมง	86
4.51	ผลของตัวทำละลายโทลูอีน (อุณหภูมิห้อง, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่ามอดูลัสของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางไนไตรล์ผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	87
4.52	ผลของตัวทำละลายโทลูอีน (อุณหภูมิห้อง, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่าความทนต่อแรงดึงของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางไนไตรล์ผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	88
4.53	ผลของตัวทำละลายโทลูอีน (อุณหภูมิห้อง, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่าระยะยืด ณ จุดขาดของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางไนไตรล์ผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	88
4.54	ผลของตัวทำละลายโทลูอีน (อุณหภูมิห้อง, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่าความแข็งของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางไนไตรล์ผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	89
4.55	ค่าสมบัติสัมพัทธ์ของ (a) มอดูลัส (b) ความทนต่อแรงดึง (c) การยืดตัว ณ จุดขาด (d) ความแข็งของผลิตภัณฑ์ยางที่มียางไนไตรล์ผสมอยู่ เมื่อผ่านการแช่ในโทลูอีนที่อุณหภูมิห้อง, 72 ชั่วโมง	89
4.56	ผลของน้ำมันไฮโดรลิก (อุณหภูมิห้อง, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่ามอดูลัสของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางคลอโรพรีนผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	90
4.57	ผลของน้ำมันไฮโดรลิก (อุณหภูมิห้อง, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่าความทนต่อแรงดึงของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางคลอโรพรีนผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	90

รูปที่		หน้า
4.58	ผลของน้ำมันไฮโดรลิก (อุณหภูมิห้อง, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่าระยะยึด ณ จุดขาดของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางคลอโรพรีนผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	91
4.59	ผลของน้ำมันไฮโดรลิก (อุณหภูมิห้อง, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่าความแข็งของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางคลอโรพรีนผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	91
4.60	ค่าสมบัติสัมพัทธ์ของ (a) โมดูลัส (b) ความทนต่อแรงดึง (c) การยืดตัว ณ จุดขาด (d) ความแข็งของผลิตภัณฑ์ยางที่มียางคลอโรพรีนผสมอยู่ เมื่อผ่านการแช่ในน้ำมันไฮโดรลิกที่อุณหภูมิห้อง, 72 ชั่วโมง	92
4.61	ผลของน้ำมันไฮโดรลิก (อุณหภูมิห้อง, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่าโมดูลัสของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางไนไตรล์ผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	92
4.62	ผลของน้ำมันไฮโดรลิก (อุณหภูมิห้อง, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่าความทนต่อแรงดึงของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางไนไตรล์ผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	93
4.63	ผลของน้ำมันไฮโดรลิก (อุณหภูมิห้อง, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่าระยะยึด ณ จุดขาดของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางไนไตรล์ผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	93
4.64	ผลของน้ำมันไฮโดรลิก (อุณหภูมิห้อง, 72 ชั่วโมง) ที่มีต่อค่าความแข็งของผลิตภัณฑ์ยาง STR5L และยางธรรมชาติที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มียางไนไตรล์ผสมอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ	94
4.65	ค่าสมบัติสัมพัทธ์ของ (a) โมดูลัส (b) ความทนต่อแรงดึง (c) การยืดตัว ณ จุดขาด (d) ความแข็งของผลิตภัณฑ์ยางที่มียางไนไตรล์ผสมอยู่ เมื่อผ่านการแช่ในน้ำมันไฮโดรลิกที่อุณหภูมิห้อง, 72 ชั่วโมง	94

รายการสัญลักษณ์

G'	=	Storage modulus
G''	=	Loss modulus
$\tan \delta$	=	Loss tangent
T_g	=	Glass transition temperature
$\Delta \tan \delta$	=	$\tan \delta_{\max} - \tan \delta_{\min}$
CB N330	=	Carbon black N330 grade
CR	=	Chloroprene rubber
NBR	=	Nitrile rubber
CRI	=	Cure rate index

ประมวลศัพท์และคำย่อ

cpm	=	cycles per minute
dNm	=	deci Newton meters
°C	=	degree Celsius
kPa	=	kiloPascal
MPa	=	megaPascal
mg	=	milligram
mW	=	milliwatt
min	=	minute
w/w	=	weight by weight