

ผนวก ก

ผลการทดสอบขนาดคละ

ตารางที่ ก.1

ผลการวิเคราะห์ขนาดคละของทรายด้วยตะแกรงร่อน

ขนาดตะแกรงมาตรฐาน	น้ำหนักที่ค้าง บนตะแกรง(กรัม)	ร้อยละที่ค้าง บนตะแกรง	ร้อยละสะสมที่ค้างบน ตะแกรง
เบอร์ 4 (4.75 มิลลิเมตร)	0.00	0.00	0.00
เบอร์ 8 (2.36 มิลลิเมตร)	0.59	0.12	0.12
เบอร์ 16 (1.18 มิลลิเมตร)	3.94	0.79	0.91
เบอร์ 30 (0.60 มิลลิเมตร)	51.48	10.30	11.21
เบอร์ 50 (300 ไมโครเมตร)	329.50	65.95	77.16
เบอร์ 100 (150 ไมโครเมตร)	103.53	20.72	97.88
ถาดรอง	10.59	2.12	100.00
รวม	499.70	100.00	