

ผนวก ง

ผลการทดสอบค่าการนำความร้อนของมอร์ตาร์

ตารางที่ ง.1

ค่าการนำความร้อนของมอร์ตาร์ผสมด้วยเปลือกหอยบด

สัญลักษณ์	ค่าการนำความร้อน ที่ 40 องศาเซลเซียส (วัดที่ต่อเมตร·เคลวิน)			ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
	1	2	3		
OPC	1.5661	1.5681	1.5356	1.5566	0.02
SCS (5)	1.5281	1.5013	1.4767	1.5020	0.03
SCS (10)	1.3849	1.3933	1.4002	1.3928	0.01
SCS (15)	1.3887	1.3693	1.3769	1.3783	0.01
SCS (20)	1.2178	1.2566	1.2287	1.2344	0.02
GMS (5)	1.3391	1.3082	1.3341	1.3271	0.02
GMS (10)	1.1073	1.1380	1.1120	1.1191	0.02
GMS (15)	1.0249	0.9839	1.1037	1.0375	0.06
GMS (20)	0.8512	0.8621	0.8503	0.8545	0.01
OS (5)	1.4830	1.5220	1.4632	1.4894	0.03
OS (10)	1.3633	1.4049	1.3804	1.3829	0.02
OS (15)	1.3806	1.3430	1.3450	1.3562	0.02
OS (20)	1.2515	1.2360	1.2982	1.2619	0.03
CS (5)	1.5221	1.5599	1.5359	1.5393	0.02
CS (10)	1.4272	1.4120	1.4030	1.4140	0.01
CS (15)	1.3212	1.2833	1.3079	1.3041	0.02
CS (20)	1.1164	1.1326	1.1305	1.1265	0.01