

ภาคผนวก ง

ค่าสมบัติเชิงกลของพีวีซีคอมปาวด์ที่เติมสารเสริมสภาพพลาสติกที่สัดส่วนการผสมต่างๆ

ตารางที่ ง.1 ค่าสมบัติเชิงกลของพีวีซีคอมปาวด์เติมสารเสริมสภาพพลาสติกที่สัดส่วนการผสมต่างๆ

สัดส่วนปริมาณ (ESO/EAO)	ค่าการทนแรงดึง (เมกะปาสคาล)	ค่ามอดูลัส (เมกะปาสคาล)	ค่าการยืดตัว ณ จุดขาด (ร้อยละ)	ค่าความเหนียว (จูล)
0:0	62.32±1.9	1393.20±3.00	13.04±2.14	0.90±0.17
30:30	18.15±0.37	230.15±37.35	331.91±23.97	4.60±0.18
40:20	20.73±0.08	65.35±11.09	548.33±28.08	6.53±0.46
60:0	21.80±0.74	7.60±0.83	618.90±39.19	9.68±1.09