

แบบสรุปผู้บริหาร
(Executive Summary)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย/แผนงาน

1.1 ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การวิจัยและพัฒนาสีย้อมธรรมชาติแบบผงสำหรับงานพิมพ์สกรีนเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

(ภาษาอังกฤษ) Research and Development of Natural Dyes Powder
for Screen Printing to Promoting a Community Vocational Education

1.2 ชื่อคณะผู้วิจัย

- 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตั้งควนิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-352000 ต่อ 1425 มือถือ โทร. 086-2504949
โทรสาร : 045-352070 E-mail : tangkawa@yahoo.com
- 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วรหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โทร. 045-352000 ต่อ 1502 มือถือ โทร. 083-7986222
- 3) นางปริยาภรณ์ แก้วศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร
อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทร. 045-496003 มือถือ โทร. 081-8772602

1.3 งบประมาณและระยะเวลาทำวิจัย

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 583,292 บาท

ระยะเวลาการทำวิจัย 15 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ถึงเดือน 31 ธันวาคม 2556

2. สรุปโครงการวิจัย

ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ปัจจุบันกระแสการสนับสนุนให้ลดสถานะโลกร้อนเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย จากกระแสดังกล่าวทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติได้รับความนิยมมากขึ้น รวมถึงการรณรงค์ให้ใช้สีจากธรรมชาติ เนื่องจาก

พบว่าการใช้สีเคมีหรือสีสังเคราะห์แม้จะทำให้สีติดทนนานแต่ในกระบวนการผลิตจะทำให้เกิดมลภาวะต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจึงมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผ้าลายเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภออย่างหลากหลาย การผลิตผ้าให้มีลายเอกลักษณ์ลงบนผืนผ้าทำได้ยากต้องใช้เทคนิคการมัดหมี่หรือขีด ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญ ไม่สามารถผลิตปริมาณมากได้ตามความต้องการของตลาดและเวลาขายก็ไม่คุ้มทุน และการผลิตถุงผ้าหรือถุงกระดาษก็พิมพ์ลายโดยใช้การพิมพ์สกรีนแต่เป็นสีเคมี การพิมพ์สกรีนด้วยสีธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกหนึ่งและเป็นการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แปลกใหม่และหลากหลายเป็นที่ต้องการของลูกค้า ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการนำสีย้อมธรรมชาติแบบผงมาประยุกต์ใช้ในงานพิมพ์สกรีนบนผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าใยสังเคราะห์และกระดาษ แล้วนำมาถ่ายทอดเทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนด้วยสีย้อมธรรมชาติแบบผงให้กับชุมชน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุธรรมชาติ สามารถผลิตได้รวดเร็ว ต้นทุนต่ำลงเป็นการสร้างจุดขายและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สามารถนำไปประกอบอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีผ่านลายผ้าให้เป็นที่แพร่หลาย อีกทั้งยังไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนหันมาใช้สีย้อมจากธรรมชาติ ลดการนำเข้าสีเคมีจากต่างประเทศและเป็นการลดโลกร้อนอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

- 1) เพื่อวิจัยและพัฒนาสีย้อมธรรมชาติแบบผงสำหรับงานพิมพ์สกรีนบนผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าใยสังเคราะห์และกระดาษ
- 2) เพื่อศึกษาความคุ้มค่าในการนำสีย้อมธรรมชาติแบบผงมาใช้งานพิมพ์สกรีน
- 3) เพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์ชุดสีธรรมชาติในรูปแบบผงสำหรับพิมพ์สกรีนสำเร็จรูปต้นแบบ
- 4) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนสีย้อมธรรมชาติแบบผงบนผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าใยสังเคราะห์และกระดาษสู่ชุมชน

ระเบียบวิธีวิจัย

- 1) ผลิตสีย้อมธรรมชาติแบบผงพืชจาก ครั่ง คราม ใบหูกวาง ใบสบาเสือ ใบสมอ เปลือกขนุนหรือเปลือกกระบก แก่นฝาง เปลือกมะม่วงและเปลือกหว่า
- 2) ศึกษาเกณฑ์ที่ได้จากการเติมสารช่วยติดสี: สีผงในอัตราส่วนต่าง ๆ สารช่วยติดสีได้แก่ น้ำปูนใส น้ำขี้เถ้า น้ำมะขาม สารส้ม เกลือ น้ำส้มควันไม้ นาโนซิงค์ออกไซด์ สนิมเหล็กและจุนสี
- 3) ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสีย้อมธรรมชาติแบบผงต่อแป้งเพื่อให้ได้สีตามต้องการ
- 4) วัดค่าความเข้มสีของผ้าฝ้าย ผ้าไหมและ ผ้าฝ้ายลีนด้วยเครื่องวัดสี (Colorimeter) ที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- 5) การวัดความทนของสีต่อแสงทดสอบตามมาตรฐาน ISO105B02:1994F และความทนของสีต่อการซักล้างทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 17025-2548, 105-C01:1989 (E) ส่งวิเคราะห์ที่หน่วยทดสอบของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ช. ตริมิตร ถ. พระราม 4 แขวงพระโขนง เขต

คลองเตย กรุงเทพฯและนำมาเปรียบเทียบด้วยการทดสอบความคงทนที่เหมาะสมกับชุมชน คือ การซักและแสงโดยวิธีตากแดดตามธรรมชาติที่เวลา 09.00 -15.00 น แล้วเทียบกับเกรย์สเกล

6) ผลิตภัณฑ์ชุดสีธรรมชาติในรูปแบบผงสำหรับงานพิมพ์สกรีนสำเร็จรูปต้นแบบ

7) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำพิมพ์สกรีนด้วยสีย้อมธรรมชาติแบบผงบนผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าฝ้ายลิน ผ้ายัดและกระดาษสุ่มชุมชน

ผลการวิจัย

การทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการนำสีย้อมธรรมชาติแบบผงมาใช้สำหรับงานพิมพ์สกรีนบนผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าใยสังเคราะห์และกระดาษ เมื่อนำผ้าฝ้ายมาพิมพ์สกรีนด้วยสีย้อมธรรมชาติแบบผงจากสาบเสือ นนทรี ครั่ง มะม่วง ฝาง หูกวาง สมอและกระบก เติมสารช่วยติดสีและแบ่งในอัตราส่วนต่าง ๆ พบว่า สารช่วยติดสีที่เหมาะสมได้แก่ FeSO_4 และ FeSO_4 กับ CuSO_4 อัตราส่วนที่เหมาะสมคือ สีผง:สารช่วยติดสี:แบ่ง (g) เป็น 5:20:20:6 เมื่อใช้ FeSO_4 เป็นสารช่วยติดสี อัตราส่วนสีผง:สารช่วยติดสี:แบ่ง (g) เป็น 5:(5:15):20:6 เมื่อใช้ FeSO_4 กับ CuSO_4 เป็นสารช่วยติดสี โดยค่าความเข้มสี (K/S) และค่าความสว่าง (L^*) ของสีที่เติม FeSO_4 กับ CuSO_4 จะมากกว่าเติม FeSO_4 เป็นสารช่วยติดสี

เมื่อนำผ้าไหมมาพิมพ์สกรีนด้วยสีย้อมธรรมชาติแบบผงจากครั่ง มะม่วง ฝาง หูกวาง สมอและกระบก เติมสารช่วยติดสีและแบ่งในอัตราส่วนต่าง ๆ เมื่อใช้ FeSO_4 กับ CuSO_4 เป็นสารช่วยติดสี พบว่า ค่าความเข้มสี (K/S) และค่าความสว่าง (L^*) ของสีที่เติม FeSO_4 กับ CuSO_4 จะมากกว่าเติม FeSO_4 เป็นสารช่วยติดสี ยกเว้นสาบเสือ นนทรี ที่ค่าความสว่าง (L^*) ของสีที่เติม FeSO_4 จะมากกว่าเติม FeSO_4 กับ CuSO_4 เมื่อนำผ้ายัดมาพิมพ์สกรีนด้วยสีย้อมธรรมชาติแบบผงจากสาบเสือ ครั่ง มะม่วง ฝาง

หูกวาง สมอและกระบกเติมสารช่วยติดสีและแบ่งในอัตราส่วนต่าง ๆ เมื่อใช้ FeSO_4 กับ CuSO_4 เป็นสารช่วยติดสี พบว่า ค่าความเข้มสี (K/S) และค่าความสว่าง (L^*) ของสีที่เติม FeSO_4 กับ CuSO_4 จะมากกว่าเติม FeSO_4 เป็นสารช่วยติดสี ยกเว้นนนทรีที่ค่าความสว่าง (L^*) ของสีที่เติม FeSO_4 จะมากกว่าเติม FeSO_4 กับ CuSO_4 เมื่อนำกระดาษมาพิมพ์สกรีนด้วยสีย้อมธรรมชาติแบบผงจากสาบเสือ นนทรี ครั่ง ฝาง หูกวาง สมอและกระบกเติมสารช่วยติดสีและแบ่งในอัตราส่วนต่าง ๆ เมื่อใช้ FeSO_4 กับ CuSO_4 เป็นสารช่วยติดสี พบว่า ค่าความเข้มสี (K/S) และค่าความสว่าง (L^*) ของสีที่เติม FeSO_4 กับ CuSO_4 จะมากกว่าเติม FeSO_4 เป็นสารช่วยติดสี ยกเว้นมะม่วงที่ค่าความเข้มสี (K/S) ของสีที่เติม FeSO_4 จะมากกว่าเติม FeSO_4 กับ CuSO_4 ส่วนผ้าฝ้ายลินที่พิมพ์สกรีนด้วยสีย้อมธรรมชาติแบบผงจากสาบเสือ นนทรี ครั่ง มะม่วง ฝาง หูกวาง สมอและกระบกเติมสารช่วยติดสีและแบ่งในอัตราส่วนต่าง ๆ เมื่อใช้ FeSO_4 กับ CuSO_4 เป็นสารช่วยติดสี พบว่า ค่าความเข้มสี (K/S) และค่าความสว่าง (L^*) ของสีที่เติม FeSO_4 กับ CuSO_4 จะมากกว่าเติม FeSO_4 เป็นสารช่วยติดสี

เจดสีที่ได้จากการนำสีย้อมธรรมชาติแบบผงมาหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อสกรีนบนผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้ายัด กระดาษและผ้าฝ้ายลินทั้งหมด 11 เจดสี ได้แก่สีเหลือง น้ำตาล เหลืองอมน้ำตาล ม่วงอ่อน ส้ม เขียว เขียวขี้ม้า ชมพู ชมพูม่วง แดง ม่วงแดง ซึ่งค่าความคงทนของสีต่อแสงและความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับปานกลาง-ดีมาก (3->4) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ของสีธรรมชาติ

ยกเว้นแก่นฝางเติมสารส้มมีค่าความคงทนของสีต่อแสงและความคงทนต่อการซักล้างอยู่ในระดับพอใช้-ปานกลาง (2-3)

เมื่อวิเคราะห์เจดสีและความคงทนต่อการซักของผ้าชนิดต่าง ๆ โดยใช้พืชชนิดเดียวกันสารช่วยติดสี อัตราส่วนของสีผง:สารช่วยติดสี:แป้ง เท่ากัน พิมพ์สกรีน พบว่าเจดสีของผ้าฝ้าย ผ้ายัด ผ้าไหม และผ้ามัดสลินที่พิมพ์สกรีนด้วยสีย้อมธรรมชาติแบบผงและผ้ามัดสลิน (ระบาย) ด้วยชุดพิมพ์สกรีนสีย้อมธรรมชาติแบบผง จากسابเสื่อเป็นสีเหลือง มีความคงทนต่อการซักล้างสูงที่สุดในระดับดีมาก (5) ทุกเส้นใย เมื่อเติม FeSO_4 เป็นสารช่วยติดสี และเมื่อเติม FeSO_4 กับ CuSO_4 เป็นสารช่วยติดสี จะได้สีเขียวขี้ม้า พบว่าผ้าฝ้ายและผ้าไหมมีความคงทนต่อการซักล้างอยู่ในระดับ 3 (ปานกลาง) ผ้ายัดกับผ้ามัดสลินความคงทนต่อการซักอยู่ในระดับ 4 (ดี) ส่วนพืชชนิดอื่น ๆ เจดสีที่ได้เหมือนกัน เมื่อแต่ความคงทนต่อการซักล้างขึ้นอยู่กับ ชนิดของพืชและชนิดของผ้า นนทรีเมื่อเติม FeSO_4 เป็นสารช่วยติดสี เจดสีที่ได้คือเหลืองอมน้ำตาล ผ้ามัดสลินมีความคงทนสูงต่อการซักที่สูงสุดในระดับดีมาก (5) มะม่วงเติม FeSO_4 เป็นสารช่วยติดสี เจดสีที่ได้คือน้ำตาล ผ้ามัดสลิน (ระบาย) มีความคงทนต่อการซักสูงที่สุดในระดับดีมาก (5) กระบกเมื่อเติม FeSO_4 เป็นสารช่วยติดสี เจดสีที่ได้คือน้ำตาล ผ้ามัดสลินทั้งพิมพ์สกรีนและระบายความคงทนต่อการซักสูงที่สุดในระดับดีมาก (5)

เจดสีและความคงทนของสีต่อแสงและความคงทนของสีต่อการซักล้างของผ้าฝ้ายที่พิมพ์สกรีนด้วยสีย้อมธรรมชาติแบบผงเทียบกับเกรย์สเกล พบว่าسابเสื่อเติมสารช่วยติดสี FeSO_4 ได้สีเหลืองความคงทนของสีต่อแสงและความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับดีมาก (5) เมื่อเติม FeSO_4 กับ CuSO_4 ได้สีเขียวขี้ม้า ความคงทนของสีต่อแสงและความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับดี (4) นนทรีเติมสารช่วยติดสี FeSO_4 ได้สีเหลืองอมน้ำตาล เมื่อเติม FeSO_4 กับ CuSO_4 ได้สีเขียว ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับดี (4) และความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับปานกลาง (3) ครั้งเติมสารช่วยติดสี FeSO_4 ได้สีเหลือง เมื่อเติม FeSO_4 กับ CuSO_4 ได้สีเขียว ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับปานกลาง-ดี (3-4) และความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับปานกลาง (3) มะม่วง เติมสารช่วยติดสี FeSO_4 ได้สีน้ำตาล ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับปานกลาง (3) และความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับปานกลาง (3) หูกวางเติมสารช่วยติดสี FeSO_4 ได้สีน้ำตาล ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับดี (4) และความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับปานกลาง (3) สมอเติมสารช่วยติดสี FeSO_4 ได้สีส้ม ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับปานกลาง (3) และความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับพอใช้ (2) กระบกเติมสารช่วยติดสี FeSO_4 ได้สีน้ำตาล เมื่อเติม FeSO_4 กับ CuSO_4 ได้สีเขียวขี้ม้า ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับปานกลาง-ดี (3-4) และ ความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับปานกลาง (3) ฝางเติมสารส้มได้สีแดง ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับปานกลาง (3) และความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับดีมาก (5) ฝางกับครามเติมสารส้มได้สีชมพู ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับพอใช้-ปานกลาง (2-3) และความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับดีมาก (5) ซึ่งผลการทดสอบเป็นแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับเจดสีและความคงทนของสีต่อแสงและความคงทนของสีต่อการซักล้างของผ้าฝ้ายที่พิมพ์สกรีนด้วยสีย้อมธรรมชาติแบบผงทดสอบตามมาตรฐาน พบว่าเจดสีที่ได้จากسابเสื่อ มะม่วง หูกวาง สมอ กระบก และฝาง เติม FeSO_4 เป็นสารช่วยติดสี คือเหลือง น้ำตาล น้ำตาล ส้ม น้ำตาลและแดงตามลำดับ ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับดี (4) ยกเว้นฝางอยู่ในระดับพอใช้ (2) และความ

[illegible]

เจดสีและความคงทนแสงของกระดาษพิมพ์สกรีนด้วยสีย้อมธรรมชาติแบบผงเทียบกับเกรย์สเกล พบว่าสารสื่อเติมสารช่วยติดสี FeSO_4 ได้สีเหลือง เมื่อเติม FeSO_4 กับ CuSO_4 ได้สีเขียวเข้ม

ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับดีมาก (5) นนทรีเติมสารช่วยติดสี FeSO_4 ได้สีเหลืองอมน้ำตาล เมื่อเติม FeSO_4 กับ CuSO_4 ได้สีเขียว ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับดีมาก (5) ครั้งเติมสารช่วยติดสี FeSO_4 ได้สีเหลือง ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับดีมาก (5) เติม FeSO_4 กับ CuSO_4 ได้สีเขียว ความคงทนของสีต่อแสงในระดับ ดี (4) มะม่วงเติมสารช่วยติดสี FeSO_4 และเติม FeSO_4 กับ CuSO_4 ได้สีเขียวขี้ม้า ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับดีมาก (5) แก่นฝางเติมสารช่วยติดสี FeSO_4 ได้สีน้ำตาล เมื่อเติม FeSO_4 กับ CuSO_4 ได้ม่วงน้ำตาล ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับดีมาก (5)

หูกวางเติมสารช่วยติดสี FeSO_4 และ เติม FeSO_4 กับ CuSO_4 ได้สีเขียวขี้ม้า ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับดีมาก (5) สมอเติมสารช่วยติดสี FeSO_4 ได้สีดำ เติม FeSO_4 กับ CuSO_4 ได้สีเขียวขี้ม้า ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับดีมาก (5) กระบกเติมสารช่วยติดสี FeSO_4 ได้สีน้ำตาล เติม FeSO_4 กับ CuSO_4 ได้สีเขียวขี้ม้า ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับดีมาก (5) ฝางเติมสารส้มได้สีแดง ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับอยู่ในระดับดีมาก (5) แก่นฝางกับครามเติม ZnO ในอัตราส่วน (0.5:0.5):1.6:20 ได้สีชมพูม่วงความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับ 3 แก่นฝางกับครามเติม ZnO ในอัตราส่วน ((1:0.5):1.6:20 ได้สีชมพู ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับ 5 หากเติมสารส้มในอัตราส่วน (0.5:0.5):12:20 ได้สีแดงส้ม เติมสารส้มในอัตราส่วน (0.5:0.5):6:20 ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับดีมาก (5) เติมน้ำตาลและความคงทนของสีต่อแสงและความคงทนของสีต่อการซักของผ้าฝั่มสลินที่พิมพ์สกรีนด้วยสีย้อมธรรมชาติแบบผงเทียบกับเกรย์สเกล พบว่า สาบเสือเติมสารช่วยติดสี FeSO_4 ได้สีเหลือง และเมื่อเติม FeSO_4 กับ CuSO_4 ก็ได้สีเหลือง ความคงทนของสีต่อแสงและความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับดีมาก (5) นนทรีเติมสารช่วยติดสี FeSO_4 ได้สีเหลืองอมน้ำตาล ความคงทนของสีต่อแสง และความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับดีมาก (5) เมื่อเติม FeSO_4 กับ CuSO_4 ได้สีเขียว ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับดี (4) และความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับปานกลาง (3) ครั้งเติมสารช่วยติดสี FeSO_4 ได้สีเหลือง เติม FeSO_4 กับ CuSO_4 ได้สีเขียว ความคงทนของสีต่อแสงในระดับดี (4) และความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับปานกลาง (3) มะม่วงเติมสารช่วยติดสี FeSO_4 ได้สีน้ำตาล ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับดีมาก (5) และความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับดี (4) หูกวางเติมสารช่วยติดสี FeSO_4 ได้สีน้ำตาล และเมื่อเติม FeSO_4 กับ CuSO_4 ได้สีเขียวขี้ม้า ความคงทนของสีต่อแสงและความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับดี (4) สมอเติมสารช่วยติดสี FeSO_4 ได้สีส้ม ความคงทนของสีต่อแสงและความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับดี (4) กระบกเติมสารช่วยติดสี FeSO_4 ได้สีน้ำตาล ความคงทนของสีต่อแสงและความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับดีมาก (5) และเมื่อเติม FeSO_4 กับ CuSO_4 ได้สีเขียวขี้ม้า ความคงทนของสีต่อแสงและความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับดี (4) ฝางเติมสารส้มได้สีแดง ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับปานกลาง (3) และความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับดีมาก (5) ซึ่งผลการทดสอบเป็นแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับเฉดสีและความคงทนของสีต่อแสงและความคงทนของสีต่อการซักของผ้าฝั่มสลินที่พิมพ์สกรีนด้วยสีย้อมธรรมชาติแบบผงทดสอบตามมาตรฐาน พบว่าเฉดสีที่ได้จากสาบเสือ มะม่วง หูกวาง สมอ กระบก และฝาง เติม FeSO_4 เป็นสารช่วยติดสี คือเหลือง น้ำตาล น้ำตาล ส้ม น้ำตาลและแดง ตามลำดับ ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับดี (4) และความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับปานกลาง-ดี (3-4) ยกเว้นฝาง

อยู่ในระดับ 2 (พอใช้)

ชุดสี

ธรรมชาติแบบผงสำหรับงานพิมพ์สกรีนสำเร็จรูปต้นแบบ สามารถนำมาพิมพ์สกรีนได้ทั้งบน ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้ายัด กระดาษ และผ้ามีสลิน ต้นทุนของวัตถุดิบและราคาสีผง พบว่าราคาของสีผง (10 กรัม) จากใบหูกวาง เปลือกมะม่วง เปลือกหว่า ครั่ง คราม เปลือก กระบก ใบสมอ ใบสาบเสือ นนทรี และ แก่นฝางมีค่าเท่ากับ 2.65, 0.37, 0.73, 157.60, 11.25, 2.03, 1.80, 1.11, 0.50 และ 13.14 บาท ตามลำดับ เมื่อคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ชุดสีธรรมชาติแบบผงสำหรับงานพิมพ์สกรีนสำเร็จรูปต้นแบบ 1 คือ เติมน้ำช่วยติด FeSO_4 พบว่าชุดสีธรรมชาติแบบผงสำหรับงานพิมพ์สกรีนสำเร็จรูปต้นแบบ 1 ชุด จากใบหูกวาง เปลือกมะม่วง เปลือกหว่า ครั่ง คราม เปลือก กระบก ใบสมอ ใบสาบเสือ นนทรี และ แก่นฝางมีค่าเท่ากับ 16.81, 17.38, 15.85, 31.24, 16.61, 16.50, 16.38, 16.03, 15.73 และ 16.80 บาท ตามลำดับ ซึ่งราคาต่อ 1 ชุด อยู่ในช่วง 15.73 - 31.24 บาท และ 1 ชุด สามารถพิมพ์สกรีน ภาพขนาด 15×20 เซนติเมตร ได้ประมาณ 20 - 25 ภาพ เมื่อคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ชุดสีธรรมชาติแบบ ผงสำหรับงานพิมพ์สกรีนสำเร็จรูปต้นแบบ 2 คือ เติมน้ำช่วยติด FeSO_4 กับ CuSO_4 พบว่าชุดสี ธรรมชาติแบบผงสำหรับงานพิมพ์สกรีนสำเร็จรูปต้นแบบ 1 ชุด จากใบหูกวาง เปลือกมะม่วง เปลือก หว่า ครั่ง คราม เปลือก กระบก ใบสมอ ใบสาบเสือ นนทรี และ แก่นฝางมีค่าเท่ากับ 22.81, 23.38, 21.85, 37.24, 22.61, 22.50, 22.38, 22.03, 21.73 และ 22.80 บาท ตามลำดับ ซึ่งราคาต่อ 1 ชุด อยู่ในช่วง 21.73 - 37.24 บาท และ 1 ชุด สามารถพิมพ์สกรีน ภาพขนาด 15×20 เซนติเมตร ได้ ประมาณ 20 - 25 ภาพ เช่นกันกับสีเคมี ชื่อผลิตภัณฑ์ชุดสีธรรมชาติแบบผงสำหรับงานพิมพ์สกรีนถึง สำเร็จรูปต้นแบบ คือ NDS Handicraft (Natural Dye Screen Printing Handicraft) การใช้ชุดสี ธรรมชาติแบบผงสำหรับงานพิมพ์สกรีนสำเร็จรูปต้นแบบ หลังจากผสมแล้วสามารถใช้เทคนิคการ ระบายสีแทน ซึ่งพบว่าเจดสีที่ได้และความคงทนของสีไม่แตกต่างจากการพิมพ์สกรีนด้วยบล็อกสกรีน ดังนั้นจึงสามารถวาดภาพตามที่ต้องการแล้วนำสีดังกล่าวไประบายสีแทนการพิมพ์สกรีนได้ กรณีที่ไม่มี บล็อกสกรีนหรือไม่ต้องการใช้บล็อกพิมพ์สกรีนในชิ้นงานนั้นๆ ข้อดีของผลิตภัณฑ์ชุดสีธรรมชาติแบบ ผง สำหรับงานพิมพ์สกรีนถึงสำเร็จรูปต้นแบบ คือ ใช้ง่าย สะดวก ไม่มีกลิ่นเหม็น เมื่อนำมาผสมกันใช้ แล้วสามารถเก็บได้โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นได้ 3-5 วัน ปลอดภัยสำหรับผู้ผลิตผู้บริโภคและรักษาสีสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ

1. การเตรียมสีโดยใช้ชุดสีธรรมชาติแบบผงสำหรับงานพิมพ์สกรีนถึงสำเร็จรูปต้นแบบใช้น้ำเป็น ตัวทำละลายจะได้ผลดีหากผสมส่วนต่าง ๆ แล้วทิ้งไว้ 1 วัน แล้วจึงพิมพ์สกรีน
2. หลังจากพิมพ์สกรีนสีโดยใช้ชุดสีธรรมชาติแบบผงสำหรับงานพิมพ์สกรีนถึงสำเร็จรูปต้นแบบบน ผ้าหรือกระดาษ ควรทิ้งไว้แห้งและโดนแสงอย่างน้อย 2 วัน สีจะเข้มขึ้นกว่าเดิม
3. ผ้าที่พิมพ์สกรีนโดยใช้ชุดสีธรรมชาติแบบผงสำหรับงานพิมพ์สกรีนถึงสำเร็จรูปต้นแบบ ควรซัก ด้วยมือ
4. ควรทำความสะอาดและปรับสภาพผ้าด้วยกรดอ่อน ๆ ก่อนที่จะนำมาสกรีนโดยใช้ชุดสี ธรรมชาติแบบผงสำหรับงานพิมพ์สกรีนถึงสำเร็จรูปต้นแบบ
5. ควรศึกษาการนำวัสดุธรรมชาติอื่น ๆ มาทดแทนการใช้แป้ง เนื่องจากแป้งละลายน้ำได้

3. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจึงมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผ้าลายเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภออย่างหลากหลาย การผลิตผ้าให้มีลายเอกลักษณ์ลงบนผืนผ้าทำได้ยากต้องใช้เทคนิคการมัดหมี่หรือขีด ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญ ไม่สามารถผลิตปริมาณมากได้ตามความต้องการของตลาดและเวลาขายก็ไม่คุ้มทุน และการผลิตถุงผ้าหรือถุงกระดาษก็พิมพ์ลายโดยใช้การพิมพ์สกรีนแต่เป็นสีเคมี การพิมพ์สกรีนด้วยสีธรรมชาติเป็นการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แปลกใหม่และหลากหลายเป็นที่ต้องการของลูกค้า ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาสีย้อมธรรมชาติแบบผงสำหรับงานพิมพ์สกรีนบนผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าใยสังเคราะห์และกระดาษโดยหาอัตราส่วนของสีย้อมธรรมชาติแบบผง:สารช่วยติดสี:แป้ง เพื่อให้ได้เฉดสีที่ต้องการแล้วนำไปพิมพ์สกรีนบนบนผ้าและกระดาษศึกษาความคุ้มค่าในการนำสีย้อมธรรมชาติแบบผงมาใช้งานพิมพ์สกรีนนำมาผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ชุดสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงสำหรับพิมพ์สกรีนสำเร็จรูปต้นแบบ แล้วถ่ายทอดเทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนสีย้อมธรรมชาติแบบผงบนผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าใยสังเคราะห์และกระดาษสู่ชุมชน

ผลการทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการนำสีย้อมธรรมชาติแบบผงจากสาบเสือ นนทรี ครั่ง มะม่วง ฝาง หูกวาง สมอและกระบกมาใช้สำหรับงานพิมพ์สกรีนบนผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าใยสังเคราะห์และกระดาษเดิมสารช่วยติดสีและแป้งในอัตราส่วนต่าง ๆ พบว่าสารช่วยติดสีที่เหมาะสมได้แก่ FeSO_4 และ FeSO_4 กับ CuSO_4 อัตราส่วนที่เหมาะสม คือ สีผง:สารช่วยติดสี:แป้ง (g) เป็น 5:20:20 เมื่อใช้ FeSO_4 เป็นสารช่วยติดสี อัตราส่วนสีผง:สารช่วยติดสี:แป้ง (g) เป็น 5:(5:15):20 เมื่อใช้ FeSO_4 กับ CuSO_4 เป็นสารช่วยติดสี โดยค่าความเข้มสี (K/S) และค่าความสว่าง (L^*) ของสีที่เติม FeSO_4 กับ CuSO_4 จะมากกว่าเติม FeSO_4 เป็นสารช่วยติดสี

เฉดสีที่ได้จากการนำสีย้อมธรรมชาติแบบผงมาหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อสกรีนบนผ้าฝ้ายผ้าไหม ผ้ายัด กระดาษและผ้าฝ้ายชนิดทั้งหมด 11 เฉดสี ได้แก่ สีเหลือง น้ำตาล เหลืองอมน้ำตาล ม่วงอ่อน ส้ม เขียว เขียวขี้ม้า ชมพู ชมพูม่วง แดง ม่วงแดง ซึ่งค่าความคงทนของสีต่อแสงและความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับปานกลาง-ดีมาก (3->4) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ของสีย้อมธรรมชาติ ยกเว้นแก่นฝางเดิมสารส้มมีค่าความคงทนของสีต่อแสงและความคงทนต่อการซักล้างอยู่ในระดับพอใช้-ปานกลาง (2-3) ผ้าฝ้ายที่พิมพ์สกรีนด้วยสีย้อมธรรมชาติแบบผงทดสอบตามมาตรฐาน พบว่าความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับดี (4) ยกเว้นฝางเดิมสารส้ม ค่าความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับพอใช้ (2) และความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับปานกลาง-ดี (3-4) ผ้าไหมที่พิมพ์สกรีนด้วยสีย้อมธรรมชาติแบบผงทดสอบตามมาตรฐานพบว่า ความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับดี (4) และความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับปานกลาง-ดี (3-4) เฉดสีและความคงทนแสงของกระดาษพิมพ์สกรีนด้วยสีย้อมธรรมชาติแบบผงเทียบกับเกรย์สเกลพบว่าสาบเสือนนทรีครั้ง มะม่วง แก่นฝาง หูกวางสมอความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับดี-ดีมาก (4-5) ผ้ายัดที่พิมพ์สกรีนด้วยสีย้อม

ธรรมชาติแบบผงพบว่าความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับปานกลาง-ดี (3-4) ยกเว้นผงเติมสารส้มความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับ 2 (พอใช้)

ชุดสีธรรมชาติแบบผงสำหรับงานพิมพ์สกรีนสำเร็จรูปต้นแบบ สามารถนำมาพิมพ์สกรีนได้ทั้งบน ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้ายัด กระดาษ และผ้ามีสลิน ต้นทุนของวัตถุดิบและราคาสีผงพบว่าราคาของสีผง (10 กรัม) จากใบหูกวางเปลือกมะม่วงเปลือกหว่า ครั่งครามเปลือกกระบกใบสมอใบสาบเสือนนทรี และแก่นฝางมีค่าเท่ากับ 2.65, 0.37, 0.73, 157.60, 11.25, 2.03, 1.80, 1.11, 0.50 และ 13.14 บาท ตามลำดับ เมื่อคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ชุดสีธรรมชาติแบบผงสำหรับงานพิมพ์สกรีนสำเร็จรูปต้นแบบ มีค่าเท่ากับ 16.81, 17.38, 15.85, 31.24, 16.61, 16.50, 16.38, 16.03, 15.73 และ 16.80 บาท ตามลำดับการใช้ชุดสีธรรมชาติแบบผงสำหรับงานพิมพ์สกรีนสำเร็จรูปต้นแบบ หลังจากผสมแล้วสามารถใช้เทคนิคการระบายสีแทนได้ซึ่งพบว่าเฉดสีและความคงทนของสีที่ได้ไม่แตกต่างจากการพิมพ์สกรีนด้วยบล็อกสีร้นข้อดีของผลิตภัณฑ์ชุดสีธรรมชาติแบบผงสำหรับงานพิมพ์สกรีนทั้งสำเร็จรูปต้นแบบคือ ใช้ง่าย สะดวก ไม่มีกลิ่นเหม็นปลอดภัยสำหรับผู้ผลิตผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ : สีธรรมชาติแบบผง พิมพ์สกรีน เฉดสี ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าใยสังเคราะห์และกระดาษ

Abstract

Ubon Ratchathani province is one major producer of cotton and silk of the country. We have a lot of community enterprise that can be produce a variety fabric unique of each district. The production of unique fabric pattern on the cloth is so difficult to implement, normally used specific expertise to Mudmee or Kid, which requires experience and expertise. The product cannot be produced large quantities to serve the needs of the market and cost cheaper. Cloth bags production or paper bags are also using screen printing with synthetic dye. Screen printing with natural dyes powder is the one choice to capped and develops products to novel and diverse as the needs of the customer. Therefore, the researchers were interested in developing a natural dyes powder for screen printing work on cotton, silk, synthetic fabrics and paper. Optimum ratio of natural dyes powder : mordant : starch was investigated to got color shad target for screen printing on fabrics and paper. The cost of natural dye powder used for screen printing was studied. Natural powder for screen printing set was produced for the finished prototype. Screen printing technology of natural dyes powder on cotton, silk, synthetic fabric and paper were transfer to the community.

The optimum condition of natural dye powder from *Ageratum houstonianum*, *Peltophorum pterocarpum* (DC.) Backer ex K. Heyne, *Tachardia lacca* Kerr, *Mangifera*

indica L., *Caesalpinia sappan* L., *Terminalia catappa*, *Terminalia chebula* Retz., and *Irvingia malayana* Oliv. ex A. Benn. screen printing on cotton, silk, synthetic fabric and paper added mordant and starch at various ratios found suitable mordant as FeSO_4 , (natural dye : mordant : starch (g) as 5:20:20) and FeSO_4 and CuSO_4 (natural dye : mordant : starch (g) as 5:(5:15):20). Color strength (K/S) and L^* value of the condition added FeSO_4 and CuSO_4 was higher than added FeSO_4 as mordant.

Color shade total of screen printing with natural dye powder on cotton, silk, synthetic fabric and paper were obtained of 11 as yellow, brown, yellow-brown, light purple, orange, green, dark green, pink, purple pink, red and purple red. Light fastness and washing fastness properties were moderate to higher good level (3->4), which are considered acceptable standards of natural dye. Except if *Caesalpinia sappan* L., added alum showed light fastness and washing fastness property was fair to moderate level (2-3). Cotton screen printing with natural dyes powder tested by using standards method reflected the light fastness was good level (4). Except if *Caesalpinia sappan* L., added alum reflected light fastness was fair (2) and washing fastness was moderate to good level (3-4). Silk screen printing with natural dyes powder tested by using standards method reflected the light fastness was good level (4) and washing fastness was moderate to good level (3-4). Color shades and light fastness property of paper screen printing with natural dyes powder from *Ageratum houstonianum*, *Peltophorum pterocarpum* (DC.) Backer ex K. Heyne, *Tachardia lacca* Kerr, *Mangifera indica* L., *Caesalpinia sappan* L., *Terminalia catappa*, and *Terminalia chebula* Retz. compared to gray scale found that light fastness was good - very good (4-5). Synthetic fabric screen printing with natural dye powder showed washing fastness was moderate-good (3-4). Except if *Caesalpinia sappan* L., added alum reflected light fastness was fair (2).

The finished prototype natural dye powder for screen printing can be screen printed on all cotton, silk, muslin fabric and paper. Cost of raw materials and natural dye powder (10 g) from *Ageratum houstonianum*, *Peltophorum pterocarpum* (DC.) Backer ex K. Heyne, *Tachardia lacca* Kerr, *Mangifera indica* L., *Caesalpinia sappan* L., *Terminalia catappa*, and *Terminalia chebula* Retz. was equal to 2.65, 0.37, 0.73, 157.60, 11.25, 2.03, 1.80, 1.11, 0.50, and 13.14 baht, respectively and the cost of finished prototype natural dye powder for screen printing was equal to 16.81, 17.38, 15.85, 31.24, 16.61, 16.50, 16.38, 16.03, 15.73 and 16.80 baht, respectively. The finished prototype of natural dye powder for screen printing can be used painting technique instead screen printing technique reflected not difference color shade and fastness property from screen printing technique. The advantages of finished

prototype natural dye powder for screen printing is easier to use, odorless, safety for producers, consumers and environmentally friendly.

Keywords : Natural dye powder, Screen printing, Color shade, Cotton, Silk,
Synthetic fabric and Paper