

บทที่ 5 รูปและข้อเสนอแนะ

ในปัจจุบันซินทิลเลเตอร์สารอนินทรีย์เป็นที่นิยมมากในการนำมาใช้เป็นหัววัดรังสี เช่นในงานวิจัยฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์พลังงานสูง การถ่ายภาพทางการแพทย์ ธรณีวิทยา และในอุตสาหกรรม ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีซินทิลเลเตอร์อยู่เป็นจำนวนมาก แต่ซินทิลเลเตอร์ที่ดีนั้นต้องมีขีดแสงที่สูง ความหนาแน่นสูง การสลายตัวของการเปล่งแสงเร็ว และสัมประสิทธิ์การสูญเสียแสงที่ต่ำ การพัฒนาและศึกษาผลึกซินทิลเลเตอร์ออกไซด์ที่เจือด้วยอิตอน Ce^{3+} อย่างผลึก $LYSO:Ce$ เปรียบเทียบกับผลึก BGO ซึ่งเป็นมาตรฐานก็ได้มีมาอย่างต่อเนื่อง

ผลการวิจัยการศึกษาเกี่ยวกับสมบัติทางแสงจากการศึกษาสเปกตรัมการกระตุ้นและการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนส์ และสมบัติทางซินทิลเลชันจากการศึกษาการตอบสนองต่อรังสีแกมมา ซึ่งผลึกที่ใช้เป็นผลึกเดี่ยว $Bi_4Ge_3O_{12}$ ที่ปลูกด้วยวิธีบริดจ์แมน และผลึกเดี่ยว $(Lu,Y)_2SiO_5:Ce$ ที่ปลูกด้วยวิธีโซคราลสกี โดย Shanghai Yibo Crystal Ltd. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ของผลึกเดี่ยวตัวอย่างที่ตัดและขัดเงาทุกด้านขนาด $5 \times 5 \times 1$, $5 \times 5 \times 3$, $5 \times 5 \times 6$ และ $5 \times 5 \times 12$ mm³ แสดงในตารางที่ 5.1 พบว่า

ผลึก BGO มีสเปกตรัมการกระตุ้นหรือการดูดกลืนแสงในแถบความยาวคลื่น 275 nm ซึ่งเกิดจากการทรานซิชันจากชั้นพลังงาน $2p \rightarrow 6p$ ของอิตอน O^{2-} และ Bi^{3+} ตามลำดับ และให้สเปกตรัมการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนส์ในแถบความยาวคลื่น 480 nm ซึ่งเกิดจากการทรานซิชันจากชั้นพลังงาน $6p \rightarrow 6s$ ของอิตอน Bi^{3+} และผลึก $LYSO:Ce$ มีสเปกตรัมการกระตุ้นในแถบความยาวคลื่น 265, 300 และ 363 nm ซึ่งเกิดจากการทรานซิชันจากชั้นพลังงาน $4f \rightarrow 5d^1$, $4f \rightarrow 5d^2$ และ $4f \rightarrow 5d^3$ ของอิตอน Ce^{3+} และให้สเปกตรัมการปลดปล่อยแสงลูมิเนสเซนส์ในแถบความยาวคลื่น 420 nm ซึ่งเกิดจากการทรานซิชันจากชั้นพลังงาน $5d^1 \rightarrow {}^2F_{5/2}, {}^2F_{7/2}$ ของอิตอน Ce^{3+}

ผลึก BGO และ $LYSO:Ce$ มีค่าความหนาแน่นสูงคือ 7.09 และ 7.11 g/cm³ ตามลำดับ อีกทั้งยังมีเลขอะตอมยังผลเท่ากับ 74 และ 65 ตามลำดับ จึงส่งผลให้สามารถนำมาใช้วัดรังสีที่มีพลังงานสูงได้

ขีดโตะโตอิเล็กทรอนิกส์และการแยกชัดพลังงานที่ดีที่สุดคือ $2,030 \pm 100$ และ $8,500 \pm 400$ phe/MeV และ 8.58 และ 8.51 % ตามลำดับ สำหรับผลึก BGO และ $LYSO:Ce$ ขนาด $5 \times 5 \times 1$ mm³ โดยภาพรวมแล้วผลึก $LYSO:Ce$ ให้ขีดแสงประมาณ 2.7 เท่าของขีดแสงที่ได้จากผลึก BGO เมื่อกระตุ้นด้วยรังสีแกมมาพลังงาน 662 keV ที่มี ^{137}Cs เป็นแหล่งกำเนิด อีกทั้งยังสามารถสรุปได้ว่าเอาท์พุทแสงส่วนใหญ่

ขึ้นกับความสูงของผลึก ไม่ขึ้นกับความกว้างหรือความยาวของผลึก โดยค่าyieldแสงจะมากขึ้นเมื่อผลึกมีความสูงที่ลดลง [18]

การแยกชัดพลังงานรวมเทียบกับรังสีแกมมาที่พลังงาน 32-1274.5 keV ของผลึก BGO และ LYSO:Ce ที่ความสูง 1, 3, 6 และ 12 mm พบว่าทั้งผลึก BGO และผลึก LYSO:Ce ที่ขนาดความสูง 1 mm มีค่าแยกชัดพลังงานรวมดีที่สุดคือ 8.58 % และ 8.51 % ตามลำดับ และที่ขนาดความสูง 12 mm มีการแยกชัดพลังงานรวมแย่ที่สุดคือ 9.49 % และ 11.76 % ตามลำดับ เหตุผลเนื่องมาจากyieldแสงที่วัดได้มีค่าต่ำกว่า ฉะนั้นyieldแสงและการแยกชัดพลังงานรวมจะแย่ลงเมื่อผลึกมีความสูงมากขึ้น การแยกชัดภายในผลึกจะขึ้นอยู่กับการปัจจัย 2 อย่างคือ ความไม่เป็นสัดส่วนของyieldแสง และความบกพร่องของผลึก

ผลึก BGO มีค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสียแสงที่ดีกว่าผลึก LYSO:Ce ($\mu = 0.17$ และ 0.27 cm^{-1} ตามลำดับ) ถึงแม้ว่าผลึก BGO ตัวอย่างในทุกความสูงจะมีค่าyieldโฟโตอิเล็กตรอนที่น้อยกว่าผลึก LYSO:Ce อย่างมาก แต่ในการนำผลึกไปในงานจริง เช่น ใช้กับเครื่อง PET จะใช้ผลึกที่มีความสูงประมาณ 2 cm ฉะนั้นค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสียแสงจึงมีความสำคัญต่อค่าyieldโฟโตอิเล็กตรอน

การตอบสนองทางซิลทิเลชันของผลึก BGO และ LYSO:Ce มีประสิทธิภาพการวัดรังสีพลังงานสูงสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหัววัดรังสีแกมมาและใช้ในการถ่ายภาพทางการแพทย์ต่อไป

ตารางที่ 5.1 สมบัติทางซินทิเลชันของผลึก BGO และ LYSO:Ce ที่มีความสูงแตกต่างกัน

สมบัติ	ผลึก/ขนาด (mm ³)							
	BGO				LYSO:Ce			
	5×5×1	5×5×3	5×5×6	5×5×12	5×5×1	5×5×3	5×5×6	5×5×12
สเปกตรัมการปลดปล่อยแสง(nm)	480				400			
ยิลด์แสง (ph/MeV)	9,670	9,380	8,570	8,050	28,330	26,270	24,630	20,930
การแยกชัดพลังงานที่ 662 keV	8.58	8.82	9.29	9.49	8.51	10.25	11.06	11.76
โฟโตแฟรกชัน (%)	26.5	34.7	40.4	42.4	20.3	27.1	31.3	33.5
ความไม่เป็นสัดส่วนของยิลด์แสง (%)	24				30			
สัมประสิทธิ์การสูญเสียแสง (cm ⁻¹)	0.17				0.27			
สัมประสิทธิ์การลดทอนมวลรวม (cm ² /g)	3.74 (ที่ 59.5 keV) 10.76×10 ⁻² (ที่ 662 keV)				2.26 (ที่ 59.5 keV) 8.83×10 ⁻² (ที่ 662 keV)			
ความหนาแน่น (g/cm ³)	7.09				7.11			
เลขอะตอมยังผล	74				65			
การดูดความชื้น	ไม่				ไม่			