

ภาคผนวก ง.

ตารางแสดงผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอก

ตารางที่ ง.1 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอก

วันที่หล่อตัวอย่าง :				22 พฤศจิกายน 2556				
วันที่ทดสอบ :				20 ธันวาคม 2556				
ลำดับ ที่	ขนาด (Cm)	น้ำหนัก (Kg)	พื้นที่หน้าตัด (Cm ²)	อายุ (Day)	แรงอัดประลัย (kN)	แรงอัด ประลัย (Ton)	กำลังรับแรงอัด (MPa)	ค่าเฉลี่ย (MPa)
1	ø 15 x 30	12.72	176.63	28	468	47.71	27.01	27
2	ø 15 x 30	12.77	176.63	28	470	47.91	27.13	
3	ø 15 x 30	12.69	176.63	28	466	47.50	26.89	