

ภาคผนวก จ.

ตารางแสดงผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างมอร์ตาร์ทรงลูกบาศก์

ตารางที่ จ.1 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างมอร์ตาร์ทรงลูกบาศก์

วันที่หล่อตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2556							
วันที่ทดสอบ : 20 ธันวาคม 2556							
ลำดับ ที่	ขนาด (Cm)	น้ำหนัก (Kg)	พื้นที่หน้าตัด (Cm ²)	อายุ (Day)	แรงอัดเฉลี่ย (Ton)	กำลังรับแรงอัด (MPa)	ค่าเฉลี่ย (MPa)
1	5 x 5 x 5	0.257	25	28	9.81	39.25	39.4
2	5 x 5 x 5	0.257	25	28	9.84	39.35	
3	5 x 5 x 5	0.257	25	28	9.88	39.50	