

บทที่ 3 วิธีการทดสอบ

ในการทำงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาการพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตที่แทนปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าลอย (Fly ash) ในปริมาณสูงผสมโดยใช้ผงนาโนซิลิกา (Nano-SiO₂) ซึ่งคอนกรีตที่ใช้ในการศึกษาได้ทำการออกแบบให้มีกำลังอัดที่ต่างกันตั้งแต่ส่วนผสมของคอนกรีต ชนิดของวัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีตด้วยการเปลี่ยนอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานรวมถึงการเกิดปฏิกิริยา ไฮเดรชันของปูนซีเมนต์กับน้ำ และที่สำคัญไม่น้อยกว่าปัจจัยอื่นคือ วิธีการและระยะเวลาในการบ่มของคอนกรีตที่ใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมในการบ่ม ซึ่งรายละเอียดที่ใช้ในการทดสอบแสดงในหัวข้อดังต่อไปนี้

3.1 วัสดุที่ใช้ในการวิจัย

3.1.1 ชนิดปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 ประกอบด้วย หินปูน (Limestone) และดินเหนียว (Clay) เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีเหล็กออกไซด์ (Fe₂O₃) และโคโคไลม์ (MgCO₃) เป็นจำนวนเล็กน้อย โดยสารประกอบหลักในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คือ ไตรแคลเซียมซิลิเกต, ไดแคลเซียมซิลิเกต, ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต และเตตราแคลเซียมอะลูมิโนเฟอไรต์ โดยมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 15,000 nm [7] ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอก.15 [20] คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการศึกษาดังนี้แสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

| Items | Chemical Composition (%) |
|----------------------------------|--------------------------|
| | Type I |
| % SiO ₃ | 21.04 |
| % Al ₂ O ₃ | 4.99 |
| % Fe ₂ O ₃ | 3.43 |
| % CaO | 65.92 |
| % MgO | 1.40 |
| % SO ₃ | 2.71 |
| % K ₂ O | 0.29 |
| % Na ₂ O | 0.08 |
| % T.Alk | 0.27 |
| % Free Lime | 0.40 |
| C ₃ S | 64.12 |
| C ₂ S | 9.63 |
| C ₃ A | 6.15 |
| C ₄ AF | 11.34 |
| Blaine Fineness | 3,193 |
| Sp. Gr. | 3.15 |
| % L.O.I. | 1.70 |
| % insoluble | 0.35 |

หมายเหตุ LOI หมายถึง Loss on Ignition ค่าความสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผา
 Sp. Gr. หมายถึง Specific Gravity ค่าความถ่วงจำเพาะ


3.1.2 มวลรวมหยาบ

ในงานทดลองนี้ กำหนดใช้หินขนาดโตสุดไม่เกิน ¾ นิ้วเท่ากับ 20 mm เป็นหินจากโรงโม่หินของจังหวัดสระบุรี มีลักษณะเป็นเม็ดเหลี่ยมคมไม่แตกร้าว คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของหิน ขนาดกะของหิน แสดงในรูปที่ 3.1 หินที่ใช้ในการทดสอบนี้เป็นหินที่ได้มาตรฐาน

Test Results

| Coarse aggregate (Rock 3/4") | | Results | Specification | Standard method |
|----------------------------------------|-------------------|---------|---------------|-----------------|
| Fineness Modulus | - | 7.13 | - | ASTM C 136 |
| Materials Finner than 75 µm by Washing | % | 0.99 | < 1.0 | ASTM C 117 |
| Adsorption | % | 0.60 | - | ASTM C 128 |
| Specific Gravity (SSD) | - | 2.67 | - | ASTM C 128 |
| Unit weight | kg/m ³ | 1602.76 | - | ASTM C 29 |
| Voids volume | % | 39.82 | - | ASTM C 29 |

Sieve Analysis (ASTM C 136)




รูปที่ 3.1 ขนาดกะของมวลรวมหยาบ

3.1.3 มวลรวมละเอียด

ในงานทดลองนี้ใช้ทราย จากบ่อทรายอำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของทราย ขนาดละเอียดของทรายแสดงในรูปที่ 3.2 ทรายที่ใช้ในการทดสอบนี้เป็นทรายที่ได้มาตรฐาน

Test Results

| Fine aggregate (Sand) | | Results | Specification | Standard method |
|----------------------------------------|-------|---------|---------------|-----------------|
| Fineness Modulus | - | 2.89 | 2.30 - 3.20 | ASTM C 136 |
| Materials Finner than 75 µm by Washing | % | 0.61 | < 3.0 | ASTM C 117 |
| Adsorption | % | 0.63 | - | ASTM C 128 |
| Specific Gravity (SSD) | - | 2.59 | - | ASTM C 128 |
| Organic Impurities | Color | No.1 | < No.3 | ASTM C 40 |



รูปที่ 3.2 ขนาดละเอียดของมวลรวมละเอียด

3.1.4 น้ำสำหรับใช้ผสมและบ่มคอนกรีต

น้ำที่ใช้ในการผสมและบ่มคอนกรีต เป็นน้ำประปา ของการประปานครหลวง

3.1.5 เถ้าลอย (Fly Ash)

เถ้าลอย (Fly ash) ที่ใช้ในงานวิจัยเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต กระแสไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัด ลำปาง โดยเถ้าลอย (Fly ash) โดยใช้ถ่านหินลิกไนท์เป็นวัตถุดิบในการผลิต จากการศึกษาพบว่าเถ้าลอย มีอนุภาคที่ค่อนข้างเล็กและส่วนใหญ่เป็นเม็ดกลม [11]เมื่อนำไปผสมกับคอนกรีตเถ้าลอยจะเข้าไปอุด ช่องว่างเล็ก ๆ ระหว่างปูนซีเมนต์กับหินหรือทรายทำให้คอนกรีตแน่นขึ้น และพบว่าเถ้าลอยมีซิลิกา เป็นองค์ประกอบโดยส่วนใหญ่ จึงมีคุณสมบัติเป็นสารปอซโซลาน ทั้งนี้ยังพบว่าในระยะยาวคอนกรีต ที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยจะมีกำลังอัดสูงกว่าคอนกรีตธรรมดา ความละเอียดของเถ้าลอยจากแม่เมาะ ซึ่งทดสอบโดยวิธีของเบลนมีความละเอียดอยู่ในช่วง 2,500-3,500 ตารางเซนติเมตรต่อกรัม สำหรับในประเทศไทยได้มีการใช้เถ้าลอยในคอนกรีตผสมเสร็จอย่างกว้างขวาง มาตรฐาน สำหรับเถ้าลอยในประเทศไทยตาม มอก. 2135 [12] และได้ทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ ของเถ้าลอยตามมาตรฐานของ ว.ส.ท. 1014[13] และมาตรฐาน ASTM C618 [11] แสดงในตารางที่ 3.2 และรูปที่ 3.3 ตัวอย่างของเถ้าลอยที่ใช้ในการทดสอบจาก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ตารางที่ 3.2 คุณสมบัติทางเคมีของเถ้าลอยตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 1014 [13] และมาตรฐาน

ASTM C618[11]

| ส่วนประกอบทางเคมี | ข้อกำหนด (ร้อยละ) | ว.ส.ท.1014 | | ASTM C618 | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | ประเภทที่ 1 | ประเภทที่ 2 | Class F | Class C | แม่เมาะ |
| $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$ | ไม่ต่ำกว่า | 70 | 50 | 70 | 50 | 70.25 |
| SO_3 | ไม่เกิน | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.03 |
| MgO | ไม่เกิน | - | 5 | ไม่กำหนด* | ไม่กำหนด* | 2.99 |
| Na_2O | ไม่เกิน | 1.5** | 1.5** | 1.5** | 1.5** | 1.36 |
| ความชื้น | ไม่เกิน | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| (LOI), % | ไม่เกิน | 6 | 5 | 6*** | 6 | 0.17 |

* ASTM C618 ไม่ได้กำหนดค่า MgO แต่กำหนดในรูปของค่าเปรียบเทียบเท่า = $\text{Na}_2\text{O} + 0.658 \text{K}_2\text{O}$

** ว.ส.ท. 1014 และ ASTM C618 กำหนดให้ทดสอบเป็นกรณีพิเศษ หากต้องการข้อมูลนี้

***ASTM C618 กำหนดว่าหากเป็นเถ้าลอย Class F สามารถยอมให้การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผาไหม้ค่าถึงร้อยละ 12 แต่ต้องมีผลการทดสอบด้านอื่นจากห้องทดลองประกอบ เพื่อแสดงว่าเถ้าลอยสามารถใช้ได้



รูปที่ 3.3 เถ้าลอยจาก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

3.1.6 นาโนซิลิกา (Nano-SiO₂)

นาโนซิลิกา (Nano-SiO₂) [12] ที่มีอนุภาคขนาดนาโนเมตร ซึ่งอยู่ในรูปที่ไม่เป็นผลึกส่วนใหญ่ นาโนซิลิกาที่มีจำหน่ายส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบหลักทางเคมีประกอบด้วย SiO₂ มากกว่าร้อยละ 99% ที่เห็นได้ชัดเจนในตารางที่ 3.3 และแสดงองค์ประกอบคุณสมบัติทางกายภาพของ เถ้าลอยแม่เมาะและอนุภาคนาโนซิลิกา คือ เป็นฝุ่นผงที่ละเอียดมาก สีขาวหรือขาวอมฟ้ามีอนุภาคนาโน 12 นาโนเมตรดังแสดงในรูปที่ 3.4

ตารางที่ 3.3 องค์ประกอบคุณสมบัติทางกายภาพของ เถ้าลอยแม่เมาะ (Fly ash) และอนุภาคนาโนซิลิกา (Nano-SiO₂)

| องค์ประกอบทางเคมี (%) | เถ้าลอยแม่เมาะ (Fly ash) | ผงนาโนซิลิกา (Nano-SiO ₂) |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| SiO ₂ | 39.40 | 99.00 |
| Al ₂ O ₃ | 17.93 | 0.70 |
| Fe ₂ O ₃ | 12.92 | 1.00 |
| CaO | 19.19 | 0.12 |
| SO ₃ | 3.03 | - |
| MgO | 2.99 | 0.20 |
| Na ₂ O | 1.36 | - |
| K ₂ O | 2.50 | - |
| Loss of Ignition (LOI), % | 0.17 | - |
| ความละเอียด(cm ² /g) | 2,836 | ≤ 0.15 |
| ความถ่วงจำเพาะ | 2.29 | 2.20 |



รูปที่ 3.4 นาโนซิลิกา (Nano-SiO₂) ขนาดอนุภาค 12 นาโนเมตร

3.2 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

1. เครื่องมือทดสอบกำลังอัดคอนกรีต Unit test.AD200/EL (Compressive testing machine) แสดงตามรูปที่ 3.5
2. เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (X-Ray fluorescence spectroscopy) แสดงตามรูปที่ 3.6
3. เครื่องกีดขนาดมวลรวม (Splitter) แสดงตามรูปที่ 3.7
4. แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 15 x15 x15 cm. แสดงตามรูปที่ 3.8
5. ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์ และเถ้าถ่านหิน
6. ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ ร้อยละการดูดซึ่ม ของมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด
7. ชุดตะแกรงร่อนมาตรฐาน (Sieve analysis) แสดงตามรูปที่ 3.9
8. ชุดทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Slump test) แสดงตามรูปที่ 3.10
9. เครื่องผสมคอนกรีตแบบมอเตอร์ไฟฟ้า (Pan mixing) แสดงตามรูปที่ 3.11
10. เครื่องชั่งน้ำหนัก



รูปที่ 3.5 เครื่องมือทดสอบกำลังอัดคอนกรีต Unit test.AD200/EL
(Compressive testing machine)



รูปที่ 3.6 เครื่องวิเคราะห์ห้องค์ประกอบทางเคมี (X-Ray Fluorescence spectroscopy)



รูปที่ 3.7 เครื่องคัดขนาดมวลรวม (Splitter)



รูปที่ 3.8 แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 15 x15x15 ซม.³



รูปที่ 3.9 ชุดตะแกรงร่อนมาตรฐาน (Sieve analysis)



รูปที่ 3.10 ชุดทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Slump test)



รูปที่ 3.11 เครื่องผสมคอนกรีตแบบมอเตอร์ไฟฟ้า (Pan mixing)

3.3 ตัวแปรและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย

งานวิจัยในครั้งนี้กำหนดปริมาณน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.35 และ 0.55 ใช้เถ้าถ่านหินจากจังหวัดลำปาง (แม่เมาะ) แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ในอัตราส่วนร้อยละ 40 50 60 โดยน้ำหนักวัสดุประสาน แสดงปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีตที่ใช้ในงานวิจัยสำหรับกลุ่มสัญลักษณ์ที่ใช้มีดังนี้

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “I” | หมายถึง คอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 |
| “T” | หมายถึง คอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 |
| “35 55” | หมายถึง ปริมาณน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.35 และ 0.55 |
| “NS4” | หมายถึง อนุภาคนาโนซิลิกา 4 % |
| “FM” | หมายถึง เถ้าถ่านหินจากแม่เมาะ โดยตรง |
| 40 50 60 | หมายถึง คอนกรีตที่แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ด้วยเถ้าลอยในอัตราส่วนร้อยละ 40 50 และ 60 โดยน้ำหนัก |

3.3.1 ตัวอย่างการอ่านสัญลักษณ์

“I35” หมายถึง คอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เป็นวัสดุประสาน มีน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.35

“I35 FM40NS4”

หมายถึง คอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยเถ้าลอยจากแม่เมาะในอัตราส่วนร้อยละ 40 โดยน้ำหนักวัสดุประสาน และมีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.35 และมีผงนาโนซิลิการ้อยละ 4

3.4 วิธีการศึกษา

3.4.1 การเตรียมเถ้าลอย (Fly ash)

สำหรับเถ้าถ่านหินจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ใช้ถ่านหินที่ได้จากโรงงานโดยตรง

3.4.2 การทดสอบคุณสมบัติของปูนซีเมนต์และเถ้าลอย (Fly ash)

ทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 โดยใช้ขวดแก้วเลอชาเตอลิเอร์ (La Chatelier flask) ซึ่งเป็นการหาอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของวัสดุซึ่งในอากาศต่อน้ำหนักของน้ำที่มีปริมาตรเท่ากับวัสดุนั้น การทดสอบนี้ใช้น้ำมันก๊าดเป็นของเหลวในการทดสอบเนื่องจากไม่ทำปฏิกิริยากับวัสดุทดสอบ (ปูนซีเมนต์และเถ้าลอย (Fly ash) ทดสอบหองศ์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และเถ้าลอย (Fly ash) ด้วยวิธี Wet chemical analysis

3.4.3 การทดสอบคุณสมบัติของมวลรวม

ทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ การดูดซึมน้ำของมวลรวมหยาบ และมวลรวมละเอียด ซึ่งเป็นการหาอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักมวลรวมในอากาศเทียบกับน้ำหนักของน้ำที่มีปริมาตรเท่ากันที่อุณหภูมิเดียวกัน และทดสอบความสามารถในการดูดซึมน้ำของมวลรวม ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงการดูดซึมน้ำของมวลรวมจนเต็มช่องว่างที่น้ำซึมผ่านได้ของมวลรวม หรือสภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง (SSD)

ทดสอบขนาดคละ ค่าโมดูลัสความละเอียด และขนาดใหญ่สุดของมวลรวม ซึ่งทำการทดสอบหาขนาดคละของมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดโดยวิธีร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐาน

3.4.4 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ

ออกแบบปฏิภาคส่วนผสมให้คอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เป็นวัสดุประสานเพียงอย่างเดียวเป็นคอนกรีตควบคุม อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.35 และ 0.55 แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้วยเถ้าลอย (Fly ash) ในอัตราส่วนร้อยละ 40 50 และ 60 และผงนาโนซิลิกา (Nano SiO₂)

ทดสอบค่าการยุบโดยใช้ช้อนตักคอนกรีตใส่ลงในกรวยทดสอบการยุบตัว โดยแบ่งเป็น 3 ชั้นแต่ละชั้นให้มีปริมาตรเท่าๆ กัน กระทุ้งด้วยเหล็กกระทุ้งชั้นละ 25 ครั้ง โดยกระทุ้งให้ถึงชั้นก่อนหน้าเล็กน้อยไปประมาณ 20 มม. ชั้นสุดท้ายปาดผิวหน้าให้เรียบรวมทั้งทำความสะอาดบริเวณกรวยและแผ่นเหล็กรอง และยกกรวยขึ้นตรง ๆ โดยไม่หมุนหรือเอียง วางกรวยบงข้าง ๆ คอนกรีตแล้ววัดค่ายุบตัวของคอนกรีต โดยควบคุมค่ายุบตัวของคอนกรีตอยู่ในช่วง 50 ถึง 100 มม. หากค่ายุบตัวไม่อยู่ในช่วงที่กำหนดจะใช้สารลดน้ำพิเศษช่วยปรับให้ค่ายุบตัวให้อยู่ในช่วงที่กำหนด

3.4.5 การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต

ถอดแบบหล่อคอนกรีตเมื่ออายุครบ 24 ชั่วโมง และนำคอนกรีตบ่มในน้ำประปา 3 7 28 56 90 วัน หลังจากนั้นนำคอนกรีตไปทดสอบกำลังอัดตามมาตรฐาน โดยทำการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตด้วยเครื่องมือทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ซึ่งทดสอบคอนกรีตที่บ่มน้ำประปาที่อายุ 3 7 28 56 90 ตามลำดับ และหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัด ปริมาณเถ้าลอยและปริมาณอนุภาคนาโนซิลิกา พร้อมทั้งทำการทดสอบและสรุปผลการทดสอบ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ศึกษาผลของปริมาณเถ้าลอยที่มีต่อการพัฒนากำลังของคอนกรีต

กลุ่มที่ 2 ศึกษาผลของปริมาณนาโนซิลิกาต่อการพัฒนากำลังของคอนกรีต

กลุ่มที่ 3 ศึกษาผลของปริมาณนาโนซิลิกาต่อการพัฒนากำลังของคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยในปริมาณสูง

ตารางที่ 3.4 ศึกษาผลของปริมาณเถ้าลอยที่มีต่อการพัฒนากำลังอัดของคอนกรีต

| ส่วนผสม | สัญลักษณ์ | FM | W/B |
|---------|------------|-----|------|
| 1 | I35FM0NS0 | 0 | 0.35 |
| 2 | I35FM40NS0 | 40% | 0.35 |
| 3 | I35FM50NS0 | 50% | 0.35 |
| 4 | I35FM60NS0 | 60% | 0.35 |
| 5 | I55FM0NS0 | 0 | 0.55 |
| 6 | I55FM40NS0 | 40% | 0.55 |
| 7 | I55FM50NS0 | 50% | 0.55 |
| 8 | I55FM60NS0 | 60% | 0.55 |

กลุ่มที่ 1 ศึกษาผลของปริมาณการใช้เถ้าลอยที่ต่างกันเปรียบเทียบกับส่วนผสมคอนกรีตที่ไม่ใช้วัสดุประสานโดยการใช้เถ้าลอยแทนที่บางส่วนของปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 โดยน้ำหนักในอัตราส่วนร้อยละ 40 50 และ 60 ตารางที่ 3.4 เปรียบเทียบตัวอย่างโดยการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 1 3 7 28 56 90 วันตามลำดับ

ตารางที่ 3.5 ศึกษาผลของปริมาณนาโนซิลิกาต่อการพัฒนากำลังอัดของคอนกรีต

| ส่วนผสม | สัญลักษณ์ | NS | W/C |
|---------|------------|-----|------|
| 1 | I35FM0NS0 | 0 | 0.35 |
| 2 | I35FM0NS4 | 4% | 0.35 |
| 3 | I35FM0NS7 | 7% | 0.35 |
| 4 | I35FM0NS10 | 10% | 0.35 |
| 5 | I55FM0NS0 | 0 | 0.55 |
| 6 | I55FM0NS4 | 4% | 0.55 |
| 7 | I55FM0NS7 | 7% | 0.55 |
| 8 | I55FM0NS10 | 10% | 0.55 |

กลุ่มที่ 2 ศึกษาผลของปริมาณการใช้นาโนซิลิกาที่ต่างกันเปรียบเทียบกับส่วนผสมคอนกรีตที่ไม่ใช้วัสดุประสานโดยการใช้เถ้าลอยแทนที่บางส่วนของปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 โดยน้ำหนักในอัตราส่วนร้อยละ 4 7 และ 10 ตารางที่ 3.5 เปรียบเทียบตัวอย่างโดยการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 1 3 7 และ 28 วัน

ตารางที่ 3.6 ศึกษาผลของปริมาณนาโนซิลิกาที่ต่อการพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอย
ในปริมาณสูง

| ส่วนผสม | สัญลักษณ์ | NS | FM | W/C |
|---------|-------------|-----|-----|------|
| 1 | I35FM0NS0 | 0 | 0 | 0.35 |
| 2 | I35FM40NS4 | 4% | 40% | 0.35 |
| 3 | I35FM40NS7 | 7% | 40% | 0.35 |
| 4 | I35FM40NS10 | 10% | 40% | 0.35 |
| 5 | I35FM50NS4 | 4% | 50% | 0.35 |
| 6 | I35FM50NS7 | 7% | 50% | 0.35 |
| 7 | I35FM50NS10 | 10% | 50% | 0.35 |
| 8 | I35FM60NS4 | 4% | 60% | 0.35 |
| 9 | I35FM60NS7 | 7% | 60% | 0.35 |
| 10 | I35FM60NS10 | 10% | 60% | 0.35 |

กลุ่มที่ 3 ศึกษาผลกำลังอัดของคอนกรีตควบคุม และ คอนกรีตที่ผสมด้วย (Fly ash) ในปริมาณ สูง และ การใช้ (Nano-SiO₂) เปรียบเทียบตัวอย่างตารางที่ 3.6 โดยการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตที่ อายุ 1 3 7 และ 28 วัน