

ภาคผนวก ฉ.

ผลการทดสอบสมบัติทางกลด้านความต้านทานแรงดึงขาดของฟิล์ม และด้านการยึดตัวของฟิล์ม
ที่มีความหนา 0.032, 0.045, 0.06 และ 0.077 mm

ตารางที่ ๑.1 ผลการทดสอบสมบัติทางกลด้านความต้านทานแรงดึงขาดของฟิล์ม และด้านการยืดตัวของฟิล์มที่มีความหนา 0.032, 0.045, 0.06 และ 0.077 mm ก่อนและหลังฉายแสงยูวี

Tensile			Elongation	
Thickness	Before UV	After UV	Before UV	After UV
0.032	42.6	37.6	4.2	5.7
		48.2	2.6	5.4
	47.3	48.5	6.1	5.7
0.045	57.1	48.8	3.1	6.9
	47.5	51.6	4.4	5.3
	49.7	56.8	7.6	5.1
0.06	54.9	55.1	10	6.5
	51.2	55.7	7.3	7.8
	58.8	58.4	8.3	6.5
0.077	56.3	48.2	9.8	4.7
	58.1	60.1	12	8.7
	54.7	57	9	6.4