

นุศวดี พจนานุกิจ, 2558. การบำบัดน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนสารหนูและไซยาไนด์โดยเหล็กประจุศูนย์
ขนาดนาโนเคลือบบนไคอะตอมไมด์. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ. ดร. อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์,
ผศ. ดร. กิติโรจน์ หวันดาหลา

บทคัดย่อ

เหล็กประจุศูนย์ขนาดนาโนเคลือบบนไคอะตอมไมด์ (nZVI-D) เป็นตัวดูดซับที่ถูก
สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อบำบัดสารตะกั่ว สารหนูและไซยาไนด์ในน้ำเสียสังเคราะห์ เนื่องจากเป็นตัวดูด
ซับที่มีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่และมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาสูง เหล็กประจุศูนย์ขนาดนาโน
เคลือบบนไคอะตอมไมด์ ถูกเตรียมโดยวิธีการเอบซุ่มไคอะตอมไมด์ด้วยสารละลายเหล็กซัลเฟต
ต่อจากนั้นรีดิวซ์ตัวอย่างที่เอบซุ่มแล้วด้วยสารละลายโซเดียมโบโมไฮไดรด์ พบว่าการมี
ไคอะตอมไมด์ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรวมกันของเหล็กประจุศูนย์ขนาดนาโนเมตร (nZVI) และ
ยังพบว่า nZVI มีลักษณะเป็นทรงกลมมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 50 นาโนเมตร มีความแข็งแรงเชิงกล
ที่ดีและมีเสถียรภาพทางเคมี nZVI ที่เกิดขึ้นมีกระจายตัวบนพื้นผิวของไคอะตอมไมด์ที่ดี จากผล
การทดลองการดูดซับพบว่าสถานะที่เหมาะสมที่สุดในการบำบัดตะกั่วได้ร้อยละ 100 เมื่อใช้
nZVI-D 1 กรัม ดูดซับสารละลายที่มีความเข้มข้นเริ่มต้นของตะกั่วที่ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
พีเอชของสารละลายเท่ากับ 5 โดยใช้เวลาในการบำบัด 20 นาที นอกจากนี้ nZVI-D สามารถบำบัด
อาซิเนตได้ถึงร้อยละ 96.96 ในเวลาการบำบัด 1 นาที โดยใช้พีเอชเริ่มต้นของสารละลาย 5.89
ปริมาณของตัวดูดซับ 0.882 กรัมต่อลิตร และความเข้มข้นของสารหนูเริ่มต้น 325 ไมโครกรัมต่อ
ลิตร ในขณะที่สามารถบำบัดอาซิไนด์ได้ถึงร้อยละ 100 ที่สถานะพีเอชของสารละลาย 2.6 ปริมาณ
ของตัวดูดซับ 0.925 กรัมต่อลิตร และความเข้มข้นของสารหนูเริ่มต้น 1,175 ไมโครกรัมต่อลิตร โดย
ใช้เวลา 1 นาทีเท่านั้น สุดท้ายเมื่อนำ nZVI-D มาใช้ในการบำบัดไซยาไนด์ พบว่าสามารถบำบัด
ไซยาไนด์ได้ถึงร้อยละ 99.64 โดยเวลาในการบำบัด 100 นาที ในขณะที่การศึกษาจลนพลศาสตร์
ของการดูดซับ ตะกั่ว อาซิเนต อาซิไนด์ และไซยาไนด์ พบว่าสอดคล้องกับสมการ Pseudo-Second
Order และไอโซเทอมของการดูดซับสารดังกล่าวเป็นการดูดซับแบบ Langmuir จึงสามารถสรุปได้
ว่าขั้นตอนการบำบัดสารดังกล่าวถูกควบคุมโดยการดูดซับแบบเคมี และการถ่ายเทมวล ซึ่งการดูด
ซับเป็นแบบการดูดซับเพียงชั้นเดียว

กลไกของการดูดซับตะกั่วและสารหนูทั้งสองชนิดถูกเสนอโดยใช้ข้อมูลของ XPS พบว่าสามารถแบ่งกลไกการดูดซับออกได้เป็น 3 ส่วนคือ 1. ออกไซด์ของโลหะหนัก (Pb^{2+} As^{5+} และ As^{3+}) ถูกออกซิไดซ์เป็นโลหะประจุศูนย์ (Pb^0 และ As^0) ต่อจากนั้นจึงตกตะกอนบนพื้นผิวของ nZVI-D 2. ไอออนของเหล็กออกไซด์ทำปฏิกิริยากับออกไซด์ของโลหะหนัก อยู่ในรูปของ $FeOMeOH$, $MeO-Fe$ $MeO_2-Fe_2O_3$ และ $MeO-FeOOH$ บนพื้นผิวของตัวดูดซับ 3. ออกไซด์ของโลหะหนัก (Pb^{2+} As^{5+} และ As^{3+}) ทำปฏิกิริยากับซิลิกาและอะลูมินาที่อยู่ในโครงสร้างของไดอะตอมไมต์ก่อให้เกิด MeO_2-Si $MeO-Si$ $Me(OH)_2-Al$ และ $MeO_2-Al_2O_3$ บนพื้นผิวของไดอะตอมไมต์ ซึ่ง Me คือ โลหะหนักที่ถูกดูดซับ ในขณะที่การบำบัดไซยาไนด์จะมีการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันร่วมด้วยโดยใช้ nZVI-D เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จากผลการทดลองทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า nZVI-D สามารถใช้เป็นตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพคืออย่างมากในการกำจัดสารตะกั่ว สารหนู และไซยาไนด์เพราะมีราคาไม่สูง มีประสิทธิภาพในการดูดซับสูง และใช้เวลาในการดูดซับและทำปฏิกิริยาลดลง

Nusavadee Pojananukij. 2015. **Arsenic and Cyanide Removal from Wastewater by Nano Zero-valent Iron Coated Diatomite**. Doctor of Philosophy Thesis in Chemical Engineering, Graduate School, Khon Kaen University.

Thesis Advisors: Asst. Prof. Dr. Arthit Neramittagapong,
Asst. Prof. Dr. Kitirote Wantala

ABSTRACT

A nanosized zero-valent iron coated on diatomite (nZVI-D) was synthesized for removing of lead, arsenic, and cyanide in synthetic wastewater due to nZVI-D has a large surface area and a high reactivity. The nZVI-D was prepared by impregnation of diatomite with iron sulphate solution, and followed by reducing the impregnated sample with sodium borohydride. The presence of diatomite could prevent the migration of the nZVI particles. The results showed that the spherical particles of nZVI dispersed on the surface of diatomite with an average size of approximately 50 nm were formed. It exhibited a good mechanical strength and a chemical stability. The nZVI-D showed an excellent performance for Pb^{2+} removal of 100% at 1 g of nZVI-D, initial Pb^{2+} concentration of 100 mg/L, initial pH solution of 5 and treatment time for 20 min. In addition, the optimal condition of As^{5+} removal was initial pH solution of 5.89, adsorbent dosage of 0.882 g/L, initial As concentration of 325 $\mu\text{g/L}$ which 96.96% of As^{5+} could be eliminated in 1 min. An As^{3+} can be removed completely in 1 min by using the amount of nZVI-D of 0.925 g/L, pH 2.6 and initial concentration of 1,175 $\mu\text{g/L}$. Finally, nZVI-D was used to remove contaminated cyanide in wastewater. The uptake of cyanide using nZVI-D was 88.00% at 50 min and 99.64% at 100 min. The adsorption kinetics and adsorption isotherm of Pb^{2+} , As^{5+} , As^{3+} and cyanide were found to follow the pseudo-second-order kinetic model and Langmuir adsorption isotherm, respectively. It can be concluded that the removal process was controlled by mass transfer and adsorption process which has monolayer adsorption and chemisorptions.

Therefore, the mechanism of lead and arsenic adsorption was proposed by using XPS data. It was suggested that there were 3 stages of adsorption, (I) heavy metal oxide (Pb^{2+} , As^{5+} and As^{3+}) were oxidized to heavy metal foil (Pb^0 and As^0) and

precipitated on the surface of nZVI, (II) ferrous ions reacted with the heavy metal oxide to form FeOMeOH , MeO-Fe , $\text{MeO}_2\text{-Fe}_2\text{O}_3$, and MeO-FeOOH species on nZVI-D surface, and finally, (III) heavy metal ions (Pb^{2+} , As^{5+} and As^{3+}) turned to form $\text{MeO}_2\text{-Si}$, MeO-Si , $\text{Me(OH)}_2\text{-Al}$, and $\text{MeO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ on diatomite surface which Me referred to heavy metal ions. While the treatment of cyanide used oxidation method together with adsorption process over nZVI-D catalyst. In conclusion, nZVI-D could be used as an efficient adsorbent for the removal of lead, arsenic, and cyanide because of high performance, low cost and low reaction time.