

## บทที่ 3 การดำเนินงานวิจัย

การดำเนินการทดลองจะกล่าวถึงสารเคมีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ขั้นตอนการทดลองตั้งแต่การติดตั้งชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรสปีนนิ่ง ศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการเตรียมเส้นใยไนลอน6 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมเส้นใยผสมไนลอน6/ไคโตซาน ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของเส้นใยด้วย FESEM, Water contact angle, FT-IR และการนำเส้นใยที่สังเคราะห์ได้มาใช้เป็นวัสดุดูดซับ ไอออนของโลหะทองแดง

### 3.1 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

1. ไนลอน6 (Nylon6) AR grade บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
2. ไคโตซาน (Medium MW  $C_{12}H_{24}N_2O_9$ ) deacetylated Chitin 90 – 98 % บริษัท Aldrich Chemistry
3. กรดฟอร์มิก (Formic acid, HCOOH) Analytical reagent grade 98 % บริษัท Fisher Scientific
4. น้ำปราศจากไอออน (DI water)
5. สารละลายทองแดงมาตรฐาน (Copper (II) standard solution) บริษัท Ajax Finechem Pt Ltd

### 3.2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง


1. ขวดรูปชมพู่ ขนาด 50 ml
2. บีกเกอร์ ขนาด 50 และ 250 ml
3. ขวดปรับปริมาตร ขนาด 10, 25 และ 200 ml
4. ไมโครปิเปต บริษัท NICHIRYO รุ่น EQ PIPETTE LE-1000
5. เครื่องชั่งสารทศนิยม 4 ตำแหน่ง บริษัท SCIENTIFIC PROMOTION CO.,LTD รุ่น SARTOIOUS ED2248
6. เครื่องกวนสาร (Magnetic stirrer) บริษัท SCIENTIFIC
7. แท่งแม่เหล็ก (Magnetic bar)
8. กระบอกฉีดยาแก้ว (Glass syringe) ปริมาตร 5 ml
9. เข็มฉีดยา (Hypodermic needle) บริษัท NIPRO เบอร์ 22 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 mm
10. เครื่องกำเนิดศักย์ไฟฟ้าแรงสูง (25,000 VDC High voltages) บริษัท ORMOND BEACH, FL รุ่น ES20P-5W
11. อุปกรณ์รองรับเส้นใยโลหะ

12. แผ่นกรองอากาศ (Syringe filter) เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 mm ขนาดรูพรุน 0.2  $\mu\text{m}$  บริษัท WHATMAN
13. กระดาษกรองเบอร์ 1 บริษัท WHATMAN
14. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Field Emission Scanning Electron Microscope; FESEM) บริษัท HITASHI รุ่น S-4700
15. เครื่องวัดมุมสัมผัสน้ำ (Water contact angle measurement)
16. เครื่องอินฟราเรด สเปกโตรมิเตอร์ (Infrared Spectroscope, FTIR) บริษัท THERMO รุ่น Nicolet 6700
17. เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโตรมิเตอร์ (Atomic Absorption Spectrometer, AAS) บริษัท PERKIN ELMER รุ่น AAnalyst 3000

### 3.3 ขั้นตอนการทดลอง

#### 3.3.1 การติดตั้งชุดอุปกรณ์อิเล็กโทรสปินนิง

ในการติดตั้งชุดอุปกรณ์อิเล็กโทรสปินนิงในการทดลองจะเป็นการจัดชุดอุปกรณ์ในแนวราบ ประกอบด้วยหลอดบรรจุสารละลายขนาดซึ่งเป็นกระบอกฉีดยาแก้วปริมาตร 5 ml วางบนแท่นวางซึ่งต่อเข้ากับชุดควบคุมอัตราการไหลของสารละลาย โดยประกอบขึ้นจากสเตปมอเตอร์และวงจรรีเลย์ที่สามารปรับรอบการหมุนได้ 0.15-0.20 ml/min โดยที่หลอดบรรจุสารละลายยึดติดกับเข็มโลหะที่ตัดปลายแหลมออก และมีศักย์ไฟฟ้าเป็นบวกติดที่ปลายเข็มโลหะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงที่สามารถปรับค่าได้ในช่วง 5-30 kV ศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์จะยึดติดกับอุปกรณ์รองรับเส้นใยที่ทำจากแผ่นอะคลิลิกมีแผ่นอะลูมิเนียมติดอยู่เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์รองรับเส้นใยที่พุ่งออกมาจากปลายเข็มโลหะที่สามารถเลื่อนปรับค่าระยะห่างระหว่างปลายเข็มโลหะถึงอุปกรณ์รองรับเส้นใยได้ ดังรูปที่ 3.1




รูปที่ 3.1 แบบจำลองการจัดอุปกรณ์ของกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิง

• **ขั้นตอนการฉีดเส้นใยด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิง**

ชุดอุปกรณ์อิเล็กโทรสปินนิงที่ใช้ในการทดลองจะถูกจัดวางดังรูปที่ 3.2 โดยอุปกรณ์ทุกชิ้นจะวางในตู้อะคลิลิกที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันสิ่งรบกวนจากภายนอก ยกเว้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงที่อยู่ด้านนอกตู้ทำให้สามารถปรับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าได้และทำการทดลองที่อุณหภูมิห้อง มีวิธีการดำเนินดังนี้

1. เริ่มต้นด้วยการเตรียมสารละลายให้มีความหนืดที่เหมาะสมแล้วนำมาบรรจุในกระบอกฉีดยาแก้ว จากนั้นนำมาวางที่แท่นรองรับซึ่งมีชุดควบคุมอัตราการไหลของสารละลายยึดอยู่ด้านท้ายของก้านกวดที่แท่นวางหลอดบรรจุสารละลาย
2. ปรับค่าชุดอัตราการป้อนของสารละลายให้เหมาะสมกับความหนืดของสารละลายโดยสังเกตจากหยดของสารละลายที่ออกมาจากปลายเข็มให้มีการหยดอย่างต่อเนื่อง
3. ปรับค่าระยะห่างระหว่างปลายเข็มโลหะ โดยการเลื่อนขาตั้งที่มีอุปกรณ์รองรับเส้นใยให้ได้ระยะที่ต้องการ
4. ปรับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูง โดยค่อยๆปรับเพิ่มทีละน้อยและสังเกตที่ปลายเข็มโลหะจะพบว่าสารละลายจะพุ่งไปยังอุปกรณ์รองรับเส้นใย ซึ่งที่อุปกรณ์รองรับเส้นใยจะมีเสียงฟู่และเริ่มมีสีที่เปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับชนิดของสารละลาย จนกว่าสารละลายในกระบอกฉีดแก้วหมดหรือครบเวลาที่กำหนดไว้
5. ค่อยๆปรับค่าความต่างศักย์ไฟฟาลดลงอย่างช้าจนกระทั่งถึง 0 kV และปล่อยให้ประมาณ 1 นาทีเพื่อป้องกันการถูกไฟฟ้าดูด แล้วจึงค่อยปลดสายศักย์ไฟฟ้าประจุบวกที่ปลายเข็มโลหะออก จากนั้นปลดสายศักย์ไฟฟ้าศูนย์ออกจากอุปกรณ์รองรับเส้นใย
6. นำเส้นใยที่ได้จากการฉีดด้วยอิเล็กโทรสปินนิงเก็บที่ตู้ดูดความชื้นเพื่อรักษาสภาพของเส้นใยเพื่อนำไปวิเคราะห์ในขั้นตอนถัดไป



รูปที่ 3.2 การจัดชุดอุปกรณ์ของกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิง

### 3.3.2 ศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการเตรียมเส้นใยไนลอน6

ในการเตรียมเส้นใยไนลอน6 ให้เส้นใยมีลักษณะเป็นเส้นใยทรงกระบอกสมมาตร เส้นใยไม่ฉีกขาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและมีปริมาณเส้นใยที่มากพอขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่จะศึกษาดังนี้ ความเข้มข้นของสารละลาย ระยะห่างระหว่างปลายเข็มโลหะถึงอุปกรณ์รองรับเส้นใย และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ให้แก่ระบบ โดยทำการทดลองที่อุณหภูมิห้องและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเข็มโลหะที่ใช้คือ 0.7 mm

#### • ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า

ในการสังเคราะห์เส้นใยไนลอนด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิงจะต้องหาระยะห่างระหว่างปลายเข็มโลหะถึงอุปกรณ์รองรับเส้นใยที่เหมาะสมกับระบบ โดยการเตรียมสารละลายไนลอน6 ที่ความเข้มข้น 20 wt.% [23] ระยะห่างระหว่างปลายเข็มโลหะถึงอุปกรณ์รองรับเส้นใย 20 cm อัตราการป้อนของสารละลาย 0.15 ml/min จากนั้นทำการปรับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเป็น 10, 15, 20 และ 25 kV ใช้เวลาในการฉีดแต่ละครั้งเป็นเวลา 5 นาที ทำการทดลองที่อุณหภูมิห้อง

#### • ระยะห่างระหว่างปลายเข็มโลหะถึงอุปกรณ์รองรับเส้นใย

ในการสังเคราะห์เส้นใยไนลอนด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิงจะต้องหาระยะห่างระหว่างปลายเข็มโลหะถึงอุปกรณ์รองรับเส้นใยที่เหมาะสมกับระบบ โดยการเตรียมสารละลายไนลอน6 ที่ความเข้มข้น 20 wt.% [10] ปรับระยะห่างระหว่างปลายเข็มโลหะถึงอุปกรณ์รองรับเส้นใยโดยทำการเลื่อนขาตั้งที่มีอุปกรณ์รองรับเส้นใยติดอยู่เป็นระยะ 10, 15, 20 และ 25 cm ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ใช้เป็น 20 kV อัตราการป้อนของสารละลาย 0.15 ml/min ใช้เวลาในการฉีดแต่ละครั้งเป็นเวลา 5 นาที ทำการทดลองที่อุณหภูมิห้อง

#### • ความเข้มข้นของสารละลาย

ความเข้มข้นของสารละลายจะมีผลต่อความเหนียวของสารละลายโดยเตรียมสารละลายไนลอน6 ที่ความเข้มข้น 15 – 25 wt.% ในการเตรียมสารละลายที่ความเข้มข้นต่างๆ เตรียมโดยทำการชั่งไนลอน6 แล้วค่อยๆเติมลงในสารละลายกรดฟอร์มิก ดังแสดงในตัวอย่างของการเตรียมสารละลายไนลอน6 ที่ความเข้มข้น 15 wt.% ตวงสารละลายกรดฟอร์มิกปริมาตร 10 ml ใส่ในขวดรูปชมพู่ที่มีแท่งแม่เหล็กกวนสาร ปิดปากขวดด้วยพาราฟินฟิล์มเพื่อป้องกันการระเหยของสารละลาย แล้วนำไปกวนด้วยเครื่องกวนสารแม่เหล็กที่ความเร็วรอบ 50 รอบ/นาที จากนั้นชั่งไนลอน6 ให้ได้น้ำหนัก 1.5 g แล้วค่อยๆเติมลงในสารละลายกรดฟอร์มิกที่เตรียมไว้และปิดขวดรูปชมพู่ในสนิท ทุกครั้งจนกระทั่งไนลอน6 ละลายหมดเป็นเนื้อเดียวกันกับสารละลายใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง จากนั้นนำสารละลายที่เตรียมได้ไปฉีดเป็นเส้นใยด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิง ที่

ระยะห่างระหว่างปลายเข็มโลหะถึงอุปกรณ์รองรับเส้นใย 20 cm ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า 20 kV และอัตราการป้อนของสารละลาย 0.15 ml/min ทำการทดลองที่อุณหภูมิห้อง

### 3.3.3 ศึกษาสถานะที่เหมาะสมในการเตรียมเส้นใยผสมไพลอน6/ไคโตซาน

#### • การเตรียมสารละลายผสมไพลอน6/ไคโตซาน

เนื่องจากไคโตซานเมื่อนำมาละลายด้วยกรดฟอร์มิกแล้วจะมีความหนืดสูง เมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้น และในการฉีดเป็นเส้นใยด้วยกระบวนการอิเล็กโตรสปินนิงจะทำให้ค่อนข้างยาก จึงต้องนำไคโตซานไปผสมกับพอลิเมอร์ชนิดอื่น ซึ่งจากหัวข้อ 3.3.2 พบว่าไพลอน6สามารถละลายได้ในสารละลายกรดฟอร์มิกซึ่งเป็นตัวทำละลายเดียวกับไคโตซาน ดังนั้นจึงต้องศึกษาสถานะที่เหมาะสมในการเตรียมเส้นใยนาโนผสมไพลอน6/ไคโตซาน ที่อัตราส่วนระหว่างไพลอน6/ไคโตซาน โดยเตรียมสารละลายผสมของไพลอน6/ไคโตซานที่อัตราส่วน 20:1 (5 wt.% ไคโตซาน), 20:2 (10 wt.% ไคโตซาน), 20:3 (15 wt.% ไคโตซาน), 20:4 (20 wt.% ไคโตซาน) และ 20:5 (25 wt.% ไคโตซาน) ตัวอย่างในการเตรียมสารละลายผสมไพลอน6/ไคโตซาน ที่อัตราส่วน 20:1 โดยตวงสารละลายกรดฟอร์มิกปริมาตร 10 ml ใส่แท่งแม่เหล็กแล้วกวนด้วยเครื่องกวนสารแม่เหล็กที่ความเร็วรอบ 50 รอบ/นาที ชั่งไพลอน6 ให้ได้น้ำหนัก 2 g ค่อยเติมลงในสารละลายกรดฟอร์มิกจนได้สารละลายไพลอน6 เป็นเนื้อเดียวกัน ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง จากนั้นชั่งไคโตซานน้ำหนัก 0.1 g ค่อยๆเติมลงในสารละลายไพลอน6 จนกระทั่งสารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน สีของสารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองใส และสีจะเข้มขึ้นตามปริมาณของไคโตซานที่เพิ่มขึ้น ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ที่อัตราส่วนอื่นๆเปลี่ยนปริมาณไคโตซานเป็น 0.2 g, 0.3 g, 0.4 g ตามลำดับ

**\*\*หมายเหตุ** ปริมาณไคโตซานที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้สารละลายมีความหนืดมาก และไคโตซานละลายไม่หมด ดังนั้นที่อัตราส่วน 20:5 (25 wt.% ไคโตซาน) ปริมาตรของสารละลายกรดฟอร์มิกที่ใช้เป็น 14 ml ไคโตซานที่ใส่เพิ่มลงไปจึงจะละลายหมด และสารละลายผสมที่เตรียมได้มีความหนืดที่เหมาะสมในการฉีดเป็นเส้นใยด้วยกระบวนการอิเล็กโตรสปินนิงได้

#### • การฉีดเส้นใยผสมไพลอน6/ไคโตซานด้วยกระบวนการอิเล็กโตรสปินนิง

นำสารละลายผสมที่เตรียมได้ใส่ในกระบอกฉีดแก้วปริมาตร 1 ml ปรับอัตราการป้อนของสารละลายโดยให้สารละลายหยดออกจากปลายเข็มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระยะห่างระหว่างปลายเข็มโลหะถึงอุปกรณ์รองรับเส้นใย 20 cm และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า 20 kV ทำการทดลองที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นนำเส้นใยที่สังเคราะห์ได้เก็บที่ตู้ดูดความชื้นเพื่อนำไปวิเคราะห์ในขั้นตอนถัดไป

### 3.3.4 ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของเส้นใยผสมไนลอน6/ไคโตซาน

- ศึกษาพื้นฐานวิทยาและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยของตัวอย่างที่เตรียมได้ด้วยการบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่งที่สภาวะต่างๆ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Field Emission Scanning Electron Microscope: FESEM)
- ศึกษาผลของการดูดซึมน้ำของเส้นใยผสมไนลอน6 กับไคโตซานที่เตรียมได้ด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิ่งที่สภาวะต่างๆ ด้วยเครื่องวัดมุมสัมผัสน้ำ (Water contact angle meter)
- ศึกษาการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหมู่ฟังก์ชันของเส้นใยผสมไนลอน6 กับไคโตซานที่เตรียมได้ ด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิ่งที่สภาวะต่างๆ ด้วยเครื่องอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (Fourier Transform Infrared spectrometer: FT-IR)

### 3.3.5 ศึกษาการดูดซับสารละลายไอออนของโลหะทองแดง

ในการศึกษาการดูดซับสารละลายไอออนของโลหะทองแดงได้ทำการทดสอบด้วยเส้นใยผสมไนลอน6/ไคโตซานที่สังเคราะห์ได้ ด้วยเทคนิคการดูดกลืนคลื่นแสงซึ่งเครื่องที่ใช้ในการทดสอบคือ UV VIS spectrometer และ Atomic Absorption spectrometer

#### • UV - VIS spectrometer

UV – VIS spectrometer เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าการดูดกลืนของแสงโดยวัดจากสีของตัวอย่างที่ทดสอบ ซึ่งข้อจำกัดของเครื่องมือคือสารละลายที่ทดสอบจะต้องมีสี ดังนั้นในการทดสอบจะต้องศึกษาช่วงของการวัดที่เครื่องมือสามารถวัดได้ก่อน จากนั้นจึงนำเส้นใยผสมไนลอน6/ไคโตซานที่สังเคราะห์ได้มาทดสอบเพื่อศึกษาการดูดซับ ดังนี้

1. สร้างกราฟมาตรฐาน โดยการนำสารละลายไอออนของโลหะทองแดงมาตรฐานความเข้มข้น 1000 ppm ซึ่งเป็นสารละลายสีฟ้าอ่อนมาปรับความเข้มข้นโดยการเติมน้ำเพื่อให้สารละลายไอออนของโลหะทองแดงลดลงเป็น 800, 600, 400, 200, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 และ 10 ppm ตามลำดับ ตัวอย่างการเตรียมสารละลายไอออนของโลหะทองแดงที่ความเข้มข้น 800 ppm ปริมาตร 10 ml โดยใช้ปิเปตดูดสารละลายไอออนของโลหะทองแดงมาตรฐานที่ความเข้มข้น 1000 ppm ปริมาตร 8 ml ลงในขวดปรับปริมาตรขนาด 10 ml แล้วเติมน้ำปราศจากไอออนให้ถึงขีดวัดปริมาตร ที่ความเข้มข้นอื่นๆเปลี่ยนปริมาตรของสารละลายไอออนของโลหะทองแดงเป็น 6, 4, 2, 1 ml (600, 400, 200 และ 100 ppm) และ 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 และ 100  $\mu$ l (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 และ 10 ppm) ตามลำดับ

2. นำสารละลายไอออนของโลหะทองแดงที่ปรับความเข้มข้นแล้วมาวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงด้วยเครื่อง UV – VIS spectrometer ซึ่งจะได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนคลื่นแสง (Absorbance) กับค่าความยาวคลื่นแสง (Wavelength) ของแต่ละความเข้มข้นที่เตรียมได้
3. นำข้อมูลที่ได้จาก UV – VIS spectrometer มาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนคลื่นแสงกับค่าความเข้มข้นที่เตรียมได้ ซึ่งกราฟที่ได้จะเป็นกราฟมาตรฐานสำหรับสารละลายไอออนของโลหะทองแดง
4. เตรียมสารละลายไอออนของโลหะทองแดงที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 400 ppm กวนด้วยเครื่องกวนสารแม่เหล็ก จากนั้นนำเส้นใยนาโนผสมในลอน6/โคโตซาน ที่อัตราส่วน 20:3 ที่เตรียมได้น้ำหนัก 0.01xx g (xx คือค่าความคลาดเคลื่อนในการชั่ง) ใส่ลงไปนในสารละลายปริมาตร 25 ml และปิดภาชนะให้สนิทโดยทำการดูดสารละลายขึ้นมาเพื่อนำไปวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงทุกๆ 10 นาที ทำการทดลองที่อุณหภูมิห้อง
5. นำผลค่าการดูดกลืนคลื่นแสงไปเทียบกับกราฟมาตรฐานสารละลายไอออนของโลหะทองแดงเพื่อดูค่าความเข้มข้นของสารละลายไอออนของโลหะทองแดงที่เปลี่ยนไป จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นที่เปลี่ยนไปกับเวลา เพื่อศึกษาความสามารถในการดูดซับของเส้นใยในลอน6/โคโตซาน

- **Atomic Absorption spectrometer**

Atomic Absorption spectrometer เป็นเครื่องที่ใช้วัดค่าการดูดกลืนของแสงที่ความยาวคลื่นเฉพาะขึ้นอยู่กับชนิดของธาตุ โดยวัดค่าดูดกลืนคลื่นแสงจากพลังงานความร้อนจากเปลวไฟที่ทำให้อะตอมของธาตุเกิดการเปลี่ยนสถานะจากสถานะพื้นไปสู่สถานะเร้า ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ได้แม้มีปริมาณสารที่น้อย มีวิธีการดังนี้

1. สร้างกราฟมาตรฐาน โดยการนำสารละลายไอออนของโลหะทองแดงมาตรฐานความเข้มข้น 1000 ppm มาปรับความเข้มข้นโดยการเติมน้ำเพื่อให้สารละลายไอออนของโลหะทองแดงลดลงเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ppm ตามลำดับ โดยการใส่ไมโครปิเปตดูดสารละลายไอออนของโลหะทองแดงมาตรฐานที่ความเข้มข้น 1000 ppm ปริมาตร 50, 40, 30, 20 และ 10  $\mu$ l ลงในขวดปรับปริมาตรขนาด 10 ml แล้วเติมน้ำปราศจากไอออนให้ถึงขีดวัดปริมาตรตามลำดับ
2. นำสารละลายไอออนของโลหะทองแดงที่ปรับความเข้มข้นแล้วมาวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงด้วยเครื่อง Atomic Absorption spectrometer ซึ่งจะได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนคลื่นแสง (Absorbance) กับค่าความยาวคลื่นแสง (Wavelength) ของแต่ละความเข้มข้นที่เตรียมได้
3. นำข้อมูลที่ได้จาก Atomic Absorption spectrometer มาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนคลื่นแสงกับค่าความเข้มข้นที่เตรียมได้ ซึ่งกราฟที่ได้จะเป็นกราฟมาตรฐานสำหรับสารละลายไอออนของโลหะทองแดง

4. เตรียมสารละลายไอออนของโลหะทองแดงความเข้มข้น 4 ppm ปริมาตร 25 ml ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 50 ml จำนวน 6 ใบ จากนั้นชั่งเส้นใยนาโนผสมไนลอน 6 / ไคโตซานหนัก 0.01xx g ใส่ลงในบีกเกอร์ที่มีสารละลายไอออนของโลหะทองแดงที่เตรียมไว้ ปิดภาชนะให้สนิท แล้วกวนด้วยเครื่องกวนแม่เหล็กด้วยความเร็วรอบ 300 รอบ/นาที เป็นเวลา 10, 30, 60, 120 และ 180 นาที ตามลำดับ จากนั้นกรองเส้นใยนาโนผสมไนลอน 6 / ไคโตซานออกด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 แล้วเก็บสารละลายหลังการดูดซับไว้เพื่อนำไปวัดค่าดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Atomic Absorption spectrometer นำข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานเพื่อหาความเข้มข้นที่เหลืออยู่ในเวลาต่างๆ
5. นำผลค่าการดูดกลืนคลื่นแสงไปเทียบกับกราฟมาตรฐานสารละลายไอออนของโลหะทองแดง เพื่อดูค่าความเข้มข้นของสารละลายไอออนของโลหะทองแดงที่เปลี่ยนไป จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นที่เปลี่ยนไปกับเวลา เพื่อศึกษาการดูดซับของเส้นใยไนลอน 6 / ไคโตซาน