

## บทที่ 5

### สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปและอภิปรายผล

จากการทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสงอเล็กโตรไลต์สถานะของแข็งโดยไม่ต้องใช้ clean room เราได้ประสบผลสำเร็จในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสง  $\text{TiO}_2$  โครงผลึกนาโน ด้วยวิธี doctor blade technique ที่มีพื้นที่รับแสง  $0.25 \text{ cm}^2$  ภายใต้แสงตกกระทบ  $80 \text{ mW/cm}^2$  โดยการเติมด้วยเกลือโพแทสเซียมไอโอไดด์และเกลือไอโอดีนลงในอเล็กโตรไลต์สถานะของแข็งทั้ง 4 ชนิด และได้นำเซลล์แสงอาทิตย์ไปทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการผันพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเครื่อง IV- test sunsimulator ทำการวัดอเล็กโตรไลต์สถานะของแข็ง เพื่อหาการดูดกลืนคลื่นแสงด้วยเครื่อง UV - visible spectrometer (Perkin) พบว่าอเล็กโตรไลต์สถานะของแข็ง ที่ถูกเติมด้วยเกลือโพแทสเซียมไอโอไดด์และเกลือไอโอดีน สามารถละลายได้ดีในอเล็กโตรไลต์สถานะของแข็ง มีประสิทธิภาพการผันพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ามีค่า  $FF$ ,  $V_{oc}$ ,  $J_{sc}$ , และ  $\eta$  (%) ของอเล็กโตรไลต์สถานะของแข็ง sample 1 ที่ถูกเติมด้วยเกลือโพแทสเซียมไอโอไดด์และเกลือไอโอดีนลงในอเล็กโตรไลต์สถานะของแข็ง มีค่าเป็น 0.542, 0.582 V,  $6.31 \text{ mA/cm}^2$  และ 2.49 % ผลของอเล็กโตรไลต์สถานะของแข็ง sample 2 ที่ถูกเติมด้วยเกลือโพแทสเซียมไอโอไดด์และเกลือไอโอดีน ลงในอเล็กโตรไลต์สถานะของแข็ง มีค่า  $FF$ ,  $V_{oc}$ ,  $J_{sc}$ , และ  $\eta$  (%) เป็น 0.531, 0.609 V,  $6.32 \text{ mA/cm}^2$  และ 2.56 % ผลของอเล็กโตรไลต์สถานะของแข็ง sample 3 ที่ถูกเติมด้วยเกลือโพแทสเซียมไอโอไดด์และเกลือไอโอดีน ลงในอเล็กโตรไลต์สถานะของแข็ง มีค่า  $FF$ ,  $V_{oc}$ ,  $J_{sc}$ , และ  $\eta$  (%) เป็น 0.516, 0.581 V,  $5.76 \text{ mA/cm}^2$  และ 2.16 % และพบว่าผลของอเล็กโตรไลต์สถานะของแข็ง sample 4 ที่ถูกเติมด้วยเกลือโพแทสเซียมไอโอไดด์และเกลือไอโอดีน ลงในอเล็กโตรไลต์สถานะของแข็ง มีค่า  $FF$ ,  $V_{oc}$ ,  $J_{sc}$ , และ  $\eta$  (%) เป็น 0.521, 0.582 V,  $5.76 \text{ mA/cm}^2$  และ 2.18 % ตามลำดับ ภายใต้แสงตกกระทบ  $80 \text{ mW/cm}^2$

จากผลการศึกษาการพัฒนาต้นแบบเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสง อิเล็กโตรไลต์สถานะของแข็ง โดยไม่ต้องใช้ clean room พอสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการผันพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าของ sample อิเล็กโตรไลต์สถานะของแข็ง ทั้ง 4 ชนิด พบว่า sample 2 จะมีประสิทธิภาพการผันพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด 2.56 % รองลงมา ได้แก่ sample 1 2.49 % sample 4 2.18 % และ sample 3 2.16 % ตามลำดับ

และนอกจากนี้เรายังประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์และศึกษาสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์  $\text{TiO}_2$  ได้จากการสังเคราะห์ไททาเนียมไดออกไซด์  $\text{TiO}_2$  ที่มีโครงสร้างผลึก 100 นาโนเมตร จากวิธี doctor blade technique เมื่อทำการส่องกราดด้วยเครื่อง SEM (scanning electron microscopy) และเมื่อนำผลที่ได้ไปศึกษาคุณสมบัติโครงสร้างทางเพสด้วยเครื่อง X - ray diffraction ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่า ไททาเนียมไดออกไซด์  $\text{TiO}_2$  ที่ได้มีทั้งผลึกโครงสร้างนาโนคริสตัลเฟส anatase อย่างเดียว และมีเฟส anatase ผสมกับเฟส rutile เพียงเล็กน้อย และยังมีโครงสร้างแบบ tetragonal โดยขนาดโครงสร้างของผลึกไททาเนียมไดออกไซด์  $\text{TiO}_2$  นั้นหาได้จากการคำนวณ โดยใช้ full width at half maximum (FWHM)

ในงานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะพัฒนาต้นแบบเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสง อิเล็กโตรไลต์สถานะของแข็ง โดยไม่ต้องใช้ clean room ในราคาต้นทุนในการผลิตต่ำและเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน แต่ประสิทธิภาพการผันพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสงยังต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับเซลล์แสงอาทิตย์แบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม การเพิ่มประสิทธิภาพการผันพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสงด้วยอิเล็กโตรไลต์สถานะของแข็ง อาจทำได้หลายวิธี เช่น เพิ่มคุณภาพของแก้ว TCO (เพิ่มสัมประสิทธิ์การทะลุผ่านของแสงและลดความต้านทาน) เพิ่มประสิทธิภาพของสีย้อมไวแสง (การดูดกลืนแสง) เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสารละลายอิเล็กโตรไลต์ด้วยอิเล็กโตรไลต์สถานะของแข็ง ปัญหาและอุปสรรคที่ได้กล่าวมา จึงเป็นแนวทางการวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสงด้วยอิเล็กโตรไลต์สถานะของแข็งต่อไปในอนาคต

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสง  $\text{TiO}_2$  โครงผลึกนาโน ด้วยอิเล็กโทรไลต์สถานะของแข็ง มีอายุการใช้งานยาวนานและยั่งยืนมีประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์คงตัว ควรจะมีการพัฒนาแนวทางการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ซึ่งอาจจะสรุปได้ 3 แนวทางดังนี้

5.2.1 พัฒนาโมเลกุลสีย้อมไวแสง ที่มีความสามารถในการดูดกลืนแสง ตลอดช่วงความยาวคลื่นแสงตาเห็นจนถึงช่วงใกล้อินฟราเรด (near IR)

5.2.2 พัฒนาระบบอิเล็กโทรไลต์ด้วยอิเล็กโทรไลต์สถานะของแข็งที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อเพิ่มค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดและเพื่อให้มีค่าใกล้เคียงกับค่าทางทฤษฎี

5.2.3 พัฒนาโครงสร้างจุลภาคของสารกึ่งตัวนำประเภทโลหะออกไซด์เพื่อให้มีระยะทางการแพร่ของอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น สามารถทำได้โดย เปลี่ยนลักษณะรูปร่างของโลหะออกไซด์ที่ใช้ จากที่เป็นอนุภาคนาโน (nanoparticle) ให้อยู่ในรูปของลวดนาโน (nanowire) แทน

5.2.4 ควรเปลี่ยนอิเล็กโทรไลต์โลหะอัลคาไลน์เป็นชนิดอื่น ๆ เช่น  $\text{LiI}$  ,  $\text{CsI}$  หรืออื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับ  $\text{KI}$  แต่ควรระวังเรื่องโลหะที่เป็นกัมมันตรังสี