

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาพ	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย	2
3. ขอบเขตโครงการวิจัย	2
4. นิยามศัพท์	3
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติทางไดอิเล็กตริกของ CCTO	5
2. สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุ CCTO	9
3. การประยุกต์ใช้งานวัสดุไดอิเล็กตริกเซรามิกส์	39
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย	44
1. สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง	44
2. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย	45
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้วิจัย	49
บทที่ 4 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผล	66
1. การศึกษาสัณฐานวิทยาและโครงสร้างผงวัสดุ CCT _{0.35} O, CPrCT _{0.35} O, CSrCT _{0.35} O และ CCT _{0.35} SnO	66
2. การศึกษาสัณฐานวิทยาและโครงสร้างวัสดุเซรามิก CCT _{0.35} O,	79

	สารบัญ (ต่อ)	หน้า
	CPrCT _{0.35} O, CSrCT _{0.35} O และ CCT _{0.35} SnO	
	3. การศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กตริก	100
	4. การศึกษาสมบัติความไม่เป็นเชิงเส้น (Non linear properties)	110
บทที่ 5	สรุป ผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ	123
	1. สรุปผลการวิจัย	123
	2. ข้อเสนอแนะ	124
บรรณานุกรม		125
ประวัติผู้วิจัย		127

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2-1	แสดงผลการศึกษาโครงสร้างของวัสดุ CCTO โดยเทคนิคการเลี้ยวเบนนิวตรอนที่อุณหภูมิ -173.15 และ -198.15 องศาเซลเซียส	9
2-2	สรุปรายงานการวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเจือไอออนโลหะต่างๆ ในวัสดุ CCTO	35
2-3	ประสิทธิภาพต่อหน่วยปริมาตร (volumetric efficiency) และพลังงานที่ใช้ต่อหน่วยปริมาตรของตัวเก็บประจุชนิดต่างๆ	40
2-4	รหัสของตัวเก็บประจุกลุ่มที่ 2 และ 3 สำหรับการเลือกใช้งานในช่วงอุณหภูมิต่างๆ	41
3-1	สารเคมีที่ใช้ในการเตรียมผง $\text{CCT}_{0.35}\text{O}$, $\text{CPrCT}_{0.35}\text{O}$, $\text{CSrCT}_{0.35}\text{O}$ และ $\text{CCT}_{0.35}\text{SnO}$	44
3-2	เงื่อนไขการเตรียมวัสดุผง $\text{CCT}_{0.35}\text{O}$, $\text{CPrCT}_{0.35}\text{O}$, $\text{CSrCT}_{0.35}\text{O}$ และ $\text{CCT}_{0.35}\text{SnO}$	48
3-3	เงื่อนไขการเตรียมวัสดุเซรามิก $\text{CCT}_{0.35}\text{O}$ และวัสดุที่เจือด้วย Sr, Pr และ Sn	48
3-4	แสดงความเร็วในการหมุนมอเตอร์ในเครื่องทดสอบกระแสและความต่างศักย์	63
4-1	แสดงขนาดผลึกเฉลี่ย (D) ของวัสดุผง $\text{CCT}_{0.35}\text{O}$, $\text{CPrCT}_{0.35}\text{O-03}$, $\text{CSrCT}_{0.35}\text{O-03}$, $\text{CCT}_{0.35}\text{SnO-03}$, $\text{CCT}_{0.35}\text{O}$, $\text{CPrCT}_{0.35}\text{O-06}$, $\text{CSrCT}_{0.35}\text{O-06}$ และ $\text{CCT}_{0.35}\text{SnO-06}$ เตรียมโดยวิธีสารละลายโพลิเมอร์ไพโรไลซิส	69
4-2	แสดงขนาดของเกรนเฉลี่ย ขนาดใหญ่ (Large grain) และเกรนเล็ก (Small grain) ในวัสดุเซรามิกตัวอย่าง ที่ถูกเตรียมด้วยวิธีสารละลายโพลิเมอร์ไพโรไลซิส	96
4-3	แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กตริก (ϵ') และ (χ) $\tan\delta$ ที่ความถี่ 1 kHz และอุณหภูมิห้อง สำหรับวัสดุที่เผาขึ้นที่อุณหภูมิ 1060 °C ด้วยเวลา 6 และ 10 ชั่วโมง	108
4-4	แสดง ค่าสัมประสิทธิ์ของความไม่เป็นเชิงเส้น (α) และค่า E_b ในช่วง 1-10 mA/cm^2	120

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2-1	แสดงโครงสร้างแบบลูกบาศก์ของ BaTiO_3 6
2-2	การเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิของค่าไดอิเล็กตริก สำหรับวัสดุ BaTiO_3 6
2-3	แสดงโครงสร้างของ CaTiO_3 ซึ่งประกอบด้วยรูปทรงแปดหน้าของ TiO_6 เชื่อมต่อกันด้วย ระนาบของ CuO_4 7
2-4	แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในวัสดุเซรามิก CCTO (ภาพแทรกแสดงภาพถ่ายพื้นผิววัสดุ CCTO ด้วยเทคนิค SEM) 8
2-5	แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กตริกและค่าแทนเจนต์ของการสูญเสียทางไดอิเล็กตริก ($\tan\delta$) ของวัสดุ CCTO ในช่วงอุณหภูมิ 25 ถึง 450 °C ที่ความถี่ 1 MHz 10
2-6	แสดงการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของ (ก) ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก และ (ข) ค่าแทนเจนต์ ของการสูญเสียทางไดอิเล็กตริก ที่ความถี่ 1 kHz ในวัสดุเซรามิก CCTO 11
2-7	แสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิของค่าคงที่ไดอิเล็กตริก (ก) ค่า แทนเจนต์ของการสูญเสียทางไดอิเล็กตริก (ข) และ ความถี่ ω_0 (ค) ณ ตำแหน่งยอดกราฟของค่าแทนเจนต์ของการสูญเสียทางไดอิเล็กตริก ของวัสดุเซรามิก CCTO ในช่วงความถี่ 100 Hz ถึง 1 MHz 13
2-8	แสดงการเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิของค่าคงที่ไดอิเล็กตริก (ก) และ ค่าแทนเจนต์ของการสูญเสียทางไดอิเล็กตริก (ข) ของผลึกเดี่ยว CCTO ในช่วงความถี่ 20 Hz ถึง 1 MHz 16
2-9	(ก) แสดงการเปรียบเทียบค่าคงที่ไดอิเล็กตริกจากผลการทดลอง (จุด) กับแบบจำลองของเดบาย (เส้นทึบ) ที่อุณหภูมิและความถี่ต่างๆ และ (ข) กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง $\log_{10}(T)$ กับ $100/T$ 17
2-10	แผนภาพแสดงวงจรไฟฟ้าที่ใช้แทนสมบัติทางไฟฟ้าของเกรน (R_g, C_g) และขอบเกรน (R_{gb}, C_{gb}) ในวัสดุ CCTO 19
2-11	แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง $\log(\sigma(\text{S.cm})^{-1})$ กับ $1000/T (\text{K})^{-1}$ 20

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
2-12	แสดงโครงสร้างผลึกเดี่ยวของ CCTO ที่ประกอบไปด้วยชั้นของขอบเขตคู่ภายในผลึกเดี่ยว	21
2-13	การเปลี่ยนแปลงกับความถี่ของค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของ CCTO ที่อุณหภูมิห้อง โดยอิเล็กโทรด ทำจากโลหะ และวิธีการเตรียมที่ต่างกัน (ก) อิเล็กโทรดทำจากกาวเงิน (silver paint) (ข) วัสดุเซรามิก CCTO ที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 750 °C เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ภายใต้บรรยากาศ N ₂ และอิเล็กโทรดทำจากกาวเงิน (ค) วัสดุเซรามิก CCTO ที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 750 °C เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ภายใต้บรรยากาศ N ₂ และอิเล็กโทรดทำจากโลหะแพททินัม (ง) วัสดุเซรามิก CCTO ที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 750 °C เป็นเวลา 16 ชั่วโมง ภายใต้ บรรยากาศ O ₂ และอิเล็กโทรดทำจากโลหะแพททินัม	23
2-14	แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของเทียบกับความถี่ที่ความหนาแตกต่างกันของวัสดุเซรามิก CCTO	23
2-15	แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก CCTO ที่มีขนาดเกรนแตกต่างกัน (ก) ขนาดเกรน $1.3 \pm 0.4 \mu\text{m}$ (ข) ขนาดเกรน $1.2 \pm 0.4 \mu\text{m}$ (ค) ขนาดเกรน $4.1 \pm 1.8 \mu\text{m}$	24
2-16	แสดงภาพถ่ายพื้นผิวของวัสดุเซรามิก CCTO ที่มีขนาดเกรน $1.2 \pm 0.4 \mu\text{m}$ (ก) ขนาดเกรน $1.3 \pm 0.4 \mu\text{m}$ (ข) และ ขนาดเกรน $4.1 \pm 1.8 \mu\text{m}$ (ค)	25
2-17	ภาพถ่ายพื้นผิวของวัสดุเซรามิก CCTO ที่ผ่านการเผาผนึกที่ 1,100 °C (ก) วัสดุเซรามิก MP1-3 (ภาพแทรกแสดงลักษณะของเกรนขนาดเล็ก) (ข) วัสดุเซรามิก AM1-3 (ค) วัสดุเซรามิก AM1-16 (ง) วัสดุเซรามิก AM2-3	27

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
2-18	การเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิของค่าคงที่ไดอิเล็กตริกและค่าแทนเจนต์ของการสูญเสียทางไดอิเล็กตริก ของ CCTO ภายหลังจากให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 1,000 °C ภายใต้อากาศอาร์กอน เป็นเวลา 6 ชั่วโมง	28
2-19	แสดงพีคหลักของ CCTO ที่เจือด้วย Sr ที่ตำแหน่ง Ca ที่ปริมาณสารเจือที่แตกต่างกัน	29
2-20	แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กตริก (ก) และค่า $\tan\delta$ (ข) เทียบกับความถี่ในวัสดุ $\text{Ca}_x\text{Sr}_{(1-x)}\text{Cu}_3\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ ($x=0.00, 0.10, 0.15, 0.20$ และ 0.25)	30
2-21	แสดงการเพิ่มขึ้นของค่าคงที่แลชทิส เมื่อปริมาณสารเจือ x เพิ่มขึ้น (ก) และ (ข) แสดงพีคหลักของวัสดุ $\text{Ca}_x\text{Sr}_{(1-x)}\text{Cu}_3\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ ($x=0.00, 0.05, 0.10$ และ 0.20) เมื่อเผาผนึกที่ 1080 °C ด้วยเวลา 3 ชั่วโมงในอากาศ	31
2-22	แสดงความสัมพันธ์แบบไม่เป็นเชิงเส้น (non linear properties) ในวัสดุ $\text{Ca}_x\text{Sr}_{(1-x)}\text{Cu}_3\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ ($x=0.00, 0.05, 0.10$ และ 0.20)	31
2-23	แสดงพีคหลักของวัสดุ $\text{Ca}_{(1-3x/2)}\text{Pr}_x\text{Cu}_3\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ ($x=0.10$ (ก) และ 0.20 (ข)) เมื่อเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1000 °C ด้วยเวลา 5 ชั่วโมง	32
2-24	แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กตริกและค่า $\tan\delta$ ที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของวัสดุ $\text{Ca}_{(1-3x/2)}\text{Pr}_x\text{Cu}_3\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ ($x=0.10$ (ก) และ 0.20 (ข)) เมื่อเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1000 °C ด้วยเวลา 5 ชั่วโมง	33
2-25	แสดงพีคหลักของวัสดุ $\text{CaCu}_3(\text{Ti}_{1-x}\text{Sn}_x)_4\text{O}_{12}$ ($x = 0, 0.05, 0.1, 0.2$) เผาผนึกที่อุณหภูมิ 1000 °C ด้วยเวลา 5 ชั่วโมง	34
2-26	แสดงภาพสเปกตรัมของ XPS (X-ray photoelectron spectroscopy) ที่ตำแหน่ง (ก) Ti และ (ข) Cu วัสดุ $\text{CaCu}_3(\text{Ti}_{1-x}\text{Sn}_x)_4\text{O}_{12}$ ($x = 0, 0.05, 0.1, 0.2$)	34
2-27	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ (I-V curve) ที่เกิดในวาริสเตอร์	37
2-28	แผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับวาริสเตอร์	37

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
2-29	แสดงโครงสร้างทางจุลภาคของวัสดุเซรามิกที่เป็นวาริสเตอร์ที่ประกอบองค์ประกอบที่เป็นเกรน และชั้นฉนวนระหว่างเกรน (IGLs) (ก) โครงสร้างจากการทดลอง และ (ข) โครงสร้างในทางอุดมคติ	38
2-30	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแส (I) และสนามไฟฟ้า (E) ที่แสดงสมบัติความไม่เป็นเชิงเส้นในวัสดุวาริสเตอร์	38
2-31	ตัวเก็บประจุแบบเซรามิกกลุ่มต่างๆ	40
2-32	สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก $\text{Ca}_2\text{Cu}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ เปรียบเทียบกับสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุที่ใช้ ประดิษฐ์เป็นตัวเก็บประจุในปัจจุบัน และแบ่งเป็น 3 กลุ่ม (ล้อมรอบด้วยกรอบสี่เหลี่ยม) ตามการประดิษฐ์ เป็นตัวเก็บประจุชนิดกลุ่มต่าง ๆ	42
3-1	แผนภาพการสังเคราะห์วัสดุผง $\text{CCT}_{0.35}\text{O}$, $\text{CPrCT}_{0.35}\text{O}$, $\text{CsrCT}_{0.35}\text{O}$ และ $\text{CCT}_{0.35}\text{SnO}$ โดยวิธีโพลีเมอร์ไพโรไลซิส	49
3-2	เตาเผาที่อุณหภูมิสูง 1200 องศาเซลเซียส	50
3-3	เครื่องชั่งดิจิทัลที่ให้ความละเอียดถึงทศนิยม 4 ตำแหน่ง	50
3-4	สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง	50
3-5	เตาอบที่เพิ่มอุณหภูมิได้สูงสุด 200 องศาเซลเซียส	51
3-6	บีกเกอร์ที่ใช้ในการทดลอง	51
3-7	ถ้วยอลูมินา (Alumina Crucible)	51
3-8	ลักษณะการจัดวางตัวอย่าง เมื่อเทียบกับแหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ และอุปกรณ์ตรวจวัด	52
3-9	กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (TEM)	54
3-10	กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (SEM)	56
3-11	การเตรียมวัสดุตัวอย่างสำหรับทดสอบสมบัติทางไดอิเล็กตริก (ก) ภาคตัดขวาง (ข) ผิวหน้า อิเล็กโทรดด้านบน	58
3-12	หลักการทำงานของเครื่องทดสอบสมบัติทางไฟฟ้า Impedance/Gain-Phase Analyzer (HP-4194A)	59
3-13	ระบบทดสอบสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก	59

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3-14	หลักการวัดและการเก็บข้อมูลในการทดสอบสมบัติทางไดอิเล็กตริกในงานวิจัยนี้
3-15	วงจรไฟฟ้าแสดงระบบการวัดสมบัติทางไดอิเล็กตริกเมื่อพิจารณาผลของความผิดพลาดเนื่องจาก สายส่งสัญญาณและอิมพีแดนซ์
3-16	แผนภาพแสดงการวัดและคำนวณค่า α และ E_b ในวัสดุเซรามิกด้วยเครื่อง Resistivity Adapter Keithley Model 6105
4-1	แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผงวัสดุ (ก) CCT _{0.35} O, CPrCT _{0.35} O-03, CSrCT _{0.35} O-03, CCT _{0.35} SnO-03 และ (ข) CCT _{0.35} O, CPrCT _{0.35} O-06, CSrCT _{0.35} O-06, CCT _{0.35} SnO-06 เตรียมโดยวิธีสารละลายโพลีเมอร์ไพโรไลซิสเผาแคลไซด์ที่อุณหภูมิ 850°C โดยใช้เวลา 9 ชั่วโมง โดยเทียบกับพีคมาตรฐานของ CCTO (ICSD: 95714)
4-2	แสดงภาพถ่ายผงวัสดุ CCT _{0.35} O ด้วยเทคนิค TEM (ก) รูปแบบการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน (ข) และองค์ประกอบของธาตุเมื่อศึกษาด้วย EDS (ค)
4-3	แสดงภาพถ่ายผงวัสดุ ด้วยเทคนิค TEM (ก1, ก2) รูปแบบการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน (ข1, ข2) และองค์ประกอบของธาตุเมื่อศึกษาด้วย EDS (ค1, ค2) สำหรับผงวัสดุ CSrCT _{0.35} O-03 และ CSrCT _{0.35} O-06 ตามลำดับ
4-4	แสดงภาพถ่ายผงวัสดุด้วยเทคนิค TEM (ก1, ก2) รูปแบบการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน (ข1, ข2) และองค์ประกอบของธาตุเมื่อศึกษาด้วย EDS (ค1, ค2) สำหรับผงวัสดุ CPrCT _{0.35} O-03 และ CPrCT _{0.35} O-06 ตามลำดับ
4-5	แสดงภาพถ่ายผงวัสดุด้วยเทคนิค TEM (ก1, ก2) รูปแบบการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน (ข1, ข2) และองค์ประกอบของธาตุเมื่อศึกษาด้วย EDS (ค1, ค2) สำหรับผงวัสดุ CCT _{0.35} SnO-03 และ CCT _{0.35} SnO-06 ตามลำดับ
4-6	แสดงภาพถ่ายผงวัสดุด้วยเทคนิค SEM สำหรับผงวัสดุ CCT _{0.35} O
4-7	แสดงภาพถ่ายผงวัสดุด้วยเทคนิค SEM สำหรับผงวัสดุ (ก) CSrCT _{0.35} O-03 (ข) CPrCT _{0.35} O-03 (ค) CCT _{0.35} SnO-03 (ง) CSrCT _{0.35} O-06 (จ) CPrCT _{0.35} O-06 (ฉ) CCT _{0.35} SnO-06 ตามลำดับ

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-8	80
4-9	81
4-10	82
4-11	84
4-12	85
4-13	86
4-14	87
4-15	89

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-24 แสดงภาพถ่ายพื้นที่ผิวหน้า โดยเทคนิค SEM ของเม็ด้วัสดุที่เผาผนึกที่อุณหภูมิ 1060 °C ของเม็ด้วัสดุ CCT _{0.35} SnO-06B (ก) (ภาพแทรก) แสดงตำแหน่งที่ยิง EDS โดยสเปกตรัมของตำแหน่งที่ยิง EDS แสดงในภาพ (ข)	100
4-25 การเปลี่ยนแปลงความถี่ของค่า ϵ' และ $\tan\delta$ สำหรับวัสดุ CCT _{0.35} O-A และ CCT _{0.35} O-B ที่อุณหภูมิห้อง (30 °C)	102
4-26 การเปลี่ยนแปลงกับความถี่ของค่า (ก) ϵ' และ (ข) $\tan\delta$ สำหรับวัสดุ CCT _{0.35} O-A, CPrCT _{0.35} O-03A, CCT _{0.35} SnO-03A และ CSrCT _{0.35} O-03A ที่อุณหภูมิห้อง (30 °C)	103
4-27 การเปลี่ยนแปลงกับความถี่ของค่า (ก) ϵ' และ (ข) $\tan\delta$ สำหรับวัสดุ CCT _{0.35} O-B, CPrCT _{0.35} O-03B, CCT _{0.35} SnO-03B และ CSrCT _{0.35} O-03B ที่อุณหภูมิห้อง (30 °C)	104
4-28 การเปลี่ยนแปลงกับความถี่ของค่า (ก) ϵ' และ (ข) $\tan\delta$ สำหรับวัสดุ CCT _{0.35} O-A, CPrCT _{0.35} O-06A, CCT _{0.35} SnO-06A และ CSrCT _{0.35} O-06A ที่อุณหภูมิห้อง (30 °C)	106
4-29 การเปลี่ยนแปลงกับความถี่ของค่า (ก) ϵ' และ (ข) $\tan\delta$ สำหรับวัสดุ CCT _{0.35} O-B, CPrCT _{0.35} O-06B, CCT _{0.35} SnO-06B และ CSrCT _{0.35} O-06B ที่อุณหภูมิห้อง (30 °C)	107
4-30 แสดงการเปรียบเทียบค่า (ก) ϵ' และ (ข) $\tan\delta$ ที่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณสารเจือ และการเจือด้วย Pr, Sn และ Sr โดยใช้เวลาในการเผาผนึกที่ต่างกัน 6 และ 10 ชั่วโมง	109
4-31 (ก) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (J) กับสนามไฟฟ้า (E) และ (ข) ความสัมพันธ์ระหว่าง Log (E) กับ Log (J) สำหรับวัสดุ CCT _{0.35} O-A, CSrCT _{0.35} O-03A และ CSrCT _{0.35} O-06A ที่อุณหภูมิห้อง (30 °C)	111

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่	
4-32	(ก) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (J) กับสนามไฟฟ้า (E) กับสนามไฟฟ้า (E) และ (ข) ความสัมพันธ์ระหว่าง Log (E) กับ Log(J) สำหรับวัสดุ CCT _{0.35} O-B, CSrCT _{0.35} O-03B และ CSrCT _{0.35} O-06B ที่อุณหภูมิห้อง (30 °C) 113
4-33	(ก) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (J) กับสนามไฟฟ้า (E) และ (ข) ความสัมพันธ์ระหว่าง Log (E) กับ Log(J) สำหรับวัสดุ CCT _{0.35} O-A, CPrCT _{0.35} O-03A และ CPrCT _{0.35} O-06A ที่อุณหภูมิห้อง (30 °C) 114
4-34	(ก) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (J) กับสนามไฟฟ้า (E) และ (ข) ความสัมพันธ์ระหว่าง Log (E) กับ Log(J) สำหรับวัสดุ CCT _{0.35} O-B, CSrCT _{0.35} O-03B และ CSrCT _{0.35} O-06B ที่อุณหภูมิห้อง (30 °C) 117
4-35	(ก) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (J) กับสนามไฟฟ้า (E) และ (ข) ความสัมพันธ์ระหว่าง Log (E) กับ Log(J) สำหรับวัสดุ CCT _{0.35} O-A, CCT _{0.35} SnO-03A และ CCT _{0.35} SnO-06A ที่อุณหภูมิห้อง (30 °C) 118
4-36	(ก) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (J) กับสนามไฟฟ้า (E) และ (ข) ความสัมพันธ์ระหว่าง Log (E) กับ Log(J) สำหรับวัสดุ CCT _{0.35} O-B, CCT _{0.35} SnO-03B และ CCT _{0.35} SnO-06B ที่อุณหภูมิห้อง (30 °C) 119
4-37	(ก) แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เป็นเชิงเส้น (α) และ (ข) การเปลี่ยนแปลงค่าสนามไฟฟ้าที่ทำให้สูญเสียสภาพความต้านทาน (E_b) ของวัสดุเซรามิกที่เป็นฟังก์ชันกับสารเจือ และเวลาในการเผาผนึก 121