

บทที่ 4 สรุปผลการทดลอง

1. งานวิจัยนี้สามารถสังเคราะห์กราฟโคพอลิเมอร์ระหว่างพอลิฟีนิลีนไซลีลีนกับพอลิไสตรีน กราฟฟลูออรีน (PPX-g-PSFu) ได้สำเร็จโดยผ่านเส้นทางการสังเคราะห์ที่ประกอบไปด้วย กลไกปฏิกิริยาแบบ Wesslink route, อินิเฟอเตอร์พอลิเมอร์ไรเซชัน (iniferter polymerization) และ atom transfer radical addition (ATRA) รวมทั้งสามารถสังเคราะห์ กราฟโคพอลิเมอร์ชนิดดังกล่าวที่มีโครงสร้างที่หลากหลายในด้านของปริมาณและความยาว สายโซ่ที่ใช้ในการกราฟ เพื่อนำไปศึกษาผลของสารดังกล่าวในการทำหน้าที่เป็นสารช่วยผสม ในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ P3HT/ C₆₀
2. นอกจากนั้น ในงานวิจัยนี้ ยังได้ทำการสังเคราะห์พอลิไสตรีนกราฟฟลูออรีน (PSFu) ชนิด ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายในด้านของปริมาณหมู่ฟลูออรีน โดยผ่านกลไกปฏิกิริยาแบบ อินิเฟอเตอร์พอลิเมอร์ไรเซชันและกลไกแบบ ATRA ทั้งนี้เพื่อนำไปศึกษาผลของสาร ดังกล่าวในการทำหน้าที่เป็นวัสดุรับอิเล็กตรอนแทนฟลูออรีน ซึ่งมักจะมีข้อจำกัดในด้านของ การเกิดการรวมตัวกัน (aggregation) ทำให้เซลล์แสงอาทิตย์พอลิเมอร์ที่เกี่ยวข้องมี ประสิทธิภาพไม่ดี
3. จากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม PPX-g-PSFu (20 pph) ที่มีต่อค่าประสิทธิภาพของเซลล์ แสงอาทิตย์ P3HT/ C₆₀ (สัดส่วน 5/1) พบว่าขึ้นอยู่กับโครงสร้างของกราฟโคพอลิเมอร์ กล่าวคือโคพอลิเมอร์ที่ดัดแปลงมาจากสารแมคโครอินิเฟอเตอร์ที่ถูกเตรียมโดยใช้สาร ไคโซโอคาบาเมต (DTC) ในปริมาณสูง จะส่งผลให้ค่าประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 7-20 เท่า (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระบบโวลเทจที่ใช้ในการประกอบเซลล์ด้วย) ซึ่งผลที่เกิดขึ้นสามารถ อธิบายผ่านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานวิทยาที่วิเคราะห์ได้จากเทคนิค AFM ในแบบ phase image mode ซึ่งพบว่าเฟสมีความละเอียดมากขึ้นและอนุภาคฟลูออรีนที่ขนาดเล็กลง ประกอบกับรอยต่อระหว่างเฟสมีบริเวณมากขึ้น สอดคล้องกับสมมุติฐานที่คาดว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยส่งผลให้ exciton loss ลดลง หรือ exciton เกิดการแยกตัวออกไป เป็นประจุอิสระได้มากขึ้น
4. ในขณะที่ผลของความยาวสายโซ่กราฟ (ซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยาโดยใช้สัดส่วนโมล โมนิเมอร์ต่อสารแมคโครอินิเฟอเตอร์สูงๆ) ในโมเลกุล PPX-g-PSFu จะไม่ส่งผลต่อค่า ประสิทธิภาพของเซลล์อย่างมีนัยสำคัญหรือเห็นได้ชัด
5. นอกจากนั้น ในงานวิจัยนี้ยังพบว่าการเปลี่ยนระบบของวัสดุที่ใช้ทำโวลเทจในการประกอบ เซลล์แสงอาทิตย์จากเดิมที่ใช้ กระดาษเคลือบ ITO ปิดทับด้วย PEDOT:PSS เป็นขั้วด้านรับ โวลและใช้ Al เป็นขั้วด้านที่รับอิเล็กตรอน เปลี่ยนไปเป็นกระดาษ ITO เคลือบทับด้วย TiO₂ เป็นขั้วด้านที่รับอิเล็กตรอน และใช้ Au เป็นขั้วด้านที่รับโวล ซึ่งปรากฏว่ามีผลทำให้ค่า ประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น 500 เท่า (ในกรณีของเซลล์ P3HT/ C₆₀ ที่ปราศจากการเติมสารช่วย ผสม)

6. ในด้านของผลของการใช้ PSFu เป็นวัสดุรับอิเล็กตรอนแทนฟลูออรีน พบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้พอลิเฮกซิลไซโอโอฟีนแบบ regiorandom (*rd*-P3HT) เป็นวัสดุให้อิเล็กตรอน กล่าวคือค่าประสิทธิภาพจากเซลล์ที่ใช้ PSFu จะใกล้เคียงกับค่าจากเซลล์ระบบดั้งเดิมที่ใช้ฟลูออรีนเป็นวัสดุรับอิเล็กตรอน ไม่ว่าจะทำการผสมวัสดุรับอิเล็กตรอนในสัดส่วนเท่าไรก็ตาม ซึ่งเมื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าวร่วมกับข้อเท็จจริงที่ว่าปริมาณหมู่ฟลูออรีนที่แท้จริงที่มีอยู่ในโมเลกุล PSFu นั้นมีเพียง 10 % โดยน้ำหนัก นั้นย่อมหมายความว่า การที่ฟลูออรีนเกิดการกระจายตัวอยู่ในแกนสายโซ่ PSFu จะช่วยทำให้การรวมตัว (aggregation) ของฟลูออรีนเกิดได้ช้าลงหรือยากขึ้น (สอดคล้องกับภาพถ่ายจุลทรรศน์จากเทคนิค OM และ AFM) ดังนั้นการใช้ PSFu จึงเป็นการช่วยลดปริมาณฟลูออรีนที่ต้องใช้ลง (ในขณะเดียวกันจะยังคงได้ประสิทธิภาพเซลล์ใกล้เคียงกับระบบที่ใช้ฟลูออรีนแบบปกติ) ในขณะที่การใช้ PSFu แทนฟลูออรีน จะไม่ได้ผลที่ดีในเซลล์แสงอาทิตย์ระบบที่ใช้พอลิเฮกซิลไซโอโอฟีนชนิด regioregular (*rr*-P3HT) หรือ P3HT เกรดอิลคโตรนิกส์ (ซึ่งมีปริมาณ head-to-tail สูงกว่า) เป็นวัสดุให้อิเล็กตรอน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นสามารถอธิบายได้ในเชิงของ solvent effect หรือตัวทำละลายที่ใช้ในการขึ้นรูปเซลล์ที่แตกต่างกัน (เนื่องจากความสามารถในการละลายของ *rd*-P3HT และ *rr*-P3HT ต่างกัน)