

บทคัดย่อ

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาวัสดุโครงสร้างระดับนาโนที่ได้มาจากไททานเนียมไดออกไซด์ (TiO_2) ได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรมากเนื่องจากสมบัติที่ขอดีเยี่ยมและการนำไปประยุกต์ใช้งานที่สำคัญ แต่วัสดุนาโน TiO_2 ส่วนใหญ่มีราคาค่อนข้างสูงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการเตรียมท่อนาโนจากแร่โอลิเมนไนท์ของไทย ($\text{TiO}_2 \sim 65.40\%$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 \sim 27.80\%$) สำหรับการนำไปใช้งานด้านการกระตุ้นปฏิกิริยาโดยใช้แสง ท่อนาโนได้มาจากการล้างแร่โอลิเมนไนท์ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 10 โมลาร์ จำนวน 5 ครั้ง ก่อนสังเคราะห์ผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยากที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทำการทดสอบและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี รูปร่าง ขนาด โครงสร้างผลึกและพื้นที่ผิวจำเพาะของวัสดุนาโนที่เตรียมได้ด้วยเครื่องเอ็กซ์เรฟลูออเรสเซนซ์ (XRF) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) เครื่องเอ็กซ์เรดิฟแฟรคชัน (XRD) และเครื่องวัดพื้นที่ผิวจำเพาะด้วยวิธี The Brunauer-Emmett-Teller (BET) รวมถึงศึกษาประสิทธิภาพของการทดลองนำท่อนาโนไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยใช้แสง (Photocatalyst) จากการศึกษาพบว่าปริมาณของ Fe_2O_3 ในสารตัวอย่างที่เตรียมได้ลดลงจาก 27.80 เหลือ 14.13 wt% ในขณะที่ปริมาณของ TiO_2 เพิ่มขึ้นจาก 65.40 เป็น 72.04 wt% โครงสร้างผลึกของตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้ปรากฏชั้นของไททานเตในรูปของ $\text{H}_2\text{Ti}_x\text{O}_{2x+1}$ ท่อนาโนที่เตรียมได้มีความยาวอยู่ในช่วง 100-500 นาโนเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ 6-8 นาโนเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกประมาณ 10-20 นาโนเมตร มีค่าพื้นที่ผิวจำเพาะและปริมาตรรูพรุนประมาณ 168.79 ตร.ม./กรัม และ 0.988 ลบ.ซม./กรัม ตามลำดับ ในส่วนของการนำไปทดสอบการใช้งานเบื้องต้นพบว่า ท่อนาโนที่เตรียมได้ให้ค่าความเข้มข้นของ I_3^- สูงกว่าวัสดุนาโน TiO_2 เชิงพาณิชย์ (P-25, JRC-01, JRC-03 และ white pigment) ซึ่งท่อนาโนที่เตรียมได้มีค่าความเข้มข้นของ I_3^- หลังจากผ่านการฉายแสงในช่วงแสงเหนือม่วง (Ultraviolet Light, UV) เป็นเวลา 60 นาที ที่ $17.15 \times 10^{-4} \text{ M}$ ส่วน P-25, JRC-01, JRC-03 และ white pigment มีค่าความเข้มข้นของ I_3^- ที่ 1.5×10^{-4} , 0.87×10^{-4} , 0.33×10^{-4} และ $0.19 \times 10^{-4} \text{ M}$ ตามลำดับ วิธีการเตรียมนี้เป็นวิธีการเตรียมที่ไม่ยุ่งยากสำหรับวัสดุท่อนาโนจากวัตถุดิบราคาถูกในประเทศไทยด้วยชุดถังปฏิกรณ์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นเองโดยฝีมือคนไทย

คำสำคัญ ท่อนาโน, แร่โอลิเมนไนท์, ไฮโดรเทอร์มอล, การกระตุ้นปฏิกิริยาโดยใช้แสง

Abstract

Over the past decade, nanostructure materials derived from TiO_2 have attracted attention of scientists and engineers owing to their excellent properties and important applications. However, nano TiO_2 materials have a relatively high priced and must be imported from abroad. The aims of this research were to development of high photocatalyst nanotubes from Thai ilmenite mineral ($\text{TiO}_2 \sim 65.40\%$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 \sim 27.80\%$) prepared by hydrothermal method. Nanotubes derived from washed ilmenite mineral with 10 M NaOH aqueous solution (five times) before synthesized via simple hydrothermal method at $105\text{ }^\circ\text{C}$ for 24 h. The chemical composition, shape, size, crystalline structures and specific surface area of the as-prepared samples were characterized by x-ray fluorescence (XRF), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), x-ray diffraction (XRD), and Brunauer-Emmett-Teller (BET) specific surface area. The prepared nanotubes were applied as the photocatalyst. The quantities of Fe_2O_3 in the prepared samples decreased from 27.80 to 14.13 wt% while the TiO_2 content increased from 65.40 to 72.04 wt%. The crystalline structure of the as-synthesized sample demonstrated a layered titanate form, $\text{H}_2\text{Ti}_x\text{O}_{2x+1}$. The length of the prepared nanotubes ranged from 100-500 nm with an average inner diameter around 6-8 nm and outer diameter around 10-20 nm. The BET surface area and pore volume of the as-synthesized nanotubes were about $168.79\text{ m}^2/\text{g}$ and $0.988\text{ cm}^3/\text{g}$, respectively. The I_3^- concentration at 60 min of irradiation period of the nanotubes titanate from Ilmenite mineral was about $17.15 \times 10^{-4}\text{ M}$ which is higher than that of four commercially available titania nanomaterials, P-25, JRC-01, JRC-03 and white pigment exhibit I_3^- concentration about 1.5×10^{-4} , 0.87×10^{-4} , 0.33×10^{-4} and $0.19 \times 10^{-4}\text{ M}$, respectively. This preparation method provided a simple route to fabricate nanotubes from low-cost material using Thai autoclave unit.

Keywords: nanotubes, ilmenite, hydrothermal, photocatalytic activity.