

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลอง

#### 5.1 สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลองสรุปได้ว่า สามารถปรับปรุงการเตรียมท่อนาโนจากแร่โอลิเมนัทของไทยได้ด้วยการล้างแร่โอลิเมนัทด้วยสารละลาย NaOH ที่มีความเข้มข้น 10 M จำนวน 5 รอบ ก่อนนำไปผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลที่อุณหภูมิ 105 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมงโดยใช้ชุดถังปฏิกรณ์ที่ออกแบบและสร้างโดยฝีมือนักวิจัยไทย ตัวอย่างที่เตรียมได้มีปริมาณ  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  ลดลงมากกว่าแร่โอลิเมนัทสารตั้งต้น คือลดลงจาก 27.80 เหลือ 14.13 %wt และปริมาณของ  $\text{TiO}_2$  ของตัวอย่างที่เตรียมได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าแร่โอลิเมนัทสารตั้งต้น คือเพิ่มขึ้นจาก 65.40 เป็น 72.04 %wt วัสดุท่อนาโนที่เตรียมได้เป็นท่อนาโนแบบผนังหลายชั้นที่มีโครงสร้างผลึกแบบไททานเนต ( $\text{H}_2\text{Ti}_x\text{O}_{2x+1}$ ) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกประมาณ 6-8 และ 10-20 nm และมีความยาวประมาณ 100-500 nm ตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้นี้มีพื้นที่ผิวจำเพาะและปริมาตรรูพรุนประมาณ 168.79 ตร.ม./กรัม และ 0.988 ลบ.ซม./กรัม ตามลำดับ ซึ่งมีพื้นที่ผิวจำเพาะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าแร่โอลิเมนัทวัตถุดิบตั้งต้นหลายเท่าตัวและมีค่าสูงกว่านาโน  $\text{TiO}_2$  เชิงพาณิชย์ ถึง 3 เท่า ในส่วนของค่าการกระตุ้นปฏิกิริยาโดยใช้แสง พบว่าวัสดุท่อนาโนที่เตรียมได้มีค่าการกระตุ้นปฏิกิริยาโดยใช้แสงสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างอื่นๆ ได้แก่ เส้นใยนาโน, ท่อนาโนจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ และ  $\text{TiO}_2$  เชิงพาณิชย์ที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโนนั่นก็คือ P-25, JRC-01, JRC-03, และผงสีขาว (White pigment) ท่อนาโนที่เตรียมได้มีค่าความเข้มข้นของ  $\text{I}_3^-$  หลังจากผ่านการฉายแสงอัลตราไวโอเลต (UV) เป็นเวลา 60 นาที ที่  $17.15 \times 10^{-4}$  M ส่วน เส้นใยนาโน, ท่อนาโนจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ และ P-25, JRC-01, JRC-03 และ white pigment มีค่าความเข้มข้นของ  $\text{I}_3^-$  ที่  $0.6 \times 10^{-4}$ ,  $1.27 \times 10^{-4}$ ,  $1.5 \times 10^{-4}$ ,  $0.87 \times 10^{-4}$ ,  $0.33 \times 10^{-4}$  และ  $0.19 \times 10^{-4}$  M ตามลำดับ สรุปโดยรวมคือ วัสดุนาโนที่เตรียมขึ้นได้นี้เตรียมได้จากวัสดุตั้งต้นที่มีราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายในประเทศและสามารถเตรียมได้ด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยากด้วยชุดถังปฏิกรณ์ที่ออกแบบและสร้างโดยนักวิจัยไทยและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ท่อนาโนที่เตรียมได้เป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาโดยใช้แสงได้เป็นอย่างดี

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

จากการทดลองในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าองค์ประกอบของเหล็ก ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) ที่มีอยู่ในแร่โอลิเมนไทต์และสารตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้นั้น ส่งผลกระทบต่อสมบัติการกระตุ้นปฏิกิริยาโดยใช้แสงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหลาย ๆ งานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของเหล็กต่อสมบัติการกระตุ้นปฏิกิริยาโดยใช้แสงของ  $\text{TiO}_2$  [100-107] ถ้าเราสามารถควบคุมปริมาณของเหล็กให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมคาดว่าเราสามารถสร้างวัสดุนาโนที่มีสมบัติในการกระตุ้นปฏิกิริยาโดยใช้แสงที่มีประสิทธิภาพสูงได้จากวัตถุดิบตั้งต้นที่หาได้ในประเทศโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นด้วยภูมิปัญญาของนักวิจัยไทย ซึ่งในส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสมบัติการกระตุ้นปฏิกิริยาของวัสดุนาโนที่เตรียมได้จากแร่โอลิเมนไทต์ อาทิ การควบคุมปริมาณเหล็กให้มีปริมาณที่เหมาะสม, การควบคุมรูปร่างของวัสดุนาโน และการควบคุมเพื่อให้ได้โครงสร้างผลึกที่เหมาะสม ในขั้นตอนของกระบวนการสังเคราะห์ ซึ่งจะได้ทำการศึกษาในโอกาสต่อไป