

ในวิทยานิพนธ์นี้ได้นำเสนอการศึกษาคุณสมบัติของทรานซิสเตอร์โครงสร้างแบบ MESFET ที่นำสารกึ่งตัวนำเพชรมาใช้ โดยในขั้นแรกจะทำการสังเคราะห์ขั้นความนำไฟฟ้าจากฟิล์มเพชรชนิดอินทรินซิกด้วยวิธีไฮโดรเจนเทอร์มิเนชันโดยไม่มีการเติมอะตอมสารเจือปนใดอื่น ๆ เลย ที่ช่วงเวลา 3-15 นาที และอุณหภูมิอยู่ในช่วง $500\text{-}700^{\circ}\text{C}$ หลังจากนั้นทำการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของขั้นความนำไฟฟ้านี้พบว่า ขั้นความนำไฟฟ้าที่สังเคราะห์ได้นั้นมีคุณสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพี และความหนาของขั้นความนำไฟฟ้าที่สังเคราะห์ได้นี้มีค่า $76\text{-}151 \text{ nm}$ ซึ่งความหนาของขั้นความนำไฟฟ้านี้แปรผันตรงกับเวลา และอุณหภูมิที่ใช้ในการสังเคราะห์ หลังจากนั้นทำการสร้าง MESFET บนขั้นความนำไฟฟ้านี้ พบว่าทรานซิสเตอร์สามารถทำงานได้ใน 2 โหมด คือ เอ็นยานซ์เม้นท์โหมด และดีเพล็กชันโหมด ซึ่งพบว่าขั้นความนำไฟฟ้าที่บางที่สุดจะสามารถทำงานในแบบเอ็นยานซ์เม้นท์โหมดได้จากนั้นทำการวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของ MESFET พบว่าค่าทารานส์ค่อนตักแต่น้มมีค่า $11.35 \mu\text{s/mm}$ และสามารถตอบสนองความถี่ได้ 25 kHz เมื่อทำการทดสอบสภาวะการทำงานที่มีอุณหภูมิสูง พบว่า MESFET ที่สร้างจากฟิล์มเพชรที่ศูนย์วิจัยอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนี้ มีเสถียรภาพในการทำงานจนถึงอุณหภูมิ 200°C

This thesis presents the fabrication technique and properties of Diamond MESFET (MEtal Semiconductor Field Effect Transistor). The conductive layer synthesized on intrinsic diamond film by H_2 termination process, were studied at various conditions : time 3-15 mins and temperature $500\text{-}700^{\circ}\text{C}$. It's found that the conductive layer performed the property of p-type semiconductor and the layer thickness is proportional to both of time and temperature from H_2 termination. After metallization on layer, the electrical properties of MESFET were investigated. They were found that MESFET was capable to operate as Depletion-mode and Enhancement-mode by forming the thinnest conductive layer. The frequency response and transconductance of MESFET were 25 kHz and $11.35 \mu\text{s/mm}$, respectively. At higher temperature ambient , MESFET can perform the operational stability to 200°C .