

ภาคผนวก ข

ผลของการหาค่า TSC, DRC และปริมาณแอมโมเนียของหางน้ำยาง

ตาราง ข1

แสดงผลของการหาค่า TSC, DRC และปริมาณแอมโมเนียของหางน้ำยางที่ใช้ในงานวิจัยนี้

อายุน้ำยาง (วัน)	TSC (%)	DRC (%)	%NH ₃
รับมาวันที่ 25 ส.ค. 2552			
2	6.97	4.20	0.1792
16	7.27	-	0.1944
27	7.31	3.89	0.1802
30	7.53	3.84	-
32	7.17	3.91	0.1749
รับมาวันที่ 10 ต.ค. 2552			
3	7.47	4.14	0.1508
17	7.16	3.80	-
22	6.96	4.06	0.1476
รับมาวันที่ 30 ต.ค. 2552			
9	6.69	3.84	0.1514
18	6.26	3.71	0.1548
30	6.02	-	-
รับมาวันที่ 9 ม.ค. 2553			
2	7.56	4.16	0.1805