

ภาคผนวก ค

ผลการวิเคราะห์หาค่า Zeta Potential ของอนุภาคยางในทางน้ำยาง

ตาราง ค1

แสดงผลการวิเคราะห์หาค่า Zeta Potential ของอนุภาคยางในทางน้ำยาง

Experiment No., Zeta potential (mV)			Average of Zeta potential (mV)
1	2	3	
-68.10	-69.20	-67.47	-68.26±0.88

หมายเหตุ: ทางน้ำยางรับมาวันที่ 25 ส.ค. 2552 ทำการวัดผลวันที่ 26 ส.ค. 2552