

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาสมบัติของโพลิเอสเทอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัวที่มีการเติม เถ้าโลยกหรือซิลิกาเป็นสารตัวเติม และผลของการปรับปรุงพิวเต้าโลยกหรือซิลิกาที่มีต่อสมบัติของ วัสดุเชิงประภobic ที่ผ่านการเรือน โยงสาย ใช้ด้วยค่าวิเคราะห์ร้อนปักกิตและคลื่น ในโครงสร้าง พนบว่า วัสดุเชิงประภobic ที่เติมซิลิกาลงไปไม่สามารถสังเกตเห็นปฏิกิริยาในขั้นเริ่มต้นของปฏิกิริยาโพลิเมอร์ ໄวงเซ็น เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุเชิงประภobic ที่เติมเถ้าโลยก เนื่องจากความแตกต่างของจำนวนปริมาณ หมู่ไออกอิชิลที่ผิวน้ำของเถ้าโลยกและซิลิกา โดยวัสดุเชิงประภobic ที่เติมเถ้าโลยกหรือซิลิกาที่ผ่าน การเรือน โยงสาย ใช้ด้วยคลื่น ในโครงสร้างมีระยะเวลาในการเรือน โยงสาย ใช้ สั้นกว่าการเรือน โยงสาย ใช้ ด้วยค่าวิเคราะห์ร้อนปักกิต แสดงว่าคลื่น ในโครงสร้างมีความหนาแน่นในการใช้เรือน โยงสาย ใช้ ของ โพลิเมอร์ ที่มีเถ้าโลยกหรือซิลิกาเป็นสารตัวเติมมากกว่าการเรือน โยงสาย ใช้ ด้วยค่าวิเคราะห์ร้อนปักกิต ปริมาณเถ้าโลยกหรือซิลิกาที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การเรือน โยงสาย ใช้ เพิ่มขึ้นตาม วัสดุเชิงประภobic ที่เติมเถ้าโลยกหรือซิลิกานิ่มค่านอคูลัสตั้งแต่ ค่าความหนาทานต่อการกระแทก และค่า ความแข็งเพิ่มขึ้นตามปริมาณเถ้าโลยกหรือซิลิกา แต่ความหนาทานการโถ้ง omnิค่าลดลงถึงแม้ว่าค่าความ หนาทานการ โถ้ง omnิเพิ่มขึ้นตามปริมาณเถ้าโลยกหรือซิลิกาที่เพิ่มขึ้น สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประภobic โพลิเอสเทอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัวที่มีการเติมเถ้าโลยกหรือซิลิกาเป็นสารตัวเติมมีแนวโน้มการ เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเมื่อทำการปรับปรุงพิวของเถ้าโลยกหรือซิลิกา ด้วย 3-Glycidoxypropyl trimethoxysilane (KBM403) โดยพิจารณาจากผลของความหนาทานต่อการกระแทก สำหรับ ค่านอคูลัสสะสม ค่าอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว และแฟกเดอร์การสูญเสียได้ทำการวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค Dynamic Mechanical Analysis (DMA) ชี้งบว่า ค่านอคูลัสสะสมและอุณหภูมิการ เปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วเพิ่มขึ้น แต่ค่าแฟกเดอร์การสูญเสียนิ่มค่าลดลงเมื่อปริมาณเถ้าโลยกหรือซิลิกา เพิ่มขึ้น และการปรับปรุงพิวของเถ้าโลยกหรือซิลิกาทำให้ค่านอคูลัสสะสมและอุณหภูมิการเปลี่ยน สถานะคล้ายแก้วมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

This research aimed to examine the properties of unsaturated polyester (UPE) resin filled with fly ash (FASi) or silica (PSi), and silane treatment on the properties of composites by conventional (CV) thermal and microwave (MW) curing methods. The curing curves for PSi/UPE composites had no initiation stage with higher percentage conversion as compared with those for FASi/UPE composites, FASi/UPE or PSi/UPE composites have the differences in curing behavior of these two fillers being related to the number of hydroxyl groups on the surfaces. Microwave curing appeared to lower the cure time greater than magnitude than those cured by CV curing, implying that the MW was more suitable to cure polymers containing FASi or PSi fillers for the purpose of reducing cure time. The percentage conversion of FASi or PSi/UPE composites increased with increasing filler content. The flexural modulus, impact strength, hardness, storage modulus and loss modulus increased with increasing filler content for FASi and PSi fillers. The presence of FASi or PSi filler in the UPE resulted in a sudden decrease in the flexural strength although the strength was slightly improved as the FASi or PSi content was increased. The overall mechanical properties of the UPE composites were greatly improved use of 3-Glycidoxypoly thiomethoxysilane (KBM-403) as coupling agent on silica surfaces. The effect of filler surface treatment was observed obviously by the impact testing results. Moreover, the storage modulus and glass-transition temperature (T_g) in dynamic mechanical analysis (DMA) increased with additions of FASi or PSi filler in the UPE composites whereas the loss factor decreased with FASi or PSi. The surface treatment of FASi or PSi enhanced the storage modulus and T_g of the FASi or PSi/UPE composites.