

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

5.1.1 ความหนืดของมิสเซลลามีผลต่อค่าฟลักซ์เพอร์มิเอท ซึ่งหากสารผสมมีความหนืดน้อยกว่า จะให้ค่าฟลักซ์เพอร์มิเอทที่ดีกว่า โดยฟลักซ์เพอร์มิเอทของมิสเซลล่า 1:3 มีค่ามากกว่ามิสเซลล่า 1:1 และเซรามิกเมมเบรน M3 ให้ค่าฟลักซ์เพอร์มิเอทที่ดีสุดคือ $0.120 \text{ mL/cm}^2 \cdot \text{min}$

5.1.2 มิสเซลล่า 1:3 มีค่าความสามารถการกำจัดฟอสโฟไลปิดมากกว่ามิสเซลล่า 1:1 ความสามารถในการกำจัดฟอสโฟไลปิดของมิสเซลล่า 1:1 อยู่ในช่วง 14.21-27.36% .ในขณะที่ความสามารถการกำจัดฟอสโฟไลปิดของมิสเซลล่า 1:3 อยู่ในช่วง 31.16-41.46 %

5.1.3 เมมเบรนที่ใช้ในการทดลองมีความสามารถกำจัดกรดไขมันอิสระได้น้อย อาจเป็นเพราะน้ำหนักโมเลกุลของกรดไขมันอิสระน้อยกว่าฟอสโฟไลปิดและไตรกลีเซอไรด์มาก นอกจากนี้ขนาดรูพรุนของเมมเบรนน่าจะใหญ่เกินไป

5.1.4 ความทนทานเมมเบรนที่ใช้ในการทดลองเป็นปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณา ซึ่งจากการทดลองนี้พบว่าการสัมผัสกับเฮกเซนเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่ง น่าจะส่งผลต่อพื้นผิวเมมเบรน

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ควรพัฒนาชุดอุปกรณ์อุปกรณ์ทดลองให้มีความทนทานต่อตัวทำละลาย เพื่อความเป็นไปได้ต่อการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรม

5.2.2 ถึงแม้ว่าเมมเบรนเซรามิกจะมีความทนทานสูงก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับเมมเบรนพอลิเมอร์ อย่างไรก็ตามความสามารถกำจัดฟอสโฟไลปิดและกรดไขมันอิสระด้วยเมมเบรนพอลิเมอร์น่าจะให้ค่าที่สูงกว่า เพราะมีความเหนียวแน่น ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนชนิดเมมเบรนให้เหมาะสม