

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการวิจัย

การศึกษาอิทธิพลของเถ้าลอยอะลูมิเนียมต่อสมบัติของอิฐทนไฟจากการทดลองของงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาอิทธิพลของเถ้าลอยอะลูมิเนียมต่อสมบัติของอิฐทนไฟ ซึ่งได้มีการศึกษาตัวแปรของกระบวนการผลิตอิฐทนไฟประกอบด้วย การคัดแยกขนาดของอนุภาคเถ้าลอยอะลูมิเนียม, การผสมที่สัดส่วนแตกต่างกัน, การอัดขึ้นรูปที่แรงดันต่างกัน, การเผาที่อุณหภูมิต่างกันและการทดสอบหาสมบัติทางกายภาพและทางกลของอิฐทนไฟเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตอิฐทนไฟโดยมีการสรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และการนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการทางพาณิชย์หรือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตอิฐทนไฟให้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้

- 5.1.1 ขนาดอนุภาคของเถ้าลอยอะลูมิเนียมที่ Mesh No.100 มีขนาดความละเอียด 150-0.1  $\mu\text{m}$  ซึ่งมีขนาดอนุภาคที่เล็กโดยมีการเรียงตัวของเม็ดเกรนภายในตัวอย่างขึ้นงานทดสอบอย่างสม่ำเสมอเป็นระเบียบเพิ่มขึ้นทำให้มีค่าความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
- 5.1.2 อัตราส่วนผสมในสัดส่วนที่มีปริมาณของอะลูมินา, ซิลิกา และเหล็กออกไซด์ เพิ่มมากขึ้นทำให้มีค่าสมบัติทางกลสูงสุด
- 5.1.3 การอัดขึ้นรูปตัวอย่างขึ้นงานทดสอบด้วยความดันสูงที่ 350  $\text{kg}/\text{cm}^2$  ทำให้มีค่าความหนาแน่นสูงและค่ากำลังต้านแรงบีบดเมื่อเย็นสูงขึ้น
- 5.1.4 การเผาตัวอย่างขึ้นงานทดสอบที่อุณหภูมิ 1,200  $^{\circ}\text{C}$  ส่งผลต่อการหลอมละลายโดยทั่วทำให้เกิดการประสานยึดเกาะตัวของธาตุต่างๆ ดีขึ้น
- 5.1.5 ตัวอย่างขึ้นงานทดสอบ B5 Mesh No.100 อัตราส่วนผสมที่สัดส่วน 20:80 การอัดขึ้นรูป ด้วยความดันที่ 350  $\text{kg}/\text{cm}^2$  และการเผาด้วยอุณหภูมิที่ 1,200  $^{\circ}\text{C}$  เป็นตัวอย่างขึ้นงานทดสอบที่มีสภาวะที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย ค่าความหนาแน่น 1.96  $\text{g}/\text{cm}^3$ , ค่าความพรุนปรากฏ 36%, ค่าการดูดซึมน้ำ 18.30%, ค่าความถ่วงจำเพาะ 3.07 และค่ากำลังต้านแรงบีบดเมื่อเย็น 54.08 MP

#### 5.2 ข้อเสนอแนะ

- 5.2.1 ส่งเสริมการศึกษาการวิจัยหาวัตถุดิบใหม่ๆในการผลิตอิฐทนไฟ
- 5.2.2 การศึกษาประเมินอายุการใช้งานของอิฐทนไฟ
- 5.2.3 การพัฒนาการศึกษาการวิจัยการผสมตัวประสาน (Binder) หลากๆตัวอย่างให้มากกว่านี้เพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและทางกลของอิฐทนไฟให้ดียิ่งขึ้น