

บทที่ 3 การออกแบบทดลอง

ในบทนี้จะกล่าวถึงการทดลอง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ (1) การศึกษาผลของค่าพลังงานในการฉายแสงต่อความหนาชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงที่เหลือภายหลังการล้างลายในกระบวนการถ่ายแบบลายวงจรเพื่อสร้างพื้นผิวเออร์เบริง โดยการทดลองจะแบ่งออกเป็น การศึกษาผลจากการฉายแสงครั้งเดียว และผลจากการฉายแสงสองครั้ง แล้วจึงนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน (2) การศึกษาผลของพารามิเตอร์ในกระบวนการถ่ายแบบลายวงจรที่มีผลต่อความหนาของชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสง ที่ถูกฉายแสงหลายครั้ง (3) การทดลองเพื่อหาค่าคงที่ของแมคเพื่ออธิบายจลพลศาสตร์ของการล้างลาย สำหรับกระบวนการถ่ายแบบลายวงจรที่มีการฉายแสงหลายครั้ง (4) การหาค่าคงที่ของดิลล์เพื่ออธิบายจลพลศาสตร์ของการฉายแสง สำหรับกระบวนการถ่ายแบบลายวงจรที่มีการฉายแสงหลายครั้ง


3.1 การศึกษาผลของค่าพลังงานในการฉายแสงต่อความหนาชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงที่เหลือภายหลังการล้างลาย

การทดลองนี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างพื้นผิวเออร์เบริง ด้วยเทคนิคการฉายแสงหลายครั้ง และเปรียบเทียบความแตกต่างของผลจากการฉายแสงครั้งเดียวและจากการฉายแสงหลายครั้ง

3.1.1 การศึกษาผลจากการฉายแสงครั้งเดียว (Single exposure)

ในการทดลองนี้จะใช้ชั้นงานที่เป็นแผ่นฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ที่ทำจากวัสดุประเภทอลูมิเนียมไททาเนียมคาร์ไบด์ (Aluminium Titanium Carbide หรือ AlTiC) แล้วเคลือบชั้นงานดังกล่าวด้วยฟิล์มน้ำยาไวแสงชนิดบวก (Positive photoresist หรือ + PR) ยี่ห้อ Clariantz เบอร์ AZ-P4620 โดยวิธีการหมุนเคลือบ (Spin coating method) ด้วยเครื่อง Rite-track HP0 spin coater ที่ความหนา 20 ไมโครเมตร และมีค่าความสม่ำเสมอของชั้นฟิล์มเท่ากับ ± 3.0 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนำชั้นงานที่เคลือบชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงแล้ว ไปอบด้วยแผ่นอบ (Hot plate) ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที แล้วจึงไปฉายแสง (Exposure) ด้วยเครื่องถ่ายแบบลายวงจร ยี่ห้อ Ultratech stepper รุ่น Nanotech-190 ซึ่งมีแหล่งกำเนิดแสงชนิดไอปรอทความดันต่ำ (Mercury arc lamp) ที่ความยาวคลื่น (Wavelength หรือ λ) ในช่วง h-line หรือเท่ากับ 405 นาโนเมตร และมีกำลังแสง (Lamp power หรือ P) เท่ากับ 700 มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร (mW/cm^2) โดยทั่วไปเครื่องถ่ายแบบลายวงจรจะมีชัตเตอร์ (Shutter) สำหรับเปิด-ปิด เพื่อควบคุมค่าความเข้มแสงที่จะตกกระทบลงบนชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสง ซึ่งความเร็วในการเปิด/ปิดชัตเตอร์นั้น มีหน่วยเป็นมิลลิวินาที (millisecond) โดยการ

ทดลองนี้ จะใช้ลวดลายที่ใช้สร้างเป็นพื้นผิวแอร์แบริง (Air Bearing Surface หรือ ABS) ในชั้นที่ 1 (First layer) ที่ปรากฏในรูปที่ 3.1 (ก) เพื่อศึกษาผลของค่าพลังงานในการฉายแสงเพียงครั้งเดียว (Single exposure dose หรือ E_1) ที่มีผลต่อความหนาที่เหลือของชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงภายหลังการล้างลาย (Photoresist remaining thickness หรือ T_{PR}) โดยจะปรับเปลี่ยนค่าพลังงานในการฉายแสง ตั้งแต่ 100 มิลลิจูลต่อตารางเซนติเมตร (mJ/cm^2) ไปจนถึง $1,000 \text{ mJ}/\text{cm}^2$ ไปครั้งละ $100 \text{ mJ}/\text{cm}^2$ ทั้งนี้ค่าพลังงานในการฉายแสงช่วงดังกล่าว ถูกกำหนดโดยค่าพลังงานขีดเริ่ม (Dose-to-clear หรือ E_0) ที่ทำให้ชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงในส่วนที่ถูกฉายแสง (Exposed region) นั้น ละลายไปกับน้ำยาล้างลาย (Developer) ทั้งหมด ซึ่งในกรณีของชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสง AZ-P4620 ที่มีความหนา 20 ไมโครเมตร นี้ จะใช้ค่าพลังงาน E_0 เท่ากับ $800 \text{ mJ}/\text{cm}^2$ จึงกล่าวได้ว่าช่วงพลังงานในการฉายแสงที่ปรับเปลี่ยนดังกล่าว ครอบคลุมทั้งในส่วนของค่าพลังงานในการฉายแสงที่น้อยเกินไป (Under-exposure dose) และค่าพลังงานในการฉายแสงที่มากเกินไป (Over-exposure dose) ภายหลังการฉายแสง จะนำชิ้นงานไปล้างด้วยน้ำยาล้างลายชนิดโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium hydroxide หรือ KOH) ด้วยเทคนิคการล้างลายแบบสเปรย์ (Spray develop) ที่การเคลื่อนที่ของหัวจ่ายน้ำยาล้างลายเท่ากับ 40 รอบ หรือเทียบเท่ากับเวลาในการล้างลายเท่ากับ 120 วินาที (1 รอบ ใช้เวลา 3 วินาที) และหยุดปฏิกิริยาเคมีของน้ำยาล้างลายด้วยน้ำปราศจากประจุ (Deionized water หรือ DIW) เป็นเวลา 3 นาที แล้วปั่นแห้ง (Spin dry) เป็นเวลา 90 วินาที โดยจะสร้างลวดลาย ABS ลงบนแผ่น AITiC จำนวน 3 แผ่น และวัดค่าความหนาที่เหลือของชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงภายหลังการล้างลาย (Photoresist remaining thickness หรือ T_{PR}) ด้วยเครื่อง Step profiler ยี่ห้อ TENCOR รุ่น P-12



รูปที่ 3.1 ลวดลายบนแผ่นกระจกต้นแบบสำหรับการสร้างพื้นผิวแอร์แบริงสามมิติ โดยบริเวณแถบสีจะเป็นส่วนที่แสงผ่านได้
 (ก) ลายวงจรที่ใช้ในการฉายแสงครั้งแรก
 (ข) ลายวงจรที่ใช้ในการฉายแสงครั้งที่สอง
 (ค) ลายวงจรสุดท้ายของพื้นผิวแอร์แบริงที่ได้จากการฉายแสงทั้งสองครั้ง

3.1.2 การศึกษาผลจากการฉายแสงหลายครั้ง (Multi-exposure)

ในการทดลองนี้จะศึกษาผลของค่าพลังงานในการฉายแสงรวม (Cumulative exposure dose หรือ E_c) อันเป็นผลรวมของค่าพลังงานในการฉายแสงครั้งที่ 1 (First exposure dose หรือ E_1) และ ค่าพลังงานในการฉายแสงครั้งที่ 2 (Second exposure dose หรือ E_2) ซึ่งจะใช้เงื่อนไขในกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับเงื่อนไขในการทดลองหัวข้อ 3.1.2 แต่แตกต่างกันในส่วนของคุณค่าพลังงานในการฉายแสง ซึ่งในการทดลองนี้จะฉายแสงทั้งหมด 2 ครั้ง (Double exposure) โดยสำหรับการฉายแสงครั้งที่ 1 จะใช้ลวดลาย ดังแสดงในรูปที่ 3.1 (ข) ที่การปรับเปลี่ยนค่าพลังงานในการฉายแสง E_2 ตั้งแต่ 50 mJ/cm^2 ถึง 650 mJ/cm^2 โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 50 mJ/cm^2 จึงทำให้ส่วนของชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงที่ถูกฉายแสง 2 ครั้ง นั้น จะได้รับค่าพลังงานรวม E_c ในช่วงตั้งแต่ 150 mJ/cm^2 ไปจนถึง $1,250 \text{ mJ/cm}^2$ ภายหลังจากการล้างลาย จะวัดค่าความหนาที่เหลือของชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงภายหลังการล้างลาย (Photoresist remaining thickness หรือ T_{PR}) ในตำแหน่งที่ 1 (Pt_1) และตำแหน่งที่ 2 (Pt_2) ดังแสดงในรูปที่ 3.1 (ค) โดยจะสร้างลวดลาย ABS ลงบนแผ่น AITiC จำนวน 2 แผ่น

3.2 ศึกษาผลของพารามิเตอร์ในกระบวนการถ่ายแบบลายวงจรที่มีผลต่อความหนาของชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสง ที่ถูกฉายแสงหลายครั้ง

ในส่วนของการทดลองนี้ จะใช้เครื่องจักรและขั้นตอนการผลิตเช่นเดียวกับการทดลองในหัวข้อที่ 3.1 แต่จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในแต่ละขั้นตอนการผลิตให้มีค่าต่ำที่สุด และสูงที่สุด เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อที่จะทราบว่าตัวแปรไหนที่ส่งผลกระทบต่อความหนาของชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงที่เหลืออยู่ภายหลังการฉายแสง โดยจะเรียกเทคนิคการทดลองที่ปรับเปลี่ยนค่าต่ำสุด-สูงสุดนี้ว่า Extreme on-off experiment โดยยังคงใช้ชั้นงาน AITiC ที่เคลือบชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงหนา 20 ไมโครเมตร เป็นแผ่นฐาน จากนั้นปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของตัวแปรจำนวน 5 ชนิด คือ (1) อุณหภูมิในการอบอ่อน (Prebake temperature) ที่ 90 และ 120 องศาเซลเซียส (2) เวลาในการอบอ่อน (Prebake time) ที่ 5 และ 10 นาที (3) ค่าพลังงานในการฉายแสงครั้งที่ 1 (E_1) และ (4) ค่าพลังงานในการฉายแสงครั้งที่ 2 (E_2) ที่ 50 mJ/cm^2 และ 1300 mJ/cm^2 และ (5) เวลาในการล้างลายที่ 45 และ 150 วินาที ตามลำดับ ภายหลังจากการล้างลาย จะวัดค่าความหนาที่เหลือของชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงภายหลังการล้างลาย (Photoresist remaining thickness หรือ T_{PR}) ในตำแหน่งที่ 1 (Pt_1) และตำแหน่งที่ 2 (Pt_2) ดังแสดงในรูปที่ 3.1 (ค)

3.3 การทดลองเพื่อหาค่าคงที่ของแมคเพื่ออธิบายจลพลศาสตร์ของการล้างลาย สำหรับกระบวนการถ่ายแบบลายวงจรที่มีการฉายแสงหลายครั้ง

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าคงที่ในสมการคณิตศาสตร์ของแมค (Mack's model) ซึ่งเป็นโมเดลที่อธิบายจลพลศาสตร์ของการล้างลาย (development kinetics) ซึ่งจะประกอบด้วย (1) อัตราการละลายของชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงในส่วนที่ไม่ถูกฉายแสงในน้ำยาล้างลาย ซึ่งถือเป็นอัตราการละลายที่ต่ำที่สุด (Minimum dissolution rate หรือ R_{min}) (2) อัตราการละลายของชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงในส่วนที่ถูกฉายแสงที่ค่าพลังงานตั้งแต่ E_0 ในน้ำยาล้างลาย ซึ่งถือเป็นอัตราการละลายที่สูงที่สุด (Maximum dissolution rate หรือ R_{max}) (3) ค่าความสามารถในการเลือกทำลาย (Dissolution selectivity หรือ n) และ (4) ค่าเกณฑ์ความเข้มข้นของตัวยับยั้งปฏิกิริยา (Threshold inhibitor concentration หรือ M_{th}) ทั้งนี้ค่าคงที่ของปัจจัยดังกล่าวทั้ง 4 ชนิด จะเป็นค่าเฉพาะสำหรับกระบวนการฉายแสงเพียงครั้งเดียว และสำหรับกระบวนการฉายแสงสองครั้ง โดยขึ้นอยู่กับค่าพลังงานในการฉายแสง โดยสำหรับการฉายแสงเพียงครั้งเดียวนั้น จะปรับเปลี่ยนค่าพลังงาน E , ตั้งแต่ 100 mJ/cm^2 ไปจนถึง 800 mJ/cm^2 โดยปรับเปลี่ยนครั้งละ 100 mJ/cm^2 และในส่วนของการฉายแสง 2 ครั้ง นั้น จะปรับเปลี่ยนค่าพลังงาน E_1 สำหรับการฉายแสงครั้งแรกเท่ากับ 50 100 150 200 250 300 400 500 และ 600 mJ/cm^2 และปรับเปลี่ยนค่าพลังงาน E_2 สำหรับการฉายแสงครั้งที่ 2 เท่ากับ 50 100 200 300 400 500 และ 600 mJ/cm^2 จากนั้นนำชิ้นงานที่มีเงื่อนไขแตกต่างกันไปทำการล้างลาย โดยมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการล้างลายตั้งแต่ 0 30 45 60 90 และ 120 วินาที จากนั้นนำค่าต่างๆไปคำนวณและสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบกราฟระหว่างอัตราการล้างลาย (Development rate) กับค่าพลังงานในการฉายแสง (Exposure dose) และกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาของชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงที่เหลือภายหลังการล้างลายกับค่าพลังงานในการฉายแสง

3.4 การทดลองเพื่อหาค่าคงที่ของดิลล์เพื่ออธิบายจลพลศาสตร์ของการฉายแสง สำหรับกระบวนการถ่ายแบบลายวงจรที่มีการฉายแสงหลายครั้ง

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าคงที่ในสมการคณิตศาสตร์ของดิลล์ (Dill's model) ซึ่งเป็นโมเดลที่อธิบายจลพลศาสตร์ของการฉายแสง (Exposure kinetics) ซึ่งประกอบด้วย (1) ค่าดิลล์เอ (Dill's A) ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับของแสงในส่วน of ชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงที่ไม่ถูกฉายแสง (Bleachable absorption coefficients of unexposed photoresist) และ (2) ค่าดิลล์บี (Dill's B) ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับของแสงในส่วน of ชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงที่ถูกฉายแสงด้วยค่าพลังงาน E_0 (Non-bleachable absorption coefficients of unexposed photoresist) และ (3) ค่าดิลล์ซี (Dill's C) ซึ่งเป็นค่าคงที่มาตรฐานของอัตราการฉายแสง (Standard exposure rate constant) โดยทั่วไปค่าดิลล์เอ (Dill's A) และดิลล์บี (Dill's B) จะได้จาก การทดลองวัดค่าการส่องผ่านของแสง (Light transmission)

ผ่านชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสง และค่าดิลล์ซี จะได้จากการคำนวณ ทั้งนี้ด้วยข้อจำกัดของเครื่องมือที่ใช้วัดค่าการส่องผ่านของแสงของศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ได้ติดตั้งอยู่ในห้องสะอาด (Clean room) และไม่ได้ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่มีบรรยากาศของแสงสีเหลือง (Yellow room) ทำให้ไม่สามารถนำชิ้นงานที่ผ่านการฉายแสงแล้ว ไปวัดค่าดิลล์เอ และดิลล์บี ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องจากชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงบนชิ้นงานจะถูกความชื้นในบรรยากาศ และจะถูกฉายแสงซ้ำด้วยแสงสีขาว (White light) ในบรรยากาศ นอกจากนี้ งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาผลของการฉายแสงหลายครั้ง (Multi-exposure) ซึ่งค่าพลังงานรวม E_c ที่ฉายไปในชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงนั้น จะมีลักษณะการกระจายตัวของพลังงานแบบเฉาะ และแตกต่างกับการกระจายตัวของค่าพลังงานที่เกิดจากการฉายแสงเพียงครั้งเดียว (Single exposure) ทำให้ค่าการดูดซับแสงในชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงนั้น มีค่าต่างกัน ส่งผลให้ค่าดิลล์มาตรฐานของน้ำยาไวแสงชนิด AZ-P4620 ที่ทางบริษัทผู้ผลิตน้ำยาไวแสงดังกล่าวกำหนดมาในคู่มือการใช้งาน (Datasheet) นั้น คือ ดิลล์เอ (Dill's A) เท่ากับ 0.3697 ต่อตารางไมโครเมตร (μm^{-1}) ดิลล์บี (Dill's B) เท่ากับ $0.0243 \mu\text{m}^{-1}$ และดิลล์ซี (Dill's C) เท่ากับ 0.0203 ตารางเซนติเมตรมิลลิจูล ($\text{cm}^2 \text{mJ}$) นั้นไม่สามารถนำมาใช้เพื่อให้เกิดการคำนวณที่ถูกต้องได้

งานวิจัยนี้จึงจะใช้การปรับเปลี่ยนค่าดิลล์เอบีซี (ABC Dill's parameters) ในโปรแกรมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ชนิด OPTOLITH โดยใช้สถิติขั้นสูงมาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อหาค่าดิลล์พารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทำให้ค่าความหนาชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงที่เหลือภายหลังการล้างลาย จากการฉายแสงหลายครั้ง ที่เกิดจากการคำนวณนั้น มีค่าตรงตามผลการทดลองจริง โดยในการทดลองจะใช้แผ่นฐานชนิด AITiC ที่เคลือบชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงชนิด AZ-P4620 หนา 20 ไมโครเมตร ที่ผ่านการอบอ่อนด้วย Hot plate ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที ไปทำการฉายแสงเพื่อสร้างลวดลายแบบช่องเปิด (Hole pattern) ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 5x5 ตารางไมโครเมตร โดยในขั้นตอนการฉายแสงนั้น จะปรับเปลี่ยนค่าพลังงานในการฉายแสง E_1 และ E_2 ตั้งแต่ 50 mJ/cm^2 ไปจนถึง 500 mJ/cm^2 ซึ่งจะทำได้ค่าพลังงานรวมในการฉายแสง E_c สำหรับส่วนของชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงที่ถูกฉายแสง 2 ครั้ง มีค่าตั้งแต่ 100 mJ/cm^2 จนถึง $1,000 \text{ mJ/cm}^2$ โดยกำหนดค่าระยะโฟกัส (Focus distance หรือ F) ในการฉายแสงที่ 0.0 ไมโครเมตร จากนั้นนำชิ้นงานไปล้างลายด้วยน้ำยา KOH ที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 วินาที

ทั้งนี้ในส่วนของการจำลองด้วยโปรแกรม OPTOLITH นั้น จะมีค่าอินพุตในส่วนของการจำลองเช่นเดียวกับการทดลองที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ แต่ด้วยข้อจำกัดของขนาดตารางกริด (Grid) ของโปรแกรม OPTOLITH ทำให้ต้องกำหนดขนาดของหลุมที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถคำนวณได้ คือ 2x2 ตารางไมโครเมตร เท่านั้น นอกจากนี้ยังได้กำหนดค่าคงที่สำหรับการคำนวณดังนี้ (1) ค่าดัชนีหักเห (Refractive index หรือ n) ของชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงเท่ากับ 1.64 (2) ความยาวคลื่นแสงอัลตราไวโอเล็ต

(λ) เท่ากับ 405 นาโนเมตร (3) ค่าความสามารถในการรวบรวมแสงของเลนส์ (Numerical aperture หรือ NA) ของระบบเลนส์ เท่ากับ 0.16 (4) ระยะโฟกัส (Depth-of-focus หรือ DOF) ที่ 7.91 ไมโครเมตร และในส่วนของค่าคงที่ในสมการคณิตศาสตร์ของแมค (Mack's model) ซึ่งประกอบด้วย R_{min} R_{max} n และ M_{th} นั้น จะใช้ค่าที่ได้จากการทดลองที่ 3.3